


0000929

Digitized by Google





H.N. 605

H.N. 605

Cronstedts -  
V e r s u c h  
einer  
Mineralogie.

---

Vermehret  
durch  
B r ü n n i c h.



---

Copenhagen und Leipzig,  
verlegt C. G. Probst und Rothens Erben,  
1770.



23 June 1912

100 100 100

100

100 100 100

100

100

100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100



## Vorbericht des Herausgebers.

**D**er Versuch einer neuen Mineralogie der zu Copenha-  
gen im Jahr 1760 gedruckt  
worden, war eine Uebersetzung meines  
verstorbenen Freundes des Herrn Mag.  
Wiedemann. Das schwedische Origis-  
nal kam zwey Jahre zuvor in Stock-  
holm unter dem Titel Forsök til Mi-  
neralogie eller Mineral: Räkets Upp-  
ställning heraus.

Der Verfasser war ein schwedischer  
Gelehrter, welcher seinen Namen ver-  
schwie, der aber nachher durch die deut-  
sche Uebersetzung bekannt wurde. Jeder-  
mann weiß nun daß es der damalige Berg-  
haupt

## Vorbericht des Herausgebers.

hauptmann Cronstedt gewesen, durch dessen Todt dieses Werk seiner fernern Verbesserung beraubet worden. In Deutschland und im Norden ist es bisher für das nützlichste System gehalten worden, und diese Länder sind es auch, die wegen ihrer Einsicht in den mineralogischen Wissenschaften, für den übrigen den Vorzug verdienen. Der dänische Verleger hatte seine Auflage verkauft, und nahm sich vor eine neue zu machen. Kenntnisse und Erfahrungen von bekannten mineralischen Körpern nehmen immer zu, man entdeckt auch täglich neue. Der Herr Verleger bath mich derowegen das Meinige beizutragen, um die Schrift vollkommener zu liefern: dieses Verlangen kam aber noch etwas zu früh. Meine neulich geendigte Reise hatte mir zwar Gelegenheit zu neuen Kenntnissen und Entdeckungen verschafft, mich aber auch zugleich verhindert, meine Anmerkungen aufs neue zu überlegen und mit den mineralischen Körpern selbst zu vergleichen; denn meine bey nahe in fünf Jahren außerhalb Landes gemachte Sammlung stunde noch eingepackt. Nichts desto-



## Vorbericht

destoweniger, da der Verleger keinen andern, an welchen er sich deswegen hätte wenden können, wußte, und ich mich einigermaßen im Stande sahe die Mängel hier und da auszufüllen, ließ ich mich überreden dasjenige was Zeit und Umstände erlaubten zu liefern. Neuere Schriften brachten mein Gedächtniß wieder auf die Spur desjenigen, was ihm durch fremde darzwischen gekommene Zufälle entwischt war, und einige auf der Reise in mein eignes Exemplar geschriebene Anmerkungen, vermehrten die Zahl der von andern Mineralogen schon bekannt gemachten. Meine Zusätze sind meistens mit einem B. bezeichnet, an einigen Stellen aber wo es nicht ohne Verwirrung geschehen konnte, ist es unterlassen worden. Gelehrte müssen diese Zulage nur als eine Zwischenarbeit ansehen, bis etwas vollständigeres geliefert werden kann. Meinen Zuhörern werde ich das mangelnde zu ersetzen suchen, deswegen ich nun im Begriff bin meine Sammlung aufzustellen, und mich in die gehörige Verfassung zu setzen, fernere Untersuchungen vornehmen zu können. Durch königliche Vorsor-

## des Herausgebers.

ge, ist mir auf die Vorstellung unsers gnädigsten Patrons des Herrn Geheimraths und Grafen von Thott Excellenz, bey der Universität ein Platz zum öffentlichen Museo eingeräumt, wo künftigen Winter, die Vorlesungen in der Naturhistorie ihren Anfang nehmen werden.

Meinen auf der Reise erworbenen Freunden, lege ich zugleich bey dieser Gelegenheit meinen öffentlichen Dank, für die erzeigten Dienste ab. Ich werde in der Folge Gelegenheit suchen, sie einem jeden in meinem Vaterlande zu erwidern. Mir noch unbekannten Gelehrten aber biete ich meinen Briefwechsel an, wenn ich ihnen in meiner Wissenschaft irgend wo nützlich seyn kann.

Copenhagen, den 14 März  
1770.

M. Th. Brünnich.


Professor der Oekonomie und Naturhistorie bey der copenhagener Universität, und Mitglied der königl. dänischen und norwegischen Gesellschaft der Wissenschaften.

---

Vor.



## Vorrede des Verfassers.



In unserm Jahrhunderte blühet die Naturgeschichte, so wie im vorigen die philologischen Wissenschaften, und die Kenntniß der Alterthümer. Zum wenigsten gilt dieß von uns.

Dergleichen Begebenheiten müssen gewissen Gelehrten zugeschrieben werden, die die Kunst verstehen, die Wissenschaft, die sie zu ihrer Hauptwissenschaft gewählt haben, vielen in Absicht auf den allgemeinen und besondern Nutzen derselben, schmackhaft zu machen, das heißt: die sich der Eigenliebe des menschlichen Geschlechts, als eines Mittels, einen solchen löblichen Endzweck zu erreichen, mit Vortheil bedienen.



## Vorrede

Schmeichelt sich ein Volk mit der eiteln Ehre eines großen Alters, so achtet es den Urheber dieses Gedankens hoch, und bemühet sich, selbigen zu bestätigen. Wenn die erschaffenen Dinge in einer Ordnung, die dem Gedächtnisse hilft, und unsere Begriffe erleichtert, vorgestellet werden, so bestreben wir uns aus allen Kräften, dieser neuen Zierde habhaft zu werden, und lassen doch, unserer eigenen Ehre halber dem Urheber einen Theil derselben.

So lange er uns im ruhigen Besitze desselben läßt, und seine Erfindung nur nach und nach mit Zusätzen auszieret, so bleiben wir nicht nur mit unserm zugefallenen Lose vergnügt, sondern werden auch wohl fleißige Mitarbeiter. Wenn er aber, überzeugt, daß seine Ordnung nicht recht natürlich gewesen, seine ganze Erfindung verwirft, und uns mit einer neuen Denkungsart, beschwerlich wird, wie sollte dieß wohl von statten gehen? und was wird geschehen, wenn solches von einem uns unbekannten, der sich nach unsern Neigungen weniger zu richten weiß, unternommen würde?

Ich glaube, daß der allgemeine Geschmack alsdenn etwas eingeschränkt werden, die Wissenschaft selbst aber nichts dadurch leiden würde;

## des Verfassers.

würde; denn es finden sich doch unter der Menge einige, welche die Wissenschaft ohne Zwang lieben, und unter diesen wiederum andere, die bereit sind, sich nach neuen Gründen und Schlüsseln zu richten.

Vergleichen dienen auch im letztern Falle, und mit der Zeit erwerben sie sich eine Anzahl von Anhängern.

In dieser Absicht habe ich mich erkühnet, diesen Versuch einer Abhandlung der Mineralogie der Welt mitzutheilen. Es ist nicht aus einer Begierde zu Neuerungen, vielweniger aus einer Verachtung derjenigen Systemen, die besonders schwedische Gelehrte mit rühmlichen Fleiße ausgearbeitet haben, und zwar in den mehresten, nach einerley Gründen, geschehen.

Meinen Namen verheeile ich um einen gewissen Zwang bey mir und andern vorzukommen, und in der Absicht, um diesen Versuch desto freyer ausbessern zu können, wenn ich durch eigene Versuche, und anderer Anmerkungen vom Gegentheile meiner jetzigen Gedanken überzeuget werde; denn ich schmeichle mir mit der Einbildung, daß meine Arbeit eine kunstrichterliche Beurtheilung verdiene, gleichwie die Benennung eines Versuchs selbige, nach den unter Schriftstellern angenommenen

## Vorrede

mit neuen Veränderungen in seiner Mineralogie geschehe. Allein die Haupteinrichtung blieb unterdessen, nach dem kurzen Entwurf des Bromels, in seiner Anleitung zur Untersuchung der Metalle, einerley; bis der Herr Pott, als Scheidekünstler von Profession, und also geneigter, sich nach seinen Versuchen, als nach dem bloßem Urtheile der Augen zu richten, in der Untersuchung der Steine im Feuer weiter gieng, als vor seiner Zeit gewöhnlich gewesen, und uns seine Wahrnehmungen, in seiner Lithogeognosie mittheilte, wodurch er doch dem Urheber des Vorschlags zu solchen Untersuchungen, mehr Ehre beylegte, als alle dessen Nachfolger. Der Nutzen solcher Untersuchungen fieng alsdenn an hervorzu-leuchten. Bergleute, und andere Liebhaber konnten nun erst mit Gewißheit von den Ursachen auf Wirkungen, die sie theils nicht eingesehen, theils aber, um dem Tadel anderer, wegen ihrer Unwissenheit, zu entgehen, nicht bekannt hätten machen dürfen, schließen. Ein Schüler dieses Mannes, der sich Woltersdorf nennet, versuchte sogleich auf diesem gelegten Grund ein Mineralsystem aufzurichten; allein es wurde solches vom Meister nicht gebilliget. Er behauptete, daß noch die Baumaterie fehle, und daß alle mineralische Körper

per



## des Verfassers.

per mit gleichem Fleiße bearbeitet werden sollten, als mit den Erd- und Steinarten von ihm geschehen war.

So fand ich, meinen Begriffen nach, den Zustand der Mineralogie, als ich, von der Verlegenheit der Anfänger in dieser Wissenschaft gerühret, mich entschloß, meine zerstreuten Gedanken in gegenwärtiger Ordnung zu sammeln. Es schiene mir, daß die Fahne, worunter man eine Zeitlang eifrig gekochten hatte, zerschossen wäre, und daß man eine andere, so gut sie seyn könnte, aufstecken müßte, bis man mit der Zeit die wahre hervorzubringen im Stande wäre.

Eine solche muthige Unternehmung schiene mir die Erreichung des letztern Vortheils befördern zu können. Ich stellte mir auf der einem Seite die Streitbegierde der gelehrten Welt, und auf der andern den glücklichen Beyfall vor, den die Wissenschaften und sinnreichen Erfindungen, in unsern Zeiten bey denen erhalten, die das Schicksal zu Regierern der menschlichen Gesellschaften gesetzt hat. Aus dieser Sorgfalt, aus allen einen wahrhaftigen Nutzen herzuleiten, sollte man zugleich ein vollständiges Urtheil über alle streitige Gedanken in dieser Wissenschaft zu erwarten haben. Ich meyne, eine Einrichtung solcher

## Vorrede

solcher Werkstätte, in welchen Augen, Schleifungsmaschinen, Luft, nasse und trockene Auflösungsmittel und Feuer nach allen dessen Graden, vom elektrischen an, bis zu dem, das die Brenngläser sammeln, als Werkzeuge zur Kenntniß dieser harten, und in einander verwickelten Körper angewandt wurden. So hatte man zu den chymischen Versuchen, die vor vielen Jahren, mit den Körpern aus dem Gewächreiche an einem gewissen Orte vorgenommen wurden gleiche Anleitung. Ob gleich selbige den vorgestellten Nutzen nicht hatten, so können sie doch, nach mehrerer erlangten Kenntniß, mit Vortheil wieder vorgenommen werden. So viel weiß man schon, aus den bisher gemachten Beobachtungen, daß das Mineralreich gewiß durch solche Mittel gründlich untersucht werden könne. Die Versuche mit dem tschirnhausischen Brennglase könnten gewiß weiter getrieben werden, als durch den zu seiner Zeit gelehrten Homberg geschehen ist. Zweifel, wegen einiger von ihm angegebenen Wirkungen, würden jetzt gehoben werden können. Erscheinungen und Schlüsse aus denselben würden jetzt die Zeit wegnehmen, die damals zu Untersuchungen der Ursachen gebraucht wurde.

Wie



## des Verfassers.

Wie zufrieden sollte nicht ein jeder Systematicus seyn, wenn er auf diese Art, hinlänglich untersuchte Körper erhielte, aus welchen er ein herrlicheres Gebäude errichten, das wenige taugliche, was sich unter dem alten befindet, anbringen, und alles schlechte, alle unbestimmte Benennungen, und Unterscheidungen, die sich nur auf zufällige Umstände von geringer Wichtigkeit gründen, verwerfen könnte.

Unter der Zeit, da ich in besagter Absicht meine und anderer Wahrnehmungen sammlete, erfuhr ich etwas von zweyen neuen Arbeiten, die diese Sachen betrafen. Es waren dieß des Herrn Argenville Drykologie, und des Herrn von Justi Mineralogie. Ich hörte deswegen so lange mit meiner Arbeit auf, bis ich mich überzeuget hatte, daß sie mir nicht vorgekommen wären. Nach meinem Bedünken, hat der erstere uns zu einem alten Geschmacke, der in ältern Zeiten gebräuchlich war, zurückführen wollen, der zwar nicht zu tadeln, sondern vielmehr bedauernswürdig ist. Der andere hingegen scheint sich übereilet, und unverwerfliche Gedanken mit noch mehrern unerwiesenen Sätzen, und Muthmaßungen zusammengemischt zu haben. Dieß heißt, mit  
der

## Vorrede

der Kenntniß geschwinder fort eilen, als man mit den Wahrnehmungen und Versuchen nachkommen kann. Man verfehlt hiedurch zuletzt des Zieles, welches die Natur ist.

Damit nun die Neubegierde, nach Anleitung dieser und anderer dergleichen Schriften uns nicht von dem durch Mühe gesuchten, und schon gebahnten einzigem Wege zur Kenntniß des Mineralreichs abweichend machen möchte, so hat entweder meine Eigenliebe, oder bessere Gründe mich bewogen, ehe ich die Ordnung vollkommen zu Stande brächte, gegenwärtigen Versuch bekannt zu machen. Es ist selbiger kein System, nach welchem man mit der gewöhnlichen Sicherheit, seine Gedanken und Sammlungen einrichten darf. Es soll nur denen zum Hinderniß dienen, die die Sache auf eine leichtere Art angreifen, die nur auf die äußere Fläche der mineralischen Körper sehen, und glauben, daß sie eben so leicht auf diese Art die Mineralien in ihre Klassen, Geschlechter, und Gattungen eintheilen können, als dieses sich mit den Thieren, und Gewächsen thun läßt, bey denen man selten Vermischungen von zweyen Arten, und niemals von mehreren, in einem Körper findet. Dergleichen Vermischungen aber sind im Mineralreiche allge-



## des Verfassers.

allgemein, und entziehen sich dem schärfsten Gesichte, daß nicht zugleich entweder der Zusammensetzung, oder Zerlegung der Körper in ihre Bestandtheile, es mag nun selbige so gut, als die Kenntniß unserer Zeiten es erlaubt, bewerkstelliget seyn, zugesehen hat.

Dieß vorhergehende mag von diesem Entwurf überhaupt genug gesagt seyn. Ich muß aber auch dem Leser insbesondere von denen Ursachen, die mich bewogen haben von den gewöhnlichen Eintheilungen und Meynungen abzugehen, Rechenschaft geben.

Erden und Steinarten sind deswegen unter eine Klasse gebracht, weil sie ihren Grundtheilen nach einerley sind, weil diese in jene, und umgekehrt jene in diese verwandelt werden, und weil ihre Grenzen nach der Härte und Weiche unmöglich jemals genau bestimmt werden können. Wo höret nach diesen Gründen die Kreide auf, und wo fängt der Kalkstein an in den englischen Erdschichten. Wie soll man Thonarten, die sich im Wasser entweder erweichen lassen, oder unerweichlich sind, von dem weichen und fetten Specksteine (*Smectis*) unterscheiden?

Wir theilen die Erdarten nicht ein in glasartige, und feuerfeste, (*vitrescentes* und  
b apy-

## Vorrede

apyri,) indem wir gefunden, daß alle in ihrem bestimmten Feuergrade, oder mit Hülfe natürlicher und künstlicher Beymischungen zu einem Glase geschmolzen werden können. Dieses ist also den vorhin sogenannten glasartigen nichts eigenthümliches. Sie sind vielmehr die strengflüssigsten, und sollten mit Recht vitrescentes cum alcali genennet werden, wenn sonst der Name einigen Grund haben, und aus einer wirklichen Eigenschaft hergeleitet werden soll.

Nachdem man sich aus der alten Finsterniß, da die Kenntniß sich nur auf Klarheit und Undurchsichtigkeit, Härte und losen Zusammenhang gründete, herausgezogen, und zum Richterstuhl des Feuers gewendet hat, so hat man die Ungelegenheit, daß die Grade des Feuers unerschöpflich sind, und daß wir uns also bey Versuchen, die im Feuer angestellt werden, immer weitere Untersuchungen vorstellen müssen.

Der Sand ist ja an sich nichts, als kleine Steine. So bald man also dem Sande einen besondern Platz einräumet, muß man den Klappersteinen gleiches Recht wiederfahren lassen. Die losen Erdsteine und zuletzt die Berge müssen ihre besondere Klassen haben.

Dieß



## des Verfassers.

Dieß ist ja eine ohne Noth geschehene Vermehrung der Dinge, in welchen Fehler man doch sehr ofte, obgleich weniger handgreiflich bey solchen Fällen verfallen kann.

Felssteinarten können auch aus eben der Ursache in ein System nicht aufgenommen werden. Es wäre dieß eben so ungereimt, als wenn man in der Kräuterkunde, den Mistel und dergleichen Gewächse, nach den Geschlechtern und Gattungen der Bäume und Kräuter, und nach den Mauren und Wänden, darauf sie sich angehängt haben, in Geschlechter und Gattungen eintheilen wollte.

Verwandlungen, oder Mineralia larvata, bestehen aus Theilen, die jede an ihrem Orte, ohne Absicht auf die Figur betrachtet werden müssen, daher sie unter einer zweyten Abtheilung nicht zum zweyten male angeführt werden dürfen. Die Sammlung solcher Körper kann nur zur Kenntniß gewisser Körper aus dem Thier- und Gewächreiche, die wir in denselben schwerlich finden können, dienen. Es wird also dieß eine Beschäftigung derer, die sich der Thiergeschichte und Kräuterkunde befleißigen, seyn. Ein Mineralogus braucht wegen der Geschichte der Erzeugung der Körper nur ein einziges Muster von  
jeder

## Vorrede

jeder verschiedener Art, daß die Gestalt eines Gewächses oder Thieres angenommen hat. Ob die Korallen Gewächse, oder Wohnungen gewisser Würmer sind, überlasse ich andern auszumachen, und nehme sie alsdenn erst mit vieler Kaltsinnigkeit in diesen Entwurf auf, wenn sie entweder zu Kreide zermulmt, oder in Spat, und dergleichen Körper verwandelt worden sind. Unterdessen habe ich im Anhange einen Vorschlag gemacht, wie beyde in Absicht auf ihren Nutzen in der Haushaltung angesehen werden können.

Durch Schiefer wird eine Figur, nicht aber eine besondere Art der Eigenschaft angemerkt. Die Beschaffenheit der Theile, die ich gerne beobachte, indem oft in dem Verhalten einiger Unterscheid darauf beruhet, betrifft dieselbige nicht, sondern nur eine gewisse Lage im Gebürge. Da nun nichts an sich groß, oder klein ist, sondern zu dieser Bestimmung allezeit eine Vergleichung mit einem dritten erfordert wird, so habe ich gar nicht finden können, wo man anfangen sollte, den Schiefer zu bestimmen. Doch würde ich mir gewiß Gewalt angethan haben, wenn die Eigenschaft, sich in Schiefer zu zertheilen, einer gewissen Art allein eigen wäre. Allein dieß  
ist



## des Verfassers.

ist weit gefehlet. In Zemteland hat man reinen Quarz, schuppenartigen und dichten Kalkstein, versteinerten Eisenthon, Alaunerze, und viele Felssteinarten, die wie Pappe in dünne Schiefer zertheilet werden können. Ich zweifle daher nicht, daß alle Bergarten in solchen Schichten in der Welt gefunden werden. Wie fehlerhaft würde es aber nicht seyn, wenn man alle jetzt angeführte Arten unter ein Geschlecht bringen wollte? Sollten nicht eben die Bestandtheile, in dichten Arten vorkommen, die in Systemen besonders betrachteten Schiefen als eigenthümliche beygeleget werden?

Die Erze habe ich nach den Bergarten, darinn sie vorkommen, nicht benennen können. Gänsekotige, Lebererz, und unendliche mehrere gehören in dieses Fach, denn die Betrachtung der Metallmutter gehöret in eine andere Bergwerkswissenschaft, die *Geographia subterranea*, oder *Cosmographia specialis* genennet wird, in welcher zugleich die Beschaffenheit der Klüfte, Gänge u. s. f. die in allen Bergarten zur Forthelfung und Befestigung der Dünste in den Erzgängen vorkommen, betrachtet werden. In dieser Wissenschaft handelt man von den *petris parasiticis*, deren

Anzahl noch unbekannt seyn möchte. Man beschreibet daselbst die spiegelnden Flächen, die die Spiegelerze ausmachen; und diese Wissenschaft ist diejenige, die von einem guten Mineralogo ausgearbeitet, richtige Begriffe vom Alter einer jeden Art, und von den Veränderungen derselben, unter den beyden Begebenheiten, denen alle erschaffene Dinge unterwürfig gewesen sind, nämlich der Zusammensetzung und Zerstörung, bestimmen soll.

Da es nicht gewöhnlich gewesen, Erdatzen und Steine als aus einerley Bestandtheilen zusammengesetzt anzusehen, und sie nur nach ihrer geringern Härte, und dem Zusammenhang der Theile von einander zu unterscheiden, so wird man entschuldigen, wenn in diesem Versuche, die Erdart, woraus jede besondere Art der Steine entstanden, nicht hat angegeben werden können. Es kann auch seyn, daß alle von gewissen Arten schon erhärtet worden, oder daß es daher komme, weil man nicht mit gleichem Eifer Erdatzen, Steine, und Erze sammlet. Es ist daher glaublich, daß wenn alle Erd- und Staubarten, die nun in langen Ordnungen hergezählet stehen, und daselbst nach der Farbe, und den Dertern, wo sie gefunden werden, unterschieden



## Des Verfassers.

den sind, in die Hände des Herrn Prof. Potts gefallen wären, da er durch Schmelzungen die Steine untersuchte, von denen er in seiner Lithogeognosie handelt; so würden wir sie jetzt besser gekannt haben, und die Anzahl derselben würde uns weniger Schwierigkeit gemacht haben.

Die hier gegebene Anleitung möchte uns doch vielleicht mit der Zeit zum Endzwecke führen, und alsdenn kann sich zutragen, daß wir wenigere Arten erhalten, als die ich in meiner Unwissenheit von ihrer Verwandtschaft, und Ursprung aus einander annehmen kann. Man hat gegründete Ursachen zu glauben, daß die Kalk und Thonerde zwey Haupterdarten seyn, aus welchen alle andere zusammengesetzt sind, obgleich dieses noch nicht hinreichend erwiesen werden kann.

Naturspiele (*lusus naturae*,) haben keinen besondern Platz, sondern man findet sie an verschiedenen Orten in diesem Versuche angeführet, denn Bergkrystalle kommen mir eben so künstlich vor, als die in gewisse Figuren erhärtete Mergelgattungen (s. Malrekor S. 28.) und der Glaskopf pfleget oft eine fürtreflichere Figur zu haben, als der  
b 4 ihm

## Vorrede

ihm verwandte Adlerstein. Ich finde also keinen Grund zu einer solchen Eintheilung, und kann daher nicht begreifen, was andere für mehr, oder weniger ernsthafte Wirkungen im Mineralreiche ansehen.

Figurirte Steine oder Abbildungen von Gewächsen, Thieren und dergleichen Veränderungen, die Farben in den Steinen verursachen können, sind meiner Einsicht nach von weit geringerer Wichtigkeit, und größerer Schwierigkeit, besonders, da die Menschen nicht einerley Einbildungskraft haben, daß einer mit dem andern von gleichen Gedanken seyn könnte, und also können alle zu dieser Klasse gehörige Körper unmöglich bestimmt werden. Der Nutzen derselben ist auch sehr gering, ja fast gar keiner, indem alle Werke des Schöpfers für ihn gleich künstlich, und unserer Bewunderung in gleichem Grade werth sind. Es entstehet vielmehr aus einem solchen Geschmacke eine Pedanterey, die die Leute nach und nach von der rechten Kenntniß, zur Aufmerksamkeit auf Kleinigkeiten ableitet. Bücher, sowohl von ältern als neuern Zeiten geben hiervon betrübte Zeugnisse, daß wenn nicht ein Dufan, das Handwerk verdorben, und die Art durch

Mähle-



## des Verfassers.

Mahlereyen; Figuren, die in Kieselsteinen und Alagathen sind, zu verbessern entdeckt hätte, bis auf diese Stunde ganze Kabinette mit zweydeutigen Figuren angefüllt gewesen seyn würden.

Steine aus Thieren und Fischen sind theils aus brennbaren Theilen, Salzen, und einem geringen Theile von Erde zusammengesetzt; theils aber mit den Gebeinen der Thiere von einerley Beschaffenheit, und können daher eben so wenig in ein System aufgenommen werden, als die Kernsteine in den Früchten. Ruß, Weinstein, Gäst und dergleichen sind annoch näher mit dem Gewächssreiche verwandt, und werden niemals in der Erde gefunden. In der Kräuterkunde müssen sie demnach eben so angesehen werden, als mit Arsenik und Schwefel gebundene Erzsteine, Gläser und Schlacken in der Mineralogie. Die Steine aus den Büffelochsen, und der Hutfilz sind in so weit von einander unterschieden, daß der erstere durch den motum peristalticum in den Eingeweiden der Thiere, der letztere aber durch den Fleiß der Menschenhände zusammengefügt werden. Sollten denn nicht die Steine aus den Büffelochsen, und

b 5

andern

andern Thieren, als relicta animalia angesehen werden.

Es wird also hieraus deutlich zu ersehen seyn, daß meine Absicht darauf hinausgehe, das Mineralreich so abzuhandeln, daß die, welche sich mit demselben am meisten beschäftigen, einer unnöthigen Weitläufigkeit ausweichen, und durch die Kenntniß, auf den Gebrauch und Nutzen geleitet werden. Ich hoffe, daß dadurch die Lust, Mineralsammlungen zu machen, mehr zu- als abnehmen werde. Wenn ein Haufen Mineralien, die nicht dazu gehören, ausgelassen werden, so werden dadurch andere Sammlungen verbessert, und alles kommt in eine gehörige Ordnung. Daß nicht alle Sammler sogleich mit der Ordnung der gesammelten Körper unter ihre gewisse Klassen fertig werden können, kann der Wissenschaft keinen großen Schaden zufügen, und ist gegen den Zuwachs, den sie aus dieser weiter ausgeführten Methode erwarten kann, von keiner Erheblichkeit.

Ptolomäus kannte wohl nicht den Werth eines jeden Buches, das er in die alexandrinische Büchersammlung brachte, und nahm sich ohne Zweifel die Zeit nicht, sie  
ihrem



ihrem Inhalte nach in Klassen einzutheilen. Nichts desto weniger dauerte seine Lust zu sammeln bey ihm beständig. Das übrige, zugleich mit dem Nutzen, mußte der folgenden Zeit gelassen werden. Nur dieß ist nothwendig, daß eine solche Sammlung nicht getrennet werde, oder daß man, wie oft zu geschehen pflegt, die Sammlung dadurch hat kostbarer machen wollen, daß der Zugang zu derselben für einsichtsvolle Leute schwierig gemacht worden.

Wenn man mit einem jeden mineralischen Körper so weit gekommen ist, daß man seine Bestandtheile kennet, oder mit Gewißheit behaupten kann, daß er durch keine uns bekannte Mittel weiter zerleget werden könne, so muß er gleich einen Namen erhalten, eher aber nicht; denn sonst würde dieß ein unbestimmter Name seyn. Nichts desto weniger habe ich mich doch nicht unterstanden, dieß mit den Körpern, die ich einigermaßen kannte, und vorher keinen Namen gehabt, zu thun. Ich habe geglaubt, daß dieß alsdenn geschehen könne, wenn dieser Entwurf erstlich durch das Fegefeuer, dadurch alle ähnliche Versuche geprüft worden sind, hindurchgegangen ist. Ich wünsche, daß er ei-

ner

## Vorrede des Verfassers.

ner solchen Prüfung werth gehalten werden möchte. Alsdenn wird es Zeit seyn, nach den natürlichsten Kennzeichen Geschlechter und Gattungen zu bestimmen.

Unterdessen schmeichle ich mir mit der Hoffnung, daß diejenigen, welche der hier gegebenen Anleitung folgen wollen, in Ansehung der Körper des Mineralreichs so leicht keinen Irrthum begehen werden, als bisher mir und andern nach den vorher herausgegebenen Systemen, widerfahren ist. Dadurch glaube ich auch, daß ich mir einige Vertheidiger gegen die verschaffen werde, die so von einer Figuromanie und vom Geschmacke am äußerlichen eingenommen sind, daß sie sich über die Freyheit ärgern, wenn man Marmor für Kalkstein ausgiebt, und den Porphyr unter die Felssteinarten zählt.



Einlei-

# Einleitungstabelle

ins

## Mineralreich.

	Abschnitt.		Abschnitt.
1 Erdenarten	3	2. schuppenartiger	16
1. Kalkarten	= = 4	3. faseriger. Strahl:	
1) reine Kalkarten	= 5	gips	= = 17
1. staubig. Blecke	= 5	4. spatartiger. Gips:	
2. Lockere. Die		spat	= = 18
kreidearten	= 6	5. krystallisirter.	
3. verhärtete. Kalk:		Gipsdruse	= 19
steine	= 7	6. stalaktitischer.	
1. Dichte Kalksteine	7	Gipsfinter	= 20
2. körnige	= 8	3) Mit der Kochsalzsäu-	
3. schuppenartige	= 9	re gesättigte Kalker-	
4. spatartige. Kalk:		de. Salzasse	= 20
spat	= = 10	4) Mit dem brennba-	
5. krystallisirte. Kalk:		ren Wesen verei-	
spatdrusen	= 11	nigte Kalkerde	= 22
6. stalaktitische. Kalk:		1. mit dem brennba-	
artige Tropfstei-		ren Wesen allein.	
ne.	= = 12	Stinkstein	= 23
2) Mit vitriolischer		2. mit dem brennba-	
Säure vereinigte		ren Wesen und der	
Kalkerde: Gips	13	Vitriolsäure. Lo-	
1. Weich. Gips	14	berstein	= = 24
2. verhärtete. Gips:		5) Mit Thon vereinigt-	
stein	= = 15	te Kalkerde. Mer-	
1. Dichter Gips:		gel	= = 25
stein. Alabaster	15	1. mürbe	= = 26
		2. halbz	



# Einleitungstabelle.

Abschnitt.		Abschnitt.	
2. halbverhärtete	27	2. Mit rothem Kupferkalt	= 54
3. verhärtete. Duct. stein	28	6) Kiesel	= = 55
6) Mit metallischer Erde vereinigte Kalkerde	= = 29	1. Opal.	
1. mit Eisen. Weiss Eisenerz	= = 30	1. Sanguon	} 56
2. mit Kupfer	= 34	2. weisser Opal	
3. mit Blei	= 37	3. Katzenauge	
2. Kieselarten	= 40	2. Onyx	= 57
1) Diamant.		3. Calcedon	= 58
1. ungefärbter	= 42	4. Carneol	= 59
2. rother. Rubin	43	5. Sardonyx	= 60
2) Sapphir	= 44	6. Agath	= 61
3) Topas	= = 45	7. Gemeiner Kiesel.	
1. gelber	= = 45	Feuerstein	= 62
2. gelblich grüner. Chrysolit. Chrysopras	= = 46	8. Bergkiesel	= 63
3. Bläulich grüner. Beryll	= = 47	7) Jaspis	= = 64
4) Smaragd	= = 48	1. reiner Jaspis	= =
Turmalin	= 49	2. eisenhaltiger	= 65
5) Quarz	= = 51	8) Feldspat	= 66
1. reiner	} 52	3. Granatarten	= 68
1. dichter. Fester Quarz		1) Granat	
2. körniger. Trüener Quarz		1. Eisenhaltiger	} 69
3. spatartiger		1. Granatstein	
4. krystallisirter. Bergkrystall	53	2. Krystallisirter Granat	} 70
2. unreiner	} 54	2. Eisen- und Zinnhaltiger	
1. Mit schwarzen Eisentalk gemischt		3. Eisen- und Bleihaltiger	= = 71
		2) Schörl. Basalt.	} 72
		1. eisenhaltiger	
		1. Basaltstein	} 73
		2. Spatartiger.	
		Schörlspat	= 74
		3. strahliger. Strahlschörl	= 75
		4. Krystallisirter. Schörlkrystall	75
		4. Thon-	

# Einleitungstabelle.

## Abschnitt.

4. Thonarten = =	77
1) Porcelainthon	} 78
1. reiner	
1. im Wasser erweichlicher	
2. mit brennbaren Theilen vereiniger	} 79
1. im Wasser erweichlicher = =	
2. verhärteter = =	
1. Dichter und loser. Brianzonerkreide =	80
2. Dichter und fester: Speckstein	81
3. fester von sichtbaren Theilen. Serpentin = =	82
3. mit Eisen gemischter	} 84
1. im Wasser erweichlicher	
2. verhärteter	
2) Steinmergel	} 85
1. grober	
2. feiner. Terra Lemnia	
3) Leisenthon. Bolus	} 86
1. im Wasser zerfallender	
2. verhärteter	
1. von feinen Theilen	87
2. Schuppenartig. Hornblende =	88

## Abschnitt.

4) Trippelerde =	89
5) Gemeiner Thon	} 90
1. im Wasser auflöslicher	
1. reiner	
2. mit Kalk vermischter Mergel	} 92
2. verhärteter	
1. reiner	
2. mit brennbaren Theilen, und der Bitriolsäure. Maunerz	} 93
3. mit Kalk. Mergelschiefer	
5. Glimmerarten =	
1) Reiner Glimmer	} 94
1. mit großen Schuppen	
2. mit kleinen	
3. ährenförmiger	
4. gewundener	} 95
2) eisenhaltiger Glimmer	
1. mit großen Schuppen	
2. mit kleinen Schuppen	
3. in einander gewundener	} 95
4. ährenähnlicher	
5. krystallisirter	

## 6. Fluss



# Einleitungstabelle.

	Abchnitt.		Abchnitt.
6. Flußarten =	97	3. mit Eisen und Zinn gemischt.	
1) Verhärtete =	98	Wolfram =	117
1. dichte =	98	2 Salzkarten =	119
2. spatartige. Fluß =		1. Saure Salze =	120
spat	99	1) Die Vitriolsäure	121
3. krystallisirte. Fluß =		1. rein =	121
Krystall =	100	2. Gemischt, oder	
7. Asbestarten =	102	gesättigt	
1) von weichen und dünnen Fasern	103	1. mit Metal-	122
1. gleichlaufenden. Vergleich		len. Vitriol	
2. zusammengewundenen, Bergkork	104	2. mit Erdbarten. Gips und Alaun =	124
2) von feinen und biegsamen Fasern	105	3. mit brennbaren Wesen. Schwefel =	125
1. gleichlaufenden. Vergleich		4. mit Laugensalzen. Vitriolische Mittelsalze =	126
2. gebrochenen. Sodas Schlag =	106	2) Die Kochsalzsäure	127
8. Zeolitarten =	108	1. reine =	127
1) reiner Zeolit =	109	2. gemischte =	128
1. dichter =	109	1. mit Erdbarten	128
2. spatartiger =	110	2. mit alkalischen Salzen =	129
3. krystallisirter	111	3. mit einem brennbaren Wesen	
9. Braunsteinsarten	113	Bernstein =	133
1) Weiche, oder mürbe	114	4. mit Metallen	134
2) verhärtete =	115	2. Alkalische Mineral-	
1. reine =	115	salze	
2. eisenhaltige =	116	1) feuerbeständige	
		1) Meer- oder Kochsalz Alkali	153

# Einleitungstabelle.

Abschnitt.		Abschnitt.	
1. reines	135	löst hat, und	}
2. gemischtes	136	zwar	
1. mit Erde	136	1. Eisen	} 151
2. mit minerali-		1. bleichgelber	
schen Säuren		Kies	}
ren =	137	2. Wasserties	
2. Borax =	138		152
2) flüchtiges =	139	2. Eisen und Zinn	}
1. mit der Kochsalz-		Wasserbley =	
säuer gemischtes.			153
Natürlicher Salz-		3. Eisen und andere	}
miaß = =	140	Metalle =	
2. mit Erdarten	141		154
3. Erdharze =	143	4. Verschiedene an-	}
1) Ambra =	144	dere Metalle	
2) Bernstein =	145		155
3) Bergöhl	} 146	5) Erdharz mit Erd-	}
1. fließendes		arten vereinigt	
1. Bergbals-			156
am. Naph-		1. mit Kalterde	}
tha			
2. Bergöhl =	147	2. mit Thonerde	}
2. jähes. Malthe	148		
3. erhärtetes. As-		1. mit weniger Thon-	}
phalt = =	149	erde. Stein-	
4) Schwefel =	150	Kohle	157
1. natürlicher =	150	2. mit mehrerer.	}
2. Schwefel der		Kolm = =	
Metalle ausge-			158
		3. mit überflüssi-	}
		ger. Brandschie-	
		fer = =	159
		6) Erdharz mit me-	}
		tallischer Erde.	
		Branderz	}
		1. mit Kupfer	
		2. mit Eisen	} 160
		1. feuerfestes	
		2. flüchtiges	

# Einleitungstabelle.

	Abchnitt.		Abchnitt.
4. Metalle =	162	8. Schwefel und	} 175
1. Ganze Metalle		Bley. Bley-	
1) Gold =	163	glanz	
1. gediegenes =	164	9. Schwefel,	
2. aufgelöstes oder		Bley und	
mineralisirtes	165	Spießglas.	} 175
2) Silber =	166	Striperz	
1. gediegenes =	167	10. Schwefel	}
2. mineralisirtes mit		und Eisen.	
1. Schwefel allein.		Silber-	}
Glaserz =	168	Kies	
2. Schwefel, Eisen		11. durch die Koch-	}
und Arsenit.		salzsaure. Horn-	
Kothgülden	169	erz =	176
3. Schwefel, Eisen		3) Platina del Pinto	178
Arsenit und Ku-		4) Zinn =	179
pfer. Weisgül-		1) in der Form ei-	} 180
den =	170	nes Kaltes	
4. Schwefel, Arse-		1. verhärtetes	
nit und Eisen.		mit wenigen	
Weiserz =	171	Arsenitkalk	
5. Schwefel und		1. dichtes. Zinn-	} 180
Spießglas.		stein	
Leber- oder Fe-		2. krystallisir-	}
dererz =	172	tes. Zinngrau-	
6. Schwefel, Ku-		pen	} 181
pfer und Spieß-		2. mit Eisenkalk	
glas. Dahlisches		3. mit Magnesia	
Fahlerz =	173	4. mit Schwefel	}
7. Schwefel und		und Eisen	
Zink. Pechblen-			
de =	174		

5. Bley

# Einleitungstabelle.

Abschnitt.		Abschnitt.	
5) Bley	183	2. verhärtet.	
1) in der Form ei- nes Kalkes	184	Kupferglas =	193
1. rein		2. Gemischtes =	194
1. weich. Bley- ocher		3) mineralisirtes =	195
2. verhärtet. Bleyspath		1) durch Schwefel allein. Graues Kupfererz	
2) mit Kalkerde gemischt		2) durch geschwe- feltes Eisen. Ku- pfererz = =	
2) mineralisirt			196
1. durch Schwefel. Bleyschweif	185	3) durch geschwe- felten Arsenit und Eisen. Weisses Kupfererz = =	197
2. durch geschwefel- tes Silber. Bley- glanz	186	4) durch geschwe- feltes Silber, Ar- senit und etwas Eisen. Sahlku- pfererz = =	
3. durch geschwefel- tes Silber und Ei- sen. Eisenhaltiger Bleyglanz =	187	5) durch Vitriol- säure = =	
4. mit geschwefelten ten Spießglas- erz und Silber. Striperz =	188	6) durch brennba- res Wesen =	198
6) Kupfer	190	7) Eisen = = =	199
1) gediegenes =	191	1) Eisenkalk =	200
2) in der Form ei- nes Kalkes	192	1) reiner = =	
1. reines = =		1. mürber =	
1. mürbes. Ku- pferocher =		1. staubartig Eisenocher =	
		2. zusammen- geschlemmt.	



# Einleitungstabelle.

Abschnitt.	Abschnitt.
See oder Sumpf- erzt = 200	9. mit einer an- dern unbekann- ten Erde Tung- steen = = 208
2. verhärtet. Blutstein = } 201	2. mineralisirtes Ei- sen = =
1. eisenfarbig }	1. durch Schwefel allein = =
2. schwarz- braun. Glas- kopf = = 202	1. vollkommen. } 209 Schwefelkies =
3. rothes = 203	2. in geringer Menge. Schwar- zes Eisenerz =
4. gelbes = = 204	1. magnetisches } 2. retractori- sches = 210. 211
2) mit fremden Theilen vermisch- ter " " =	2. durch Arsenik. } Misspichel = =
1. mit Kalkerde Stahlstein =	3. durch geschwe- felten Arsenik.
2. mit Kieseler- de. Sinople } 205	Kauschgelbries
3. mit Granat- erde. Schörl und Granat	4. durch Vitriol- säure. Eisenvi- triol = = =
4. mit Thoner- de = = =	5. durch ein brenn- bares Wesen. Ei- senbranderzt =
5. mit Glim- mernde =	6. durch andere ge- schwefelte und mit Arsenik vereinigt Metalle =
6. mit Magnesia }	2) Halbmetalle
7. mit Alkali und brennbaren Theilen. Blaue Eisenerde = 206	1. Quecksilber = 214
8. mit einer un- bekannten Er- de Cement = 207	1. gedie-

# Einleitungstabelle.

## Abchnitt

## Abchnitt.

1. gediegenes = 215	1. durch Schwefel. Gewöhnliches Spiesgins } 232
2. mineralisirt = 216	2. durch Schwefel und Arsenik. Rothes Spiesglas 233
1. durch Schwefel. Zinnober	3. durch Schwefel und Silber Federerz = = }
2. durch Schwefel und Kupfer 217	4. durch Schwefel, Silber Kupfer und Arsenik } 234
2. Wismuth = 219	5. durch Schwefel und Bley = }
1. gediegen = 220	5) Arsenik
2. in der Form eines Kalks = 221	1) Gediegen. Scherbenkobolt = = 237
3. mineralisirt = 222	2) Arsenikkalk 238
1. durch Schwefel	1. reiner =
2. durch geschwefeltes Eisen = 223	2. mit Schwefel gemischter Operment = 239
3) Zink = = 225	3. mit Zinnkalk. Zinngrauen }
1. Zinkkalk = = 226	4. mit Schwefel und Silber. Rothgülden }
2. mineralisirter Zink = =	5. mit Bleykalk. Bleyapat = } 240
1. mit geschwefelten Eisen } 227	6. mit Koboltkalk. Koboltblüte = = }
1. in metallischer Form. Zinkerz =	
2. in der Form eines Kalks. Blende = 228	
4) Spiesglas	
1) gediegenes = 231	
2) mineralisirtes 232	

# Einleitungstabelle.

Abchnitt.

Abchnitt.

3) mineralisirter Arsenik	=	=	
1. mit Schwefel und Eisen. Gift.			241
Kies	=	=	
2. mit Eisen. Mißpichel	=		
3. durch Kobalt in den mehresten Kobolterzen			
4. durch Silber. Weiserz	=		242
5. mit Kupfer			
6. mit Spießglas			
6) Kobalt	=	=	244
1. Kobaltkalk			
1) mit Eisen ohne Arsenik			
1. mürbe. Kobaltmulm	=		245
2. verhärtet. Schlacken Kobalt	=	=	
2. mit Arsenik. kalk. Kobaltblüte			
1. mürbe. Kobaltbeschlag			246
2. verhärtet und crySTALLISIRT			

sirt. Crystallisirte Kobaltblüte			246
2) mineralisirter			
1. mit Arsenik und Eisen in metallischer Form			
1. derber			
2. feinkörniger			
3. grobkörniger			
4. krySTALLISIRTER			
1. in baumähnlichen Figuren. Gefrickter Kobalt			247
2. krySTALLISIRTER. Glanzkobalt			
3. in strahllichten runden Theilen			
2) mit geschwefelten Eisen	=		248
1. krySTALLISIRTER			248
3) mit Schwefel, Arsenik und Eisen			249
1. grobkörnig			
2. krySTALLISIRT			
4) mit geschwefelten und mit Arsenik vereinigt Nickel und Eisen	=		250

7. Nickel



# Einleitungstabelle.

Abchnitt.

Abchnitt.

7. Nickel = 252

1. als ein Kalt. Nickel-  
ocher = 253

2. mineralisirt }  
1. durch geschwe- } 254  
feltes und mit }

Arsenit veret-  
nigtes Eisen  
und Kobolt. } 254  
Kupfernickel }

2. durch die Vitriol-  
säure. Kupferni-  
ckel = 254

## Anhang.

1. Felssteinarten = 258

1) zusammengesetzte  
= = = 259

1. Ophit = 259

2. Gestein 260

3. Norrka = 261

4. Wengstein = 262

5. Schneidestein 263

6. Porphyr = 264

7. Trapp = = 265

8. Mandelstein 266

9. Grünstein 267

10. Granit = 268

2) zusammenge-  
leimte }

1) Breccia } 269

1. aus Kalt-  
stein }

2. aus Jaspis 270

3. aus Riesel. Pud-  
dingstone = 271

4. aus Quarz 272

5. aus Felsstein 273

2) Sandstein }  
1. mit Thon  
2. mit Kalt  
3. mit einem  
unbekannten  
Leime } 274  
4. mit Eisen-  
erzt }

3) Sanderg = 275

1. aus größern Stü-  
cken = = 275

2. aus kleinen Kör-  
pern = 276

2. Steinverwandlungen  
oder Versteinerun-  
gen = 278

1) Erde

# Einleitungstabelle.

Abchnitt.	Abchnitt.
1) Erderverwandlungen	4. Von Metallen durchdrungene fremde Körper } 286
1. im Kalk verwandelte Körper } 279	1. Von Silber }
1. freidenartige }	2. Von Kupfer = 287
2. versteinerte }	3. Von Eisen = 289
2. in Kiesel verwandelte Körper 281	5. Fremde zerstört Körper }
2. Von Salz durchdrungene fremde Körper } 282	1. Thiererde } 291
1. mit Eisenvitriol }	2. Gewächserde }
3. Von Erdharz durchdrungene fremde Körper } 283	3. Natürliche Schlacken }
1. von Erdharz der Steinkohlen }	1. Isländischer Agath } 293
2. vom Bergöle 284	2. Rheinländischer Mühlenstein 294
3. vom Schwefelkiese = = 285	3. Bimsstein = 295
	4. Perlensand = 296
	5. Schlackensand 297




**Versuch**



# Versuch eines Mineralsystems.

## §. I.



Das Mineralreich enthält diejenigen Körper, welche unter der Oberfläche unserer Erde, entweder durch die erste Schöpfung entstanden, oder hernach erzeugt worden sind, täglich aus ihren Grundtheilen zusammengesetzt werden, und ohne Saamen, Leben und Umlauf einiger Flüssigkeiten sind.

Anmerkung. Die Gränzen zwischen den dreyen angenommenen Naturreichen sind fast unmöglich zu bestimmen. Hieraus entstehen Schwierigkeiten, wenn man von selbigen richtige Beschreibungen geben soll. Es ist auch die Frage: Ob dergleichen Beschreibungen nöthig seyn werden, wenn einmal die ganze Naturgeschichte in ein solches Licht wird gesetzt seyn, daß man aus sichern, und gewissen Gründen, nicht nur die einem jeden Naturreiche eigenen Körper kennen könne, sondern auch diejeni-

21 gen



gen vollkommen unterscheiden, die den Zusammenhang zwischen denselben ausmachen.

Unterdessen, da die Weitläufigkeit der Arbeit, und die dazu erforderliche Kenntniß erfordert, daß die Untersuchungen einzeln, und von verschiedenen Personen am besten angestellt werden, müssen wir uns mit einer geringern Genauigkeit in den Beschreibungen der mineralischen Körper, als die gelehrte Vernunftlehre fordert,orthelfen. Ich werde daher, zur Erklärung meiner gegebenen Beschreibung, einige Erläuterungen hinzufügen müssen.

Die Wörter: Umlauf der Flüssigkeiten müssen, in Ansehung dessen, was vorher gesagt ist, nämlich, daß die mineralischen Körper unter der Oberfläche der Erde sind, geduldet werden. Durch diesen Mangel der in ihnen umlaufenden Flüssigkeiten werden sie von den Gewächsen unterschieden; denn sonst entstehen heutiges Tages mineralische Körper, ungefähr auf eben die Art, als wir uns den Zuwachs der Gewächse vorstellen. Klüfte, Rissen und Gänge in den Gebürge und Erdlagen können den Röhren in den Gewächsen entgegengesetzt werden, und das Wasser ist das Zuführungsmittel der Bestandtheile in den Körpern beyder Reiche. Das Feuer, von dem wir so wenige Kenntniß haben, und nicht wissen, ob es der Erde gehöre, als nur insoweit selbiges innerhalb eines Sonnenkreises befindlich ist, dürfte vielleicht ein gleich unentbehrliches Hülfsmittel in allen dreyen Naturreichen seyn.

Dahingegen wissen wir mit einiger Gewißheit, daß, wenn das Mineralreich die Ehre hat, vor den

den beyden andern da gewesen, und der Grund derselben zu seyn, selbiges im Gegentheile, der sonderbaren, und unbegreiflichen Eigenschaften der übrigen Reiche, daß sie nämlich ein Leben haben, und durch eine Auswickelung aus Saamen entstehen, entbehre.

Der Gegenstand der Mineralogie sind die mineralischen Körper, die hier beschrieben werden, in dem Zustande, und in der Beschaffenheit, in welcher wir sie jetzt finden. In die Betrachtung der Grundmaterie, und der ursprünglichen Theile, die selbige ausmachen, und in die wir selbige nicht zerlegen können, können wir uns so wenig einlassen, als es möglich ist, mit einiger Gewisheit zu behaupten, daß es dem Schöpfer nicht gefallen habe, mehr, als eine Art von Grundmaterie, für alle unsern Sinnen sich darstellende Körper, in der Natur zu bereiten.

Es ist nicht sicher genug, zu sagen, daß Mineralien Körper seyn, die durch eine äußere Ansehung der Theile wachsen; denn in diesem Umstand finden wir eine Aehnlichkeit zwischen der Entstehung der Cirkel in Holze der Bäume, und der Rinde in den Tropfsteinen. Sollte man hierwider die Einwendung machen können, daß der neue Bauncirkel nicht durchs Wasser zwischen der Rinde und dem Holzcirkel vom vorigen Jahre aufgeführt würde, sondern sich von innen heraus durch die Zwischenräume des Holzes herausdränge, so zeige ich ihnen aus dem Mineralreiche solche Beispiele, die deutlich zeigen, daß sie auf eine solche Art, als eine dicke Haut in einem Weinbruche entstanden.

Vergleichen Entstehungsarten erfordern ein gewisses Alter der Berge, und in diesem Umstand möchte vielleicht zwischen dem Thier- und Gewächsreich einerley Verhalten eintreffen. In Ansehung des Mineralreichs ist solches bisher unausgemacht und daher dürfen wir keinen Umlauf einiger Säft in den Körpern desselben annehmen, so lange und ein anderer Ausweg übrig ist. Dieser ist die Zusammenziehung, und die sich darauf gründende Auspressung, wovon angehörigen Stellen ein mehreres angemerkt werden wird. Wie es im Thier und Gewächsreiche zugehe, merken wir deswegen genauer und besser, weil wir selbst den ihnen eigenen Veränderungen unterworfen sind, bequem mit denselbigen umgehen, und die mehresten Veränderungen derselben überleben, da hingegen das Mineralreich seine abwechselnde Veränderungen heimlich und in langen Zeiträumen leidet.

Saamen kann ich, wegen des Mangels einiger Anleitung, bey den mineralischen Körpern nicht annehmen. Ich weis auch nicht, warum man den Metallen in dieser Absicht einigen Vorzug beylegen sollte. So wie wir sehen, daß Tropfstein gebildet werden, so finden wir, daß es mit dem gediegenen Kupfer und Silber zugehe. Das Wasser führet, unsichtbare Kalk- Kupfer- und Silbertheile bey sich. Diese fället es auf andere Körper, entweder weil diese eine Anziehungskraft gegen dieselbe haben, oder die im Wasser befindlichen Theile durch die Bewegung dazu bestimmt werden. Die niedergeschlagenen Theile lassen sich im Anfange leicht von einander trennen. Nach  
einiger



einiger Zeit aber wird ihr Zusammenhang fester. Man siehet dieß am halbgeschmeidigen Cementkupfer, welches, wenn es aus dem Wasser herausgenommen worden, nach einiger Zeit erhärtet. Die Figur eines in den Bergen gewachsenen Goldes oder Silbers, beweiset nichts mehr, als diejenige, so dem Eisen- oder Kupfermoose in den ungeröstet geschmolzenen Erzen und Kohsteinen eigen ist. Sie führet uns vielmehr auf die Spur, daß selbige durch eine Zusammenziehung, und schleunige Bestehung der äußern Theile entstanden sey. Wir sehen dadurch einigermaßen die Ursachen der Krystallen in den einzeln hin und her zerstreuten Kieselsteinen, als in den so genannten Melonen vom Berge Carmel, und den italienischen Eisenerzballen und andern Körpern ein, ohne daß wir nöthig haben eine Schmelzhitze für den Grund derselben anzugeben. Nur muß man die Kennzeichen, die sie an sich haben, daß sie weich, oder aufgelöst gewesen, wohl in Acht nehmen.

Ob die mineralischen Körper auch noch heutiges Tages in der großen Werkstätte der Natur, in der Erde, auf alle Arten, auf welche die schon vollkommenen entstanden zu seyn scheinen, noch erzeugt werden, wird man nicht bestimmen können, so lange noch nothwendige Beobachtungen und Versuche fehlen. Zum Beyspiele wollen wir das ganze Kieselgeschlecht anführen. Von dieser Entstehungsart hat man noch keine Erfahrungen. Glaubt jemand, daß er Quarzkrystalle, in dem Zustande, da sie sich krystallisirten, angetroffen habe, so fragt sich, ob er nicht auf die Figur allein gesehen,

U. 3

hen, oder ob er dergleichen Versuche angestellet habe, daß man dadurch versichert seyn könne, daß keine entweder reine, oder durch fremde Benymischung unkenntliche Kalkerde im Spiele mit gewesen sey. Wie vielerley mögliche Erzeugungsarten seyn, dazu man einige Anleitung hat, zu erzählen, gehöret hier nicht her. Es würde zu weitläufig seyn, und ihre Erklärung würde die Kräfte meiner Einbildungskraft weit übersteigen. Nichts destoweniger will ich, durch folgende Anmerkung, andere, die mehrere Einsicht, Lust, und Gelegenheit haben, zum reifern Nachdenken aufzumuntern suchen:

Der Niederschlagung aus dem Wasser, und der Anleitung zur Erzeugung der Kiesel ist schon gedacht worden. Die letztere setzt keine Weiche voraus, die von der Art ist, wie die Weichheit eines aufgeweichten Thons, sondern eine Zähigkeit, ein gallertartiges, oder mucilagineuses Wesen, und folglich eine vollkommenerer Auflösung, und hieraus läßt sich eine andere Entstehungsart begreifen. Noch ein zu unserer Zeit sehr gebräuchlicher Weg, ist der Zerstörungsweg. Die Zerstörung geschieht theils durch gewaltsame unterirdische Feuer, theils mit größerer Bequemlichkeit, durch die sogenannte Verwitterung. Durch beyde entstehen unendlich viele Veränderungen, und neue Zusammensetzungen. Die Säuren des Vitriols und Kochsalzes sind auch nicht unwirksam. Wenn sie einmal durch die benannte Zerstörung der Körper frey geworden, so hören sie nicht auf, auch heutiges Tages nicht, zu wirken, bis sie durch andere Körper saturirt worden. Wo sie selbst nicht hin-

durch-

durchzudringen vermögend sind, da hilft ihnen das Wasser, welches, nach den Gesetzen der Natur, in beständiger Bewegung ist, fort. Diese Wirkungen der Salze aber müssen wiederum von denen, die das Wasser selbst hervorbringt, indem es theils, als ein Auflösungsmittel, z. E. auf die Kalkerde, theils durch seine Trägheit, Schwere, und Bewegung eine Abnutzung und Versetzung der Theile in den festen Körpern, die sich in verschiedener Stellung ordnen, wirkt, wohl unterschieden werden. Sind vielleicht die Sumpferze aus verwitterten Kiesen entstanden, obgleich nicht das geringste von Bitriolischen in gewissen Wässern, und herumliegenden Gegenden gefunden wird? oder: Sind sie ein Bodensatz von einer im bloßen Wasser aufgelösten Erde? Sollte man sich mit einigem Grunde vorstellen können, daß eine Gewächserde für sich in Eisen könne verwandelt werden, da man findet, daß sie stufenweise von einer geringen Spur, bis auf die Hälfte dieses Metalls enthalte, wovon die Torfgruben an den Gebürgen in Dahlien, Jemteland, und Härjeodalen Beispiele geben, oder daß gewisse Dünste ihre Kraft in gewissen Gegenden, wo sie sich an solche Theile, die ihnen gleichsam anständig sind, anhängen, entweder schon ausgeübet haben, oder noch ausüben? So sind vielleicht die Bäume, die durch die Zerstörungen des Erdbodens in die Erde gestürzt sind, an gewissen Dertern in Böhmen durch Eisendünste, die sie angetroffen haben, durchdrungen worden, in Loughneagh in Irland, und bey Adrianopel haben sie vielleicht eine Kiesel machende Materie, und



in den Steinkohlengruben in Engeland und in Boserup ein brennbares Wesen angetroffen. Die Muschelschalen sind, ohne ihre Grundtheile verlohren zu haben, mehrentheils in Spat verwandelt, wie im Baldurberge geschehen, bey Vernon in Frankreich und in Siberien sind sie mit Kiesel gefüllet worden, bey Andrarum haben ihre Pori Kies angenommen, und in Jarlsberg grünes Kupfererz. Das Silber scheint in Kongsberg die Oberhand zu haben, so wie das Kupfer in den nördlichern Gruben in Norwegen, und die Bergarten, die an einigen Orten der Welt überflüssiges Gold halten, möchten vielleicht anderswo taube Bergarten seyn.

Ich entziehe mich aber so wichtigen Untersuchungen, um nicht meine Mängel noch mehr zu entblößen. Ich erlaube mich aber zum Schluß, Anfängern eine Warnung zu geben, daß sie nicht so gleich schließen, daß ein Körper seinem benachbarten Körper seinen Ursprung zu verdanken habe, wenn solches nicht zugleich durch die Auflösung, oder künstliche Nachahmung bewiesen werden kann, daß sie sich ferner mit den, bey der Besichtigung, und Betrachtungen einiger Mineralsammlungen, angestellten Beobachtungen nicht begnügen, sondern sich in die Werkstätte der Natur selbst begeben sollen. Sie finden da einen bessern, obgleich engern Weg. Gruben, Brüche, und die Erdschichten werden ihnen eine genauere Erkenntniß geben. So halte ichs vor ungewiß, wenn man behauptet, daß der Kiesel aus dem Kalk entstehe, bloß, weil er in den Kreideschichten in Engeland und in den  
Kalk-



Kalksteinen auf Kinnakulle lieget, und glaube, daß ein Erdstein, der einmal von seinem Berge getrennt, und an den Tag ausgeworfen ist, eben so wenige Kennzeichen eines Zuwachses zeige, als ein Todtengebein, das auf dem Kirchhofe lieget.

## §. 2.

Die mineralischen Körper werden in vier Klassen abgetheilt.

- 1) Erdbarten, die sich nicht ausdehnen lassen, größtentheils im Wasser und in Oelen unauflöslich sind, und in glühender Hitze ihren körperlichen Inhalt behalten.
- 2) Erdbarze, die sich durch Oele auflösen lassen, und nicht vom Wasser, und im Feuer brennen.
- 3) Salze, welche vom Wasser aufgelöst werden, alsdenn einen Geschmack geben, und zum wenigsten in einer Mischung mit einander in feste, und eckigte Körper anschließen, wenn das zu ihrer Auflösung erforderliche Wasser durch die Ausdunstung vermindert wird.
- 4) Metalle, welche unter allen uns bekannten Körpern die schweresten sind, und sich theils ausdehnen, theils in ihre Bestandtheile zerlegen, und in einer Schmelzhitze, durch Wiederherstellung des verlohrenen brennbaren Wesens, zu ihrer vorigen Gestalt wieder reduciret werden können.

Anmerkungen. Bey obigen Beschreibungen findet die 1) angegebene Schwierigkeit statt. Die angenommenen Klassen können nicht ganz genau bestimmt werden. Bey jeder derselben werden wir beständig Ausnahmen finden. Z. E. In der ersten Klasse wer-

den wir finden, daß die Kalkerde zum Theil im Wasser auflöslich sey, und daß der Pfeisenthon mit andern Körpern in einer langwierigen Calcinationshize etwas von seinem körperlichen Inhalte verliere. Bey der dritten Klasse erfahren wir, daß der Arsenik in der Form eines Kalkes mit den Salzen einerley Eigenschaften habe, und daß von diesen keine Beschreibung könne gemacht werden, die den Arsenik ausschlosse. Auch kann man ihm den Platz unter den Halbmetallen nicht absprechen. Bey der vierten Klasse werden wir gewahr, daß die edlen, und unedlen, die ganzen, und halben Metalle, keine gemeinschaftliche Eigenschaften haben; denn einige können calcinirt, und ihnen können ihre brennbaren Theile genommen werden, andere sind hingegen in gleichem Feuergrade unveränderlich, wenn man nicht künstliche Handgriffe und weitläufige Umwege mit denselben vornimmt. Ein Theil derselben kann geschmeidig gemacht werden, da uns Mittel fehlen, den übrigen zu gleicher Eigenschaft zu verhelfen.

Die erhabene Figur der geschmolzenen Metalle ist ihnen auch nicht eigenthümlich. Alles, was im Feuer wohl fließet, und von den Gefäßen, oder andern zugesezten Körpern nicht angezogen wird, hat eine gleiche Figur. Der Borax, und das sal fusibile microcosmicum u. a. m. thun es auf Kohlen.

In Absicht auf diese Schwierigkeiten lohnet es der Mühe nicht, Beschreibungen, die mehrerer Arten Eigenschaften enthalten, zu machen. Man muß zufrieden seyn, wenn man einen jeden Körper für sich besonders kennen lernet. Nichts destoweniger, da gegenwärtige Schrift ein Versuch eines Mineralsystems seyn soll, so habe ich in den mehresten Fällen den gewöhnlichsten Regeln folgen wollen.

## Erste Klasse.

§. 3.

### Erdarten. *Terrae.*

Erden sind mineralische Körper, die sich nicht ausdehnen lassen, größtentheils im Wasser und in Oelen unauflöslich sind, und in glühender Hitze nichts von ihrem körperlichen Inhalte verlieren.

§. 4.

Diese Erden werden hier, nach ihrem Grundstoffe, in so weit selbiger bisher bekannt ist, in neun Ordnungen abgetheilt.

### Erste Ordnung.

#### Kalkarten. *Terrae calcareae.*

Diese haben, wenn sie rein und ohne Beymischung fremder Theile sind, folgende allgemeine Eigenschaften.

- 1) Im Feuer gebrannt, werden sie locker, und zerfallen hernach in einen weissen Staub.
- 2) Dieses Zerfallen geschieht im Wasser sehr schnell. Es entsteht dabey eine starke Hitze, und einige Auflösung.
- 3) Im geschlossenen Feuer können sie nicht ohne fremden Zusatz zu Glase werden.
- 4) Der gebrannte Kalk vergrößert die Schärfe, und fressende Eigenschaft des Laugensalzes.
- 5) Durch saure Geister werden sie mit einem erhitzenden Brausen aufgelöst, und zwar verhalten sich selbige, bey der Auflösung, folgendergestalt:

I. Die

1. Die Vitriolssäure fällt mit dem Kalk nieder, und wird eine Gipserde: Das, was sich aufgelöst erhält, schiebet nach der Ausdünstung in selenitische Krystalle an.
  2. Die Rochsalzsäure machet mit der Kalkerde den so genannten feuerbeständigen Salmiak (*sal ammoniacum fixum*), welcher auch zum Theil von selbst zu Boden fällt.
  3. Die Salpetersäure löset den Kalk gänzlich auf, und läset ihn nicht fahren, es sey denn, daß ihr ein Laugensalz, an dessen Stelle, zugesellet werde.
  - 6) Mit Borax versetzt, schmelzen die Kalkerden sehr leicht zu einem Glase, welches in einem Grade der Hitze, der geringer ist, als der Grad der glühenden Hitze, allerley Eindrücke annehmen kann.
  - 7) Ein gleiches eräugnet sich, mit einer Erhitzung, durch Zusehung des *salis fusibilis microcosmici*.
  - 8) Der Flußspat schmelzet unter allen Bergarten am leichtesten, mit dem Kalk, zu einem schneidenden Glase.
  - 9) Die Kalkerden haben auch in Ansehung einiger metallischen Kalk, z. Ex. des Bleies und Wismuths, eine reducirende Eigenschaft. In einem geringern Grade zeigt sich diese am Eisen und Kupfer. Folglich
  - 10) Gleichen sie sowohl in jenem (9) als auch in andern Verhältnissen einem feuerbeständigen Laugensalze, (*sal alcali fixum*.) Es wird deswegen die ganze Ordnung derselben, mit hinlänglichem Grunde sehr oft mit dem Namen der Alkalischen Erden, *Terrae alcalinae*, benennet.
- II) Diese



II) Diese Erdarten sind allen dreien Naturreichen gemein. Man findet sie in den Gebeinen und Schalen der Thiere, und in der Asche der Gewächse. Sie müssen also da gewesen seyn ehe Thiere und Gewächse ihr Daseyn erreichten. Wegen ihrer großen Nothwendigkeit sind sie auch über die ganze Erdfugel vertheilet.

## §. 5.

Man findet die Kalkerde

1. Rein. *Terra calcarea pura.*

I) Staubig, *pulverulenta*. Schwedisch Blecke: *Agaricus mineralis*.

1. weis. Jemteland bey Rödön. Westgothland in Zimmerdala. Schmoland. Ostgothland, auf der Insel Gothland, an sumpfigten Dertern, und auf den Gründen der Seen.

2. roth. Auf Gothland.

3. gelb. in Zimmerdala in Westgothland.

Anmerk. Diese staubigte Kalkerde, scheint ein aus zerfallenen Kalksteinen zusammengelassener Schlamm zu seyn. Man findet sie deswegen meistens an solchen Dertern, wo Kalkberge sind. Man vermisst sie zwar in den Tiesen; dieß hindert aber gar nicht, daß selbige obenbenannten Ursprung sollten haben können. Durch die Gewaltigkeit des Wassers in gewissen Flüssen können sie weiter weggeführt worden seyn. Bisweilen findet man sie in Bergklüften, und alsdenn erhält sie vorzüglichere Namen. Sie heißet alsdenn: Guhr, Mondmilch, *Agaricus mineralis*, u. s. f. In Formen gepackt, läßt sie sich sehr bequem zu Kalk brennen. Sonst wird sie ungebrannt zur weissen Tünche gebraucht, die aber sehr abschmuet. In Schmoland findet

## 14 Kl. I. D. I. Kreide. Kalkstein. §. 6

findet man an gewissen sumpfigten Dertern eine weisse Erde, die dem Ansehen nach, der Blecke gleichet, allein sie brauset nicht mit Scheidewasser, und wird im Brennen nicht zu Kalk. Sie verdienet, von denen, die Gelegenheit haben, sie in großer Menge zu erhalten, untersucht zu werden.

### §. 6.

2. Pocker und zusammenhängend. *Solida friabilis.* Kreide. *Creta.*

1) weisse Kreide. *Creta alba.* Engeland. Frankreich. Schonen, wo sie an den Feuersteinen fest anhänget.

In den beyden ersten Ländern, machet sie in der Erde ordentliche Lagen aus, die zwischen sich Lagen von Kieselsteinen einschliessen. Es scheint demnach, daß die auf den Feldern los liegenden Feuersteine, durch gewaltsame Zerrüttungen aus ihrem natürlichen Lager ausgeworfen worden, allein bisher hat noch keiner beweisen können, daß beyde aus einerley Grundtheilen entstanden.

Der Name: Kreide, wird sonst sehr unbestimmt verschiedenen andern Erdarten beigelegt. Man redet daher von Kreidearten, von verschiedener Farbe; allein ich kenne ausser dieser keine, die kalkartig ist. Der Unterschied verschiedener Gattungen von Kreide hanget nur von der Feinigkeit derselben, und der Festigkeit des Zusammenhangs der Theile ab.

### §. 7.

3. Versteinert, oder hart. *Terra calcarea indurata.* Kalkstein. *Lapis calcareus.*

1) Dicht,

1) Dicht, von unfühlbaren Theilen. *Particulis impalpabilibus.*

Diese Gattung ist an Härte und Farbe verschieden. Man findet den Kalkstein

1. weis. Ein solcher Kalkstein ist der Kreidestein aus Hull in Engelland.
2. weislich gelb. Der Kalkstein vom Baldursberg in Schonen, und der venetianische.
3. fleischfarbig. Von dieser Farbe sind die Steine, die man in den upländischen Aeckern findet.
4. röthlich braun. Deland. Femteland. Rättwick in Dahlien und Kinnakulle.
5. grau. An benannten Dertern.
6. bunt. Der italienische, blankenburgische und verschiedener anderer Marmor.
7. schwarz. Femteland. Flandern. (Siehe 23.)

Anmerk. Ob es gleich vielen mißfällig seyn möchte, daß ich die Marmorarten Kalksteine nenne, so habe ich doch gar keine Kennzeichen, durch die ich selbige von einander unterscheiden könnte. Die Farbe und der Zusammenhang der Theile sind die einzigen Ursachen, warum wir eine Gattung der andern vorziehen. Hat aber die Natur einigen Farben vor andern einen Vorzug gegeben? Sind nicht alle dichte Kalksteine zur Politur geschickt, ehe sie durch Verwitterung verdorben werden? Man hat also unter den Gattungen der dichten Kalksteine, solche, die man nach seinem Geschmacke aussucht, und unter dem Namen des Marmors zu künstlichen, und zierlichen Arbeiten gebrauchen kann.

Den Geographis subterraneis gebühret es, zu untersuchen, ob dieser (3) Kalkstein anders, als lagen- oder

stückweise, und ohne Einmischung anderer, gleichfalls in Kalk verwandelter Körper, vorkomme. Hier in Nor- den findet man ihn allezeit so, daß man deutlich sehen kann, er sey in Flüssen, oder bey Wasserüberschwem- mungen entstanden, wie es mit den Schlamm bey un- seren Pochwerken geschieht, wenn allerhand fremde Sachen mit folgen. Dergleichen aber sind zu wenig, daß die ganze Masse dadurch hätte sollen in Kalk ver- wandelt werden können, anderer Umstände zu geschwei- gen, die einen solchen willkührlichen Satz gar zu un- wahrscheinlich machen.

§. 8.

## 2. Körnig. *Lapis Calcareus particulis granulatis.*

1) grobkörnig und los. Salzschlag. (schw. Saltslag.) Sahlberg.

1. röthlich gelb.

2. weis. Die sahlbergische Grube giebt beyde Abänderungen. Sonst nennet man auch den körnigen Flußspath Salzschlag.

2) feinkörnig.

1. weis. Sahlberg.

2. halbdurchsichtig. Solfatara in Italien. Gediegener Schwefel wird darin angetroffen.

3) feinkörnig. Der sahlbergische Kalkstein.

1. weis und grün. Die große Grube in Sahlberg.

2. weis und schwarz. Der Herrsteins Bo- den in Sahlberg.

Anmerk. Diese Gattungen haben oft so schöne Farben, als die so genannten Marmorarten; allein die Zusammensetzung, und der Zusammenhang der Theile verstaten keine gute Politur.

§. 9.



## §. 9.

3. Schuppenartig. *Lapis Calcareus particulis squamosis s. spatosis.* Leimstein.

1) mit groben Schuppen.

1. weis. Garpenberg.

In Tunaberg und Südermannland findet man diese Gattung auch. Sie ist aber von der Beschaffenheit, daß sie im Feuer 40 pro Cent von ihrer Schwere verlieret, und wenn sie verwittert, bräunlich wird, welches letztere eine Anzeige eines geringen Eisengehaltes ist, daß sie also zwischen dem Stahlsteine und dem Kalksteine ein Mittelding ist. Koh brauset sie auch nicht mit sauren Geistern.

2. röthlich gelb. Finnland.

2) mit kleinen Schuppen.

1. weis. Tuna Kirchspiel in Dahlekarlien.

Ostgothland im Marmorbruche. Nerike, im Kirchspiele Lillkyrkie. Finnland in den Kirchspielen Kimito und Kargas.

3) fein schimmernd.

1. weis. Carrara in Italien. Pargas in Finnland.

2. bunt. Von dieser Art sind ein Theil ausländischer Marmorarten.

Anmerk. Diese Art der Kalksteine nimmt die Politur an, und wird daher, wenn ihre Farben schön sind, als Marmor gebraucht.

Sonst ist zu merken, daß die körnigen und schuppenartigen Kalksteine (§. 8. u. 9.) entweder in Gängen stehen, oder auch ganze Berge, die keine Spur, oder Schichten von Versteinerungen zeigen, ausmachen.

B

§. 10.

§. 10.

4. Spatartig. *Spatum calcareum*. Kalkspat.  
1) rhomboidalisch.

1. durchsichtig *diaphanum*.

1) Doppelstein. *Spatum Islandicum*. Verdoppelt die Gegenstände, die man durch selbigen siehet. Brattfors Eisengrube in Wermland. Schweiz. Island,

2) nicht verdoppelnd.

1. weis und ungefärbt.

2. gelblich. *Phosphorescens*. Jönköping in Lappland bey Tornea.

2. undurchsichtig. *Spatum opacum*.

1) weis. Wird an vielen Orten, meist aber in Klüften und drüsigen Gängen gefunden.

2) schwarz. Kongsberg im Minorn.

3) braungelb. Sahlberg.

2) dünnstiefzig. *lamellifera*.

Dieser Kalkstein hat keine rhomboidalische Figur, sondern ist aus blätterigen Theilen so zusammengefezt, als wenn Postpapier in Lagen übereinander gelegt wird.

1. dunkel, weis. *Spatum L. Opacum*. Kongsberg im Minorn. Die Skaragrube auf dem Eger in Norwegen. (Alle diese Gattungen von Kalkspat, nennet man in den sächsischen Bergwerken Phengit. B.)

§. 11.

5. Krystallisirt. *Lapis calcareus crystallifera*. Kalkspatdrusen. *Spatum Drusicum*.

Dieser

Dieser Kalkstein ist aus dem (§. 10.) angeführten Kalkspate, der in seiner Oberfläche verschiedene Flächen und Seiten angenommen, entstanden. Hierdurch sind viele Figuren zum Vorschein gekommen, die man weder alle hinlänglich zu betrachten, noch zu beschreiben im Stande gewesen. Zu Beyspielen werden demnach nur folgende, als die ordentlichsten, und am häufigsten vorkommenden benennet.

1) Klare und durchsichtige Kalkspatdrusen.  
*Spatum drusicum diaphanum.*

1. sechsseitige an dem Ende abgestumpfte.  
*Chrystalli spatosi hexagoni truncati.* Diese findet man auf dem Harze. Jonuswando.

2. pyramidalische. *pyramidales.*

1) Schweinszähne. *pyramidales distincti,*  
Dannemora. Sahlberg.

2) Spatklöse. *pyramidales concreti.* Sind Klöse, die aus achtsseitigen pyramidalischen zusammenlaufenden Spatkrystallen bestehen. Rättwick, u. a. De.

Anmerk. Man bedienet sich des Wortes: Spat, als eines sehr bekannten, um eine gewisse Figur, nämlich die rhomboidalische, würfeligte und blätterige mit glatten Flächen anzudeuten, ohne bey dem Gebrauch desselben auf die Bestandtheile des benannten zu sehen. Eben deswegen muß man diese durch einen Zusatz bestimmen. Man sage also: Kalk: Gips: Fluß: und Schörl: Spat. Dieß erstreckt sich doch nur auf Erdbarten, und solche Erze, die mit ihnen einige Aehnlichkeit haben. Ein Beyspiel sey der Bleyspat.

Alle kalkartige Drusen zeigen, wenn sie zerschlagen werden, in ihren Theilen eine Spatfigur. Ihre Krystallisirung ist dem Raume, der nach der Zusammenziehung der spatigen Bestandtheile übrig geblieben, zuzuschreiben. Dergleichen Räume werden offene Gänge (schw. Drake oder Druschol) genennet.

Die Figuren der Krystallen sind in diesem Geschlechte weit mehr, als in irgend einem andern unterschieden, ohne daß man hievon eine Ursache anzugeben weiß. In den Salzen darf man sie nicht suchen, da man niemals die Gegenwart derselben wird beweisen können, und im Gegentheile, große Anleitung hat, sich vorzustellen, daß mehrere mineralische Körper zufälliger Weise eine eckigte Figur, an der Fläche haben annehmen müssen. Siehe des Herrn Cronstedts Eintrittsrede, gehalten vor der königlichen Akademie der Wissenschaften.

Außerdem dienet die genaue Aufmerksamkeit auf diese Figuren, mehr zur Befriedigung der Neugierde, als zum wahren Nutzen. Die Bergverständigen haben bis auf diese Stunde in den Erzgängen, nach der Verschiedenheit derselben keinen Unterschied bemerkt. Diejenigen, die sich derselben zum Grottenwerk bedienen, rechnen niemals die Anzahl der Seiten. Sie sind mit einem in der Weite schön scheinenden Ansehen derselben zufrieden. Nichts destoweniger würde es gut seyn, wenn sich jemand die Mühe nehmen wollte, zu untersuchen, ob nicht eine jedwede Gattung von Spaten, ihre bestimmte Anzahl von Figuren hätte, innerhalb welcher allemal die Krystallisirung geschieht. Dieß hat bisher nicht geschehen können, indem man alle Spate, ohne einiges Abschen auf ihre Bestandtheile, unter einander gesetzt hat. Ich hege, meines Theils, keine große Hofnung, daß etwas Wesentliches daraus werde.



## §. 12.

6. Stalaktitischer Kalkstein. Tropfstein.  
*Stalactites calcareus*. Rindenstein.

Wird in den Klüften der Berge, oder in der Erde vom Kalkwasser, welches, unter dem Fortfließen und Tröpfeln, die Kalkerde, die es zu sich genommen, fallen läßt, erzeugt. Es ist daher dieser Stein mehrentheils nur eine Rinde, bisweilen auch im Bruche dicht und spatig. Die äussere Gestalt richtet sich nach dem Orte, wo das Fälen des Kalkes geschieht, nach der Beschaffenheit des Wassers, und mehrern dergleichen zufälligen Umständen. Es wird gefunden

## 1) Schaligter Tropfstein von feinen Theilen.

*Stalactites testaceus particulis impalpabilibus.*

1. runder. *testaceus globosus*.

1) weisser. Der Karlsbader Sprudelstein,

2) grauer. Der gothländische Roggenstein. *Pisolithes*. *Oolithes*.

2. Kegelförmiger hohler. *Coniformis perforatus*.

1) weisser. Man findet diesen in allen mit Kalk gemauerten Gewölben, wo das Wasser hindurchdringet, wie auch in den Klüften der Kalkberge.

3. von keiner bestimmten Figur. *Figura incerta*. Sinter. Rindenstein Die Baumannshöle. Die Wasserleitung bey Adrianopel, (und die warmen Bäder an allen Orten. B.)

4. aus zusammenhängenden ausgehöhlten Kegeln. *Conis concretis excavatis*. So beschreibet man einen Rindenstein, der bey Helsingburg den Raum einer Erdröze eingenommen. Seine Figur ist ganz sonderbar. Er gleicht nämlich zusammenhängenden in einander gesteckten papiernen Tüten, die sowohl in der Höhe, als in den übrigen Abmessungen, nachund nach abnehmen. (Diese Gattung findet man auch in der Gegend von Osterwalde in Niedersachsen. B.)
- 2) Dichter Tropfstein, der im Bruche spatartig ist. *Stalactites solidus particulis spatosis*.
- 1) Kegelförmiger und hohler. *Coniformis*.
- 1) weisser halbdurchsichtiger. Chaceline bey Rouen in Frankreich.
- (3) Dichter Tropfstein, der im Bruche strahlig ist.
- 1) Korallenförmiger
- 1) weisser, findet sich in großer Menge in denen Höhlen der Stahlsteingruben in Ober-Steiermark, seltner im Backner Stollen bey Schemnitz in Ungarn. B.)

Anmerk. Wenn man Kaltwasser (*Aqua calcis vitae*) machet, siehet man, wie sich der Kalt nachund nach auf der Oberfläche des Wassers, als eine Haut sammlet, und hernach, wenn diese Haut geborsten, als ein blätteriger Bodensatz, niederfällt. Dieses dauret lange und gehet gut von statten, wenn gleich das Kaltwasser filtrirt worden ist. Man kann sich also vorstellen, daß es, in der Werkstätte der Natur eben so hergehe. Der Tropfstein ist daher mehrentheils schalig, oder er hat Zeichen dieser Beschaffenheit. Findet man ihn spatartig,

artig, wie der Rouensche ist, so kann man glauben, daß dieß einer auf einmal sehr häufig zufließenden Materie zuzuschreiben sey, und daß Kalkspate, und deren Drusen, die, so viel mir bewußt ist, nur in Bergspalten, die die Bergverständigen, nach der Ausfüllung Klüfte und Gänge nennen, vorkommen, wie Tropfsteine erzeugt werden. Wir haben sie also füglich, alle auf einmal, als wenig von einander unterschieden, in Betrachtung ziehen können. Die Mühe, ihnen an statt der Beschreibungen, besondere Namen zu geben, ist dadurch erspart worden; denn es ist ausgemacht, daß ein Stück von zerschlagenen großen Spatkrystallen, oder auch spatartige Tropfsteine in Mineraliensammlungen allezeit für bloßen Kalkstein könne angesehen werden ohne einige Spur besonderer Kennzeichen, die ihm, im Ganzen vereiniget, eigen waren, zu zeigen.

## §. 13.

**2. Mit vitriolischer Säure gesättigte, und vermischte Kalkerde.** *Terra calcarea acido vitrioli saturata.* Gips. *Gypsum.* Diese

- 1) ist loser und lockerer, als reine Kalkerde.
- 2) Roh und gebrannt brauset sie nicht mit sauren Geistern, wenigstens brauset sie sehr wenig, nachdem es in der Sättigung fehlet.
- 3) Im Feuer zerfällt sie leicht.
- 4) Wird sie gebrannt, ohne glühend zu werden, so wird ihr Pulver geschickt, mit dem Wasser eine sich leicht erhärtende Masse zu werden, dabey
- 5) keine Hitze gespühret wird.
- 6) Sie ist fast, ohne fremden Zusatz, eben so schwerflüssig, als der Kalk. Ihr Verhalten gegen andere Körper ist fast mit des Kalkes, ei-

nerlen; doch scheint die vitriolische Säure ihre Verglasung zu befördern.

- 7) Im Feuer brauset sie unter dem Schmelzen mit dem Borax sehr lange. Die Ursache lieget in der Natur der Salze.
- 8) Mit verbrennlichen Dingen im Feuer vereinigt, erhält sie einen Schwefelgeruch, und kann sowohl durch dieses Mittel, als auch durch beyde Laugensalze in ihre Bestandtheile zerlegt werden, da man denn von letzteren fünf bis sechsmal so viel brauchet, als der zu zergliedernde Gipsstein wieget.
- 9) Der wiederhergestellte Kalk zeigt mehrentheils Spuren von Eisen.

#### §. 14.

Die Gipserde wird gefunden:

- 1) Los und mürbe. *Terra gypsea pulverulenta*,  
Eigentlich so genannte Gipserde. Guhr.  
Himmelsmehl.  
i. weis. Ist in Sachsen gefunden worden.

#### §. 15.

- 2) Versteinert. *Terra gypsea indurata*.  
i. dicht, von unsichtbaren Theilen. *Solida particulis impalpabilibus*. Alabaster.  
*Alabastrum*.

Läßt sich sägen und hauen, und nimmt eine matte Politur an. Der Alabaster ist auch nicht allezeit mit der vitriolischen Säure gänzlich gesättigt.

i. weißer



## 1. weisser Alabaster.

- 1) durchsichtiger. Persien
- 2) undurchsichtiger. Italien. Ben Trappa in Sicilien.

## 2. gelber.

- 1) durchsichtiger. Der morgenländische.
- 2) undurchsichtiger. (Spanien hat diese und mehrere Abänderungen vom Farben in Alabaster, welcher sehr schön ist. Wahrscheinlicher Weise haben die Alten daher ihren schönen Alabaster geholt. B.)

## §. 16.

2. schuppenartiger Gips. *Gypsum particulis micaceis*. Der gemeine Gipsstein.

## 1. mit großen Schuppen.

- 1) weisser. Ordal in Norwegen, wo er die gewöhnliche Bergart ist, darinn die Kupfererze vorkommen.

## 2. mit kleinen Schuppen.

- 1) gelblicher. Montmartre bey Paris.
- 2) gräulicher. Sperenberg in der Mark.

## §. 17.

3. faseriger Gips. *Gypsum fibrosum*. Strahlgips. *Alabastrites*.

## 1. grobfaseriger.

## 1. weisser. Liefland.

2. Feinfaseriger. Andrarum, in dünnen Lagen zwischen dem Alaunschiefer.

## §. 18.

4. spatartiger Gips. *Gypsum spatosum.*  
 Gips spat. *Selenites.*

Wird auch von einigen Glacies Mariae Marienglas genennet, und mit dem durchsichtigen Glimmer, *Mica alba pellucida*, verwechselt.

## 1. reiner Gips spat.

- 1) durchsichtiger. *Spatum gypseum diaphanum.*

1) ungefärbter. Schweiß.

2) gelblicher. Montmartre bey Paris.

2. schwerer Spat. *Marmor metallicum.*

(schwed. Tungspat.) Wegen seiner großen Schwere, die der Schwere des Eisens und Zinnes sehr nahe kömmt, glaubt man, daß er einiges Metall halte. Bisher aber hat niemand, so viel mir bewußt ist, etwas anders, als eine geringe Spur von Eisen herausbringen können, welches aus einem jeden andern Gipse herausgebracht werden kann.

## 1) halbdurchsichtiger Bologneser

Spat. *Spatum bononiense*, dessen eigenthümliche Schwere gegen der Schwere des Wassers, ist wie 4, 500. 1000.

## 2) undurchsichtiger.

1) weißer.

2) röthlicher. Wird auf dem Harze im Wildenmanne, und in andern deutschen Gruben gefunden.

## 3. Leberstein. Man sehe unten §. 24.

Anmerk. Der Herr Marggraf hat in den Abhandlungen der Berlinischen Akademie der Wissenschaften,

ten, fürtrefliche Versuche, die phosphorescirende Eigenschaft dieses Spates betreffend, mitgetheilet. Er hat gezeiget, daß eine jede Gipserde, in der der metallische Gehalt nicht gar zu ansehnlich ist, zum Phosphoresciren geschickt sey. Nun ist der Bologneser Spat zum Phosphoro der geschickteste, er hat dabey eine ansehnliche Schwere; folglich scheint dieß zu beweisen, daß seine Schwere von keinem Metalle abhänge. Herr Scheffer hat in den schwedischen Abhandlungen fürs Jahr 1753. seine mit einem chinesischen schweren Spate angestellten Versuche beschrieben, welche darthun, daß dieser Spat mit dem in Büchern beschriebenen Steine: Petunse, der zur Verfertigung des ächten Porcelains in China gebraucht wird, übereinkomme. Der Balduinische Phosphorus erläutert die Versuche, die vom Herrn Marggraf sind angestellet worden. Dennoch aber ist erwähnte phosphorescirende Kraft, von der dem Kalke, Flußspate, und andern Steinen eigenen unterschieden, die sich allein durch eine gelinde Erwärmung äußert, und von einem in glühendem Feuer flüchtigem brennbaren Wesen herzurühren scheint.

## §. 19.

4. Krystallisirter Gips. *Gypsum crystallatum*. Gipsdrusen. *Drusae gipseae*.

## A. reine Gipsdrusen.

1) Keilförmige. *Cuneiformes*. Gipskeile.

Sind aus dem reinen Gipsspate (§. 18.

1.) zusammengesetzt.

## 1) Durchsichtige

1) ungefärbte

2) gelbliche. Montmartre bey Paris.

2) Haarige. *Capillares*.

1) undurchsichtige. weislich gelbe.

Der Stollberg im Kupferbergs-Lehn.

3) Sechss

(3) Sechseckige prismatische in der Normandie.

4) Ruglichter, aus keilförmigen von der Mitte auslaufenden Strahlen zusammen setzt. B.)

B. aus schwerem Spate zusammengesetzte. *Marmor metallicum drusicum.*

1. Kammähnliche. *Cristatum.* Sind Hahnenkämme gleich, und sitzen in Drüsengängen an der Fläche, aus schweren Spate zusammengesetzter Klöße.

1. weisse. Kongsberg. Der Harz.

2. röthliche. Der Wildemann auf dem Harze.

§. 20.

5. Stalaktitischer Gips. *Stalactites gypseus.*

Gipsartiger Tropfstein. Gipsfinter.

Möchte vielleicht von so vielen Veränderungen, der Figur nach, gefunden werden, als der Kalkfinter zu haben pflegt. Mir sind folgende bekannt.

1. von unspühlbaren Theilen. *particulis impalpabilibus.* Der Franzosen Grignard.

1. von unbestimmter Figur.

1) gelber. Der Gipsbruch bey Montmartre.

2) weisser. Italien. Dieser wird, wenn er zu einem großen Wachsthum gelanget, wie der Alabaster bearbeitet. Die äußere Fläche pfleget alsdenn zwischen der weissen und gelben Farbe ihre Veränderung zu leiden. Die Klarheit und Dunkelheit macht auch einigen Unterschied.

2. von



2. von spatartigem Gewebe. *Textura spatosa.*

## 1) Kegelförmiger.

1. weiser und gelber. Trapano in Sicilien.

## 2) von unbestimmter Figur.

1. weiser. Der Stollberg im Kupferbergslehn.

Anmerk. Hier gilt, was vorhin (§. 11 und 12.) von Spatdrusen und Sinter angemerkt worden.

## §. 21.

3. Mit der Kochsalzsäure vereinigte Kalkerde. *Terra calcarea acido salis communis saturata. Sal ammoniacum fixum naturale. Salzasche.* Wird gefunden

## 1) Im Weltmeere, oder Seewasser.

## 2) In Salzquellen.

Es setzet sich eine solche Erde sehr häufig an die Boden der Kessel, die zum Salzkothen gebraucht werden, und wir alsdenn Salzasche genennet. Sie ziehet Feuchtigkeit aus der Luft an sich, und zerfließet.

Anmerk. Vielleicht giebt es Kalksteine, die die Kochsalzsäure in verschiedener Verhältniß enthalten, die uns bisher unbekannt sind. Es ist fast unglaublich, wie vielen aufgelösten Kalk, das Seewasser enthält. Eben aus diesem Kalk erhalten die mit Schaa-len versehenen Thiere ihre Materie zum Bau der Schaa-len. Es kann seyn, daß sich die Natur einen Weg, aus dem Kalk, ein mineralisches Laugensalz zu erzeugen, vorbehalten habe, und daß also, sowohl der Kalk, als die Kochsalzsäure zu dem Ende im Wasser vor-

vorhanden sey; daß sich beyde nach und nach zur Erzeugung des Rochsalzes vereinigen sollen.

## §. 22.

4. Mit dem brennbaren Wesen vereinigte Kalkerde. *Terra calcarea phlogisto mixta, seu impraegnata.*

Kalkerden, die zu diesem Geschlechte gehören, haben, wenigstens, wenn sie gerieben werden, einen sehr üblen Geruch. Ihre Farbe hängt vom brennbaren Wesen ab. Nach dem Verhältnisse der Menge brennbarer Bestandtheile, ist auch die schwarze Farbe verschiedentlich.

## §. 23.

1. Kalkerde mit dem brennbaren Wesen allein. *Terra calcarea phlogisto simplici mixta.*  
Sausstein. Stinkstein. *Lapis suillus.*

Der Geruch ist vielleicht allen nicht gleich unangenehm. Im Feuer verschwindet er bald. Die in Ansehung des Gewebes verschiedene Gattungen sind folgende:

1) Dichter Sausstein von unfehlbaren Theilen. *Solidus particulis impalpabilibus.*

1. schwarzer. Ater. Marmor aus Flandern und Jemteland.

2) Körniger. *particulis granulatis.*

1. schwärzlich brauner. Bretstorp in Nerike bey Skörs.

3) schuppenartiger. *particulis micaceis.*

1. mit groben Schuppen.

1) schwarzer. Bey Näs in Jemteland.

2) feins

2) feinschimmernder, brauner. Kinna-  
fulle. Rättwick.

4) sparartiger.

1. schwarzer.

2. hellbrauner.

3. gelblicher. Der Schieferberg in West-  
gothland.

5) drusiger.

1. runder. Krasnaselo in Ingermannland.

§. 24.

2. Mit brennbarem Wesen und vi-  
triolischer Säure vermischte Kalkerde.  
*T. C. phlogisto et acido Vitrioli mixta.* Le-  
berstein. *Lapis hepaticus.*

Hat entweder ohne oder nach dem Reiben den Ge-  
ruch einer Schwefelleber, oder des Schiespulvers.  
Mit Säuren brauset dieser Stein nicht, und ist  
folglich ein Mittel Ding zwischen dem Saussteine  
und Gipse. Vom erstern aber muß er wohl den  
Namen haben, ob er gleich zum Kalkbrennen gar  
nicht taugt, wozu doch der Sausstein, mit größerem  
Vorthail, als andere Kalksteine, gebraucht wird.  
Er wird gefunden

1. schuppenartig.

1. mit groben Schuppen.

1) gelblich. Kongsbergs Oberberg in dem  
Stollen bey Gottes Hülfe in der Noth.

2. feinschimmernd.

1) schwarz. Nierenweise, in der Andra-  
rumschen Alaungrube.

Anmerk.

Anmerk. Die Art, wie die Natur die Bestandtheile, die den Leberstein ausmachen, vereinigt, möchte vielleicht der gleich seyn, wenn man einen Kalkstein auf den Rösthaufen der Schwefeltiefe hinlegt. Der Schwefel hänget sich alsdenn, seinem ganzen Wesen nach, an den Kalkstein. Dieser erhält dadurch einen ordentlichen Schwefelgeruch. Hingegen ist im Gipse nichts, als die vitriolische Säure. Man siehet auch in den Schieferballen aus der andrarrumschen Maungrube, wie der Schwefel, das im Schiefer häufig vorhandene Eisen an sich gezogen, und einen Schwefelties erzeugt habe. Ich habe dieser Gattung den Namen des Lebersteins, der in Absicht auf die Farbe, vielleicht schon einem andern Körper, beigeleget ist, gegeben; Da ich aber die Farbe für etwas Zufälliges halte, welche in der Mineralogie wenig oder nicht zu achten ist, so hoffe ich, dieses Unternehmen werde entschuldiget werden. Das Gewebe ist sonst im Stink- und Lebersteine eben so verschiedentlich, als in andern Kalksteinen. Ferner ist zu merken, daß gemeinlich vorgegeben wird, es wäre im Stinksteine ein flüchtiges Laugensalz, daß man aber selbiges, aus demselben niemals habe herausbringen können.

## §. 25.

5. Mit Thon vermischte Kalkerde.  
*T. C. argilla intime mixta. Mergel. Marga.*  
 Welche

- 1) roh mit Säuren brauset; aber
- 2) nicht, nachdem sie gebrannt worden; alsdenn wird sie, nach dem Verhältnisse der beigemischten thonigten Erde, hart.
- 3) Sie schmelzet leicht zu Glase, wenn gleich der schwerflüchtigste Thon untergemischt ist.
- 4) Zur



- 4) Zur Beförderung des Wachsthums der Pflanzen ist sie sehr geschickt, indem der beygemischte Thon, die trocknende Eigenschaft des Kalkes mäßiget.
- 5) In der Calcinirungshitze gebrannt, ziehet sie Wasser sehr leicht an sich, und zerfällt allmählig.

Die wichtigen Verschiedenheiten dieser Erdart hängen, theils von der Menge beyder gemischten Erdarten, theils von der Beschaffenheit der Thonerde ab. Unterdessen merken wir folgende:

## §. 26.

1. Mürben und zusammenhängenden Mergel. *Marga friabilis*.

Dieser wird, wie andere Thonarten, durchs Wasser aufgelöst.

1) röthlichbraunen. Gothland.

2) bleichrothen. Upsala.

Wenn man ihn brennet, erhält er eine hellgelbe Farbe. Man bedienet sich dessen bey der Rörstrandischen Porcellainsfabrique in Stockholm, zum unächten, oder so genannten Delfter Porcelain.

## §. 27.

2. halbversteinerten. *Marga indurata aëre fatiscens*.

Ist, wenn er in den Schichten und Lagen liegt, fast so hart, als ein Stein. In der Luft aber zerfällt er. Er zeigt sich in unsern Schieferbergen, und lieget zwischen den dickschieferigen Kalksteinen, wie

C

auch

auch für sich in besondern großen Lagen. Durchs Wasser wird er nur, nach einer langwierigen Verwitterung aufgelöst.

1) grauem, und

2) rothem Mergelschiefer. Bey Stygsfors im Kirchspiele Rättwick, und in Dalekarlien.

§. 28.

3. versteinerten Mergel. *Marga indurata.*

1. in besondern Stücken. *Marga indurata amorph.* Duckstein Tophstein.

(schw. Malrefor. Näckebrod)

1) weisse Ducksteine. Karelen. Im Strome bey Nykiöping.

2) graue. Angermannland. Schonen.

Sie werden vom Bodensatz des Stromwassers erzeugt.

2. in zusammenhängenden Lagen. *Marga indurata stratis continuis.* Harter Mergelschiefer.

§. 29.

6. Mit metallischer Erde vereinigte Kalkerde. *Terra calcarea metallis intime mixta.*

Es wird hier, so wie bey allen übrigen, eine Vermischung und Vereinigung verschiedener Bestandtheile, die das Auge, ohne Benhülfe anderer Mittel, nicht im Stande ist zu entdecken, verstanden.

Die,

Die, unter dieses Geschlecht gehörende Gattungen, haben die Eigenschaft mit Säuren zu brausen verlohren, entweder weil sie an Metall reichhaltig sind, oder, weil einige vitriolische Säure mit denselben vereinigt ist. Nichts destoweniger hat man einige gefunden, die zwanzig bis dreißig pro Cent Metall gehalten, und doch durchs Brausen mit der Salpetersäure ihre kalkartige Natur verrathen haben.

## §. 30.

Bisher sind nur drey Metalle, die sich mit der Kalkerde vereinigen, bekannt.

1. Eisen mit der Kalkerde vereinigt.  
*T. C. Marte intime mixta. Stahlstein. Weißes Eisenerz. Minera ferri alba.*

- 1) Der Stahlstein ist zwar nicht allezeit weiß, allein, wenn er gerieben wird, giebt er mehrentheils ein weißes Pulver.
2. In der Luft und im Feuer, während der Verkalkung, wird er schwarz.
- 3) Zugleich beobachtet man alsdenn, daß er dreißig bis vierzig pro Cent von seinem Gewichte verlieret. Durch die Destillation findet man, daß der Verlust im ausdünstenden Wasser bestehe. Vielleicht möchte auch einige vitriolische Säure mit fortgehen.

## §. 31.

Man findet diese Kalkerde.

- 1) Staubartig. *Minera ferri alba pulverulenta.*

Q 2

1. schwarz.

1. schwarz. Gleichet dem Ofenruß. Im westlichen Silberberge im großen Kupferbergslehn lieget eine solche Kalkerde in der Damm-erde über das weisse Eisenerz.
2. dunkelbraun. Ist dem Umber nicht ungleich. Beym Sonnenscheinberg in Norberg wird sie gefunden.

## §. 32.

2) Versteinert. *indurata*.

1. dicht von unfühlbaren Theilen. *Solida particulis impalpabilibus*.

1) roth. *Minera ferri calcarea rubra*.

Hat das Ansehen des Röthelsteins, oder des rothen Blutsteins, allein bey der Auflösung mit Scheidewasser brauset sie stark. Hällefors. Gräsberg in Grangårde.

## §. 33.

2. schimmernd. *particulis micaceis*.

## 1) weis. Der westliche Silberberg. Nassau Siegen.

## 2) schwarzgrau. Hällefors in der alten Grube. Schmalkalden.

3. spatartig. *Spatosa*.

## 1) hellbraun. Nassau Siegen. Schmalkalden.

4. drusig. *drusica*.

## 1) schwarzbraun. Schmalkalden.

## 2) weis.

1. porös.



1. porös. Der westliche Silberberg. Wird oft Eisenblüte genennet.
2. cellulos (kistförmig). Ebendaselbst.

Anmerk. Die vorhergehenden Gattungen, sind dem Kalksteine, den wir (§. 9.) Leimstein genennet haben, und den übrigen kalkartigen Spaten (§. 10. u. 11.) dem Gewebe nach, so ähnlich, daß man sie leicht, wenn man die übrigen Kennzeichen nicht genau beobachtet, mit einander verwechseln kann.

## §. 34.

2. Kupfer mit der Kalkerde vereiniaet.  
*Terra calcarea croco seu Calce Veneris intime mixta.*

1) los und locker. *pulverulenta seu friabilis.*

Berablau *Coeruleum montanum*. Brauset mit Scheidewasser, und wird von demselben aufgelöst.

## §. 35.

2) versteinert. *Indurata.*

1. reine Kalkerde mit Kupferkalk vereinigt.  
*Lapis Armenus*

So muß dieser Stein, seiner Beschreibung nach, beschaffen seyn, wenn er den Namen: *Lapis armenus*, tragen soll; allein an dessen Statt verkaufen uns die Materialisten, einen hellblauen Lazurstein, der ohne allen Kies ist.

(Anmerk. Der Lazurstein hält wie Herr Marggraf und andere bewiesen kein Kupfer. Wegen seines Silbergehalts wird er zuweilen ausgeschmolzen. Der eingesprenzte Kies verräthet etwas martialisches in ihm. Die blaue Farbe und ihre Beständigkeit in Feuer hängt

von dem Metallischen Bestandtheil ab. Die Ungarischen Gänge im Neuen S. Antonio di Padua bey Hoderitsch sind bisweilen schön blau gefleckt, und dieses ist ein Anzeigen eines guten Silbergehaltes. Die Steinart selbst ist gewiß nicht einfach. Er ist mehrentheils kalkartig, zuweilen sind auch Quarztheile beygemischt. Die Zeolithen scheinen einfacher zu seyn, und stimmen in Ansehung ihrer äußerlichen Kennzeichen mit dem Lazurstein nicht im geringsten überein. Der Zeolith selbst ist uns annoch wenig bekannt. Indessen hat unser Verfasser diese beyden Steinarten wegen eines ähnlichen Verhältnisses im Feuer unter ein Geschlecht zusammen gebracht. (§. 10.) B.)

## §. 36.

2. Gipserde mit dem Kupferkalk vereinigt. *Terra gypsea Venere mixta.*

Ist von grüner Farbe. Man könnte sie Maslachit nennen; doch weis ich nicht ob aller Maslachit von dieser Beschaffenheit sey.

In Ordal in Norwegen findet man sie halb durchsichtig.

Anmerk. Die Scheidekunst lehret uns, daß die Laugensalze mit dem Kupfer eine blaue Farbe hervorbringen, welche, wenn eine Säure hinzukommt, in eine grüne verwandelt wird. Hieraus erlernen wir die Ursache, wie in Kalkgeschicken eine grüne Farbe Statt finden könne, wenn in der Tiefe eine vitriolische Säure vorhanden ist.

## §. 37.

3. Bleikalk mit Kalkerde. *Terra Calcareæ cerussa nativa intime mixta.*

38

Ist eine Bleiocher oder ein Bleyapat, der bey seiner Erzeugung mit einer Kalkerde vereinigt worden, und daher mit keiner Säure brauset.

1) los und mürb. *friabilis*.

I. weis. Der Christiersberg im Kirchspiele des neuen Kupferberges.

### §. 38.

2) versteinert.

I. schuppenartig.

1) gelblich. Der Kristiersberg.

Anmerk. Der Gehalt am Bley ist in diesen beyden verschiedenen Gattungen ansehnlich genug. Sie halten bis 40 pro Cent Bley, mehr oder weniger. Die Kalkerde ist eben so genau vereinigt in diesen, als im Kalksteine (§. 33.) Von andern Bleyspaten und Bleyochern unterscheiden sie sich dadurch, daß sie reichhaltiger sind, und mit keiner Säure brausen; indem sie vielleicht von der Natur auf eben die Weise erzeugt werden, wie die Bleyspate, und flores saturni in den Rösthausen der Bleysteine.

### §. 39.

## Allgemeine Anmerkungen vom Kalk.

So allgemein die Kalkerde in der Welt ist, so sehr sie auch in einigen Körpern verwickelt und verborgen lieget, so vielfältig ist ihr Nutzen und Gebrauch. Könnte man erweisen, daß die Natur zu ihren Wirkungen, nur zweyer wirkenden Mittel, der Säure und des Laugenhaften bedürfe, und daß die Kalkerde, unter gewissen Umständen in ein mineralisches Laugensalz, könne verwandelt werden, (wie einige gemuthmaasset haben); so würden wir die Nothwendigkeit der Kalkerde auch in dieser Absicht hinlänglich einsehen. Allein der gleichen Sätze, die noch lange, und vielleicht bestän-

willkührlich bleiben möchten, lassen wir billig bey ihrem Werthe. Wir wenden vielmehr unsere Aufmerksamkeit auf den Nutzen, den der Gebrauch der Kalkerde in der Haushaltung der Menschen mit sich bringet. Der Gebrauch ist nach der Verschiedenheit der Nahrungsarten verschiedentlich, und bald von größerer, bald von geringerer Wichtigkeit. Doch werde ich mich nicht in weitläuftige Beweise einlassen. Ich werde nur dem Leser anzeigen, wie der Kalk entweder roh, oder gebrannt im gemeinen Leben angewendet wird.

Die lose Kalkerde, oder so genannte Blecke, wird zur Lünche gebraucht. Zum Gebrauch im Ackerbau wird sie mit einer Thonerde vermischt. Ihre alkalische Natur ist es, die sie geschickt macht, nach den Regeln des Wachsthums der Pflanzen, die der Herr D. Küssel untersucht hat, fette Theile mit dem Wasser zu vereinigen. Außerdem trocknet die Kalkerde den Thon aus, und macht ihn weniger zusammenhängend, oder wie die Ackerleute reden, zum Anbau leicht. Dieß ist die Ursache, warum an einigen auswärtigen Orten, die lose Kalkerde, (Blecke,) Mergel genennet wird; denn wenn sie auf thonigte Erde gebracht wird, trägt sie vieles zur Erzeugung des Mergels bey. Die Schieferde kann als eine der nächst mit ihr verwandten Gattungen von Kalkerde angesehen werden. Allein es ist eben Schade, daß an denen Orten, die Kalkerde im Ueberfluß haben, die Thonerde so selten ist, und daß man bisweilen von der Kalkerde mehr fordert, als sie wirklich leisten kann. Die Blecke, wenn sie im Wasser erweicht und in Formen gepackt wird, läßt sich zum Kalkbrennen sehr bequem gebrauchen.

Versteinerte Kalkerde oder Kalkstein thut, als losliegend auf den Aekern, fürtrefflichen Nutzen. So wie er nach der Hand an seiner Oberfläche verwittert, ziehet er Feuchtigkeiten an sich, und behält sie länger in sich, als die mehresten der übrigen Steinarzen. Die Einwohner in Fentland, Rättwick und  
Kinna-



Rinnakulle, und mehrere vom Ackerbau sich nährenden Menschen, würden durch die Dürre weit größern Schaden leiden, wenn nicht diese losen Steine, ihre aus lauter Kalk und Schiefererde bestehende Aecker bedekten.

In der Baukunst ist der Kalkstein unumgänglich nothwendig, und alle Gattungen werden gebraucht.

Der dichte Kalkstein, (§. 7.) welcher, wenn man ihn wegen seiner schlechten Farben nicht poliren will, nur schlechthin Topfstein, Alwarstein, Selandischer Stein, u. s. f. genennet wird, ist größtentheils schiefzig. Die dicksten Lagen werden deswegen zu groben Arbeiten gewählt, wozu sie auch sehr gut dienen. Die dünnern hingegen brauchet man zum Pflastern der Estriche u. dergl. Ist man bey der Wahl dieser Steine nicht vorsichtig genug, so kann es leicht geschehen, daß die besten verarbeiteten Sachen, sich mit der Zeit in Schiefer von einander trennen, wenn sie in freyer Luft stehen; denn die Zwischenräume der schiefrigen Theile sind mit versteinertem Mergel ausgefüllt. Dieser verwittert aber. Die obersten Lagen in dergleichen Steinbrüchen werden daher nicht geachtet, und als eine andere Gattung von Steinen, welcher man den Namen *Gorsten* (das ist: unbrauchbarer Stein) zu geben beliebet, angesehen.

Wenn die Kalksteine hohe Farben haben, wenn sie gleich nur dunkelbraun sind, so erhalten sie alsbald den vorzüglichern Namen: *Marmor*. Die dicken und dichten, die so weit in der Tiefe liegen, daß sie durch Verwitterung nicht können beschädiget werden, braucht man zu Arbeiten, die polirt werden sollen. Hiezu sind auch solche Kalksteine vor allen andern dienlich, weil sie ganz dunkel sind, und die Lichtstrahlen von ihrer Oberfläche zurückprallen. Die meisten italienischen und antiken Marmorarten sind von dieser Art als:

(Marm. Bianco (di Carrara.)	Weiß.
Paragone; Nero (di Bergamo.)	Schwarz.
Bardiglio (di Carrara.)	Blaulichgrau.
Verde (di Genova.)	Grün.
Giallo (di Siena.)	Gelb.
Rosso (della Macuama.)	Roth.
Diaspro (di Sicilia)	Roth und Gelbflechtig.
Giallo e nero (di Porto Venere.)	Schwarz und Gelb.
Fiore di Persico (di Saravezza.)	Carmoisin roth, weiß und grau.
Breccia (di Saravezza.)	Pudding flechtig.
Pavonazzo . . . . .	Rothbraune Drüsen auf einem weissen Grunde.
Brocatello (di Spagna.)	Gelb, weiß und roth.
Bianco e Nero (di Porta Ferraja.)	Schwarz und weiß.
Lumachella (di Sicilia.)	Schneckenflechtig.
Paesino (d' Arno.)	Landschaftähnlich.
Alberino (d' Arno.)	Baumähnlich gemalt.
Porta Santa . . . . .	Graulich mit rothen Flecken.
Mandolato (di Verona.)	Roth und gelb gefleckt.
Mistio (del Saravezza.)	Bundfarbig.
Tartufato (d' Urbino.)	Bleichgelb mit schwarzgrauen Flecken.

Dieses sind einige von denen gemeinsten wovon man theils Säulen, theils Tischblätter machen kann. Es giebt viel mehrere, und eine Menge Arten wovon man keine großen Stücke hat, die deswegen bloß zur Auszierung

zung dienen, worunter der Paesino und Alberino gerechnet werden müssen. Ihre Anzahl wird, ohne Noth von denen die des Gewinns halber Proben herbeschaffen ja auch von gewissen Sammlern die auf Farben und Figuren sehr aufmerksam sind vermehret. Man siehet aus den vorhergehenden daß die Italienschen Namen größtentheils von der Farbe hergenommen sind. Die Geburthsörter bestimmen die Abänderungen. B.) Ist aber der Ort wo der Marmor gebrochen worden, unbekannt, so heißet die Marmorart Antico. Man hat Giallo antico, Verde antico, Nero e Bianco antico, Rosso antico und viele mehrere. Sind verschiedene hohe Farben im Gesteine, so heißet er Brocatello, oder Brocatellato. Im Paesino di Fiorenza, Alberino di Monte Gallicano u. a. hat man auf die Figuren gesehen. Wenn man keine Originale hat, so nimmt man ähnliche Arten, an deren Stelle, und färbt auch wohl weisse Marmorarten. Ein solcher gefärbter Marmor ist gemeinlich der sogenannte Marmore de Sangue di Dragone. (Es giebt Marmor dessen Farbe sich über dem Feuer verändert, eine solche Art von Marmor nennet man Marmo abrusciato. B.) Zu diesen dichten Marmorarten gehören auch:

- 1) Der blankenburgische Marmor, von rother weisser und schwarzer Farbe.
- 2) Der Fenteländische, der schwarz und weis, oder nur schwarz ist.
- 3) Die französischen Marmor. Cerfontaine. Saracolin. St Baume. Cervelat u. a. die verschiedene hohe Farben haben.

Die schönsten jetzt gebräuchlichen dichten Marmorarten, sind die italienischen, spanischen, blankenburgischen, salzburgischen, französischen und die aus Flandern. In Sachsen, und dem übrigen Theile von Teutschland, in Norwegen und Schweden hat man auch einige Marmorarten; allein theils sind die Farben schlecht, theils sind sie von dem (§. 9.) beschriebenen schimmernden Kalksteine.

Unter

Unter den vorhergehenden sind doch einige, die etwas vom schiefrigen Kalksteine (§. 9, 3.) in ihrer Zusammensetzung haben, ob er gleich keinen Hauptbestandtheil ausmacht, sondern nur ein Mittel ist, die Drüsen des dichten Kalksteines zusammen zu halten, und die Zwischenräume derselben auszufüllen. Dieser ist doch nicht vom Marmorgeschlechte auszuschließen. Man muß nur den wählen, der die feinsten Bestandtheile hat; denn der grobschiefrige erhält durch die Politur, nach dem Berichte der Steinmehnen, kein sonderliches Ansehen, und zeigt, wegen der Halbdurchsichtigkeit und verschiedenen Lage der Theile, seine rechte Farbe nicht. Man siehet dieß am Finnländischen Marmor, aus dem Kirchspiele Perno. Von der feinschimmernden Art (§. 9, 3.) ist.

Marmo bianco di Carrare, Salone; di Pari; weisser italienischer Marmor, der zu seinem bestimmten Gebrauch nicht poliret, sondern nur matt geschliffen wird, so auch Miscio Antico; Porta santa; Carnagione di Verona; di Siena; Tigrato antico; Rosso antico; Giallo antico in Oro; Fiorito; Giallo Abrusciato; welche alle an ihren Enden etwas durchsichtig sind.

Im Kirchspiele Pargas bey Åbo, wird man, nach der Probe zu urtheilen, einen eben so guten weissen Marmor finden, als der italienische ist, wenn man erst unter die Tageslichter kommt, allein andere weisse Kalksteine, als der von Lillkyrkie, und andere aus Schweden sind entweder zu grob, oder durch halbdurchsichtige Flecken, die ihnen von weiten ein unebenes Ansehen geben, verunstaltet.

Statuario antico ist zwar durchsichtig genug; aber ist zugleich überall eben. Es ist also die Durchsichtigkeit gar nicht nachtheilig, sondern macht vielmehr, daß er dem Marmor gleichet.

Zu diesen kurzen Betrachtungen der Marmorarten wollen wir noch dieß hinzufügen: Da die Italiener, ein ziemlich gegründetes Recht haben, den Marmorarten

ten



ten Namen zu geben, und uns mit Sammlungen, sowohl von ihren einheimischen, als fremden, von den Alten in ihren Ländern gebrauchten, und jetzt Antichä benannten Marmorarten zu versehen: so hat man sich nach Anleitung solcher Sammlungen, und deren Betrachtung, die Freyheit genommen, die meisten Gattungen von Steinen, die sich poliren lassen, Marmorarten zu nennen. Der italienische Künstler weiß selbst sehr wohl zwischen Marmore, Diaspro und Granito einen Unterschied zu machen, bedienet sich auch dieser letzteren Namen, um damit mit ähnlichen Farben verschiedene Marmorarten zu benennen, wenn er die härtern Originale nicht bey der Hand hat, oder sich mit der mühsamen Schleifung derselben nicht abgeben mag. Eine solche Unordnung kann wohl nach diesem System geduldet werden, indem wir hie die drey benannten Geschlechter, Kalkstein, Jaspis und Felsstein betrachtet haben; da sie aber sich nicht nur auf ungleiche Weise bearbeiten lassen, sondern auch verschiedentlich der Gewaltigkeit der Zeit widerstehen, so scheinen sie zu verdienen, daß Baukünstler sich von selbigen einen deutlichen Begriff bilden, und sie mit unterschiedenen Namen belegen.

Leidlicher ist der Fehler, wenn der Felsstein, der aus Kalkstein und Serpentinmarmor bestehet, Marmor genennet wird, nicht weniger, wenn der Kalkstein die Oberhand hat, als im Kolmordsteine, als wenn aus dem Serpentinsteine der größte Theil zusammengesetzt ist, wie im Pozzovera de Genoua, und einem gewissen grünen Marmor aus Spanien, der sich, wie andere Marmorarten hauen und schleifen läßt, obgleich der Serpentinsteine etwas loser und leichter zu poliren ist.

Der Kalkspat (§. 10.) und dessen Drusen (§. 11.) sind härter zum Brennen, als andere Kalksteine. In der Baukunst sind sie deswegen von keinem großen Nutzen. Die Drusen können zum Grottenwert gebraucht werden.

werden. Die Natur hat auch selbige sehr sparsam hervorgebracht.

Der Gips hingegen ist von größter Wichtigkeit, und dessen Erzeugungsorter sollten, zum Vortheile der Baukunst, genauer untersucht werden. Wäre es, wie einige behaupten, ausgemacht, daß die Erdschichten über den ganzen Erdboden in einerley Ordnung lägen, so könnten wir uns einen hinlänglichen Ueberfluß des Gipses versprechen. Wie schwierig aber ist's nicht, nach Anleitung einzelner in besondern Gegenden angestellten Beobachtungen ganze Systeme zu bilden? Es werden unzählige Versuche erfordert, um diesen Satz gründlich erweisen zu können. Unterdessen kann man doch, und zwar nicht ohne Grund fragen: Ob man den Gips in andern, als solchen Erdschichten, die deutliche Spuren zeigen, daß sie in der mittlern Zeit durch Schlemmung entstanden, dabey die vitriolische Säure gerne zugleich da gewesen, suchen solle? Weiter fragt sich, ob eine Entzündung müsse vorgegangen seyn, dadurch die vitriolische Säure das brennbare Wesen hat verlassen, und sich mit einer reinen Kalkerde vereinigen müssen?

Die Bergleute bedienen sich des rohen Kalksteins zu Gestellen in ihren Schmelzöfen, und zu Flüssen bey den Schmelzungen. Zu ersterer Absicht muß dichter, und schuppenartiger gebraucht werden zur lestern aber ist der schuppenartige (§. 9.) der beste, und nach ihm der körnige Kalkstein.

Denen, die Kalksteine zum Brennen suchen, und dabey befürchten, das weiße Eisenerz für einen dazu dienlichen Stein anzunehmen, dienet folgendes zum Unterricht: Das weiße Eisenerz hat allezeit eine schwarze, oder schwärzlich braune Verwitterung im Tage, und erlangt im Feuer eine schwarze Farbe. Wenn es an Eisen eben nicht sehr reichhaltig ist, so kann es wohl zum Kalkbrennen gebraucht werden. Der Kalk wird aber grau, wie, wenn Thon im Kalk ist. Der Schwarstein hat hiervon auch einen geringen Theil.

Es

Es scheinet, als wenn das weisse Eisenerz vor allen andern zum Ciment dienlich seyn sollte, indem selbiges allezeit zu seinen Bestandtheilen Kalk und Eisen hat; alleine in ihre Verwitterung sind nicht zusammenhängend, und in Versuchen zeigen sie keine bindende Eigenschaft. Man muß sich also zu andern Körpern wenden. Man wird alsdenn vielleicht finden, daß das Eisen, welches eine gar zu metallische Form hat, von der vitriolischen Säure leicht angegriffen wird. Das Ciment wird daher zu seiner Zeit, und an seinem Orte durch dieselbige aufgelöst und unbrauchbar werden. Auch leistet ein zum zweytenmale in Kalk verwandeltes Eisen bey weitem nicht die Dienste, die man von Eisen, das noch etwas von seinem brennbaren Wesen zurückbehalten, zu erwarten hat. Zum Beyspiel dienet eine Erfahrung, daß der Hammerschlag der Schmiede, der mit Kalk und groben Sande vermischt ist, in gewisser Absicht gute Wirkungen gezeiget habe, deren Dauerhaftigkeit die Zeit lehren wird. Terra Pouzzolana, und Terras sind nichts anders, als mit einer unbekannten Erde vermischte Eisenerze. Ihre Wirkungen in den Cimenten möchten vielleicht allein vom Eisen herrühren, welches durch unterirdisches Feuer, von dem dessen Erzeugungsorter sichere Merkmale geben, eine besondere Beschaffenheit erhalten hat. Wo der Schiefer im Hunnaberg, oder Kinnakulle in Brand gerieth, so wäre es möglich, daß die oberste Lage, die eine Mischung von Eisen und andern Bergarten ist, und in Beschreibungen, Felsstein, (Gräberg) genennet wird, zum Theil im Schlacken, und zum Theil in die Terra pouzzolana verwandelt wurde.

## Zweite Abtheilung.

§. 40.

Kieselarten. *Terrae Siliceae.*

Die Kiesel Erde ist die allerschwereste recht zu unterscheiden und zu beschreiben; sie kann aber doch durch folgende allgemeine Kennzeichen erkannt werden.

- 1) In versteinarter Gestalt ist sie hart, wo nicht in ihrer ganzen Zusammensetzung, zum wenigsten jedem Theile nach, so, daß sie gegen den Stahl Funken giebt, und selbigen, er mag so stark gehärtet seyn, als er wolle, abnuhet.
- 2) Wenn sie von fremden Einmischungen frey ist, so kann sie weder im Windofen, noch vor dem Blasebalg geschmolzen werden.
- 3) Nach der Brennung zerfällt sie, weder in der Luft noch im Wasser zu einem Pulver, wie mit dem Kalk geschieht, sondern man findet sie nur etwas loser und voller Rissen, wenn sie nicht durch eine glühende Hitze ausgeglüet worden ist.
- 4) Sie brauset nicht mit Säuren.
- 5) Im Feuer wird sie durch ein hinzugesetztes feuerbeständiges Laugensalz sehr leicht in Fluß gebracht. Daher hat sie den Namen einer glasartigen Erde erhalten, ob sie sich gleich diesem Namen weit weniger gemäß verhält, als viele andere Erdarten.

Anmerk. Ob es eine lose Kiesel Erde gebe, oder ob die versteinerte aus der Thonerde, die entweder rein, oder mit Kalk vereinigt gewesen, und hernach aufgelöst



löst worden, entstanden sey, ist bisher noch unbekannt; denn was die lose Kiesel Erde betrifft, so habe ich meines Theils keine gefunden, die dafür könnte angesehen werden, diejenige ausgenommen, die aus verwitterten Kieselsteinen entsteht, und an gewissen Orten, als eine weisse Rinde, zu Tage ansiehet, aber nach der Hand abgenutzt, und mit dem Wasser fortgespühlet wird, aus welchem sie sich hernach an gewisse Derter in sehr grossen Lagen sammlet. So verwittert eben mit der Zeit das Fensterglas. Man kann aber deswegen nicht behaupten, daß ein so verwitterter Körper, ohne ein neues Auflösungsmittel, wieder zu seiner vorigen Zusammensetzung kommen könne; sondern ich bilde mir ein, daß der Trippel eine solche verwitterte Kiesel Erde sey, und daß sich die Natur zur Erzeugung der mehresten Gattungen der Kieselarten eines Weges bediene, den wir nicht wohl kennen, oder welchem zu folgen, wir nicht genügsame Gedult haben, aber doch wegen der Gleichheit der Wirkungen in der Glasmacherkunst nachzuahmen glauben.

## §. 41.

Die Gattungen, die in dieser Abtheilung vorkommen werden, sind zwar unter sich unterschieden. Der Unterschied fällt so gleich beim ersten Anblick in die Sinne. Allein in Absicht auf ihr Verhalten im Feuer und andere chymische Versuche, kann kein wichtiger Unterschied angegeben werden, so lange als unsere Kenntniß, diese harten Körper in ihre Theile zu zerlegen, nicht zu einer größern Vollkommenheit gelanget ist, oder so lange als man sich nicht die Mühe geben und Kosten anwenden will, um sich der dazu erfundenen Mittel, nämlich der Brennspiegel, oder vielmehr der Brenngläser zu bedienen, und die Versuche, die der Herr Professor Pott in seiner Lithogeognosie rühmlichst angefangen,

fangen, fortsetzen will. In Ermangelung solcher Versuche habe ich keinen andern Ausweg, als daß ich sie, als einfache Körper ansehe, sie mögen so zusammengesetzt seyn, als sie wollen. Es folgen also:

## §. 42.

1. Der Diamant. *Adamas Gemma.* welcher

- 1) unter allen Steinen der härteste ist.
- 2) Mehrentheils klar und durchsichtig ist. Diese Eigenschaft aber kommt vielleicht nur den Diamantkrystallen, nicht aber der Bergart, die den Diamanten enthält, zu.
- 3) Seine eigenthümliche Schwere ist aufs genaueste gerechnet 3, 500. Die Diamanten werden roh, entweder in runden Kiesel, deren Fläche glänzend ist, oder in achteckigten Krystallen nach Europa gebracht.

1. ungefärbter Diamant. Eigentlich so genannter Demant. Behält auch diesen Namen, wenn er etwas gefärbt, entweder roth, blau, grün oder gelb ist. Nach der Reibung zeigt er electrische Eigenschaften, und ziehet den Mastix an sich.

## §. 43.

2. rother Diamant. *Adamas ruber.* Rubin. *Rubinus.*

Dieser wird nach dem Unterschied der Farbe von den Steinschleifern und Jubilirern eingetheilt in

1) Rubin. Dessen Farbe hochroth, und etwas purpursärbig ist.

2) Spi

- 2) Spinell, ist dunkelröthlich.
- 3) Ballaz. Von diesem glaubt man, daß er die Mutter der Rubinen sey.
- 4) Koubizell. Ist rothgelb.

Die Schriftsteller sind alle wegen dieser Steine Kennzeichen nicht einig.

Anmerk. Die Diamanten sind zu kostbar, um sie genau untersuchen zu können. Unterdessen kann man sie, in Absicht auf ihre Härte, und besondere Figur ihrer Krystallen, mit mehrerm Grunde, als aus einem besondern Urstoffe, der in einzeln Tropfen in die Diamantenmütter heruntergefallen, oder krystallisirt worden, entstanden ansehen, als sie unter die Quarzkrystalle rechnen; denn, warum wird ein Quarzkrystall auf den barbarischen Küsten nicht härter, als in Jemteland, wenn die Sonnenhitze, oder die Beschaffenheit der Himmelsgegend, die Ursachen der Härte der Diamanten wären, und wer kann uns Europäern sagen, ob nicht an den Dertern, wo die Diamanten gebrochen werden, eine Bergart sey, die die Basis, oder Mutter dieser Edelgesteine, so wie der Quarz der Bergkrystallen Mutter ist? Die Beschreibung, die uns Tavernier vom Diamantenbruch in Goltonda giebt, kömmt mit der überein, die wir von dem Jemteländischen haben, daß nämlich die Diamanten in einem innerhalb der Drusengänge und Klüfte zusammengepackten Leime liegen. Nun sind bey uns diejenigen Krystalle allezeit die durchsichtigsten, die nicht angewachsen sind, und nach diesen, diejenigen, welche durch den Zutritt eines gewissen unbekannten natürlichen Körpers von ihrer Basis getrennet worden; diejenigen hingegen, so fest sitzen, sind selten tauglich. Trifft nun dieses auch bey den Diamanten ein, so ist dieß die Ursache, warum man an den Dertern, wo sie gefunden werden, auf die feste Bergart nicht achtet, vielweniger etwas von selbiger zu uns herüberbringer. Einen Beweis, daß die

Natur die sogenannten Edelsteine aus verschiedenem Urstoffe erzeugt, scheinen die Drusen aus Schneckenstein in Sachsen, in welchen Topase und Bergkrystalle von ungleicher Farbe, Figur und Härte gefunden werden, abzugeben.

Was die runden Diamanten betrifft, so kann man behaupten, daß selbige gleiches Schicksal gehabt, als ein Theil Bergkrystallen, welche bey den Zerstörungen, denen unser Erdball unterworfen gewesen, losgerissen, und durch eine beständige Bewegung im Wasser gegen einander also abgeschliffen worden; indem man sie größtentheils im Sande findet, und zwar am häufigsten an solchen Orten, die vom starken Regen haben überschwemmet werden können. (Ein solches Stück hat Davila in seinem Verzeichniß No. 725. und von ihm Herr Assessor Stieglitz in Leipzig in seiner großen Sammlung, wo ich es selber gesehen. B.)

Der Rubin ist sowohl, als der Diamant in achteckiger Figur krystallisirt. In Ansehung der Härte und Schwere ist er auch wenig unterschieden. Ich habe deswegen beyde unter einerley Geschlecht gebracht. Dazu glaube ich ein eben so großes Recht zu haben, als andere, die sie unter die Bergkrystalle aus dem Grunde rechnen, weil sie ordentlicher als alle andere Erdarten, und geschickt sind, eine gewisse Figur, und zwar eine sechsseitige mit einer Spitze, oder mit Spitzen an beyden Enden anzunehmen.

Sargone oder Jargon soll nach der Beschreibung ein ganz loser Diamant seyn. Allein ich kenne ihn nicht, und habe auch nicht finden können, daß man in Ansehung seiner Härte oder Bestandtheile einige Versuche angestellet habe. In der Sammlung des Herrn Berg-raths Schwabes habe ich einen achteckigten klaren aus Flußpat bestehenden Krystall gesehen, welcher, von denen, die allein die Figur achten, unter die Diamanten gerechnet werden muß



## §. 44.

2. Der Sapphir. *Saphyrus Gemma.*

Ist durchsichtig, und von blauer Farbe. In der Härte soll er dem Rubin oder Diamant sehr nahe kommen. Da ich selbigen nicht genau kenne, setze ich ihn hier für sich hin. (Er wird gemeinlich in unförmlichen Stücken zu uns gebracht. B.)

Man sagt, daß bey St. Amarin in Elsas Sapphire gefunden werden, man kann aber überhaupt solchen Berichten nicht glauben, da man siehet, daß in sehr vielen Sammlungen, und bey Materialisten Flußspate, die eine hohe blaue Farbe haben, den Namen der Sapphire erhalten, zu geschweigen, daß der Quarz, wenn er klar und gefärbt ist, fast allezeit die Ehre hat, für einen Edelgestein angesehen zu werden. Man sagt, der Sapphir verliere im Feuer seine blaue Farbe. Diejenigen, so einige wenige Flecken haben, heißen Luchssapphire. Selten erhält man sie ganz frey von gleichlaufenden Fasern, und von einer hohen blauen Farbe.

## §. 45.

3. Der Topas. *Topazius Gemma.*

Ist ein Edelgestein, der in krystallinischer Figur, und ungeschliffen, bey dem Handel, aus einer Hand in die andere geht. Diese Krystallen sind prismatisch, achteckigt, und stumpf an den Enden. So ist der Topas, der bey Schneckenstein in Sachsen gefunden wird. Ohne Zweifel hat der morgenländische eine andere Figur. Die erstern sind

durch Schmelzungen vom Herrn Pott untersucht worden. Man siehet dieß aus seiner Lithogenognosie. Ich rechne zu diesem Geschlechte:

1) den bleichgelben Topas, welcher beynahe ohne Farbe ist, und bey Schneckenstein gefunden wird.

2) den gelbern Topas. Schneckenstein.

3) hochgelben Topas, welcher der morgenländische ist.

4) braungelben Topas.

Anmerk. Der Schneckensteiner Topas bricht bey andern Bergkrystall in einen armen zinnhaltigen Quarzgang, der durch Bohren und Schiessen gewonnen wird. Dieses verursacht, daß der Topas Rissen bekömmt, welche allezeit quer über das Prisma laufen, und gemeinlich springen die Spitzen weg, deswegen des Verfassers Gedanken gegründet sind. Davila führet in seinem Verzeichniß S. 270. unter No. 694. einen brasilianischen Topas an, dessen Prisma ein rhomboidalisches Viereck ist, das sich mit einer kurzen viereckigten Pyramide endiget. B.

§. 46.

5) gelblichgrünen Topas. Chrysolit. Hat eine grasgrüne Farbe. Vielleicht gehöret er auch zu einem andern Geschlechte, welches man bestimmen könnte, wenn man ihn roh, in seiner Mutter, und von einer solchen Größe erhielte, daß man mit demselbigen Versuche anstellen könnte.

6) gelblichgrünen und schattigen. Chrysopras.

Dieser ist vielleicht die Mutter der Chrysoliten; denn diejenigen, die ich gesehen habe, sind dem klaren

ren andrigen Quarze, welcher der erste Grad der Krystallisation ist, und Milchkry stall genannt wird, sehr ähnlich.

## §. 47.

7) blaulichgrünen Topas. Beryl.

Ist in der Farbe sehr verschieden. Es heißet der

1. Celadonfarbige, Aquamarin.

(Einen solchen auf einer Schneckensteiner Quarzdrusen zwischen gelben Topasen angewachsenen achtseitigen Aquamarin, besitzt der große sächsische Mineraloge Herr Berghauptmann, Pabst von Dheim, in seiner lehrreichen Sammlung. Die Spitzen fehlen auch hier und der Krystall hat einen Riß queer über das Prisma. V.)

2. der grüne aber, Beryl.

Wird in Seifenwerken in Sachsen und Böhmen, in runden abgenutzten Kieseln gefunden.

## §. 48.

4. Der Smaragd. *Smaragdus Gemma.*

Seine Hauptfarbe ist grün, und da er durchsichtig ist, so glaube ich, daß er ein aus besonderm Stoffe entstandener Krystall sey, oder gewesen sey, in so weit er in keiner Eigenschaft einigen der vorigen, oder den Bergkrystallen gleicht. Etwas gewisses von ihm kann ich nicht bestimmen, indem ich nur dieß weiß, daß er unter allen Edelgesteinen der weichste ist, nach der Erwärmung, wie andere Flußspate phosphorescirt, und daß dasjenige, was in gewissen Sammlungen für die Mutter dieses Steines ausgegeben wird, ein Schörspat von hoher grüner

Farbe ist, dergleichen wir auch bey Utön, und in Norberg bey uns finden.

(1) *Lichtgrüner Smaragd.*

Sie kommen aus Orient und Peru. Nach dem Berichte des Maillet sollen in vorigen Zeiten die besten Smaragden aus Egypten gekommen seyn. Ihre Figur ist ein sechs-eckigtes abgestumpftes Prisma. Die Basis ist ein weißer Quarzgang. Die schönste Druse dieser Art ist in Maria Loretto bey Ancona zu sehen, und bestehet aus mehr als hundert grossen und kleinen Smaragden. Einen Compagnon darzu hat man durch Kunst zusammengefittet. Beyde sind von König von Neapel dahin geschenckt worden, um zwey Calvarienberge vorzustellen.

(2) *dunkelgrüner Smaragd.*

Ist Säulenformig nach der Länge gestreift, die Farbe ist ganz dunkel, und die Durchsichtigkeit gering. Die Spitzen sind gemeiniglich uneben abgebrochen, doch führt Davila einen mit einer abgestumpften dreyeckigten Pyramide an. In dem Kaiserl. wienerischen Cabinet befindet sich einer mit einer fünfeckigten Pyramide. Einige, die man durch Versuche auslesen muß, haben die Eigenschaft des Turmalins, daß sie nämlich auf glühende Kohlen gelegt, die Asche unter einen gewissen Grad der Erhitzung an sich ziehen, daß sie solche aber wieder von sich stossen sollten, habe ich durch mehrere Versuche nicht entdecken können.

Ihre



Ihre Anziehungskraft ist geringer als bey dem Turmalin. Der Fürst von Noja hat in seinem Brief von Turmalin die brasilianischen Smaragden unter denenjenigen harten Steinen angeführt, die, wenn sie ins Feuer gebracht worden, keine elektrische Eigenschaft wie der Turmalin bekommen haben; allein er hat solche gehabt, die dieselbe wirklich nicht besitzen. Der berühmte Berg-rath Jacquin ist ein Zeuge meiner Versuche gewesen. B.)

## §. 49.

(Aschenzieher. *Lapis electricus. Tourmalin. Trip.*

Die Härte hat er nach dem morgenländischen Topas.

Seine Schwere verhält sich zu der Schwere des Wassers wie 300. oder 350 zu 100.

Er ist durchsichtig von dunkelbrauner Farbe.

Auf einer glühenden Kohle warm gemacht, ziehet er die umliegende Asche und alle leichte Körper an sich, und stößet sie wechselsweise wieder von sich.

Er findet sich in kleinen Stücken wie abgeschliffene Kiesel auf den Küsten der Insel Ceylon.

Anmerk. Dieser Stein ist erstlich seit 50 Jahren hier in Europa bekannt. Lemery zeigte ihn im Jahr 1717 zuerst der Pariser Akademie. Seit dem ist er mehr bekannt, und nunmehr überall durch die Holländer ausgebreitet worden. Die meisten sind auf der einen Seite flach, und auf der andern convex und polyedrisch geschliffen. Man trifft aber auch

auch rohe wie Kieselsteine an, die vom Wasser abgeschliffen sind. Die meisten sind durchsichtig, doch erzählt der Fürst von Roja in seinen Brief an Buffon, daß er auch einen undurchsichtigen besitze. Den größten den ich gesehen, hat Herr Stieglitz in Leipzig. Er ist fast einem Quadrat Zoll groß, und seine Dicke beträgt zwey Linien. Das sonderbarste an ihm außer seiner Größe, ist seine völlige Undurchsichtigkeit durch die beyden größern Seiten, oder die Dicke von zwey Linien. Wenn man aber diese Seiten zudeckt und durch die schmalere Seiten, und also acht Linien durch sieht, so ist derselbe durchsichtig, welches von einem in diesem Steine besondern Gewebe herrühren muß. Er ist nur auf einer Seiten flach geschliffen. Von dem Geburthsört oder Erzeugungsart des Turmalins wissen wir gar nichts. Lepin und Bergman haben die neuesten Abhandlungen davon geschrieben, und seine verschiedenen elektrischen Eigenschaften angegeben. Herr Pallas, von dem wir nun in der sibirischen Naturgeschichte ein großes Licht zu erwarten haben, hat mir einen Turmalin gezeigt, der denen andern an Farbe, Härte und Durchsichtigkeit völlig gleich war, er zog aber keine Asche. B.)

## §. 50.

### Anmerkungen von den vorhergehenden so genannten Edelgesteinen.

Die Ursache, warum ich den Edelgesteinen ihren besondern Platz angewiesen habe, da sie unter den nachfolgenden, so gut in diesem, als in andern Systemen hätten angeführet werden können, habe ich schon angezeigt. Ich kann aber nicht umhin, noch dieß hinzuzusetzen, daß ich als ein natürlicher Geschichtschreiber, die allgemeine Schwachheit, selbige hochzuschätzen, bey mir nicht habe unterdrücken können; denn außer dem, daß sie eine sonderbare Härte und Farbe haben, die das Auge ergötzen, so glaube ich mit Grunde, daß sie, wenn  
man

man eine hinlängliche Menge von selbigen erhalten könnte, zu allem dem, wozu wir die Rieselarten gebrauchen, brauchbar seyn könnten. Folglich müssen sie zum wenigsten in dieser Abtheilung den Vorzug haben.

Von den Farben ist zu merken, daß sie im Rubine und Smaragde beständig seyn sollen. Im Topase hingegen verschwindet die Farbe im Feuer. Deswegen glühet man den Topas, um ihn die Stelle eines Diamanten vertreten zu lassen, da er härter ist, als der Quarzkrysell. (Wilson versichert, daß der Turmalin glühend gemacht, und eine halbe Stunde in starkem Feuer gehalten, die Farbe nicht verliere; wird er aber in Wasser abgekühlt, so bekommt er niemals die elektrische Eigenschaft wieder. B.) Man sagt zwar gemeiniglich, daß die Farben von metallischen Dämpfen entstehen. Sollte man aber nicht vielmehr dieselben von einem mit weniger metallischen und anderer Erde vereinigten brennbaren Wesen herleiten? denn wir finden, daß metallische Kalke gar nicht färben, und der Braunstein färbt mehr, als er nach dem Gehalte des Metalls, das in ihm enthalten ist, färben sollte. §. 106.)

In den härtesten Edelgesteinen mag vielleicht dieß brennbare Wesen schwerer, durch die Zwischenräume herauströmen können, wenn es sich wirklich so verhält, daß die Farbe, nach der Beschaffenheit der Härte, verschwindet. Dieß scheinen gewisse Schriftsteller zu behaupten, indem sie glauben, daß keine andere Edelgesteine eine beständige Farbe haben, wenn sie im Feuer untersucht werden, als nur die gefärbten Diamanten, und die Rubinen. Allein was diesen Umstand betrifft, so fehlet mir die eigene Erfahrung, und ich erwarte hierüber von denen Licht, die einmal im Stande seyn möchten, sich der rechten Gelegenheit zu bedienen, die Welt, von den vielen zweideutigen Unterscheidungen, die in diesem Geschlechte gemacht werden, zu befreien. Vielleicht ist aller Unterschied eben so gut gegründet, als der

der Unterschied der neulich angeführten morgen- und abendländischen Edelgesteine, welches so viel heisset als die Edelgesteine sind harte und klar, weicher und faserig, von höherer oder schlechterer Farbe.

§. 51.

### 5. Quarz. *Quartzum.* Ragenkiesel. Weisser Kiesel.

Ist eine in Europa sehr gemeine Bergart. Man kennet sie leichter, als man sie beschreibt. Durch folgende Eigenschaften soll sie von den übrigen Kieselarten unterschieden werden.

- 1) Der Quarz ist gemeiniglich im Gebürge voller Rissen.
- 2) Im Bruche ist er uneben, und hat scharfe Enden.
- 3) Ist schwer auszuglühen, wenn man ferneren Spaltung vorzubeugen gedenket.
- 4) In der Luft verwittert er niemals.
- 5) Mit der Potasche geschmolzen, giebt er ein beständigeres und festeres Glas, als andere Kieselarten.
- 6) Wenn keine Hindernisse gewesen, so finden wir ihn allezeit mit einer oder zweyen Endspitzen in Sechsecken krystallisirt.
- 7) Der Quarz füllet gemeiniglich die Klüfte und Spaltungen der Gebürge. Selten macht er mächtige Gänge aus, und noch seltner sind ganze Berge davon zu finden.

§. 52.



## §. 52.

Der Quarz wird gefunden.

1. rein. *Quartzum purum.*

1. von unfühlbaren Theilen und glänzender Fläche. *Particulis impalpabilibus superfacie polita.* Fetter Quarz.

1) ungefärbt, durchsichtig. *Diaphanum.*

Norwegen in den nördlichen Kupfergruben.

Siberien. Gothards Berg in der Schweiz.

Hat keine krystallinische Figur, ist aber nicht weniger durchsichtig, als aus gutem Wasser erzeugte Quarzkrystalle.

2) weis. Der gemeine fette Quarz.

3) blau. Utö in Südermannland.

4) violet. Ebendaselbst.

2. Körnig im Bruche. *Textura granulata.*

Trockener Quarz.

1) weis. Adelfors. Loviseberg.

2) hellgrün. Adelfors.

3. spatartig. *Textura Spatosa.*

Ist der seltenste, und muß nicht mit dem weißem Feldspate verwechselt werden. Das äussere Ansehen ist ebener, und bestehet aus grössern, und unordentlichern Flächen.

1) weislichgelb. Die ungarischen Goldgruben.

2) weis. Utöt. (Die ungarischen Gold- und Silbergänge bey Hoderitsch, die bisweilen etliche Lachter mächtig sind, führen diesen blätterigen und durchlöcherten Quarz. Es giebt weissen, gelben und blauen, bisweilen schön

schön krystallisirten mit Pyramidenkrystallen. Sonsten ist mir diese Gattung in Ungarn nicht vorgekommen. Etwas dergleichen führen einige Gänge bey Stollberg. B.)

## §. 53.

4. Krystallisirter Quarz. *Quartzum crystallisatum.* Berakrystall. Quarzkrystall. *Crystallus montanus.*

A. Sechseckiges Prisma mit ein oder zweyen Endspitzen.

1) Dunkel, oder halbdurchsichtig. *Cryst. opacus v. semidiaphanus.*

1. weis oder milchfarbig.

2. roth, karneolfarbig. Dran in der Barbarey.

3. schwarz. Ebendaselbst.

2) Durchsichtig. *Diaphanus.*

1. schwärzlich braun. Rauchtopas. Egern in Norwegen. Lovisa. Böhmisches Zinngruben.

2. gelb. Wird in Böhmen gefunden, und für Topas verkauft.

3. violett. Amethyst. Sachsen. Böhmen. Dannemora. Ungarn.

4. ungefarbt. Berakrystall. Böhmischer Stein. Jemtland und andere Dörter.

Wenn bey der Farbe keine Durchsichtigkeit zugleich ist, so werden sie Flüsse genannt. Man hat also den Topasfluß, Amethystfluß u. s. f.

(B. Pyra

(B. Pyramidalkrystall mit ein oder zwey Endspitzen.

Diese haben kein Prisma; sie sitzen entweder auf einer Basis, wo Höhlungen in Quarzgängen sind, haben nur eine Pyramide, und sind von verschiedenen Farben, oder sie liegen auch in einer Thonerde, und haben beyde Pyramiden, aber kein Prisma. Blanckenburg auf den Harz, und Morserosch in Silberland in Siebenbürgen. Von diesen habe ich nur ungefärbte durchsichtige gesehen. D.)

§. 54.

2. Unreiner Quarz. *Quartzum heterogeneis intime mixtum.*

1. Mit Eisen in Form eines schwarzen Kalkes vermischt. *Q. calce ferri atra intrinsece mixtum.*

Ist schwarz, im Bruche glänzend, und hält sehr viel Eisen. Stafs Eisengrube in Südermannland. Gardesjöstrand in Offerdal, wo das beygemischte Eisen sich in den rostigen Zwischenräumen zeigt.

Anmerk. Der Quarz ist unter denenjenigen Steinarten, die Erz mit sich führen, einer von den vornehmsten. Er machet einige ungarische Gänge aus, und das Gold ist darinne so zart eingesprengt, daß man auch mit den besten Vergrößerungsgläsern nichts Metallisches entdecken kann, ehe es durch das Pochen und Waschen geschieden worden. Die Mächtigkeit derer Gänge, die in einigen Gruben  $\frac{1}{2}$  Fachter austragen, und bisweilen sich mit grösseren Weiten eröffnen, erstatten die Mühe und Unkosten, die der geringe Gehalt nicht bezahlen könnte. Gebürge von reizen

nen Quarz hat die Natur ohne Zweifel nirgends hervorgebracht. Denn die Kuppen bey Oberschöna und Freudenstein in Sachsen, ob sie schon ihren äusseren Kennzeichen nach unter die Quarze gerechnet werden, scheinen doch noch mehrere Bestandtheile zu haben. Bey Lauterberg auf den Harz, sind ein bis drey auch mehrere Lachter mächtige Quarzgänge, die aus einem losen Sand bestehen, worinnen sich das Kupfererz Nesterweise findet. B.

2. Mit Kupfer in rother Kalkform vermischt. *Q. croco Veneris mixtum.*

Ist roth, und wird in der Sunnersfogsgrube in Smoland gefunden.

Anmerk. Daß die Farben dieser Gattungen von Metallen herrühren, zeigen metallurgische Versuche, und die Gleichheit derselben mit künstlichen aus eben solchen Bestandtheilen zusammengesetzten Flüssigkeiten. Von den vorhergehenden übrigen gefärbten Quarzen (§. 51 und 52.) kann man nicht ein gleiches schließen, ehe und bevor man wirkliche Beweise anführt.

Es ist glaublich, daß es mit Kalkerde vermischte Quarze giebt. Von solcher Art ist vielleicht der ungarische spatartige Quarz, welcher eine genaue Untersuchung verdienete.

Vom Quarze überhaupt, und insbesondere von den Quarzkrystallen, scheint die falsche Muthmaßung, daß selbige in ihrem flüssigen Zustande, zufälliger Weise allerhand zum Kräutereich gehörige Körper, als Gräser und Moose eingeschlossen haben, sehr allgemein zu seyn. Ich kann diese Meynung nicht bestreiten, oder widerlegen, gleichwohl muß ich bitten, daß man genau zusehe, ob nicht das Gras, so gezeigt wird, ein Asbest, oder Strahlschörl sey, und ob nicht die Moose Drusenlöcher sind, die mit einer Erde, von einem vegetabilischen Ansehen, ausgefüllet worden. In Agathen, ist



ist dieses etwas sehr gemeines, und selbige werden dadurch verdorben. Dieses ist die gewöhnliche Beschaffenheit der Krystalle, so vorgezeigt werden, und andere zu sehen, habe ich bisher das Glück nicht gehabt.

(Es giebt auch Quarzkrystalle, darinnen Wassertropfen eingeschlossen sind. Das Kaiserl. wienerische und mehre Kabinetter zeigen davon schöne Stücke. B.)

Wenn die Bergkrystalle halb durchsichtig sind, und dunkle Adern haben, werden sie von den Steinschleifern **Milchkrystalle** genannt. Findet man sie in der Gestalt runder Kiesel, die ihre Rundung von einer Anreibung an einander in Flüssen und Seen haben, so heißen sie **Wasserkrystalle**. Dergleichen kommen aus Indien, Siberien, und mehrern Dertern. Man darf sie aber aus bekannten, und an gehöriger Stelle angeführten Gründen nicht als besondere Gattungen annehmen.

(Die dreyeckigten Quarzkiesel von der dänischen Insel Unhalt verdienen auch angeführt zu werden. Borrichius in Act. Hafn. Vol. 4. pag. 177. hat ihrer erwähnt, und man findet dergleichen noch heutiges Tages. B.)

## S. 55.

6. Kiesel. *Silex*. Flintenstein. *Pyromachus*. Hornstein. *L. Corneus*.

Ist nicht weniger gemein, als der Quarz, aber auch eben so schwer zu beschreiben, besonders, wenn man solche Kennzeichen angeben will, durch die er von seinen nächstverwandten Geschlechtern, dem Jaspis und Quarze, zwischen welchen er ein Mittel Ding ist, kann unterschieden werden. Nach der Vergleichung mit diesen kann man folgendes von ihm behaupten;

- E

1) In

- 1) In seinen Lagen ist er dicht, und hat nicht, wie der Quarz, Rissen.
- 2) Er ist durchsichtiger als der Jaspis.
- 3) Widersteht er der Verwitterung besser, als der Jaspis, und weniger, als der Quarz.
- 4) Zum Glasmachen ist er dienlicher, als der Jaspis, aber nicht völlig so gut als der Quarz.
- 5) Wenn er in Krystallen anschieset, entstehen ordentliche Quarzkrystalle, gleich als wenn der Quarz einigen Theil an der Zusammensetzung hätte, und zufälliger Weise mit demselben vereinigt wäre. Man siehet dieß in allen hohlen Kieseln, und ihren wiederzusammengeheilten Rissen.
- 6) Er zeigt oft die gewissten Kennzeichen, daß er weich und zugleich wie ein Leim, oder eine Galerte zähe gewesen.
- (7) Im Bruche ist er schuppig, mehrentheils uneben, und zerspringt in dünne Flitterchen. B.)

Da alle verschiedene Gattungen dieses Geschlechts, mehr nach der Beschaffenheit ihrer Farbe, als aus einer anderen Ursache, von Alters her mit eigenen Namen bezeichnet worden, so muß man selbige um desto mehr beybehalten, weil sie nach der Verschiedenheit dieser Namen, auch einen ungleichen Werth, und ein verschiedenes Ansehen im gemeinen Leben erhalten haben.

## §. 56.

I. Opal *Opalus. Paederota Graecorum. Girasole Italarum. Elemenstein.*

Ist

Ist unter allen Kieselarten der schönste, indem er, wie wir zu reden pflegen, durch die Brechung, und das Zurückprallen der Lichtstrahlen seine Farbe ändert. Nach dieser Veränderung der Farbe muß er beschrieben werden.

1) *Nonni Opal.* Sängenon der Indier. Hat eine oliven Farbe, wenn die Lichtstrahlen von demselben zurückprallen; hält man ihn aber dem Tageslichte entgegen, so ist er durchsichtig und rubinroth.

Man glaubt, daß der Opal, welchen, nach dem Berichte des Plinius in seiner natürlichen Geschichte 307. Kap. 21. der Nonius Senator besaß, und dem Antonius nicht lassen, sondern lieber landflüchtig seyn wollte, ein solcher gewesen. Man schätzte ihn damals in Rom auf 20000 Sestertien. Derjenige aber, den wir hier beschreiben, ist von der Größe einer Haselnuß, unter den Ruinen der Stadt Alexandrien gefunden. Der Finder hat ihn einem französischen Droguenhändler, Namens Robolen für ein geringes verkauft, und dieser schenkte ihn dem französischen Generalconsul Lironcourt, welcher ihn hernach in verschiedenen Ländern für 40000 Reichsthaler hat feil bieten lassen. Man sehe Hasselquist Reise nach Palästina, unter dem Titel: Opal.

Man hat doch hier zu Lande einen andern von dieser Gattung gesehen, welcher durch die Zurückwerfung der Strahlen eine braune, und durch die Brechung derselben eine rothe Farbe mit violetten Adern zeigte.

¶ 2

2) weisser

2) weisser Opal. Hat bis auf seinen Grund eine weisse der Farbe des Glases gleichende Farbe, von selbigem aber werden grüne, gelbe und bläuliche Farben zurückgeworfen. Siehet man durch ihn hindurch, so zeigt er einen röthlichen Feuerschein.

1. bunter. Der morgenländische Opal.

2. milchfarbiger. Eibenstock in Sachsen.

3. bläulicher. Ist ein halbdurchsichtiger Opal, wird aber deswegen, weil er den Opalflüssen gleichet für schlechter geachtet, als die weniger durchsichtigen.

3) Das Katzenauge. *Pseudopalus*. Ist dunkel, und wirft von seiner Fläche grüne und gelbliche Strahlen zurück. Man findet ihn in Siberien.

(Das Weltauge habe ich in der Sloanischen Sammlung in London gesehen, aber nicht größer als eine halbe kleine Erbse. Es war an Farbe weislich grau, undurchsichtig und hatte keine Politur. Die Oberfläche sehr fein und porös. Da es trocken keinen Glanz hatte, kriegte es nachdem es etwas im Wasser gelegen, eine Art von leuchten, aber nicht so stark wie eine glühende Kohle. Ich habe damals nicht Gelegenheit gehabt von dessen Härte zu urtheilen. B.) Indessen schreibt unser Verfasser davon folgendes:

Anmerk. Die ältern Steinbeschreiber reden von mehreren Gattungen. Das Weltauge (*Oculus mundi*) soll im Wasser, wie eine glühende Kohle leuchten, die *Asteria* hingegen auf ihrer Oberfläche gleichsam leuchtende



leuchtende Sterne zeigen. Nachdem aber die Heppigkeit die klaren Steine zu ihrem Gegenstande gewählt hat, kommen uns selbige nie zu Gesichte, und es ist sehr schwer, sich nach den Beschreibungen der Farben und ihrer Vermischungen, die die ältern Schriftsteller gemacht haben, zu richten.

## §. 57.

2. Onyx. *Camehuja. Memphites.*

Ist unter den Kieselarten die härteste, und bestehet aus gleichlaufenden geraden oder krummen Adern.

- 1) Nagelfarbiger Onyx. Hat bleiche, fleischfarbige und weisse Ränder. Der Tomstrom in Sibirien.
- 2) schwarzer und weißrandiger. Der morgenländische Onyx.

Der mit geraden Rändern wurde von den alten Römern zu Bildern en bas relief gebraucht. Sie nannten ihn Camehuja. Noch heutiges Tages wird er nachgemacht, und Camayeu genennet. Die Onyxsteine, die aus concentrischen Circeln bestehen, heißen Memphiten, und von selbigen werden noch Steine geschliffen, die unter dem Namen Occhi di Gatti eingefasset werden. Diese muß man aber nicht mit dem Pseudopal (§. 55, 3.) verwechseln.

## §. 58.

3. Calcedon. *Calcedonius.*

Ist ein Kiesel von weisser Farbe, mehr oder weniger durchsichtig. Daher ist er öfters einer mit Wasser gemischten Milch, der Farbe nach

nicht ungleich. Er hat verschiedene Schichten, Cirkel und runde Flecken. Er soll weicher seyn als der Onyx, aber viel härter als Agath, welcher bisweilen eben solche Farben hat.

(Die durchsichtige Gattung findet man in Höhlen über andere Steinarten incrustirt, und sie formiret bisweilen die schönsten Tropfsteine. B.)

- 1) weiser undurchsichtiger. Cacholong. Die Bucharische Kalmuckey. Durch einen schwedischen Officier, Namens Renat, der in benannter Kalmuckey viele Jahre gewesen, ist er bekannt worden. Die Kalmucken, die diese Kieselarten in ihren Strömen finden, schleifen aus denselben ihre Götzenbilder und ihr Hausgeräthe.

(Diese Gattung findet man in Island und noch häufiger auf den ferdischen Inseln, wo er auf und zwischen den halb durchsichtigen Chalcedon Schichten sitzt. Getröpfelt findet man ihm niemals. Er scheint eine überflüssige gröbere Materie des wahren Chalcedons zu seyn. B.)

- 2) randiger, von weissen und halbdurchsichtigen Schichten. Ceylon.
- 3) bläulich grau. Ceylon. Siberien.

(Hat einerley Waterland mit dem Cacholong, und findet man bisweilen davon sehr schöne Tropfsteine, von besonderer Größe. Ein solcher von Ferrée ist in der Hochgräf. Thottischen kostbaren Sammlung zu sehen.

§. 59.

## 4. Carneol. Carniolas. Pierre Cornaline Gallorum.

Hat eine rothe, etwas bräunliche Farbe. Oft ist ihm die braune Farbe eigen. Den Namen hat er von Caro Fleisch, weil er demselben, oder einem Blutwasser gleicht.

- 1) rother. Der morgenländische Carneol. Die Türken.
- 2) gelblich brauner. Gleichet dem Bernsteine. Der Tomstrom in Siberien. Soll nicht so hart seyn, als der Calcedon.

§. 60.

## 5. Sardonnyr.

Ist eine Mischung von Calcedon und Carneol, die schichtenweise über einander liegen, oder auf andere Weise vereinigt sind.

- 1) randiger, aus weissen und rothen Lagen. Wird wie der Onyr zu Camayeu gebraucht.
- 2) weisser, mit rothen baumähnlichen Figuren.

Ist gänzlich dem Agathe gleich, den man Mocchus (Lapis de Mocca) nennet. Der Unterschied ist nur dieser, daß die Figuren in diesem Steine roth sind, im Agathe hingegen schwarz. Wider meinen Willen habe ich den Sardonnyr, als eine besondere Gattung ansehen müssen, indem man zwischen dem Onyr, Carneol, Calcedon, Sardonnyr und Agath kein eigentliches Unterscheidungszeichen hat, einige

unbestimmte Stufen in der Härte ausgenommen, denen man doch im gemeinen Leben eine ungleiche Aufmerksamkeit widmet, und nach denselben den Werth ungleich bestimmt.

§. 61.

## 6. Agath. *Achates.*

So nennet man Kiesel von vermischten hohen Farben. Nach der verschiedenen Vollkommenheit in der Mischung der Farben bestimmt man dessen Werth. Aus diesem Grunde sind auch unendlich viele Namen erdichtet, und ihnen gegeben worden. Die mehresten derselben sind griechische, weil bey den Griechen das Steinschleifen zuerst gebräuchlich gewesen, und eine gewisse Raserey auf Verschiedenheiten der Farben und Figuren zu achten, eingerissen war. Da inzwischen die Farben nicht allezeit so beschrieben werden können, daß ihre Beschreibung allen begreiflich seyn sollte, so hat es sich zugetragen, daß die Nachwelt die Kenntniß dieser Steine verloren hat. In der That scheinen wir auch ein gleiches Recht zu haben, sie in einer jeden gefälligen Sprache mit neuen Namen zu belegen. Unterdessen wollen wir hier, nur zum Beispiele einige von denen, welche heutiges Tages am bekanntesten sind, anführen. Diese sind:

- 1) brauner undurchsichtiger mit schwarzen Adern und baumähnlichen Figuren.  
**Egyptischer Kiesel.** *Caillou d'Egypte.*
- 2) Wie Calcedon gefärbter Agath. *Agathes Chalcedonians.*

3) halbi



- 3) halbdurchsichtiger mit schwärzlichbraunen Rändern, und baumähnlichen Figuren. *Mochus. Pierre de Mocca.*

Wird sehr hoch geschätzt, und machet oft in gewissen Sammlungen, wegen der Aehnlichkeit der darauf befindlichen Figuren mit Gewächsen und Thieren, den größten Werth derselben aus. Zu erwähneter Aehnlichkeit trägt auch bisweilen die Kunst sehr vieles bey.

- 4) halbdurchsichtiger mit rothen Puncten. *Gemma divi Stephani.*

Wenn die Puncte sehr klein sind, daß der Stein dadurch roth aussiehet, so nennen ihn einige Sarder.

- 5) halbdurchsichtiger mit brandgelben Wölken.

- 6) dunkelrother, oder violetter halbdurchsichtiger.

- 7) bunter.

- 8) schwarzer. Europa hat von allen diesen Gattungen bey Oberstein in der Pfalz eine hinlängliche Menge. Sie werden auch daselbst zum Schleifen angewandt. Sonst findet man sie in allen Welttheilen. In Schweden hat man bisher, so viel mir bewust ist, nur einen einzigen weissen und hochrothen, bey Gasebäck in Schonen, gefunden.

(Bey der Halsbrücke an der Mulde, ohnweit Freyberg in Sachsen, bricht Gangweise ein roth und weis gefärbter Agath. Diesen nennt man in Italien Corallenstein. Der

Rochliger Agath ist in Sachsen der berühmteste, und findet sich in Kugeln, die außen eine Rinde haben. D.)

## § 62.

7. Gemeiner Kiesel. *Silex communis*.  
Feuerstein. *Pyromachus*.

Hat eigentlich mit dem Agathe einerley Bestandtheile, weil aber die Farbe so sonderlich nicht ist, wird er eben nicht hochgeschätzt.

- 1) schwärzlichgrauer Kiesel. Schonen.
- 2) gelber halbdurchsichtiger. Französischer Kiesel.
- 3) weißlich grauer.
- 4) gelbbrauner.

Die kleinen Kieselsteine werden von den Engländern *Pebblestone*, und von unsern Schiffern, die sie zu Hinterladung der Schiffe gebrauchen, *Smigel* genennet.

## §. 63.

8. Bergkiesel. *Petrosilex*. *Lapis corneus Germanorum*. Hornstein.

Hat etwas gröbere Bestandtheile, als die vorhergehende Gattung, und ist weniger hart, folglich zum Schleifen untauglicher. Er ist an seinen Enden und dünnern Theilgen halbdurchsichtig. Man hat:

- 1) fleischfarbigen Bergkiesel. Aus dem Carls-  
schachte in Sahlberg.
- 2) weißlich gelben. Sahl.
- 3) weissen

3) weissen. Die Christiernsbergsgrube im neuen Kupferberge.

4) grünlichen. Die Priestergrube in Hellefors.

Anmerk. Man weiß noch keine sichere Unterscheidungszeichen zwischen dem Bergkiesel und dem Jaspis. Ein geübtes Auge aber merket, daß der Bergkiesel im Bruche kleinschimmernd sey und halbdurchsichtig, da hingegen der Jaspis körnig und matt und dabey undurchsichtig ist, so wie ein ausgetrockneter Thon. Der Bergkiesel findet sich auch nur in Gängen, Trümmern und nierenweise, da der Jaspis bisweilen die größten und sich weiterstreckenden Berge ausmachet. Der Bergkiesel wird auch in der Nachbarschaft des schuppenartigen Kalksteins gefunden, welcher schwed. Limberg genennet wird, so wie der Kiesel in Kreideschichten. Mit der Zeit möchte vielleicht eine genauere Kenntniß möglich werden.

Kiesel und Agathe vom Hornsteine durch das Kennzeichen zu unterscheiden, daß jene allezeit in unförmlichen Stücken gefunden werden, und niemals, wie die letztern, in Bergen, hält nicht Stich; denn es findet sich ein eben so harter und schöner halbdurchsichtiger Agath, mit Salbändern in Gängen bey Constantinopel, als der bey Zweybrücken in runden Stücken, befindlich ist. Man wird sich also mit folgender Anmerkung von den Kieseln begnügen müssen, daß sie nämlich die einzige uns bekannte Steinart zu seyn scheinen, welche größtentheils in einzeln besondern runden Stücken erzeugt worden. Diese Stücke sind mit ihren Salbändern umgeben, die sich von den übrigen Bestandtheilen, wie die Glasgalle vom Glase trennen, oder bisweilen wegen einer gar zu schleunigen Gesehung, nicht so weit haben kommen können. Ich nehme mir daher die Freyheit, die Materie dieses Salbandes, welche bisweilen eine versteinerte Terre Verde ist, Agathgalle zu nennen. Andere Steinarten, die wir in losen Stücken

den finden, Erzte und gewisse Tropfsteine ausgenommen, zeigen durch ihre Rissen, Ecken und unebene Figuren deutlich, daß sie von Bergen losgerissen, und in Wasserströmen an einander gerieben, abgenuzet und geschliffen worden. Von der zähen Weiche, von der ich behauptet habe, daß sie den Kieseln vormals eigen gewesen, zeugen viele unter den egyptischen Kieselarten durch ihre Eindrücke von kleinern Steinen, Sand, vielleicht auch von Strohhalmen, welche unter dem erwähnten Sahlbände geschehen sind.

## §. 64.

7. Jaspis. *Diaspro Italarum.*

Unter diesem Namen sind alle dunkle Kieselsteine, die im Bruche einem dürrn Thone gleichen, und übrigens keine bisher bekannte Eigenschaften besitzen, wodurch sie vom gemeinen Kiesel leicht unterschieden werden könnten, begriffen. Das einzigste Unterscheidungszeichen möchte denn seyn, daß die Jaspisarten leichter schmelzen. Vielleicht rühret auch diese Eigenschaft von einiger fremden Zumischung, z. Er. von einem Eisengehalte her.

1) reiner Jaspis. *Jaspis purus.* Welchen man durch bisher bekannte Mittel in seine Bestandtheile nicht zerlegen kann.

1. grüner mit rothen Punkten. *Heliotropio Italarum.* Egypten.

2. grüner. Böhmen.

3. rother. *Diaspro rosso Italarum.*

4. gelber.

5. rother



5. rother mit gelben Flecken und Adern.  
*Diaspro florido di Sicilia, Spagna, Constanti-*  
*nopoli.*

6. schwarzer. Finnland. Näskott in Jemt-  
teland.

## §. 65.

2) eisenhaltiger Jaspis. *Jaspis martialis. Si-*  
*nople.*

1. grobkörniger.

1) rother und röthlich brauner. *Sinople.*

(Die ungarischen Goldgruben bey Schem-  
niz, wo er mächtige Gänge ausmacht. Er  
ist öfters mit Ries Blendglanz und Blende  
eingesprengt, und wird mit Nuzen auf  
Gold bearbeitet. Es giebt auch gestreiften  
Sinopel von verschiedenen Farben. B.)

2. Stahlderber oder feinkörniger.

1) röthlich brauner. Altenberg in Sach-  
sen.

Siehet aus wie rothe Kreide, hat fette  
Zwischenräume, wie ein kölnischer Thon,  
Serpentin, und dergl.

3. schlackendichter, im Bruche glänzender.

1) leberbrauner, und

2) bochrother. Longbanshütte in Werme-  
land. Spänwik in Norwegen.

3) gelber. Böhmen.

Aus diesen kann man 12 bis 15 pro Cent  
Eisen erhalten, welches nach dem Rösten  
vom Magnete gezogen wird.

Anmerk.

**Anmerk.** Wenn man einen Jaspis mit frischem Bruche und gefärbte Bolus gegen einander hält, so kann man sie, ohne ihre Härte geprüft zu haben, gar nicht von einander unterscheiden. In Dalekarlien, im Kirchspiele Orsa, findet man drusenweise in dem Sandsteine, der zu Schleifsteinen gehauen wird, einen rothen Bolus. Einige Meilen weiter in den Sernafelsen, erhält man in einem weit härteren Sandsteine einen rothen Jaspis von selbiger Farbe, und einerley Aussehen. In andern Dertern findet sich der Jaspis mit solchen fetten Theilen, als der Kölnische Thon, die Röthelkreide und andere Thonarten zu haben pflegen. Bisweilen erhält man Jaspis der Wasser saugt. Sollte man also wohl muthmaßen dürfen, daß der Jaspis ein versteinerter Bolus, ein versteinerter Röthelstein, oder Terre verde sey. Daß er, so wie diese, Thon und Eisen zum Grundstoffe habe, (obgleich die Härte hindert, daß man selbige nicht leicht herausbringen kann, wie es denn schwer ist, ein Eisenglas zu reduciren,) ferner daß dieser Bolus, oder Thon, mit einigen andern Theilen, z. Er. mit dem Kalk in eine Masse, die nach einer vorhergehenden Auflösung durch ein gewisses Scheidungsmittel, daß wir nicht bestimmen können, eingedrungen, Kiesel hatte werden sollen; endlich daß der überflüssige Bolus davon abgesondert worden, und sich an die Oberfläche, oder die Stellen, wo er sich abgesondert hat, angesetzt habe?

Auf diese Art kann man sich vorstellen, daß auch noch Jaspis entstehen, und daß der weichere mit der Zeit härter werden könne; allein man darf nicht behaupten, daß die Bestandtheile im Jaspis näher zusamengebracht, oder durch die Erhärtung dessen Bestandtheile feiner und subtiler werden. Uebrigens wird man überall an den Porphyrartigen Steinen gewahr, daß sie zu Tage verwittern, und eine weiße Rinde bekommen, und dabey inwendig schwarz und ganz hart sind. Man siehet dieß bey Klitten in Elsdal. Hieraus folget, daß das Wasser, welches nach und nach die

die

die verwitterten Theile abreibt, selbige sammle, und uns von selbigen eine Erde darstellen möchte, die wir vielleicht nicht kennen würden. Sollte wohl diese Erdart geschmeidig seyn, wie roher Thon, oder hart und streng wie ein Ziegelteig seyn? Es möchte vielleicht die Entstehungsart der Trippelerde seyn.

## §. 66.

9. Feldspat. *Spatum scintillans.*

Hat von der Figur seinen Namen; sonst schei-  
het er mit dem Jaspis einerley Bestandtheile zu  
haben. Bey der Unwissenheit und dem Mangel  
der Kenntniß der Mittel, durch welche wir in  
den Stand gesetzt werden könnten, richtige Kenn-  
zeichen derselben anzugeben, dürfen sie nicht un-  
ter einander gemischt werden. Es wird gefunden

## 1) spatartiger.

1. weißer.

2. röthlichbrauner. In den schwedischen  
Felssteinen (Granito di Svecia) und auslän-  
dischen Graniten.

3. bleichgelber.

4. grünlicher. Dieser letztere ist so schwer-  
flüssig nicht, auch nicht von so ordentlicher  
Figur, als der mit ihm so nahe verwandte  
Schörlspat.

## 2) Drusenförmiger.

1. in rhomboidalischen einzeln Krystallen.  
Mosgrube in Norberg.

(Nach genaueren Kennzeichen sollte wohl  
der Feldspat bey den Kalksteinen Platz  
haben: öfters gebrannt und wieder ge-  
löset,

löschet, wird er zu Kalk. Mit Kalkerde ins Feuer gesetzt, bückt er nur zusammen, fließet aber mit Thon. Seine Figur hat auch mit den Kieselarten nicht das geringste übereinstimmende. Einige Gattungen schlagen auf einer Stelle Feuer, und auf einer andern brausen sie mit Scheidewasser, welches von bengemischten Theilen herrühren muß. V.)

Anmerk. Selten findet man diese Arten in Gängen, vielweniger nehmen sie ganze Berge ein. Größtentheils sind sie mit Quarz und Glimmer gemischt, und heißen alsdenn Graniten, schwedisch Gråberg. (Felssteine.) Hat der Jaspis Quarz, Schörkörner und Hornblende, so wird er **Porphyr** genennet. Hätten der Feldspat und der Jaspis einerley Bestandtheile, so müßte derjenige Porphyr, der keine fremde Theile hat, unter die Jaspisarten gerechnet werden, und nicht, wie hier geschehen, unter den Felssteinen seinen Platz erhalten.

Man hat sonst an alten Denkmälern, die in freyer Luft stehen, bemerkt, daß, wenn der Porphyr verwittert, und seine Politur verloren, der Granit, der größtentheils aus Feldspat zusammengesetzt ist, bey gleichem Alter seinen Glanz erhalten habe. Dieß hindert aber nicht, daß der Feldspat aus gleichen Bestandtheilen mit dem Jaspis bestehen sollte; denn ein Kalkspat widerstehet der Verwitterung und dem Feuer länger, als der Kalkstein.

§. 67.

### Anmerkung von den Kieselarten.

Der Nutzen derselben in der Haushaltungskunst ist so groß nicht, als der, den uns die Kalk- und Thonarten leisten. Demohngeachtet will ich, ohne mich hier um einige moralische Betrachtungen über densel-



denselben zu bekümmern, lieber uns Menschen unsern Geschmack und unsere Einbildung zu gute halten, indem sie doch zur Unterhaltung vieler Menschen dienen, und den Leser zur Aufmerksamkeit auf die Rührungen, die diese Arten im gemeinen Leben bey uns Menschen erregen, zu bringen suchen.

Die mehresten Edelgesteine beschäftigen die Europäer nur dadurch, da sie selbige schleifen. Man schleift sie nämlich entweder roh an, oder nach einer in Indien schlecht verrichteten Schleifung. Edelgesteine von letzterer Beschaffenheit, werden *Labora* genennet, woben denn zu merken ist, daß der Rubin, Spinell und Ballaz, wie auch der Chrysolit zur Mischung des zum Schleifen zu gebrauchenden Diamantpulvers, Vitriolöl erfordern.

Die kleinen Könige in Indien, aus deren Ländern wir unsere Edelgesteine holen, besitzen selbst in ihren Ländern kein solches Vermögen, als aus dem Ueberflusse einer so kostbaren Waare zu vermuthen seyn möchte. Die Ursache hiervon ist leicht einzusehen. In den Ländern, die an Gold und Silber einen Ueberfluß haben, spüret man ein gleiches Unvermögen. Die unschuldige Waare selbst, und ihre Nothwendigkeit ist nicht der Grund, sondern ein falsches Vertrauen auf ihren hohen Werth, und eine aus diesem Vertrauen entstehende Nachlässigkeit, die nach und nach größer geworden.

Die sogenannten Halbedelgesteine, als: der Opal, der Onyr, Calcedon, Karneol, gefärbte und ungefärbte Bergkrystalle, werden zur Pracht, und zu Hausgeräthen gebraucht. Der Arbeitslohn übersteiget alsdenn den Werth des Bearbeiteten. In solchen Steinen ausgeschnittene, erhabene Bilder sind in den ältern Zeiten gebräuchlich gewesen, und dergleichen Arbeiten werden oft ohne Grund, weit höher geschäzet, als die allerneuesten. Sie werden mit Smirgel auf einer bleynen, kupfernen, oder

F

zinner-

zinnernen Scheibe geschliffen. Schlechte Arbeiten aus Agath verfertigt, werden bey Oberstein um einen billigen Preis verkauft. In einem Lande, wo ein solches Nahrungsmittel einmal im Gange ist, würde es Kunst und Nachdenken erfordern, solche in Zeiten, in welchen eingerissene Moden zur völligen Zernichtung derselben abzielten, beyngleichen zu haben, obgleich die natürliche Schönheit dieser Steine ihr eigenes Recht zu haben scheint, und selbiges auch nach und nach wieder erhalten würde.

Die Schleifsteine bey Oberstein sind von rother Farbe und sonderbaren Bestandtheilen, indem sie weder eine glatte Oberfläche annehmen, noch gar zu weich sind.

Zum Glase werden die mehresten Kieselarten: Quarz, Feuerstein, Pebblestone und quarziger Sand gebraucht. Der Quarz ist doch die gebräuchlichste Gattung. Wenn selbiger mit gehöriger Menge Alkali gemischt ist, so wird das mit selbigem geschmolzene Glas so leicht nicht angegriffen, als andere Arten von Gläsern. Wir haben hiervon Beweise an einigen Flaschen, welche auf einer Reise nach China, mit Rheinischen oder Mosler Weine gefüllet waren.

Zu den Kupferschmelzungen wird Quarz hinzugesetzt, um die Schlacke glasigt zu machen und das Eisen zu verglasen, dessen Wiederherstellung (revivification) andere Bergarten nicht so leicht verhindern können. In Gestellsteinen, Ziegeln und dergleichen Gefäßen tragen die Quarzkörner zur Feuerbeständigkeit das mehreste bey. Es scheinen auch Quarzkörner zu seyn, die die Schleifsteine rauh und scharf machen.

(Keine von den Kieselarten findet man in Höhlungen krystallisirt; sind aber Krystallisationen da, so bestehen sie bloß aus sehr kleinen Quarzkrystallen. Der gemeine Kiesel enthält bisweilen Abdrücke von Seeproducten, deren Höhlungen manchmal damit ganz ange-

angefüllet sind. Diese Gattung erzeugt sich in den Klüften der Kreidegebürge, so wie der Quarz in Felsstein. Der Chalcedonartige Agath auf den Italienischen Alpen ist in einige Schnecken eingeflossen, und hat ihre hohlen Wendungen ausgefüllet. Agath in Holze, Carniol in Muscheln, und Kiesel in Corallen hat der Verfasser §. 282. angeführt. B.)

### Dritte Abtheilung.

§. 68.

### Granatarten. *Terrae Granateae.*

Die Bestandtheile der Granat- und Schörlgeschlechter kommen in ihrer versteinerten Gestalt, außer dem bennegmischten geringen Theile von Metall, dem äußern Ansehen und der Härte nach, mit den Bestandtheilen der Kieselarten so genau überein, daß ich gerne der angenommenen Meynung und Gewohnheit, sie beyde, als aus einerley Bestandtheilen zusammengesetzt, anzusehen, folgen würde, wenn mich nicht folgende, den Granatarten eigene Eigenschaften abhielten.

- 1) So, wie sie mehr oder weniger metallhaltig, durchsichtig und im Bruche glasartig sind, so sind sie auch in der Leichtflüßigkeit unterschieden. Ein ganz entgegengesetztes Verhalten zeigen die Kieselarten.
- 2) Dieß mag vielleicht die Ursache seyn, warum man auf einer Kohle das Sodasalz mit selbigen zu einem Glase bringen kann, welches sich mit den Kieselarten nicht thun läßt.

§ 2

3) Bringt

- 3) Bringt man einen Granaten ohne Zusatz vors Löthrohr, so schmelzet auch der allerdurchsichtigste zu einer schwarzen dunkeln Schlacke.
- 4) So viel mir bewußt, ist noch kein Granat jemals von Metall frey gefunden. Sie halten gemeiniglich Eisen, welches durch die gewöhnlichen Schmelzprocesse leicht abgesondert werden kann.
- 5) Die Krystallisation dieser Bergart ist entweder in einzeln Stücken geschehen, oder man findet sie ohne Zwischenräume in andern Körpern. Granaten findet man mehrentheils in andern dichten, sehr oft in den härtesten Steinen, z. Er. im Quarze und Bergkiesel.

Anmerk. Es ist ohnstreitig, daß die Einmischung metallischer Kalke in andere Erdarten in denselben eine große Veränderung in Ansehung der Schmelzbarkeit verursache. Die Erfahrung lehret, daß ein Eisengehalt in Thon- und Glimmerarten, selbige flüssig mache. Es wäre also ein ziemlicher Grund vorhanden, den Granat für einen eisenhaltigen Quarz zu halten; da aber dieser durch Zusatz des Eisens nicht so leicht zu zwingen ist, wie solches die schwedischen trockene Gesteine (Torsteene) zeigen, und selbst der eisenhaltige Quarz bey weiten nicht so leichtflüssig ist, als der Granat; so wird es vielleicht besser seyn, den Granat als eine besondere Gattung zu betrachten, bis man nach Anleitung mehrerer Versuche die Anzahl der Erdarten wird vermindern können. Wenn nun auch dieß geschähe, so würde es die Frage seyn: Ob nicht der Gebrauch und die Bedürfniß derselben im gemeinen Leben einen solchen Unterschied erfordere, bey dem man mehr darauf siehet, was sie jetzt sind, als was sie gewesen?

Die

Die Granaterde ist mir sonst nicht, als nur in versteinelter Gestalt bekannt, und in dieser Form hat man sie mehr nach der Figur der Krystalle, als aus einem andern Grunde, in Granat und Schörl abgetheilt. Auf die Farbe hat man auch, obgleich weniger, als auf den erstern zufälligen Umstand gesehen. Wir wollen also hier der angenommenen Gewohnheit folgen, welche vielleicht einigen, obgleich jetzt unbekannten, Grund hat.

## §. 69.

1. Granat. *Granatus*.

Ist eine schwere Bergart, welche sich in vieleckigte Stücke krystallisirt, und größtentheils von rother, oder röthlichbrauner Farbe ist. (Die meisten schlagen am Stahl Feuer. B.)

1) Eisenhaltiger Granat. *Granatus Martialis*.1. grobkörniger. Granatstein ohne Figur. *Granatus particulis granulatis, figura indeterminata. Vulgo. Granatstein (Granatberg.)*

1) röthlich brauner. Der neue Kupferberg.

2) weislich gelber. Der Torrackeberg im Kirchspiele Gäsborn, und in Wermeland.

3) bleichgelber. Der Sicksseeberg, und der westliche Silberberg im Kupferbergslehn.

2. krystallisirter Granat. *Granatus crystallatus. Granat.*

1) schwarzer. Schwappawari.

2) rother.

1. halbdurchsichtiger mit Rizen. Engsöe im Mälerstrom.

§ 3

2. durchsichtiger



2. durchsichtiger. *Granatus Gemma.*
3. röthlich gelber, durchsichtiger. *Hyacinthus Gemma.* Grönland. Das Stift Bergen in Norwegen.

Ob der morgenländische und siberische Hyacinth zum Granatengeschlecht gehöre, weis ich nicht, wohl aber, daß der grönländische Granat, wenn er geschliffen wird, für Hyacinth gehalten werde.

4. röthlich brauner. Kallmora. Striposen in Norberg.
5. grüner. Eibenstock in Sachsen. Gellebeck in Norwegen.
6. gelblich grüner. Gellebeck.

## §. 70.

- 2) Eisen- und Zinnhaltiger Granat. *Granatus Crocis Martis et Jovis mixtus.*

1. grobkörniger ohne bestimmte Figur. *Granatus particulis granulatis figura indeterminata.*

- 1) schwärzlichbrauner. Moren in Westansfors.

2. krystallisirter.

- 1) schwärzlichbrauner. Moren.

- 2) hellgrüner oder weisser. Gökum bey Dannemora.

Der Herr Bergrath Brandt und der Herr Rinmann haben ihre mit diesen Granatarten angestellten Versuche der schwedischen Akad. der Wissenschaften mitgetheilet.

## §. 71.

3) Eisen- und Bleyhaltiger Granat. *Granatus calcibus Martis et Saturni mixtus.*

## 1. Krystallisirter.

1) röthlich brauner. Fröarnd in der westlichen Harde. Smoland.

Ist vom Herrn Bergrath vom Svab entdeckt und untersucht worden.

Anmerk. Wenn der metallische Gehalt der Granaten untersucht werden soll, so muß man bemüht seyn, Eisenkörner zu erhalten, aus denen hernach das Zinn durch die Seigerung geschieden wird. Dieses Zinn bleibt doch eisenhaltig, und es hängen sich oft Bleykörner an dasselbe, wenn diese beyden letzteren, Theile im Granatsteine ausmachen.

Die Figuren der Granaten sind verschieden. Einige haben mehrere, andere weniger Seiten. Allein dieser Unterschied richtet sich gar nicht nach dem Gehalt, nach der Farbe, oder Klarheit. Um daher unnöthige Weitläufigkeit zu meiden, habe ich die Beschreibung dieser Figuren unterlassen. Ich habe nur gesagt, daß sie rund und mit verschiedenen Seitenflächen versehen wären. Sonst hat man auch bisher keine besondere Figur an denselben wahrgenommen; denn der *Granatus dodecaëdricus ex rhombis Linnaei* steckt überall in den Felssteinarten bey Kongsberg in Norwegen. (Bey Zöblitz in Sachsen steckt die Menge Granaten in einigen Serpentinfelsen, die über Tage hervorragen. B.)

## §. 72.

2. Basalt. Säulenstein. *Basaltus. Corneus crystallifatus Wallerii. Stannum crystallis columnaribus nigris Linnaei.* (schw. Schwörl.)

Ist eine schwere und harte Bergart, welche sich in prismatischer Figur krystallisirt, und deren Hauptfarbe die schwarze und grüne ist. Ihre eigenthümliche Schwere ist zwischen 3,000, und 3,400. Der Unterschied hanget von der verschiedenen Dichtigkeit der Bestandtheile, so wie bey den Granaten ab.

1) **Eisenhaltiger Basalt.** *Basaltus Martialis.*

1. grober, ohne gewisse Figur. *Basaltus particulis palpabilibus figura indeterminata.*  
schw. Skörlberg. (Schörlgestein.)

1) grüner. In den meisten schwedischen Eisengruben.

§. 73.

2) **Spatförmiger Basalt.** *Basaltus spatiosus.*  
Schörlspat.

1. hochgrüner. Die Smaragdenmutter. Egypten.
2. bleichgrüner. Der westliche Silberberg, und Hagge in Norrberke. Lindbastmoren in Grangerdet, u. s. f.
3. weisser. Der westliche Silberberg. Paragas in Finnland. Die Lillkyrkie. Kalkberge in Merike.

Kömmt sehr häufig in schuppenartigen spatförmigen Kalksteinen vor, und nachdem er mehr oder weniger eisenhaltig ist, so pflerget die Farbe des Schörlspats sich von dunkelgrünen zur weissen zu ändern.

## §. 74.

3) Strahlenförmiger Basalt. *B. particulis fibrosis*. Strahlbasalt, oder Strahlschörl. Siehet aus, als wenn er aus lauter von Glas gemachten Fäden zusammengesetzt wäre.  
 1. mit gleichlaufenden Fasern. *B. fibris parallelis*.

1) schwarzer. Der Gustavsberg in Jemteland. Utöe.

2) grüner. In den meisten schwedischen Eisengruben.

3) weisser. Der westliche Silberberg. Pargas. Lillkyrkie.

2. mit zusammenlaufenden Fasern. *B. fibris concentratis*. Sternschlag. Sternbasalt.

1) schwärzlich grüner. Das sahlbergische Wachholderstaudenerz. Utö.

2) hellgrüner. Kärrobo in Skinsfätteberg.

3) weisser. Die Berge in Lillkyrkie. Pargas. Der westliche Silberberg.

Anmerk. Die meisten sogenannten unreifen Asbestarten: Galtfnas, Aehrenstein und Binde, gehören zu dieser Gattung vom Basalt. Da der Basalt dem Gehalte und der glasartigen Beschaffenheit nach einer Eisenschlacke völlig ähnlich ist; so ist nicht zu wundern, daß man ihn nie weich genug findet, um unter die Asbeste zu gehören. Wegen seiner Figur aber hat er doch dahin gehören müssen. Es ist besonders, daß der Strahlgips aus Andrarum hiervon ausgenommen worden. Der Strahlbasalt hat in  
 § 5 Vergleich-

Vergleichung mit dem Asbeste glänzende und eckigte Flächen, obgleich solche Beschaffenheit bisweilen nur durchs Vergrößerungsglas zu entdecken ist. Er ist ferner allezeit etwas durchsichtig, und schmelzet vorm Löthrohr ziemlich leicht zu Glase, ohne verzehret zu werden, wie solches beym reinen Asbest zu geschehen scheint. (Vergl. hiermit vom Asbest. §. 100.)

## §. 75.

4) Krystallisirter Schörl. *Basaltescrystallifatus*.  
Schörلكrystalle.

1. schwarzer. Frankreich. Msis im Neuen-  
kupferberge. Osterbotn. Umeo.
2. dunkelgrüner. Sahlberg.
- 3) hellgrüner. Die Einigkeitsgrube in Nor-  
berg.
4. röthlichbrauner. Sörwick in Gränge.  
Glantshammer in Merike.

Von dieser Farbe ist der Basler Tauf-  
stein. Er bestehet aus zweyen sechsseitigen  
Schörلكrystallen, die über einander quer hin-  
durch gehen. Daher gleicht er einem Kreuze,  
und wird deswegen von den Katholiken getra-  
gen, und lateinisch Lapis Crucifer, der kreuz-  
tragende Stein genennet.

(Die Basaltsäulen in Irland, wovon Giants  
Causeway seinen Namen hat, verdienen Auf-  
merksamkeit. Sie bestehen aus mehreren  
Stücken, die wie Gelenke ineinander passen.  
Ein einziges Stück, das im Sloanischen Mu-  
seum ist, scheint über 10 Centner schwer zu  
seyn. Die Figur ist achteckigt, oben concav,  
unten



unten conder. Wir haben keine andern Beispiele davon, obſchon Baſaltsäulen bey Stolpen hervorragten. Neulich ſah ich unter einigen Iſländiſchen Naturalien, die ich für die Königl. dänische Societet der Wiſſenſchaften unter die Hände bekommen habe, zwey Baſaltsäulen über 3 Fuß lang, die ich bey einer andern Gelegenheit genauer beſchreiben werde. B.)

Anmerk. Es könnte vielleicht ſeyn, daß es, wie Granaten, alſo auch Baſaltgattungen gäbe, welche außer Eiſen, Zinn und Bley hielten. Ich kann es aber mit keiner Gewißheit behaupten, ob mir gleich berichtet iſt, daß man aus einem auf der Rödbeckſwiefen bey Umeo gefundenen Schörl, Bley ſoll herausgebracht haben. Es iſt auch wahrſcheinlich, daß der Schörl in den engliſchen Zinngruben von alſem Zinngehalte nicht gänzlich frey ſeyn könne. Unter den Schörlkrystallen findet man einige, die ſo leichtflüßig ſind, daß keine Bergart ihnen in dieſem Umſtande gleich kömmt. Ein Kennzeichen hiervon iſt ihr glaſartiger Bruch, und ihre Durchſichtigkeit. Die Figur der Krystalle iſt unbeſtimmt, aber allezeit priſmatiſch. Der Schörl aus Yrſid iſt vierſeitig; der franzöſiſche neunſeitig; und der Taufftein ſechsſeitig.

## §. 76.

## Anmerkungen von dem Granatengeſchlechte.

Wenn der Eiſengehalt der Granaten ſo groß iſt, daß aus demſelben Eiſen zum ökonomiſchen Gebrauch geſchmolzen werden kann, ſo wird dieß Geſchlecht, als ein brauchbares Eiſenerz angeſehen. Man bekümmert ſich alſdenn gar nicht wegen ihrer natürlichen Kennzeichen,

zeichen, wie man mit eisenhaltigen Thon- und Taspisarten zu verfahren pflegt. Der Eisengehalt derselben wächst beständig in einer solchen Progreßion, daß sie endlich die Farbe und das Ansehen des Eisens erhalten. So brauchet man den Granat in einer Schmelzhütte nicht weit von Eisenstock, und bey Moren in Westanfors könnte man ihn brauchen. Der Taspisarten bedienet man sich auf gleiche Weise in Ungern, und der Thonarten in Engelland. Allein, da der größte Theil des Granatengeschlechts gar zu geringhaltig an Eisen ist, (es hält nämlich zwischen 6 und 10 pro Cent,) um mit Vortheil irgendwo, als eine Eisenminer gebraucht zu werden, und der übrige vorzügliche Bestandtheil eine Erde ist, so muß dieß Geschlecht in Ansehung dieser seiner natürlichen Beschaffenheit unter die Erdarten gezählet werden. Den Zinngrauen würde ich auch hier ihren Platz anweisen, wenn ich wüßte, daß der Zinngehalt in einigen derselben bis auf 5 pro Cent abnehme; denn dieß ist das meiste, was man vom Zinne aus den Granaten herausbringt; ferner, daß allezeit in denselben, wie in den Granaten eine Eisenerde vorhanden sey, und glaubte, daß ein Zinnkalk für sich, wenn er versteinert wird, sowohl eine sphärische vielseitige Figur annehmen könne, als der Granat. Die weissen Zinngrauen, aus denen niemals Zinn, sondern nur Eisen herausgebracht werden kann, sollten mit größerm Rechte hierher gerechnet werden, wenn sie nur nicht so schwerflüßig wären, und wenn sie mit Borax oder für sich geschmolzen, kein durchsichtiges ungefärbtes Glas gäben, welche beyde Eigenschaften dem Granate nicht zukommen. Die Ursache des Unterschiedes liegt in beyder Schmelzbarkeit.

Granat ist mir, nach dem allgemeinen Begriffe, den man von selbigem hat, in der Form einer Erde, und eines Thons nicht bekannt. Der Eisenthon aus Swappawari hat zwar die Figur der Granaten, und die Hornblende, (§. 88.) die eine etwas größere Härte hat,

hat, ist oft dem äußern Ansehen nach dem Basalt gleich, sie können aber doch nur nach Muthmaßungen für die nächstverwandten Geschlechter der Granaten angesehen werden, so lange, als noch ein Mittel fehlt, Erdarten, ohne daß sie einige Veränderungen leiden, von Metallen abzusondern. Am schweresten ist solches möglich, wenn sich das Eisen mit Erdarten gleichsam bey ihrer ersten Entstehung vereiniget.

### Vierte Abtheilung.

§. 77.

#### Thonarten. *Terrae argillaceae.*

Ihr vornehmstes Kennzeichen, dadurch sie von andern Erdarten unterschieden werden können, ist dieses, daß sie im Feuer hart werden, und ganz feine Bestandtheile haben, die einen matten Bruch verursachen.

Sonst hat man von diesem Geschlechte einige Gattungen, die sich im Wasser erweichen lassen, und wenn sie einen geringen Theil desselben an sich gezogen, geschmeidig und zähe werden. Diese letztern werden gemeiniglich Thon genennet. Einige erhalten im Wasser Rigen, wenn sie so viel an sich gezogen, als sie anziehen können, werden aber nicht erweicht. Diese sind also in der ersten Stufe der Versteinerung. Es giebt andere, die Wasser in sich ziehen, aber ohne Rigen ungeändert bleiben. Diese sind demnach noch härter als die vorigen. Endlich sind solche, in die das Wasser gar nicht eindringen kann. Nach Anleitung dieser Erhärtungsstufen dieser Körper und ihrer Bestandtheile, die in jeder dieser Stufen

fen kenntlich bleiben, kann man vielleicht nicht ohne Grund den Schluß machen, daß die Härte des Jaspis der letzte Grad sey, und daß folglich der Jaspis aus thonigten Bestandtheilen zusammengeſetzt ſey, (§. 65.) und zwar aus ſolchen, die ſchon die Eigenſchaften wirklich beſitzen, die andere Thonarten erſt im Feuer erhalten; übrigen aber ſich in Schmelzungen mit der Kalſerde, oder andern Erdarten, wie Boli von geringem Eiſengehalt, verhalten.

## §. 78.

I. Porcelainthon. *Terra porcellanea. Vulgo Feuerbeſtändiger Thon. Argilla apyra.*

Iſt ganz ſchwerflüſſig. In der gewöhnlichen Schmelzhitze kann er nur der Verglaſung näher gebracht werden; behält aber ſeine Form, ob er gleich eine zähe Weiße erhält. Im Bruche wird er alſdenn matt, glänzend und dicht, ſchlägt am Stahle Feuer, und hat folglich die beſten Eigenſchaften, um zur Bereitung ſolcher Gefäße, die zum Schmelzen, Kochen, und zur Verwahrung ſalziger und ſaurer Sachen gebraucht werden ſollen, gebraucht zu werden.

1) reiner. *Pura.*

I. im Waſſer erweichlicher.

1) zuſammenhangender und magerer.

I. weiſſer. Japaniſche Porcelainerde.

Ich habe eine in eine ſolche Erde verwandelte Baumwurzel geſehen. (§. 283.)

2) mehlartiger und magerer.

I. weiſſer.

1. weisser. In Klüften im westlichen Silberberge, und zwischen den Steinkohlen zu Boserup in Schonen.

Anmerk. Diese Gattungen könnte man reine nennen; denn, wenn sie gebrannt worden, sind sie ganz weiß, wenn sie gleich eine schleunige Schmelzhitze ausgestanden. Es ist auch die Frage: Ob nicht alle dergleichen Thonarten mager anzufühlen seyn sollen.

## §. 79.

2. Mit dem brennbaren Wesen und einem unzertrennlichen Theile fremder Bestandtheile vermischter Thon. *Terra porcellanea phlogisto aliisque heterogeneis minima portione mixta.* Dieser ist

- 1) im Wasser erweichlicher.

1. weiß und fett. Cöln. Mastricht. Er wird Kölnischer oder Pfeifenthon genennet.

2. perlenfarbig. Mastricht.

3. bläulichgrau. *La belle terre glaise.* Montmartre bey Paris.

4. grau. Frankreich. Hessen. Boserup in Schonen.

5. schwarz. *La terre noire*, von Montmartre

6. violet. Ebendaselbst.

Anmerk. Diese Arten enthalten ein brennbares Wesen. Dieses entdecket man, wenn man sie einem heftigen Feuer aussetzt. Sie werden alsdenn von innen aus ganz schwarz gebrannt, so daß sie dem gemeinen Feuersteine nicht nur der Farbe, sondern auch der Härte nach gleich kommen. Geschicht aber die Vermehrung der Hitze mit Aufmerksamkeit, so werden sie erst weiß,



weiß, und hernach perlenfarbig. Je fetter sie zu seyn scheinen, welches durchs Gefühl erkannt wird, und aus dem Glanze, den sie nach dem Reiben mit dem Nagel erhalten, beurtheilet werden kann, desto mehr enthalten sie von diesem brennbaren Wesen. Man kann nicht mit Gewisheit behaupten, daß die Fettigkeit, die Ursache der Perlenfarbe sey, oder auch der Grund, warum sie nicht nach der Verglasung weiß werden, indem man keine fremde Bestandtheile ausser dem Sand, der von einigen Arten durchs Schlemmen geschieden werden kann, und nicht zur Zusammensetzung des Thons gehöret, herausbringen kann. Braucht man zur Extraction des Eisens das Königswasser, so wird man finden, daß der Thon seinen Leim verliere. In den mageren Arten habe ich reinen Quarz in größern oder kleinern Körnern gefunden; doch wage ich es nicht, wider meine eigene Regel (§. 9, 1.) zu behaupten, daß eines aus den andern entstanden. Ich habe beobachtet, daß dieser Thon, unter gewissen Umständen im Feuer brennbare Theile an sich ziehe, welches denen, die hierinn weniger Erfahrung, und zur Untersuchung dieser in der Haushaltung höchstnothwendigen Thonarten Lust haben, zu einigen Unterriht dienen kann.

## §. 80.

2) Versteinerter. *Indurata.*

Läßt sich meistens fett anfühlen, und nach dem Unterschiede der Stufen in der Härte verschiedlich schneiden und dreheln. Im Wasser wird er nicht erweicht. Im Feuer wird er hart, und ist ganz schwerflüßig. Mit Wasser vermischt, werden seine zertrennten Theile sehr schwer zum Zusammenhang gebracht. Gehet man vorsichtig damit um, so kann dieser Zusammenhang im Feuer erhalten werden, alsdenn aber ist der Bruch matt.

Fast

ast alle Gattungen nehmen leicht eine Po-  
tur an.

2. Dichter und loser. *Particulis impalpabili-  
bus mollis*. Brianzoner Kreide. *Smectis*.  
*Creta brianzonica*. Englischer Walcker-  
thon.

- 1) weisser. Landsend in Cornwall.
- 2) gelber.
- 3) rother und weisser. Landsend. (*Soapstone*)  
Die Schweiz. Sieht aus wie venetiani-  
sche Seife.

## §. 81.

2. Dichter und fester. *Particulis impalpabi-  
libus solida*. Speckstein. *Steatites*.

- 1) weisser und hellgrüner. Risør in Nor-  
wegen. Sicksjöberg in Norberke. Bayreuth.
- 2) dunkelgrüner. Sahlberg. Svartwick.  
Joneswando. Salwisto in Lammela.
- 3) gelber. Sahlberg. Der Lorrackeberg in  
Gäsborn. China.

Anmerk. Die verschiedenen Gattungen des Speck-  
steins sind in Ansehung ihrer Härte, die entweder  
größer, oder geringer ist, schwer zu bestimmen, da selbige  
unmöglich genau beschrieben werden kann. Die  
Gattungen aus Risør, Sicksjöberg, und die Chinesi-  
schen sind weit härter, als der englische von Landsend,  
welcher zwischen den Fingern zerfällt, in Vergleichung  
aber mit dem sogenannten Serpentinsteine sehr weich,  
obgleich beyde sich zu ähnlichen Gebrauch drehfeln und  
schneiden lassen. Der weichere ist für den gewaltsamen  
Zerspalten unter der Bearbeitung der sicherste. In  
Bergen

Bergen aber kommt keine Gattung desselben anders, als in Flözen vor, welche, wenn sie dicht an einander stehen, die Thonarten zum Gebrauch unnütze machen. Die schwedischen Bergleute nennen sie alsdenn Skidlige (zusammengeschlemmte). Sahlberg, und die Sparrwicksgrube im Kirchspiele Sverdsjö haben von dieser Gattung einen guten Vorrath. Die mehresten schwedischen Spectsteinsarten sind mit Glimmer vermisch, und heißen alsdenn Topffsteine (§. 265.).

## §. 82.

3. Fester, und von sichtbaren Theilen.  
*Solida particulis majoribus.* Serpentin-  
stein.

1) von faserigen und zusammenhängenden Theilen, *Lapis Serpentinus fibrosus*. Ist gleichsam aus Fasern zusammengesetzt, und könnte daher leicht mit dem Asbeste verwechselt werden, wenn die Fasern nicht so nahe an einander lägen, daß sie beym Schneiden und Poliren gar nicht gemerkt werden. Die Fasern sind breit, und gleichsam gewunden.

1. dunkelgrüner. Wird für Lapis Nephriticus ausgegeben, und aus einem uns unbekannten Orte in Deutschland (vermuthlich aus Böhmen und dem Bayreuthischen B.) hergeholet.

2. hellgrüner. Die Skenshütte. Wird von den Blechschmieden anstatt der Brianzoner Kreide gebraucht.

## §. 83.

1) Kleinkörniger Serpentinstein. *Serpentinus particulis granulatis.* Zöblitzer Serpentinstein.

1. schwarzer.
2. dunkelgrüner.
3. hellgrüner.
4. rother.
5. bläulichgrauer.
6. weisser.

Diese Farben sind dem Zöblitzer Serpentinstein eigen, doch so, daß die grüne in allen Gattungen die vorzüglichste ist.

(Marggraf hat uns gelehret, die Serpentinsteine nicht unter die Thonarten zu rechnen. Durch die Kenntniß ihrer Geburthsörter bin ich auf die Gedanken gekommen, daß sie mit dem Asbest Arten verwandt seyn können. Ob es in der That so ist, werden weitere Untersuchungen bestätigen. B.)

## §. 84.

3. Mit Eisen vereinigte Thon. *Terra porcellanea Marte mixta.* Dieser ist

1) im Wasser erweichlicher.

1. roth. *La terre rouge à Montmartre.* China.

Von dieser Gattung scheinen die an verschiedenen Orten in Deutschland verfertigten Wasserflinten, bereitet zu seyn.

2) versteinert.

1. Eisenhaltige Brianzoner Kreide.

1) roth. Jarlsberg. Hat dabey wenigen eingesprengten Kalk.

G 2

2. Eisens

2. Eisenhaltiger Speckstein. *Steatites martialis*.

- 1) Schwarzer. Sundborn. Torrakeberg, Offerdal in Fenteland.
- 2) rother. Silieerde in Telemark, und Norwegen.

Anmerk. Da das Eisen, den so genannten Feuerfesten Thon sowohl, als andere Arten, leichtflüssiger machet, als sie an sich selbst sind; so könnte die Frage entstehen: Wie man sicher bestimmen könne, aus was für thonartigen Bestandtheilen, oben erwähnte Gattungen zusammengesetzt sind? Hierauf dienet zur Antwort, daß man sie in einerley Schichten mit dem Porcelanthone findet; daß sie mit diesem einerley äußeres Ansehen haben: und nur an der Farbe unterschieden sind, welche entweder roth, braun, oder schwarz ist. Durch diese Farben verrathen sie ihren Gehalt. Im Feuer sind sie strengflüssiger, als andere Gattungen von eisenhaltigen Thon. Sie behalten ihre Form, wenn man sie im Feuer in eine schwarze, oder eisenfarbige Schlacke verwandelt.

## §. 85.

2. Steinmergel. *Lithomarga*. Keffetil *Tartarorum*.

Diesen Namen habe ich einer Thonart gegeben, die

- 1) fett und glatt ist wie Seife, so lange sie trocken bleibet, aber
- 2) im Wasser nicht recht erweichlich ist, sondern nur in Stücken zerfällt, theils in grössere, theils in käseförmige Massen; und im Feuer

3) leicht



3) leicht zu einem weissen oder fleischfarbigen schäumenden Glase schmelzet, welches folglich von weit grösserer Ausdehnung ist, als der vorhin rohe Thon,

4) endlich, einen schaligten unordentlichen Bruch hat. Er bestehet

1. Aus gröbern Theilen: Grober Steinmergel.

1) grauer. Der Walkertthon, aus dem Osmundberge im Kirchspiele Rättwick. Man sehe die Nachricht des Herrn Berg-raths Elias vom Osmundberge in Rättwick, in den Abhandlungen der Akad. der Wissenschaften 1739.

2) weislichgelber. Die krimmische Tartaren. Wird daselbst Keffekil genennet, und anstatt der Seife zum Waschen gebraucht. (Hier kömmt er unter den Namen Meerschäum vor, woraus Tobackspfeifenköpfe gemacht werden. B.)

2. aus ganz feinen Theilen. Feiner Steinmergel.

1) gelblich brauner. *Terra Lemnia.*

Glänzet im Bruche, im Wasser bekömmt er mit einem Zischen Risen, ist mehr verhärtet, als der vorige, im übrigen aber zeigt er gleiches Verhalten.

Anmerk. Walkertthon, kann der Steinmergel nicht genennet werden, indem er weder von der dazu gebräuchlichen Art ist, noch an deren Stelle gebraucht werden kann. Ausserdem ist er auch sehr selten. Man findet ihn, so viel mir bekannt ist, nirgends ganz verhärtet.

Sollte fernerhin dergleichen angetroffen werden, so würde er, wo nicht Zeolith (8 Abth.) doch zum wenigsten wegen der Gleichheit des Verhaltens im Feuer, eine dem Zeolith sehr nahe verwandte Art seyn.

## §. 86.

3. *Bolus.* *Eisenthon.* *Bolus.*

Ist eine feine und feste Thonart von verschiedener Farbe, welche ein ansehnliches Eisengehalt hat, und kann deswegen, ihrer eigentlichen Natur nach, durch keine uns bekannte leichte Mittel, erkannt werden. Im Wasser sind die Gattungen desselben, wenn sie verhärtet sind, schwerer zu erweichen, als der Porcelain- und gemeine Thon. Sie zerfallen entweder in Körner, oder ziehen das Wasser nicht an sich, werden auch nicht geschmeidig. Im Feuer werden sie schwarz, und alsdenn vom Magnete gezogen. Es sind

1) Im Wasser zergehende, oder lose, und mürbe *Boli.* *Boli.*

1. von einer Fleischfarbe. Der Kristiersberg im neuen Kupferberge.

2. rother.

1) feiner. *Bolus armenus.*

2) gröberer. *Bolus communis officinalis.*

Der Orsändische Sandsteinbruch.

3) härterer. Röthelfreide.

3. grüner. *Terre verde.*

1) feiner. Italien.

2) grober. Stenstorp in Westgothland.

4. bläulich grauer. Der Stollberg im Kupferbergslehn.

Ist

ist im Gebürge geschmeidig, ziehet aber das Wasser nicht an sich. Er hält vierzig pro Cent Eisen, und in verschlossenen Gefäßen krystallisirt sich das Eisen, auf der Oberfläche desselben.

### 5. grauer.

1) von vieleckiger sphärischer Figur. Swappawari.

2) ohne bestimmte Figur. Der Grangesberg.

**Anmerk.** Zu der Zeit, da die Siegelerden gebräuchlich waren, befeisigte man sich selbige von allerley Farben zu erhalten. Man stempelte daher verschiedene Gattungen von Thon. Dergleichen, und oft künstlich gefärbte, oder mit der Magnesia alba offic. gemischte Thonarten, und andere Gattungen wurden als aus Bolus gemachte angesehen, und daher stellet man sich noch heutiges Tages eine so große Anzahl verschiedener Gattungen von Siegelerden vor. Der kölnische Thon, wird aus diesem Grunde, unter andern Siegelerden von den Materialisten aufbehalten, und unter dem Namen des weissen Bolus verkauft. Die Töpfer nennen sie englische Erde. Die Pfeisfabriqueurs hingegen Pfeisenthon u. s. f. Wir würden also in eine unendliche Weitläufigkeit gerathen, wenn wir keine sicherere Erkenntnißgründe hätten, als die Farbe, Figur, und die Namen, mit denen sie die Handwerker benennen. Aus der Beschaffenheit der mehresten Gattungen habe ich geschlossen, daß der Bolus ein Eisenthon seyn müsse. Ein solcher scheint mir auch in der Medicin dienlicher zu seyn, als andere Thonarten, wenn selbige, oder sonst todte Erden, bey dem Ueberflusse subtilerer Mittel, zum innerlichen Gebrauch angewendet werden sollen.

§. 87.

a) Versteinerter Eisenthon. *Bolus indurata*.1. von unfühlbaren Theilen. *Particulis impalpabilibus*. Flößerze.

Man findet diesen häufig, wie den Schiefer, in Schichten in der Erde. Deswegen heißt er Flößerz, wenn er auf Eisen genutzt wird. Sonst siehet man gemeiniglich mehr, auf dessen schieferartige Beschaffenheit, als auf seine Bestandtheile. Man nennet ihn Schiefer, welcher Name auch andern Erdbarten, die eine ähnliche Lage in der Erde haben. bengelegt wird.

1) röthlichbrauner. Engelland.

2) grauer. Colbrooksdal in Engelland.

(Sie finden sich häufig in nußförmigen Stücken von verschiedener Größe, und enthalten, wenn man sie zerschlägt, Pflanzenabdrücke, eben so wie die Illmenauer Kupfer-Schiefer-Nieren, in der Mitte Fische zeigen. V.)

§. 88.

3) von schuppenartigen Theilen. *Particulis squamosis*. Hornblende.

Ist vom eisenhaltigen Glimmer darinnen unterschieden, daß die Schuppen, nicht so glänzend und dicke sind, als in jenem, auch eine rechtseitige Figur haben.

1. schwarze Hornblende. Giebt, wenn sie gerieben wird, ein grünes Pulver.

2. grünliche.

Beide

Beide Gattungen, besonders die schwarze findet sich überall in den schwedischen Eisengruben, und im Grünsleine (Grönsteen.)

Anmerk Diese nennt Wallerius Hornfelsstein, und hat solche unter denen feuerfesten Steine angeführt, Linne aber hat sie unter den Namen Hornslag (Talcum corneus) unter die thonartigen Steine gerechnet. B.)

§. 89.

4. Trippelerde. *Terra Tripolitana.*

Ist wegen ihres Gebrauchs zum Poliren harter Körper bekannt. Diese Wirkung erfolgt daher, weil die Theile dieser Erde so klein sind, daß die Flächen dadurch glänzend werden. Man nennet dieses die Politur. Feine Thonarten, wenn sie vorher gebrannt werden, können selbige auch zuwegebringen. Die Trippelerde wird im Feuer etwas hart, ist aber in hohem Grade schwerflüßig. Vom Borax wird sie schwer, und noch schwerer vom Sale fusibill aufgelöst. Beym Glüen wird sie weis. Roh sauget sie Wasser an sich, wird aber dadurch gar nicht erweicht. Ihr Geschmack ist wie der Geschmack der Kreide. Unter den Zähnen ist sie scharf und sandig, da sie doch keinen Sand enthält, der davon getrennet werden könnte. Sie gleicht keiner andern Erdart so, daß man sie für eine Gattung eines Geschlechts derselben ansehen könnte. Diejenige, die hier beschrieben wird, ist der Farbe nach gelb, und wird von den Materialisten verkauft, die aber den Ort, woher sie genommen wird, nicht wissen.



Das südliche Europa und die benachbarte Gegend von Africa sollen diese Erde herliefern.

5. Gemeiner Thon. *Argilla communis, vulgaris, plastica.*

Wird von den übrigen Thonarten durch folgende Kennzeichen unterschieden.

- 1) Im Feuer wird er mehr oder weniger roth.
- 2) Schmelzet ziemlich leicht zu einem grünen Glase.
- 3) Ist etwas eisenhaltig und vitriolisch, welches der Grund vorhergehender Veränderungen (§. 1. 2.) ist. Wird gefunden:
  - 1) im Wasser erweichlich.

1. rein.

1) roth. Alfvarmo. Kinnafulle.

2) bleichroth. Die Ebene zwischen Westeros und Sahlberg in Westmannland.

3) grau. Der Thon in den uppländischen Aeckern.

4) blau. Der gemeine Thon in Tiesen, und an den Ufern der Ostsee.

5) weis. Birkenthon. Südermannland, und in waldigen Gegenden an verschiedenen andern Orten. Fällt oft schieferartig mit Sand zwischen seinen Schichten. Im Feuer wird er nicht sehr hart. Gebrannt wird er bleichroth, und ist schmelzbarer, als der vorige.

6) Brausethon. (Wesa). *Argilla intumescent.* Ist dem vorhergehenden, dem äußern Ansehen, und übrigen Eigenschaften nach, ziemlich

ziemlich ähnlich, wenn aber beide an einem Orte, (welches in unsern Bergwerksgegenden nichts ungewöhnliches ist) angetroffen werden, so scheinen sie in Absicht aufs Aufbrausen zwei verschiedene Gattungen zu seyn. Der bengenmischte Sand, kann hiervon die Ursache nicht seyn, denn man findet ihn in beiden, und der Brausethon äußert seine Eigenschaft, wenn gleich grobe Steine, und Kiesel sand darunter ist. In diesem letztern Falle heißt er Steinbrausethon. (Steenwesa), welcher seine Zeit zum Brausen später, als der erstere hat. Die bengenmischten Steine hindern das Anziehen des Quellenwassers.

## §. 91.

## 2. versteinert.

## 1) rein.

## 1. grauer Thonschiefer.

## 2. rother Thonschiefer. Kinnafulle.

2) mit brennbaren Theilen, und einem merklichen Theile, der vitriolischen Säure vermisch. Siehe Alaunerz (§. 124.)

## 3) mit Kalk vereinigt. Mergelschiefer.

Anmerk. Es ist glaublich, aber deswegen doch nicht so leicht zu erweisen, daß der gemeine Thon, besonders der blaue, graue, und bleichrothe, die den Grund unserer Ebenen, und auf den Seen liegenden Thälern ausmachen, von der Dammerde ihren Ursprung haben, und diese wiederum den ihrigen von Gewächsen. Der Thon ist demnach nichts, als eine durchs

durchs Wasser; und durch die Länge der Zeit verwandelte und veränderte Gewächserde. Wenn man darauf achtet, was für eine Menge von Seegewächsen jährlich in gewissen Seen zur Dammerde verrotte, und wie wenig von dieser, bey den im Sommer sich eräugnenden Wasserüberschwemmungen in den trockenen Seen übrig bleibt, und daß an solchen Orten Thon gefunden wird, so fällt man sehr leicht auf diesen Gedanken. Was den Torf betrifft, so entstehet er nicht allezeit von solchen Gewächsen, die an seinem Erzeugungsorte befindlich sind, sondern aus zusammengespülten Gewächsen; denn wie sollten Haselnüsse an solchen Orten in den Torf gekommen seyn, wo auf viele Meilen davon ab, kein Wald angetroffen wird, darinn Haselstauden wachsen? Vergleichene Beispiele finden sich mehrere. Ferner wächst ja der Torf an feuchten niedrigen Orten, die kein oben über sich stehendes Wasser haben, wie es in grasigten Seen statt findet; denn verhielte es sich anders, so müßte man, in grasigten Seen, anstatt einer feinen Dammerde, Torf auf den Gründen derselben antreffen.

Der Eisengehalt, und die vitriolische Säure in diesem Thone ist vielleicht in einem solchen Verhältnisse, als sie in den Gewächsen befindlich ist. Dieß würde sich zeigen, wenns möglich wäre zwischen beyden eine Vergleichung anzustellen. Unterdessen habe ich an den Ufern salziger Seen, in trockenen Sommern beobachtet, daß am aufgeworfenen Schlamm, Thone, und an den darinn eingeschlossenen unverroteten Gewächsen, ein reiner Eisenvitriol ausgewittert gewesen.

Wäre diese Hypothese richtig, so könnte man hernach auf einen andern Gedanken gerathen, der aber eine Bestätigung durch Versuche und Erfahrungen erfordern würde, nämlich, daß in den Zerstörungen, die unsere Erde fast in jedem ihrer Theile zu mehrern malen ausgestanden, und bey denen das Wasser zur Verän-

Veränderung und Versetzung der Erdschichten alles Mögliche beygetragen, der Thon zusammengeschlemmt, und mit verschiedenen fremden Körpern in gewisse Schichten geordnet worden. Ein Theil solcher Schichten sind hernach zu Thonschiefer erhärtet, den ich, wenn Kalk beygemischt ist, Mergelschiefer genennet habe. Wenn sehr viele Gewächse, und andere verbrennliche Körper im Ueberfluß damit vereinigt werden, so möchten sie vielleicht mit der Zeit in Steinskohlen verwandelt werden; mit wenigen brennbaren Theilen, und überflüssiger vitriolischer Säure aber, unsere Maumerze ausmachen, u. s. f. Andere, die noch nicht erhärtet sind, zeigen durch ihre sandigen Theile, daß sie durch eine Fällung, wie der Schlamm in den Pochwerken, entstanden, und können vielleicht durch eine Auslaugung und durch das Alter ihre fruchtbarmachende Eigenschaft verlohren haben, indem sie nie so fruchtbar sind, als die dafür in unsern Zeiten gehaltenen Gattungen 2. 3. 4.

## §. 92.

### Allgemeine Anmerkungen von den Thonarten.

Diejenigen, welche an die Untersuchung mineralischer Körper Hand angeleget haben, um den Grund einsehen zu lernen, der der Endzweck unserer Arbeit ist, werden leicht die bey der Ordnung der Thonarten begangne Fehler zu entschuldigen bereit und willig seyn; denn auf der einen Seite wissen sie, wie schwer es ist, viele verschiedentliche Gattungen in ihrer natürlichen Beschaffenheit zu erhalten. Sie sind gemeiniglich schon zerstoßen, oder zu Siegelerden ausgeschlemmet worden. Auf der andern Seite ist es höchst schwierig, kleine Kennzeichen, die das Auge, entweder in diesen rohen Körpern selbst, oder bey den mit selbigen angestellten Versuchen entdeckt, durch Worte auszudrücken, Auffer=

Außerdem kann ihnen nicht unbekannt seyn, daß die Thonarten stufenweise, sowohl in ihrer Härte, als im Gehalt fremder Theile, besonders im Eisengehalte, unmerkliche Veränderungen auch in Farben, und andern Verhältnissen zeigen. Der Grad des Feuers ist bey der Untersuchung der Thonarten von desto größerer Wichtigkeit, da man ohne Beobachtung desselben im gemeinen Leben, von den Thonarten keinen Nutzen haben kann; denn so wenig es ausgemacht ist, daß ein feuerbeständiger Thon im Feuer keine Rissen bekommen soll, wie dieses einige Schriftsteller angeben, so ungewiß ist auch das Kennzeichen, daß er, nachdem er gebrannt worden, kein Wasser anziehe, wenn man nämlich die Bearbeitungsart, und den Grad des Feuers nicht angiebt. Daher findet man auch zwischen einer weichgebrannten Tobakspfeife, und einem waldenburgischen Krüge einen sehr großen Unterschied. Wie sehr sind nicht ein Ziegelstein, und eine Wasserflinke sowohl in der Gestalt, als in der Beschaffenheit unterschieden?

Der Nutzen und Gebrauch der Thonarten im gemeinen Leben ist weitläufiger, als daß ich davon alles beybringen könnte. Ich will daher nur in aller Kürze davon reden.

Der Porcelainthon wird zu Gefäßen von der, bey selbigem angeführten Beschaffenheit gebraucht. Ich zweifle nicht, daß er zu dem in gewissen Ländern verfertigten ächten Porcelain gebraucht werde. Zum wenigsten werden von selbigem eben so gute, und zu allem Gebrauch dienliche Gefäße gemacht. Man findet hier und da Gattungen, die sich ganz weiß brennen lassen. Der versteinerte Porcelainthon ist schwer zum Glüen zu bringen, ohne daß er Rissen bekäme. Man kann daher mit dessen Erhärtung im Feuer nicht weit kommen. Dieses Hinderniß aber ist von geringerer Bedeutung, als wenn fremde Theile beygemischt, und natürliche Rissen in dem Thone sind. Den Speckstein hat man aus keiner europäischen Landschaft



so rein und dicht, als aus China. Den natürlichen Mangel ersetzt man dadurch, daß man Fett hineinbrennet, da er alsdenn schwarz oder braun wird. Dieses Mittels bedienet man sich bey Bayreuth. Den groben Porcelainthon gebrauchet man unter dem Namen des französischen Thons bey Glasfabriken, zu Stahl- und andern dergleichen Ofen, aus eben der Ursache, aus welcher er zu Ziegeln und Retorten gebraucht wird.

Bolus ist von seinem vorigen Ansehen in der Arzeneykunst ziemlich heruntergesetzt, da er jetzt zu Ziegeln, gewissen Gefäßen und Dacheisen gebraucht wird.

Die Trippelerde ist bey dem Poliren der Metalle, und gewisser Steine ganz unentbehrlich. Zu Gießformen dienet sie auch in gewissen Fällen sehr wohl.

Der gemeine Thon ist der Grundpfeiler der Landhaushaltung, dabey doch der Birken- und Brausethon, als noch nicht hinlänglich bekannte Gattungen anzusehen sind. Der Zusammenhang der Theile im Thone verursacht, daß sie die Feuchtigkeit bey sich behält, und auf diesen Umstand möchte vielleicht ihre vornehmste Wirkung auf die Gewächse beruhen. Die übrigen Vortheile, die aus demselben zu ziehen, sind entweder durch die Natur, oder Kunst zufällig, in so weit selbiger vorher keine Dammerde gewesen, da es denn wiederum wahrscheinlich ist, daß sie aufs neue in die Gewächse hineingehe. Der zur Bereitung des Zuckers dienliche Thon, bedarf keiner andern Eigenschaft, als daß er nicht schleunig trockne, derjenige aber, der zum Walken gebraucht werden soll, muß, wenn wir a priori urtheilen sollen, außer der Feinigkeit, eine Magerkeit, oder eine Anziehungskraft gegen die Oele haben. Vielleicht treffen diese Eigenschaften nicht bey allen Thonarten, die dazu gebraucht werden, ein.

Fünfte

## Fünfte Abtheilung.

§. 93.

Glimmerarten. *Terrae Micaceae.*

Sind durch folgende Kennzeichen zu unterscheiden:

1. Sind sie aus dünnschiefrigen, beuglichen, schuppenartigen, und mit einem Glanze versehenen Flächen zusammengesetzt.

2. Diese Schuppen werden im Feuer brüchig, theilen sich, und wickeln sich bey einem heftigen Grade des Feuers in einander, welches denn ein Zeichen vom Schmelzen ist, ob es gleich schwer ist, sie zu einem reinen Glase zu bringen.

3. Vom Borax, Sale fusibili und Alkali lassen sie sich ziemlich leicht auflösen, so daß man mit Hülfe der beyden erstern Salze vor dem Blasrohr ein reines Glas bekommt. Der eisenhaltige Glimmer ist doch weit leichtflüssiger, als der ungefärbte.

§. 94.

1) Ungefärbter, oder reiner Glimmer. *Mica alba f. pura.* bestehet

1. aus parallelen Scheiben. *Mica constans lamellis magnis parallelis. Vitrum Moscoviticum. Rußisch Glas. Schludna Rufforum.*

Ist durchsichtig wie Glas. *Siberien. Elfdal in Wermeland.*

2. aus

2. aus kleinen Scheibgen. *Mica squamosa*.  
Kassensilber.

Der Silberberg bey Rumnaby in Bleckingen.

3. aus kleinen ährenähnlichen Theilen.  
*Particulis acerosis*.

4. aus gewundenen Scheiben. *Mica contorta*. *Talcum officinale*.

§. 95.

2) Gefärbter und eisenhaltiger Glimmer, bestehet:

1. aus parallelen Scheiben. *Mica lamellosa martialis*.

1) brauner halbdurchsichtiger. Kola  
Lappmark.

2. aus kleinen Schuppen. Kaugengold.  
*Mica squamosa martialis*.

1) brauner.

2) dunkelgrüner. Sahlberg.

3) hellgrüner. Im Handölsfischen Schnei-  
desteine. *Talcum officinale*.

4) schwarzer. In den upländischen Fels-  
steinen.

3) gewundener Glimmer. *Mica contorta mar-  
tialis*.

1. hellgrüner. Der Handölsfische Topfstein.

4) aus ährenähnlichen Schuppen. *Particu-  
lis acerosis*.

1. schwarzer. Im sogenannten Horngestein,  
(schw. Hornberg) welches in den meisten  
schwed.

schwedischen Kupfergruben, als in Norberg und Glodberg vorkömmt.

5) Drüsenförmiger Glimmer. *Mica Drusica*.  
Zalldruse.

1. von zusammenlaufenden und aufrechten stehenden Theilen. *Drusa micacea constans squamis concentratis perpendicularibus. Caryophylloides.*

2. von sechsseitigen horizontellen Scheiben. *Drusa micacea constans squamis hexagonis horizontalibus.* Sahlberg. Diese beyde Gattungen von Drüsen findet man oft in Sammlungen.

(Einige Zinnflöße bey Zinnwald in Böhmen, haben die meisten Glimmerarten, und bisweilen sind solche an Zinnstein sehr reich. B.)

§. 96.

### Anmerkungen von den Glimmerarten.

Die Glimmerarten werden in den meisten mineralogischen Schriften, für feuerbeständige ausgegeben, und sie sind es auch in einem gewissen Grade des Feuers, und in gewissen Vermischungen wirklich. Allein auf der andern Seite, kann man sie wieder als glasartige ansehen, nicht nur für sich, indem sie doch geschmolzen werden können in einem Grade des Feuers, in welchem der Quarz, Flußspat und Kalk, jede für sich bestehen, sondern, weil sie noch leichter als diese schmelzen, wenn sie entweder von Natur, oder durch die Kunst, mit einer Eisenerde vereinigt sind. Beym Rohschmelzen fürchtet man sich daher nicht für den Horngestein, das zur Verschlackung des Eisens hinläng-

hinlänglichen Schwefel enthält; wenn aber Glimmer mit Quarz vereinigt ist, so möchte er vielleicht un-  
schmelzbar werden, indem er den Quarz so bindet, daß  
er keine Rissen erhält. Man nimmt dieses an den  
Gestellsteinen wahr. In einem feuerfesten Thone ein-  
gemischt, ist er von gleicher Beschaffenheit, daher  
sich auch der so genannte Topfstein im Feuer sehr gut  
hält.

In gewissen Fällen verhält sich der Glimmer wie  
eine Thonerde, man kann aber doch, wegen Mangel  
an Erfahrungen und Versuchen, noch nicht behau-  
pten, daß er aus dem Thone entstanden sey.

Mit Eisen gemischter, oder eisenhaltiger Glimmer,  
erhält im Grade des zum Rösten der Erze erforderli-  
chen Feuers, eine gelbe glänzende Farbe, welche viele  
so weit betrogen hat, daß sie in selbigem Gold gesucht  
haben. Man erhält aber aus demselben nichts als  
Eisen, welches das Königswasser auflöst und heraus-  
ziehet. Dem ohngeachtet hat ein gewisser deutscher  
Schriftsteller vorgegeben, daß er aus dem Ragengol-  
de ein unbekanntes, einem mit Zink gemischten Eisen-  
könige ähnliches Halbmetall herausgebracht habe. Un-  
terdessen gestehet er selbst, daß er keine genauere Un-  
tersuchung angestellt, und sich im Prozesse selbst ei-  
nes aus mehrern Metallen zusammengesetzten Schmelz-  
glases bedienet habe. Von diesem im Schmelzglase  
enthaltenen Metallen hat sich leicht eines mit dem im  
Ragengolde befindlichen Eisen vereinigen können. Es  
ist demnach sehr wahrscheinlich, daß wir einer richti-  
gen Beschreibung dieses Halbmetalls lange genug wer-  
den entgegen sehen müssen.

Ein Theil der Glimmerarten ist gleichsam fett,  
andere hingegen trocken und mager. Es ist wahr-  
scheinlich, daß mit den erstern Arten ein brennbares  
Wesen verbunden sey, obgleich selbiges zu einem rei-  
nen Talköle nicht abgesondert werden kann. Nebri-  
gens sind beyde einander so ähnlich, daß man nicht  
nöthig



nöthig hat, aus selbigen zwey besondere Arten zu machen.

Talkwürfel, die die Figur des Alauns haben, und in der Fahlunischen Grube gefunden, auch von gewissen Steinbeschreibern, wegen der Figur sehr hochgeschätzt werden, bestehen, wie man bey dem Zerbrechen derselben siehet, aus einem Eisenerze, welches bisweilen eingesprengten Kupferkies enthält, und nur mit einer dünnen Glimmerhaut überzogen ist.

Aus dem durchsichtigen russischen Glase werden Fensterscheibe und andere Scheiben gemacht, dazu man sonst das gewöhnliche Fensterglas brauchet. Es scheint auch, daß es zum Decken der Dächer könne gebraucht werden.

Aus dem faserigen gewundenen Talk, werden Gropen, andere Gefäße und Feuerheerde, bey Handoel, in Fentland, ausgehauen. Das Talkmehl, was dabey abfällt, kann bey der Distillation des Salzgeistes, zum Kochsalze gesellet werden.

Den größten Nutzen leistet der Glimmer bey Gestein- und Topfsteinen. (S. Anh. 241. 244.)

## Sechste Abtheilung.

§. 97.

### Flußarten. *Fluores minerales.*

Diese Abtheilung führet gemeiniglich den Namen, der Fluß- oder Glasspate, weil sie größtentheils die Figur und das Ansehen des Spats haben. Man findet aber doch einige ohne bestimmte Figur.

Die bekannten sind alle verhärtet. Durch folgende Kennzeichen sind sie von den übrigen Erdarten unterschieden.

I. Ihre

1. Ihre Härte übertrifft die Härte des Kalkspats sehr wenig, denn sie geben am Stahle keine Funken.

2. Mit sauren Geistern brausen sie weder vor noch nach dem Brennen, wenn gleich im letztern Falle ein brennbares Wesen, oder Alkali zugesetzt wird.

3. Für sich sind sie unschmelzbar, und bekommen nur im Feuer Rissen; aber

4. Werden alle Erden, wenn sie mit Flußarten gemischt sind, sehr leicht in Fluß gebracht. Sie fließen mit der Kalkerde zu einem Glase, das den besten Ziegel auflöst, wenn nicht zu dessen Bereitung Quarz, oder feuerfester Thon gebraucht worden.

5. Bey einer gelinden Erwärmung geben sie einen phosphorescirenden Schein, welche Eigenschaft sie in glüender Hitze verlieren. Die gefärbten, und besonders die grünen, leuchten am besten, alle aber nur so lange, als sie warm sind.

6. Vom Borax werden sie leicht, und hernach vom Sale sulibili ohne Brausen aufgelöst.

## §. 98.

1. Verhärteter Fluß. *Fluor mineralis induratus.*

1) Dichter, von unbestimmter Figur. *Fluor particulis impalpabilibus figura indeterminata.* Ist im Bruche matt, halbdurchsichtig, und in den Gebürgen voller Rissen.

1. weißer. Die Botgrube bey Orsio im neuen Kupferberge.

## §. 99.

2. Spatartiger. *Fluor spatiosus*. Flußspat.  
Glaspat. Scheinender Spat.

Hat einigermaßen eine Spatfigur. Untersucht man ihn aber genau, so findet man diese Figur so ordentlich nicht, indem es nur seine glänzenden Flächen sind, die ihm das Ansehen des Spats geben.

- 1) weißer. Stripos in Norberg.
- 2) blauer. Die nördliche Grube im westlichen Silberberge.
- 3) violetter. Die tiefe Grube ebendasselbst Stripos. Fagerlid. Gislöf in Schonen.
- 4) hochgrüner. Der Stollberg im Kupferbergsehn.
- 5) bleichgrüner. Die Kuppgrube bey Garpenberg.
- 6) gelber. Gislöf in Schonen.

## §. 100.

3. Krystallisirter Fluß. *Fluor crystallisatus*.  
Flußspatkrystalle. Flußspatdrusen.

1) von unbestimmter Figur.

1. weißer, und
2. blauer. Der Norrberg in Norberg.
3. rother. Heslekulle Eisengrube in Nerike.

2) von kubischer Figur.

1. gelber.
2. violetter. Gislöf in Schonen. Bleyholl in Barkaröf Kirchspiel, und in Westmannland.

3) von

3) von vielseitiger sphärischer Figur. Salzschlag. (schw. Saltslag.)

1. weisser. Fahlun in der Bockbackwand.

2. blauer. Die Bondgrube in Norberg.

4) von achteitiger Figur.

1. klarer ungefärbter. In des Herrn Svabs Kabinet.

(In Ungarn und Siebenbürgen findet man keine Flußarten. Sachsen hat etwas davon, doch nicht so viel, daß man es zum Erzbeschickungen nutzen kann. Auf dem Harz aber, besonders bey Stollberg, finden sich davon einige Klasten mächtige Gänge. Von hier wird es an die Mannsfelder und die umliegenden Kupferhütten verkauft, die ihre strengflüssigen Schiefer damit gut machen. B.)

## §. 101.

### Anmerkungen von den Flußarten.

Bisher hat man keine gültige Ursache, sie unter die Kalkarten, oder andere Erdarten zu zählen, und wo ich in meinem Urtheile nicht irre, so sind sie um so vielmehr von demselben unterschieden, da sie bey dem Schmelzen Wirkungen hervorbringen, die nie alkalischen Erdarten beygelegt werden können. Außerdem ist auch kein Mittel erfunden, das geringste von Kalk aus ihnen herauszubringen, oder sie in ihre Bestandtheile zu zerlegen.

Das, was das Phosphoresciren verursacht, verschwindet im Feuer, ohne daß man es erhaschen kann. Bey dem Mangel der Kenntniß der Natur desselben, ist man also nicht im Stande zu sagen, ob es ein zur Zusammen-

sammensetzung nothwendiger Theil sey, und einige Aufmerksamkeit verdiene. Ich bilde mir ein, es sey ein brennbares Wesen, das auf verschiedene Weise geändert, so verschiedene Farben verursacht.

Beym Verschlacken, und in Schmelzungen bey Bergwerken sind diese Arten von großem Nutzen. Sie werden da so angesehen, wie der Borax in der Probirkunst, und vom Fließen haben sie ihren Namen erhalten.

Die Aehnlichkeit zwischen den gefärbten Flußspaten und Glasflüssen, hat ohne Zweifel den erstern in Sammlungen, die allein nach den Farben und Figuren eingerichtet sind, gleiches Ansehen mit den gefärbten Quarzkrystallen zuwege gebracht, und in den Apotheken sowohl, als bey den Materialisten einen Platz unter den Edelgesteinen verschafft. An den letztern Orten mögen sie gar gerne dieser Ehre theilhaftig seyn, da die Aerzte unserer Zeiten entweder gar keine verschreiben, oder zum wirklichen Geschlechte der Edelgesteine ihre Zuflucht nehmen.

## Siebente Abtheilung.

§. 102.

### Asbestarten. *Terrae asbestinae.*

Sind bisher nur im verhärteten Zustande bekannt, und haben folgende Eigenschaften:

1. Wenn sie rein sind, sind sie ganz schwerflüßig.
2. In größern Stücken sind sie biegsam.
3. Ihre Flächen sind matt und uneben.
4. Im Feuer werden sie brüchiger.
5. Am Stahle geben sie keine Funken.
6. Von sauren Geistern werden sie nicht angegriffen.

7. Vom



7. Vom Borax werden sie leicht in Fluß gebracht.

Es gehören zu dieser Abtheilung die zwei Abänderungen, die von den Steinbeschreibern unter den Benennungen Amianth und Asbest beschrieben, und oft mit einander verwechselt werden.

§. 103.

1. Aus weichen und dünnen Scheiben zusammengesetzter Asbest. *Asbestus membranaceus. Amianthus Wallerii.*

1) von gleichliegenden Scheiben. *Asbestus membranis parallelis constans. Bergleder.*

*Bergfleisch. Corium s. Caro montana.*

Dieses ist

1. rein.

1) weis. Sahlberg.

2. eisenhaltig.

1) gelblichbraun. Dannemora im Storöymning.

Dieses schmelzet sehr leicht zu einem schwarzen Glase.

§. 104.

2) Von Scheiben, die in einander gewunden sind. *Asbestus membranis constans contortis.*

*Bergfork. Suber montanum.*

1. reiner.

1) weisser. Sahlberg.

2. eisenhaltiger.

§ 5

1) gelb

1) gelblichbrauner. Dannemora.

Verhält sich im Feuer, wie eisenhaltiges Bergleder.

§. 105.

2. Aus feinen biegsamen Fasern zusammengesetzter Asbest. *Asbestus fibrosus. Asbestus Wallerii.*

1) mit gleichlaufenden Fasern. *Asb. fibris constans parallelis.* Bergflachs. *Byssus.*

1. reiner und weicher.

1) hellgrüner. Schelkowa Gora in Sibirien.

2) weißer. Sahlberg im Ulrica Ort, mit dem Bergleder.

2. etwas eisenschüssig und brüchiger.

1. grünlicher. Die Bastnäsgrube bey der Riddarhütte.

Ist da die gewöhnlichste Gangart der Kupfererze, und wird bey der ersten Schmelzung (Sulubruck) zu einem halbdurchsichtigen Eisenglase.

2) Aus zerbrochenen und zusammengehefteten Fasern. *Asbestus fibris constans abruptis et conglutinatis* schw. Sodschlag.

1. eisenschüssiger.

2. hellgrüner. Bastnäs.

§. 107.

Bei den Basaltarten (§. 74.) ist angemerkt worden, daß der Asbest oft mit den Gattungen des Basalts verwechselt wird.

Anmer-

## Anmerkungen von den Asbestarten.

Ich bin sehr geneigt zu glauben, daß die Asbestarten sowohl als der Glimmer aus einer Thonerde entstanden seyn, indem die Brüchigkeit, die sie im Feuer erhalten, anzeigt, daß sie erhärten, und durch die Eisenerde leichtflüßig werden. Allein die Art, der sich die Natur zur Hervorbringung derselben bedienet, ist so unbekannt, als es in anderer Absicht unnöthig seyn würde, nach wenigerer Anleitung, Erdarten, unter wenige Klassen zu bringen.

Der siberische Asbest, der für die Hauptart des faserigten gehalten werden kann, wird vor dem Löthrohr gleichsam verzehret, und giebt kein sicheres Zeichen von einer Schmelzung. Vom Borax aber wird er sehr geschwind zu einem reinen ungefärbten Glase aufgelöst.

Die Menge dieser Arten und ihr Nutzen in der Haushaltung stehen mit einander in gleichem Verhältnisse; denn beyde sind sehr gering. Wir haben eine Erdichtung, daß die Alten sich vom faserigen Asbest Kleider gemacht, und den Asbest Byssus genennet haben; allein es ist dieß unglaublich, indem weder Schönheit, noch Nutzen, oder Bequemlichkeit bey solchen Kleidern würden Statt gefunden haben. Man kann dieses aus den kleinen Sachen, Beuteln, Bändern und dergleichen, die heutiges Tages davon verfertigt werden, schließen. Daß die Scythen ein von Asbest verfertigtes Gewebe, um ihre Todten, die sie verbrennen wollten, gewickelt haben, ist ziemlich gegründet, und daher möchte vielleicht die Anleitung zur vorerwähnten Erzählung hergenommen seyn.

Man verfertigt auch aus dem Asbeste Papier, bloß, um dessen Feuerbeständigkeit zu zeigen, und um auf diese besondere Steinart einigen Werth zu setzen.

Vor einigen Jahren ward berichtet, daß man in Frankreich Asbest suchte, um ihn zum Anstreichen der Häuser

Häuser und Schiffe in den Theer zu mischen. Es ist aber die Frage, ob er in solchem Falle mehr ausrichten könne, als zerstoßener Glimmer, oder feiner Kohlenstaub.

### Achte Abtheilung.

§. 108.

### Zeolit. *Zeolites.*

Ist als verhärtet in den Abhandlungen der schwed. Akad. der Wissensch. f. Jahr 1756. beschrieben, und in Absicht folgender Eigenschaften, als eine besondere Art angegeben worden.

1. Ist er etwas härter, als Fluß- und Kalkarten, kann aber doch am Stahl gerieben werden, und giebt keine Funken.

2. Schmelzt für sich sehr leicht, mit einem Aufschäumen, wie der Borax, zu einem weissen schaumigten Glase, welches schwerlich zur Dichtigkeit und Durchsichtigkeit zu bringen ist.

3. Vom mineralischen Laugensalze und vom Sodasalz läßt er sich leichter auflösen, als vom Borax und dem Sale fusibili microcosmico.

4. Mit dem letztern Salze brauset er nicht auf, wie es der Kalk thut, auch nicht mit dem Borax, wie der Gips.

5. Mit Säuren, nämlich mit dem Vitriolöl und Scheidewasser, brauset er zwar nicht, wird aber nach und nach von denselben aufgelöst. Wird von dem erstern concentrirten Oele, etwas aufs Zeolitpulver gegossen, so entstehet eine Hitze, und das Pulver backet fest aneinander.

6. Im

6. Im Augenblicke der Schmelzung giebt er einen phosphorescirenden Schein.

## §. 109.

Man findet den Zeolit

1. Dicht und von unspürbaren Theilen.  
*Zeolites particulis impalpabilibus.*

1) rein. *Zeolites purus.*

1. weis. Island.

2) mit Silber und Eisen gemischt.

1. blau. *Lapis lazuli.* Die Bucharische Kalmücken. Siehe davon §. 35.

Dieser hat sich in den angestellten Versuchen folgendermaßen verhalten:

1. In der Calcinationshitze behält er seine Farbe lange, wird aber endlich braun.

2. Schmelzet leicht zu einem schaumigten Glase, welches sich vor dem Löthrohr aufblähet; in geschlossenen Gefäßen aber, und bey stärkerem Feuer klar, dicht, mit blauen Wölken versehen wird.

3. Mit Säuren brauset er nicht; allein

4. Im Vitriolöl gekocht, wird er nach und nach aufgelöst, und verlieret die blaue Farbe. Durch das Niederschlagen mit einem festen Lauge salze erhält man aus demselben eine weisse Erde, die mit Borax verschlackt, Silberkörner giebt. Einige geben mehrere solcher Körner, andere weniger.

5. In



5. In der Verschlackungsprobe mit Blei, hat man aus diesem Steine vier Loth Silber aus jedem Centner erhalten.

6. Das Scheidewasser ist ein so sicheres Entdeckungsmittel des Silbers nicht, als das Vitriolöl.

7. Der Salmiakgeist zeigt in den Auflösungen eines rohen und wohlcalcinierten Lazursteins keine blaue Farbe. Man kann demnach nicht behaupten, daß das Kupfer die Ursache der blauen Farbe sey, welches auch durch die Beständigkeit derselben im Feuer (§. 1. 2.) und durch die Farbe des Glases (§. 2.) bestätigt wird.

8. Er ist etwas härter als anderer Zeolit, in der Härte aber vom Quarze und andern Kieselarten weit unterschieden; denn der reineste blaue Lazurstein läßt sich mit dem Stahle zu einem weissen Pulver reiben, da er doch so, wie der Marmor, eine Politur annimmt.

9. Gegen einen wohlgerösteten Lazurstein zeigt der Magnet eine sehr geringe Anziehungskraft. Das Bleiglas wird grünlich, nicht wie vom Kupfer, sondern als von einem mit Kalk gemischten Eisen.

**Anmerk.** Selten erhält man einen reinen Lazurstein. Er hat fast allezeit Kalk- und Quarzadern, auch Schwefelkies. Nichtsdestoweniger sind zu obigen Versuchen so reine Stücke ausgelesen und genommen worden, als ein bewaffnetes Auge beurtheilen können. Ich wünsche, daß die, so Gelegenheit haben, unter einer großen Menge zu wählen, der reinesten sich bedienen möchten, um ausfündig zu machen, was die

die blane, und so beständige Farbe verursache. Vom Kupfer oder Eisen kann diese Farbe gar nicht herrühren. Diese Metalle geben wohl in gewissen Fällen eine blaue Farbe. Selbige ist aber von der Beschaffenheit, daß sie im Feuer und nach der Beymischung eines Laugensalzes verschwindet. Was in Büchern von der Zubereitung der ultramarin Farbe von Silber geschrieben wird, kann auf keine Weise hierher gezogen werden, indem man nach den beschriebenen Bereitungsarten ein legirtes Silber, und Sachen, die ein flüchtiges Laugensalz enthalten, hinsorglich mit dem Kupfer eine blaue Farbe machen, dazu brauchet.

Nach dem Verhalten dieses Steins zu urtheilen, hat er unter keine andere Erdart können gebracht werden.

## §. 110.

2. Spatartiger Zeolit. *Zeolites spatofus.*

Hat die Gestalt der Kalkspate, obgleich seine Figur unbestimmter ist, und seine Brüchigkeit größer.

- 1) hellrother oder brandgelber. Die neue Krongrube bey Adelfors.

## §. 111.

3. Krystallisirter Zeolit. *Zeolites crystallifatus.*

Ist gemeiner als der vorige. Man findet

- 1) zusammengewachsene runde Krystalle, mit zusammenlaufenden Spitzen. *Chrystallae Zeolitae pyramidales concreti, ad centrum tendentes.*

1. gelbe. Swappawari in Torneo Lappmark.
2. weisse. Die Gustafsgrube in Jemtland.

2) pris

2) prismatische und stumpfe einzelne Krystalle. *Crystalli Zeolitis distincti figura prismatica truncata.*

1. weisse. Die Gustavsgrube in Zemteland.

3) haarenähnliche Krystalle. *Chrystalli Zeolitis capillares.*

Sind theils zusammengewachsen, theils einzeln. Im letztern Falle gleichen sie einem Federerze. Vielleicht nennet man sie bisweilen an einigen Orten Eisenblüte, wo nämlich diese Art nicht bekannt ist.

1. weisse. Die Gustavsgrube in Zemteland.

(Die Zeoliten haben mit dem Calcedon und Cachelong hier in Norden ein Vaterland. Man zeigt hier als Seltenheiten, Stücken, wo der Zeolit in Calcedon eingeschlossen ist. Daß aber dieser von jenen, oder v. v. entstanden seyn sollte, läßt sich dadurch nicht wohl beweisen. B.)

§. 112.

### Anmerkung vom Zeolit.

Dieses Geschlecht verhält sich im Feuer fast wie der Steinmergel, (§. 85.) so, daß sie vielleicht nach mehreren mit beyden angestellten Versuchen in eine Abtheilung kommen möchten, ja vielleicht unter denen länger und besser bekannten Erdbarten Platz finden würden.

Die limeburgische Porcelainerde, die der Herr Bruckmann beschreibet, und Herr Wallerius unter die Gipsarten setzet, möchten auch vielleicht hierher gehören. Ich habe aber selbige nicht erhalten können, daß ich eine Vergleichung zwischen beyden anstellen

zustellen im Stande gewesen wäre. Den Zeolit habe ich schwerlich genug erhalten, indem er bey uns nur in schmalen Trümmern und Drüsengängen vorkommt. Ich habe ihn auch nicht mit andern Bergarten, außer mit dem Flußspate, welcher ihn besonders leichtflüßig macht, zusammenschmelzen können. In gleichem Verhältnisse mit dem Flußspate geschmolzen, wird er ein dunkles Glas, von der Farbe eines nitreusen Laugensalzes, faserig im Bruche, und von einer unebenen Fläche.

Die Eigenschaft, sich wie ein Borax im Feuer aufzublähen, äußert sich eigentlich bey den Krystallen, (§. 111.) denn die übrigen Gattungen zeigen nur am Rande der geschmolzenen Oberfläche kleine Blasen von weißer Farbe, erhalten so gleich eine Glashaut, und werden schwerflüßig.

### Neunte Abtheilung.

§. 113.

### Braunsteinsarten. *Magnesiae.*

Diese Braunsteine, die zur Unterscheidung von der *Magnesia alba officinali*, auf lateinisch *Magnesiae Sydereae*, oder *nigrae*, französisch Mangonese heißen, sind zum Theil von den Steinbeschreibern unberührt gelassen, theils aber unter die Eisenerze gezählet worden. Ich habe aber nicht nur nach anderer, sondern auch nach eigenen Versuchen, da aus denselben kein Metall, als höchstens zwey bis drey pro Cent Eisen, und bisweilen etwas wenigens Zinn herauszubringen ist, geglaubt, daß der übrige Bestandtheil derselben für eine besondere Erdart, die einen eigenen Platz verdienet, anzusehen sey, zum wenig-

J

sten

sten so lange, als mehr entscheidendes Licht hierinnen fehlet, und zwar wegen folgender Eigenschaften:

1. Bestehen die Braunsteinsarten aus solchen Bestandtheilen, die Gläsern und Salzauflösungen, und zwar im trockenen und nassen Wege eine Farbe mittheilen.

1) Borax, den im Feuer die Magnesia aufgelöst hat, wird durchsichtig, und von einer röthlichbraunen oder hyacinthgefärbten Farbe.

2) Sal fusibile microcosmicum wird durchsichtig, carmoisinroth, zerfällt aber in der Luft.

3) Ein feuerbeständiges Laugensalz in den Glasfritten, verändert allezeit die Farbe in eine violette, welche, wenn überflüssige Magnesia hinzugesetzt worden, in dickern Stücken schwarz scheint.

4) Das Bleyglas wird davon röthlichbraun gefärbt.

5) Die Lauge von verpuster Magnesia wird hochroth.

2. Mit Salpeter detonirt sie, zum Beweise, daß sie ein brennbares Wesen enthält.

3. Wenn sie leicht ist, so hat sie mit Eisenerzen, von gleicher Beschaffenheit, einerley Schwere.

4. Mit Glassägen brauset sie im Feuer während der Auflösung, und noch mehr mit dem Sale fusibili microcosmico.

5. Mit Scheidewasser brauset sie nicht, doch zieht das Scheidewasser die Farbe aus der schwarzen, und löset einen großen Theil derselben auf.



af, welcher durch Alkali in Gestalt eines weissen Pulvers niedergeschlagen wird.

6. Die Farben, die die Magnesia dem Glase geben, werden vom Arsenik, und von Zinnkalen leicht zernichtet. Sie verschwinden auch wohl von selbst.

7. In ihrer Zusammensetzung ist sie mehrentheils weich. Sie schmuget daher ab, wie Ofenruß, ob sie gleich im frischen Bruche ein metallisches Ansehen hat.

(8 Mit Salpeter geschmolzen giebt die Materie eine grüne Farbe. B.)

## §. 114.

Magnesia wird gefunden

1) Weich und zerreiblich. *Magnesia friabilis, terriformis.*

1) schwarz. Scheinet eine Verwitterung der festern Gattungen zu seyn. Engeland.

## §. 115.

2) verhärtet. *Magnesia indurata.*

1) rein, aus zusammenlaufenden runden Theilen zusammengesetzt. *Magnesia pura sphaerica radiis concentratis.*

1. weis. *Magnesia alba stricte sic dicta.* Wird selten gefunden. Ich habe in einer Sammlung von selbiger eine Stufe aus einem unbekannten Orte in Norwegen gesehen. Etwas habe ich davon untersucht, und den Unterschied zwischen ihr und anderer schwarzen

Magnesia gefunden. Das Borarglas wurde nämlich durch diese hochroth. Uebrigens wurde sie durch das Rösten röthlich braun.

2. roth. Soll in Piemont gefunden werden. Diese habe ich noch nicht erhalten können. Von einem gelehrten Freunde habe ich erfahren, daß sie vom Eisengehalt frey seyn und das Glas mehr roth, als violett färben soll.

§. 116.

2) Mit einem geringen Theile Eisen vereinigt. *Magnesia parum martialis*.

1. schwarz, metallisch, glänzend. Ist die gemeinste Art, die in Glasfabriquen, und von Töpfern gebrauchet wird. Man findet sie:

1) derb. *Magnesia textura vitrea*. Der Skidberg in Leksand.

2) stahldicht. Ebendaselbst.

3) Mit Strahlen. *Radiata*. Der Skidberg. Liveden.

4) Drusenartig.

1. in zusammenhängenden Halbfugeln. *Haemisphaeris continuis*. Der Skidberg.

(Verschiedene Abänderungen findet man in den Gebürgen um Bath, Mendiphills genannt, wovon die Bristoler Töpfer eine große Menge holen. B.)

## §. 117.

3) Mit einem geringen Theil von Eisen, und Zinn vereinigt. *Magnesia cum parua portione martis et iouis mixta.* Wolsfram. Wolsart. *Spuma lupi.*

1. mit groben Strahlen.

- 1) eisenfarbig. Altenberg in Sachsen, und Graupen in Böhmen. Giebt den Gläsern, Salzen, Borax und dem *Sali microcosmico* eine dunkle weisgelbe Farbe, welche endlich verschwindet.

Anmerk. Der Name Wolsfram wird bisweilen der Blende gegeben, bisweilen dem Schörl, auch wohl andern Arten, meist aber dieser *Magnesia*, wenn sie bey Zinnwerken vorkommt.

## §. 118.

Anmerkungen von der *Magnesia*.

So schwer es vielen seyn möchte, aus dem äußern Ansehen und Kennzeichen die Braunsteinsarten zu erkennen, so leicht ist es durch Versuche im Feuer, und die alsdenn sich äußernden Phänomene. (§. 113.) Hieraus läßt sich begreifen, warum dieselben in verschiedenen Mineralsystemen entweder weggelassen, oder an unrichtigen Stellen angeführet werden, weil man sich bey diesen, so wie bey vielen andern Arten, allein an's äußerliche Ansehen gehalten, und dem letztern mühsamen Auswege hat ausweichen wollen.

Bey einigen möchte vielleicht der Gedanke entstehen, daß die *Magnesia* ein Ueberbleibsel von Metallen, das nicht mehr reducirt werden könnte, sey. Allein hierbey muß man sich erinnern, daß kein Proceß bekannt sey, durch welchen man eine metallische Erde, oder einen metallischen Kalk gänzlich irreducibel ma-

chen könnte, es geschehe denn durch Brennspiegel. Man hat also keinen Grund, eine solche Wirkung von der Natur zu muthmaßen. Unwissenheit und Bequemlichkeit haben gewisse Benennungen erdacht, solche Mineralisationen anzudeuten, die schwerlich in ihre Bestandtheile zu zerlegen sind. Man nennet sie z. B. Beispiele: wild, räuberisch, arsenikalisch, flüchtig u. s. Ein Theil der Eisenerze haben besonders diese Ehrentitel erhalten, woben man sich denn oft in physikalischen Beschreibungen, ökonomischer Wahrnehmung bedienet, und andern dadurch die Anleitung zur Untersuchung vieler Körper benimmt, von denen man auf diese Weise einen falschen Begriff erlangen, und behalten.

Die Magnesian finden in den Systemen mehrtheils ihren Platz, unter den Eisenerzen; allein die, welche sich ihrer beym Glasmachen bedienen, wissen hiervon nichts, sind auch nicht im Stande, die angegebene verwandten Arten, an ihrer Stelle zu gebrauchen, und dem Erfahrungen bey ihnen mehr ausrichten, als bloße Spiele des Witzes. Es ist die Anzahl dieser Arten nur gering. Niemand wird sich daher durch die Beschreibung und Sammlung derselben bereichern können.

## Zweyte Klasse.

§. 119.

### Salzarten. *Salia.*

So werden die mineralischen Körper genennet, die durchs Wasser aufgelöst werden, als wenn einen Geschmack geben, und sich, zum wenigsten in der Vermischung mit einander, in feste Körper von eckiger, und vielseitiger Figur bilden können, wenn die Menge des Wassers, die zur Auflösung erforderlich war, durch die Ausdunstung

lung vermindert wird. Diese Eigenschaft heißet die Zusammenziehung oder Krystallisirung der Salze.

**Anmerk.** In einem Mineralsystem können keine andere Salze aufgenommen und beschrieben werden, als die, welche man wirklich in der Erde findet. (§. 1.) Man wird also hier eine große Anzahl von Salzen, die die Natur, oder die Kunst in den beyden übrigen Naturreichen, und aus den aus selbigen hergenommenen Bestandtheilen, bereitet, vermissen. So wird der Salpeter mit dessen Säure sowohl, als der in den Gewächsen befindlichen, hier nicht vorkommen; denn sie werden nicht aus wirklichen Mineralien erhalten, und haben auch nicht ihren Ursprung von den eigentlichen mineralischen Säuren, die im Vitriol, oder Rochsalze stecken. Man hat sich zwar bemühet, die mehresten derselben, zur vitriolischen Säure, die von vielen die allgemeine Säure genennet wird, zu ziehen, allein die mit denselben angestellten Versuche wollen es nicht verstatten. Zum wenigsten hat man, aus der Vereinigung eines brennbaren Wesens mit der vitriolischen Säure, noch nichts hervorbringen können, daß mit einem eigentlich so genannten Schwefel überein käme. Daher kann ich auch die Salpetersäure nicht, als eine von der vitriolischen herstammende Säure ansehen, obgleich der Herr D. Pietsch dieses zu erweisen gesucht hat, bis ihre Zerlegung besser aus einander gesetzt, und seine Theorie durch Erfahrungen im Großen bestätigt worden. Ich halte es noch für unausgemacht, ob die Salpeter-Gewächs- und Urinsalzsäure selbstständig sind, oder aus andern herkommen. Doch hier sey diese Anmerkung hinlänglich, da hiervon, an einem andern Orte mit mehrerm wird zu handeln seyn. So scheint es auch mit dem Sage, daß der Salpeter, aus den Grundtheilen des Rochsalzes durch eine gewisse Modification entstehe, beschaffen zu seyn.



Es sind also nur zwey eigentlich sogenannte mineralische Säuren, die durch Kunst aus den Vitriolen, und dem Kochsalze herausgebracht werden, und deren Eigenschaften wir aus diesen kennen lernen. In der Natur sind sie zwar nicht rein, indem sie in solchen Fällen, wenn sie entweder durch natürliche, oder künstliche Wärme von einem Körper getrennet werden, gleich einen andern angreifen, und sich mit selbigem vereinigen. Nichtsdestoweniger, da sie wirklich bisweilen in Dünsten bestehen können, die so subtil sind, daß sie sich der Schärfe unsers Gesichts entziehen, und die Theorie von den Salzen, und Salzsteinen sich auf ihre durch Versuche erkannte Eigenschaften gründet, so habe ich für nöthig gehalten, sie so zu beschreiben, wie sie in der Mischung mit reinem Wasser vorkommen, besonders, da das Wasser ihnen auch am gewöhnlichsten zugesellet ist, und sie in den Stand setzet, ihre Wirkungen innerhalb der Gränzen des Mineralreichs auszuüben.

Vorhin (§. 2.) ist angemerkt worden, wie sich der Arsenik, in der Form eines Kaltes die Beschreibung der Salze anmaßen könne, und dem ohngeachtet zu den Halbmetallen gerechnet werde. Dieß aber kann auf keine andere Art erkläret werden, als daß der Arsenik in gewisser Absicht und Gestalt ein Salz, in einer andern aber ein Metall sey. Diese Eigenschaft haben mehrere Körper im Mineralreiche.

#### §. 120.

In Absicht auf die bekannten vornehmsten Eigenschaften der mineralischen Salzarten, werden sie eingetheilt in:

1. Saure Salze. *Salia acida.* Mineralische Säuren.

2. Laugensalze. *Salia alcalina.* Mineralische Alkalia.

Erste

## Erste Abtheilung.

Saure Salze. *Salia acida.*

Dieser Salze Kennzeichen sind:

- 1) Ein saurer Geschmack.
- 2) Sind sie fressend, oder lösen eine große Anzahl von Körpern auf.
- 3) Zeigen sie gegen alkalische Salze und Erdatzen eine starke Anziehungskraft, daher geschieht die Vereinigung beyder, mit einem zischen- den Brausen, und bisweilen mit großer Hitze. Aus dieser Vermischung entstehen zum allge- meinen Gebrauch dienliche Körper, Vitriole, Mittelsalze, Gips, Salzasche, u. s. f.
- 4) Färben sie die meisten blauen ausgepreßten ve- getabilischen Säfte roth.
- 5) Alkalia und Fettigkeiten trennen sie, wenn sie in den sogenannten Seifen vereinigt gewesen, welches eine Gerinnung genennet wird.
- 6) Sind sie flüchtig und subtil, so daß sie unserm Gesichte nicht sichtbar werden können, ausser in Vermischung mit fremden Körpern. Die Ge- stalt der reinen mineralischen Säuren, können also nur muthmaßlich bestimmt werden.

## §. 121.

1. Die vitriolische Säure. *Acidum vitrioli, aluminis, sulphuris.*

1) reine vitriolische Säure. *Acidum vitrioli purum.*

Wird hier in abstrakto betrachtet, als in der Na- tur befindlich, und ihr Verhalten bey der Vermi- schung

schung mit dem Wasser, wie man sie durch die Distillation erhält, ist folgendes:

1. Mit einem sehr geringen Theile Wassers vermischet, siehet sie schmierig aus, daher diese Mischung uneigentlich Vitriolöl genennet wird.

2. Sie hat alsdenn eine ansehnliche Schwere. Ihr Verhältniß gegen das Wasser ist wie 1700:1000.

3. Silber, Zinn, Spiesglasfönig und Quecksilber werden von ihr aufgelöset, allein

4. Wenn sie mit mehrerm Wasser geschwächet worden, Zink, Eisen und Kupfer.

5. Sie löset auch die Kalkerde auf, und fällt mit selbiger, als ein Gips nieder. Theils schieset sie in Gipsparadrusen an. (Selenites et chrysalii gypsei.)

6. Mit einer im Liquore Silicum aufgelösten Quarzerde, und mit reiner Thonerde vereinigt sie sich durch eine Auflösung ohne Brausen, und daraus wird die so genannte Alaune.

7. Gegen das brennbare Wesen hat sie eine starke Anziehungskraft, und zwar eine größere, als gegen die Laugensalze, und machet mit demselben den Körper aus, den wir eigentlich mineralischen Schwefel nennen.

8. Wird sie mit brennbaren Theilen aus dem Gewächsreiche genau vereinigt, und das Wasser hernach wohl abgezogen, so entzündet sich diese Mischung in freyer Luft, und verbrennet. Man siehet dieß am pulvere pyrophoro.

9. Das Wasser und die in der Luft vertheilte wässerigte Dünste ziehet sie an sich, woben, wenn  
eine

eine große Menge auf einmal dazu kommt, eine große Hitze verspüret wird.

10. Mit Laugensalzen vereinigt sie sich sehr leicht und gerne, woraus man denn, nach derselben verschiedenen Natur, verschiedene zusammenge setzte Körper, unter den Namen des Tartarus vitriolatus, Sal mirabile, und Sal ammoniacum fixum erhält.

## §. 122.

2) Gemischte, oder gesättigte vitriolische Säure. *Acidum Vitrioli aliis corporibus saturatum.*

1) mit Metallen. *Metallis saturatum.*  
*Vitriola.* Vitriole.

I. Einfache Vitriole.

1) Eisen Vitriol. Grüner Vitriol.  
*Vitriolum martis simplex.*

Ist der gemeine grüne Vitriol, den uns die Natur im Wasser aufgelöst darstellt, oder der aus verwitterten, oder gebrannten Schwefelkiesen häufig entstehet.

2) Kupfervitriol. Blauer Vitriol. *Vitriolum veneris seu cyprinum.*

Hat eine hohe blaue Farbe, und wird in allen Cementwassern gefunden, als bey Neusohl in Ungarn, in Fahlun in der St. Johannisgrube, im neuen Kupferberge, Wicklows Kupferwerk in Irland. Er ist aber fast nie gänzlich von Eisen und Zink frey.

3) Zinkvitriol. Weißer Vitriol. *Vitriolum zinci.* Galizenstein.

Ist

Ist weiß und klar wie Alaun. Man findet ihn im Rammelsberge, und in den Halben der Stollgrube, wo die Blende entweder von selbst, oder nach vorhergehender Bereitung verwittert.

## §. 123.

2. Gemischte Vitriole. *Vitriola composita.*

1) Eisen- und Kupfervitriol. *Vitriolum cuprum et ferrum continens.* Salzburger Vitriol. Ist von bläulich grüner Farbe.

2) Eisen- Zink- und Kupfervitriol. *Vitriolum et ferrum et zincum, et cuprum continens.* Der Fahlunische Vitriol.

Ist mehr blau als grün, wird aus dem Grubenwasser bereitet, und in demselben öfters in großen Krystallen gefunden; wenn er naß gemacht, und an Kupfer gerieben wird, fällt er das Kupfer nicht.

3) Zink- und Eisenvitriol. *Vitriolum zinco - ferreum.* Der goslarische grüne Vitriol.

4) Zink- und Kupfervitriol. *Vitriolum cupro - zinceum.* Der goslarische blaue Vitriol.

5) Nickel- und Eisenvitriol. *Vitriolum ferrum et nickolum continens.* Nickelvitriol.

Hat eine hohe grüne Farbe, und ist in der Ocher oder den verwitterten Stücken des Kupfernickels in den Koboltgruben zu los zu erhalten.

Anmerk.



**Anmerk.** Die meisten Vitriole werden durch Kunst der Menschen hervorgebracht. Denn die Bearbeitung schwefelhaltiger Erze machet, daß sie ihre brennbaren Theile fahren lassen. Wässerigte Theile erhalten dadurch Gelegenheit, sich mit der Säure zu vereinigen. Alsdenn löset diese die Metalle so gleich auf, und es entstehen Vitriole. Ohne Beyhülfe der Menschen entstandene Verwitterungen sind eben nicht in allen Erzarten sehr gemein. Die meisten geschehen zu Tage, daher auf diesem Wege nicht vieler Vitriol hervorgebracht werden kann. Es werden nur die Theile der verwitterten Erze nach und nach durchs Regenwasser weggespühlet. Man erhält sie alsdenn wieder in gewissen Quellen, die wir gemeiniglich Sauerbrunnen nennen. Die wahren Vitriolerze sind also alle mit Schwefel mineralisirte Eisen-Kupfer-Zink- und Nickelerze. Die Säure ist im Vitriol gar nicht alterirt, wie durch Alkali in den Mittelsalzen geschehen.

## §. 124.

2) Mit Erdenarten vereinigte vitriolische Säure. *Acidum vitrioli terris mixtum seu saturatum.*

1. Mit einer Kalterde. Gips. *Gypsum.*  
(§. 13.)

2. Mit Thonerde. Die Alaunarten.  
*Alumina.*

1) Mit einem geringen Theile von der Thonerde. *Acidum vitrioli argilla saturatum.*

Gediegner Alaun. *Alumen nativum*  
*f. plumosum.*

Findet sich, obgleich nur in geringer Menge auf verwitterten Alaunerzen. Daher ersetzt man oft in

in der Unwissenheit den Mangel des Federalauns mit Alabastrit und Selenit, welche bey den meisten Alaunschiefern gefunden werden. Man findet sie auch zwischen den Asbestarten. Sie sind aber sowohl dem Gebrauch, als der Wirkung nach sehr weit unterschieden.

2. Mit einem größern Theile von reiner Thonerde. *Argilla pura acido vitrioli imbuta.* Weißes Alaunergz. *Minera aluminis alba.*

1. versteinertes bleichrothes Alaunergz. *Schistus aluminis Romanus.*

Wird bey Luminì nicht weit von Civita Vecchia in Italien zur Bereitung des bleichrothen Alauns gebraucht. Unter allen Alaunen ist dieser am meisten von Eisen frey, und dessen niedergeschlagene röthliche Erde giebt keine Spur eines metallischen Gehaltes.

3) mit einem sehr großen Theile eines eisenhaltigen Thons, der zugleich ein brennbares Wesen enthält. *Argilla martialis et phlogistica acido Vitrioli imbuta.*

**Gemeines Alaunergz.**

Ist mehrentheils zu Stein verhärtet, und wird daher gemeiniglich Alaunschiefer genennet. *Schistus aluminosus ater et brunescens.* Kommt vor

1. Ordentlich schiefrig mit matter Gläse. *Schistus lamellosus regularis.*

Wird in Andrarum in Schonen gefunden. Humneberg und Billingen in Westgothland. Deland. Rödön in Jemteland.

2. wellen

2. wellenförmig, schieftrig und kelförmig mit glänzender Fläche. *Schistus aluminosus undulatus et cuneiformis fissuris splendentibus.*

Ist dem ersten Ansehen nach Steinkohlen ähnlich, und wird im Kirchspiele Näs in Jemtland überflüßig gefunden.

Anmerk. Die Reinigkeit, die (§. 21.) dem römischen Alaune beygelegt wird, hat ihre Vorzüge. Wir haben auch schon von selbigem angemerkt, daß fremde Theile in demselben schwerlich entdeckt werden, und von keiner Erheblichkeit sind. Vielleicht macht das brennbare Wesen in den schwarzen Schiefen beym Rösten das Eisen zur leichtern Auflösung bereit. Vielleicht giebt's schwarze Alaunschiefer von geringem Eisengehalt, wodurch sich ein Theil des Schiefers aus Näs unterscheidet. Ob die Erde im Alaunschiefer eine Thon- oder Quarz- oder eine geschlemmte Dammerde sey, kann nicht gewiß bestimmt werden, indem alle drey Erdarten, wenn sie von der vitriolischen Säure aufgelöst werden, Alaun geben. Kölnischer- oder Pfersenthon dienet zum Beweis der erstern Muthmaßung, die Quarzerde im liquore silicum, streitet für die zweyte, und in Böhmen werden wirklich unterirdische alaunhaltige Bäume zur Breitung des Alauns gebraucht. Diese Erdarten können entweder eisenhaltig seyn, oder nicht, so hindern sie doch im letztern Falle, daß das brennbare Wesen mit der vitriolischen Säure beysammen in einem Körper, alles Eisen so habe verschwefeln können, daß daraus Kiese entstehen. Nur in den Rigen derselben, und gegen eingemischte fremde Körper, als Muschelschalen, Insekten und dergleichen kann dieß geschehen. Es giebt eine Progreßion von dem schwarzen Alaunschiefer, bis zur Steinkohle, so wie das brennbare Wesen in seinem Verhältnisse gegen die Erde ab- und zunimmt (§. 159.) Dieses brennbare

bare Wesen macht, daß der Alaunschiefer, nachdem er einmal angezündet, beständig fortbrennen kann. Dieses aber findet beym Alaunschiefer von Lugini nicht Statt, welcher durch die Sonnenhitze und aufgesprühtes Wasser zur Verwitterung gebracht wird. Der erstere aber hat in sich Bestandtheile genug, die bey gewissen Fällen von selbst in Brand gerathen können. Der bekannte Versuch des Lemery und andere Erfahrungen bestätigen dieses, und vielleicht können hieraus die Ursachen vieler feuerspendenden Berge und Erdbeben hergeleitet werden. Der Pyrophorus wird aus einem mit dem brennbaren Wesen wohlvereinigten Alaune bereitet. Bey der Bereitung aber muß man sich für die Beymischung eisenhaltiger Theile wohl hüten, indem die Säure das Eisen an sich zieht, und sich alsdenn nicht ganz mit dem brennbaren Wesen vereinigt, wie doch in diesem Falle erfordert wird.

## §. 125.

3. Mit dem brennbaren Wesen vereinigte vitriolische Säure. *Acidum vitrioli phlogistico combinatum.* Schwefelarten. *Sulphura.* Siehe §. 151.

## §. 126.

4. Mit Laugensalzen gesättigte vitriolische Säure. *Acidum vitrioli alcali minerali saturatum.*

1) mit Koch- und Meersalze Alkali. *Alkali saturatum minerali.* *Sal mirabile Glauberi.*

Ist ein Mittelsalz, welches die Natur nicht weniger als die Kunst bereitet, und zwar mit mehrerer oder weniger Einmischung von Eisen und Kalk, daher auch in der Wirkung bey dem innern Gebrauch desselben einiger Unterschied entstehet. Es schießt sehr leicht an in prismatische

tische Krystalle, die, je weiter man die Ausdünstung treibet, beständig größer werden. Auf Kohlen oder einem andern brennbaren Wesen entdeckt sich die vitriolische Säure bald, indem sogleich eine Schwefelleber entsteht.

In Quellen und Pfützen findet man es aufgelöst, in Mauren hingegen trocken, wo das Aphronitrum ausgewittert, und die vitriolische Säure hinzukommen Gelegenheit gehabt hat. Dieses findet fürnehmlich an solchen Orten Statt, wo Schwefelkiese geröstet werden. Es wird auch oft mit dem neu-lich genannten Salze, oder reinem mineralischen Alkali verwechselt, und man hat einen gelehrten Streit gehabt, welches von diesen beiden das Recht habe, *Natron veterum* *Baurach*, *sal mirabile*, oder englisch Salz genennet zu werden, da doch die Scheidekunst diesem Streit ein Ende hätte machen müssen, weil man mehr auf die Eigenschaften, als auf Figuren und die Orte, an welchen dergleichen Salze entstehen, hätte Acht haben sollen.

Englisches Salz kann es genennet werden, wenn die Natur so viele Kalkerde damit vereiniget hat, als zur Hervorbringung des künstlichen nöthig ist. Ich aber habe, in Absicht ihrer Wirkungen, aus welchen Glauber so viel Wesens macht, alle verschiedene Gattungen dieses Mittelsalzes, wenn es natürlich ist, mit der allgemeinen Benennung des *Salis Mirabilis* belegt.



§. 127.

2. Die Kochsalzsäure. *Acidam salis communis*

Hat folgende Eigenschaften, wenn wir sie so, wie wir sie haben können, nämlich in der Vermischung mit Wasser, betrachten:

1. Sie ändert die Flüssigkeit und Schwere des Wassers so merklich nicht, als es die vitriolische Säure thut.

2. Ist sie etwas weniger scharf und sauer, als die benannte.

3. Die Laugensalze zieht sie stark an sich, muß sie aber, wenn die vitriolische Säure hinzukommt, wieder fahren lassen.

4. Die Kalterde löset sie auf, und aus dieser Auflösung, wird das sogenannte Sal ammoniacum fixum.

5. Im Feuer zeigt sie nach der Zusetzung eines brennbaren Wesens eine gelblich grüne Flamme.

6. Unter den Metallen löset sie, wenn sie recht concentrirt und rein ist, so wie sie aus dem Kochsalze, durch Zusatz der kölnischen Erde erhalten wird, Zinn und Bley auf; sonst aber Kupfer, Eisen, Zink und den Spiegglaskönig, ersteres am leichtesten, in der Gestalt eines Kaltes. Eben-so verhält sie sich gegen die Kalke des Kobolts und des Quecksilbers.

7. Sie vereinigt sich mit Silber und Bley, die entweder in Scheidewasser, oder was das letztere Metall betrifft, in Königswasser aufgelöst sind,

sind, und fället mit denselben in eine gerinnende Masse zu Boden. Im Feuer bleiben sie in der Vereinigung, und das Präcipitat wird in eine dem Glase ähnliche und durchs Wasser unauflöslliche Masse geschmolzen.

8. Die Körper, mit denen sie in Vereinigung ist, zerfließen, wenn sie getrocknet worden, sehr leicht.

9. Mit der Salpetersäure machet sie das Königswasser aus, welches das rechte nasse Auflösungsmittel des Goldes ist.

Diese Säure scheint auch in gewissen Fällen von den Theilen, mit denen sie innerhalb der Erde vereinigt ist, befreiet und getrennet zu seyn. Der natürliche Salmiak bey Solfatara und das Hörnerz, scheinen beydes, in so weit als selbige in der Zeit entstanden sind, zu bezeugen.

## §. 128.

1, Gemischte oder gesättigte Rochsalzſäure. *Acidum salis heterogeneis saturatum.*

1) mit Erdarten. *Terris saturatum.*

1. mit Kalkerde. *Terra calcarea saturatum.*

Salzſäure. *Sal ammoniacum fixum.*

Zerfließt zum Theil in der Luft, oder sie wird feuchte. Man findet sie sehr häufig im Weltmeere.

## §. 129.

2. mit Laugensalzen. *Salibus alcalinis saturatum.*

1) Mit *Alcali fixo minerali*, oder dem Alkali des Meeres. Rochsalz. *Sal commune.*

R 2

Kryſtal-

Krystallisiret sich nach der Ausdünstung in würflichter Figur, prasselt im Feuer, und wird in der Luft feuchte.

I. Bergsalz. Steinsalz. *Sal montanum.*

Kömmt unten in der Erde in festen Lagen vor, und bestehet

1) aus schuppenartigen unordentlichen Theilen. *Sal montanum particulis indeterminatis.*

Die Gattungen sind

1. grau, und

2. weis, welche die gemeinsten sind. (Siebenbürgische und Ungarische Salzgruben. B.) Seltener sind die, so

3. roth.

4. blau, und

5. gelb sind. Deren giebt es einige in Polen bey Cracau, in England, in der Schweiz, (die schönen blauen trifft man unter den andern Farben an. B.) Salzburg und Tyrol.

2) aus Krystallen. *Sal montanum crystallisatum. Sal gemmae.*

1. Klares. Cracau in Pohlen. (Siebenbürgen. Bisweilen sind Wassertropfen darin eingeschlossen. Die Pohlischen Salzarten sind in dem Hamburgischen Magazin durch dem Herrn Bergrath Schöber beschrieben. Die Siebenbürgischen werden in dem nächsten Bande der Schriften der Königl. Dän. Societät der Wissenschaften, unter meinen historischen Nachrichten

richten von den bortigen Gruben, vor-  
kommen. B.)

§. 130.

## 2. Meersalz. *Sal marinum.*

Dieses erhält man aus dem Meerwasser, durch eine entweder durch die Hitze der Sonne, oder durch das Feuer angestellte Ausdünstung.

Das Weltmeer enthält dieses, obgleich an besondern Küsten, bald in größerer, bald geringerer Menge. In Siberien und in der Tartaren findet man Seen im Lande, in welchen es in großer Menge aufgelöst enthalten ist. (Die Zeltoniensische See über den Wolgafluß liefert ganz Rußland das nöthige Salz. B.)

§. 131.

## 3. Brunnensalz. *Sal fontanum.*

Wird bey Halle und an andern Dertern, aus Quellenwasser gekocht. Bey Lidkiöping in Westgöthland, und auf Dal sollten sich wohl auch Salzquellen von geringem Gehalt, oder sogenannte Solen finden,

Anmerk. Diese Eintheilung des natürlichen Rochsalzes ist von allen angenommen. Sie hat auch in der Absicht einigen Grund, weil der Geschmack derselben verschieden ist, welches aus der Beymischung mehrerer oder weniger brennbaren Theile herrühret. Aus den reinsten derselben kann doch ein kleiner Theil Erde gefället werden, welche von Säuren aufgelöst wird, und kalkartig zu seyn scheine. Von der Erzeugung des Rochsalzes im Weltmeere, haben sich die Naturkundiger mit Muthmaßungen geplagt, sind aber dadurch nicht sehr weit gekommen.

§. 132.

2. Mit einem flüchtigen Laugensalze. *Sal commune alcali volatili saturatum. Salmiak. Sal ammoniacum naturale.*

Ist der Farbe nach gelblich, und sublimiret sich aus den Feuerquellen bey Solfatara in Neapel. (§. 141.) (Es wird auch Salmiak aus den Turkestänischen Gebürgen in der Kalmuckey, von Kaufleuten nach Drenburg gebracht. B.)

§. 133.

- 3) Mit brennbaren Theilen. *Acidum salis communis phlogisto saturatum. Bernstein. Succinum. S. §. 146.*

Anmerk. Nach des Herrn Bourdelins in den französischen Denkschriften angegebenen Versuchen, soll das trockene und flüchtige Bernsteinsalz, welches Eigenschaften einer Säure äußert, aus der gemeinen Kochsalzsäure, und einem brennbaren Wesen zusammengesetzt seyn, welche beyde, obgleich in einem andern Verhältnis die Bestandtheile des Bernsteins ausmachen sollen. Daher kann man so lange, bis dieser Versuch durch andere widerlegt worden, das Bernsteinsalz, als ein besonderes und selbstständiges mineralisches Salz nicht ansehen, auch nicht der vitriolischen Säure die Eigenschaft, den Bernstein zu coaguliren, beylegen.

§. 134.

- 4) Mit Metallen. *Acidum salis metallis saturatum.*  
 1) mit Silber. *Acidum salis communis argenti saturatum. Hornerz. Minera argentea cornea. (S. §. 177.)*

Zwente



## Zweyte Abtheilung.

§. 135.

## Mineralische Laugensalze.

*Alcalia mineralia.*

Diese erkennt man an ihrer Gegenwirkung auf die vorhergehenden Säuren, wenn beyde zusammen kommen. Es entstehet ein Brausen. Die Körper, die entweder die Säure, oder ein Laugensalz aufgelöst hatten, werden alsdenn niedergeschlagen, und durch ihre Vereinigung werden neue Mischungen, die man Mittelsalze, *salia neutra*, nennet, hervorgebracht.

Diese Laugensalze sind:

1. fest oder beständig. *Alcalia mineralia fixa.*

1) Meer- oder Rochsalz Alkali. *Alcali salis communis, proprie minerale dictum.*

1. reines. *Purum.*

Hat gleiche Eigenschaften mit dem Laugensalze, das aus der Asche verbrannter Gewächse bereitet wird. Es ist eben das, was aus der Soda ausgelaugnet wird; denn es ist eine Asche gewisser Kräuter, die eine Menge von Rochsalz enthalten, dessen Säure unter der Verbrennung verloren gegangen.

1. Es brauset mit den Säuren, und vereinigt sich mit denselben.

2. Färbet es den Violensyrup grün.

3. Fället es den sublimirten Merkur brandgelb.

R 4

4. Mit

4. Mit Fettigkeiten vereinigt es sich und wird Seife.

5. Im Feuer löset es die Kiesel Erde auf, und daraus wird Glas u. s. f. Vom Potaschensalze aber unterscheidet es sich dadurch, daß es

6. leicht in Krystallen von prismatischer Figur anschießt, welche

7. In der Luft zerfallen, das ist, ihre Feuchtig-  
keit bald verlieren.

8. Mit der vitriolischen Säure macht es das Sal mirabile.

9. Es schmelzet leichter, und ist zur Bereitung des Salis communis regenerati, nitri cubici u. s. w. vielleicht auch zu vielen Arzeneymitteln dienlicher.

**Anmerk.** Bey uns wird es nicht rein gefunden. In beyden Indien aber soll es nicht nur in großer Menge, sondern auch ziemlich rein gefunden werden. Man sammet es daselbst als ausgewittert auf großen öden Feldern, und handelt damit, als mit einer zur Bereitung der Seife und des Glases nothwendigen Waare. Es ist daher glaublich, daß die Alten unter der Benennung des Natron, oder Baurachs, dieses Salz verstanden haben. Man muthmaßet von der Kalkerde, daß sie dieses entweder enthalte, oder aus sich erzeugen könne, man kann es aber nicht beweisen. Glaublicher ist's, daß die Sonnenhitze unter der Linie, und in den herumliegenden Gegenden, die Rochsalzsäure habe heraustreiben können, wenn vorher die Feuchtigkeiten aus dem Rochsalze weg sind, das entweder in der Erde lieget, oder mit gewissen verfaulten Gewächsen, die dasselbe allezeit enthalten, dahin gekommen. Die Probe einer Erde aus dem gelobten Lande, welche der Herr Doktor Hasselquist, als eine Mutter des Natron nach Schweden gesandt hat, hat in der Probe nichts

nichts als Rochsalz gegeben. Vielleicht ist sie in einer größern Tiefe, als wo die Verwitterung geschehen, genommen worden. In Ostindien, wo es in größter Menge ist, angestellte Beobachtungen, und einige Versuche möchten uns vielleicht weiter forthelfen. In Ungarn sieht man des Sommers große Felder ganz schneeweis davon. Sie nennen es Szek-So, und machen ihre beste Seife daraus. B.)

## §. 136.

- 2) Mit weniger Kalkerde gemischt. *Alcali salis communis terra calcarea parua portione combinatum.* Mauersalz. *Aphronitrum.*

Ist mit der Kalkerde so genau vereinigt, daß dieselbe auch in den Krystallen befindlich ist, ob es gleich nach jeder Auflösung zerfällt. Es setzt sich dieses Salz, wie der Reif an die Mauern und unter Gewölben, wo der Regen es nicht wegspühlen kann. Ist die Kalkerde in einiger Menge da, so werden die Krystalle rhomboidalisch, welche Figur die Kalkerde oft bey Krystallisationen annimmt, ist sie aber reiner, so werden die Krystalle prismatisch. Dieses ist ein Umstand, der diejenigen, die die Salze nur an der Figur kennen, leicht irre machen kann, und der da beweiset, wie wenig man sich nach selbigen richten könne. Dieses Salz wird daher oft mit dem Sale mirabili verwechselt.

## §. 137.

- 3) Mit mineralischen Säuren. *Alcali salis communis acidis mineralibus ad saturitatem mixtum.* Salia media, neutra. Mittelsalze.

R 5

I. Mit

1 Mit der Kochsalzsäure. Kochsalz. *Sal commune.* (§. 129.)

2. mit der Vitriolsäure. *Sal mirabile.* (§. 126.)

§. 138.

## 2. Borax.

Ist ein besonderes Laugensalz, von welchem man glaubet, daß es zum Mineralreiche gehöre. Es kann nicht anders beschrieben werden, als entweder, wie eine Vermischung eines unbekannten Alkali, mit einer im Wasser auflösliehen glasartigen Erde, oder als ein alkalisches Salz, das im Feuer beständig ist, und zu einem Glase wird, das im Wasser wiederum aufgelöst werden kann. Man hat Untersuchungen genug angestellt, um den Ursprung und die Zusammensetzung desselben zu erfahren. Man hole hiervon aus chimischen Büchern näheren Unterricht. Hier werden folgende Eigenschaften angemerkt:

1. Im Feuer blähet er sich auf, bis alle Feuchtigkeit verrauchet, und hernach schmelzet er leicht zu einem Glase, das zum brennbaren Wesen keine Anziehungskraft hat, und also auf der Kohle in Gestalt einer Perle stehen bleibt.

2. Den Violen syrup färbt er grün, und fället die Auflösung des Alauns und der Metalle, die durch saure Geister geschehen ist.

3. Mit mineralischen Säuren vereinigt er sich zu einem Mittelsalze, das ganz feinstrahlig wird, und *Sal sedativum* heißet. In einer gewissen Vermischung ist er auch flüchtig, und zeigt Merkmale, sowohl von einer Säure, als von einem

nem Alkali, mit dem Lackmussafte, und dem Violensyrup.

4. Wenn er mit der vitriolischen Säure und einem brennbaren Wesen vereiniget wird, so erhält man eine Schwefelleber.

5. Nach der Reinigung krystallisiret er sich in unbestimmte Figuren; nach der ersten Ausdünstung aber, da er Tinkal heißet, in platte achtseitige Prismata, die an ihren Enden stumpf sind.

Anmerk. Aus was für Bestandtheilen der Borax in Ostindien und China bereitet wird, ist uns unbekannt. Der nicht raffinirte, der unter dem Namen des Tinkals nach Europa gebracht wird, siehet aus, wie deutsche Seife, und bestehet aus einem fetten Wesen, in welchem die Boraxkrystalle eingewickelt liegen. Der Herr Bergrath Svab, der Gelegenheit gehabt, diesen Tinkal zu untersuchen, hat in den schwed. Abh. 1756. angeführet, daß in demselben eine Eisenerde gefunden worden, daß die Fettigkeit dem Geruche, und andern Umständen nach, den mineralischen am nächsten komme, und daß ein reiner Borax mit brennbaren Materien keine Schwefelleber gebe, wenn mit demselben eine vitriolische Säure vereiniget ist, aus welchen allen denn geschlossen ist, daß im Mineralreiche ein besonderer Urstoff sey, daraus er bereitet wird.

Herr Prof. Pott, und Herr d'Zenouville haben den raffinirten Borax mit großem Fleiße untersucht. Ihre Versuche haben sie bekannt gemacht. Aus denselben kann man schließen, daß er von einer besondern Natur und alkalisch sey. Nichts destoweniger ist noch übrig, daß wir gewiß erfahren, woraus ihn die Indianer bereiten. Hat er metallische Bestandtheile, wie man glaubt, so müssen wir neue, der gelehrten Welt



Welt annoch unbekannte Mischungen aus demselben erlernen.

Sonst habe ich im Tinkal, sowohl Stücken von Häuten und Beinen, als auch kleine Steine gefunden, daher aus dessen bisherigen Untersuchung nicht viele Schlüsse gemacht werden können. Wäre er aus thierischen Theilen zusammengesetzt, so würde man gestehen müssen, daß auch im Thierreiche ein alkalisches Salz sey, welches dem sauren fixen Salze, im menschlichen Harn, (*Sal fusibile microcosmicum*) von dem uns Herr Margraf in den berlinischen Abhandlungen, die erste ausführliche Beschreibung geliefert hat, entgegengesetzt werden müßte.

Vor einiger Zeit wurde aus Sachsen her bekannt gemacht, daß man daselbst Mittel und Handgriffe zur Verfertigung des Borar erfunden; man weiß aber weiter nichts davon, als daß der Autor, wenn er sie sonst selbst wirklich erfunden hat, seinen Freunden im Vertrauen ein Recept, das nur zur Verfehlung des wahren Mittels abziele, mitgetheilet habe.

### §. 139.

## 2. Flüchtiges Alkali. *Alcali minerale volatile.*

Ist dem völlig gleich, das aus den Thieren und Kräutern unter dem Namen des Urinsalzes, *Sal volatile* oder *vrinosum* herausgebracht wird. Man glaubt gemeinlich, daß es nicht zum Mineralreiche gehöre, allein, da es sich in den meisten Thonarten, und in den Sublimaten bey Solfatara zeigt, so kann man es aus dem Mineralreiche nicht gänzlich ausschließen.

Seine

Seine Eigenschaften sind vornehmlich diese:

1. Im Feuer steigt es in trockener Gestalt auf, und wird in der Luft flüchtig mit erstickenden Dünsten, deren Wirkungen Nase und Augen empfinden.

2. Aufgelösten sublimirten Merkur fället es zu einem weißen Pulver.

3. Auch das Gold fället es aus dem Königswasser, und fulminiret mit demselben.

4. Gegen die Säuren wirkt es zurück, obgleich nicht so stark, als anderes Alkali.

5. Die Kupferauflösung färbt es blau, und löset dieses Metall wieder auf, wenn eine Menge desselben hinzukömmt.

6. Mit Salpeter verpuffet es, und dieses zeigt die Gegenwart eines brennbaren Wesens in demselben.

Man findet es nicht rein, sondern

§. 140.

1) Vermischt.

1) mit Salzen. *Alcali minerale volatile salibus mixtum.*

1. mit der Rochsalzsäure. *A. m. v. acido salis unitum.* Natürlicher Salmiak. *Sal ammoniacum nativum.* Siehe §. 132.

Anmerk. Wenn der Satz erwiesen wäre, daß feuer spendende Berge, und unterirrdische Feuer, aus der Anzündung der Schiefer, die aus zusammengeschlammten Gewächsen, Thieren, und Dammerde entstehen, (§. 124.) ihren Ursprung haben, so würde man

man die Entstehungsart des Salmiaks in Solfatara leicht einsehen; denn man weiß, daß Versteinerungen Bestandtheile haben, die ein Urinsalz geben.

## §. 141.

## 2) mit Erdarten.

1. mit Thon. *A. m. v. argillae immixtum.*  
Die mehresten Thonarten enthalten ein flüchtiges Laugensalz, das sich bey der Destillation des Salzgeistes zeigt.

Anmerk. Wenn es andern ist, daß ein Theil Thonarten aus der Dammerde entstehen, (§. 91.) so sehen wir auch leicht die Ursache der Gegenwart des Alkali in denselben ein; allein ob es gleich nöthig und gut wäre, die Veränderungen der Mineralien zu wissen, so ist's doch besser, sie so anzunehmen, wie sie jetzt vorkommen, als sich mit der Ausforschung ihres Zusammenhangs auf eine andere Weise, als durch den Gebrauch der äußerlichen Sinne, und richtige Versuche, irre zu machen.

Ein gewisser Deutscher Schriftsteller, hat neulich die Nachricht mitgetheilet, daß von ihm, durch ein flüchtiges Alkali aufgelöste, oder mineralisirte Metalle gefunden worden, allein zu geschweigen, daß ein oder anderer metallischer Körper, als: Sinople, ungarische Silber und Hornze davon keine Spur zeigen, so vermisst man auch die Beschreibung seiner angestellten Versuche, und der Erfahrungen, die er bey den übrigen angegebenen Erzen gehabt haben soll; daher dieser Satz, noch nicht angenommen werden kann.

## §. 142.

## Anmerkungen von den Salzarten.

Eine vollkommene Kenntniß dieser Körper muß aus chymischen Büchern, und Versuchen gesucht werden, indem

Indem sie beynähe den vornehmsten Gegenstand der Scheidekunst ausmachen. Hieraus wird man alsdenn ferner lernen, wie die Säuren, als Salze, zu betrachten sind, ob wir gleich eine gewisse Figur bey denselben weder finden, noch mit einigem Grunde uns vorstellen können. Man lernet alsdenn auch, daß die edigste Figur, die für etwas wesentliches bey den Salzen ausgegeben wird, und durch gewisse Veränderungen Kennzeichen einer jeden Art abgeben soll, von Alkali, Erde, und Metallen, so mit mehrern, oder wenigern Wasser vereinigt sind, herrühre; denn sonst müßten Alaun- und Vitriolkrystalle einerley seyn, der kubische Salpeter würde alsdeun nicht hervorgebracht, und Krystallisationen würden in sauren Salzen, in Fällen, wo selbige nothwendig von ihrer eigentlichen Beschaffenheit abgewichen, (§. 11.) nicht geschehen können.

Alle Reiche der Natur haben Salze. Man weiß auch noch nicht, wie die Veränderungen derselben von einander abhängen; daher man dem Mineralreiche keine andere, als die, so unten in der Erde, nach einer richtigen Verwandlung, gefunden werden, zueignen kann.

Der Nutzen der Salze in der Arzeneykunst, und im gemeinen Leben, ist so groß, daß dessen Beschreibung, wegen ihrer Weitläufigkeit eine besondere Abhandlung erfordert. Unterdessen muß ein jeder, der die Mineralogie des Nutzens halber, der aus den mineralischen Körpern, unter den Menschen, besonders unter den Bergleuten entsteht, erlernet, auf die Untersuchung, und Zubereitung derselben zu Kaufmannswaaren, fürnehmlich Fleiß anwenden, welches letztere an dem Orte, wo die Salze, so wie sie in der Natur sind, vorkommen, und in gewissen Körpern verwickelt sind, von denen sie nur einen ganz geringen Theil zu ihrer Sättigung bedürfen, nicht erlernet wird.

Dritte

## Dritte Klasse.

§. 143.

Erdharze. *Phlogista mineralia.*

So werden die unterirdischen Körper genant, die sich von Oelen auflösen lassen, das Wasser von sich stoßen, mit einer Flamme brennen, und elektrisch sind.

Was den Unterschied der reinern Arten ausmachet, kann man nicht bestimmen, indem sie durch Hülfe des Feuers untersucht werden müssen, und alsdenn einerley Produkte geben; allein die, welche sich unter diesen Umständen, durch besondere Bestandtheile von andern unterscheiden, habe ich als gemischte angenommen, doch aber dabey, auf einen geringen Theil von Erde, den alle verbrennliche Wesen, nachdem sie abgebrannt worden, nach sich lassen, nicht geachtet.

§. 144.

1. Ambra. *Ambra grisea.*

Wird gemeiniglich zum Mineralreiche gerechnet, obgleich die Kennzeichen desselben zweydeutig sind.

1) Er hat, besonders wenn er brennet, einen lieblichen Geruch.

2) In offenen Feuer wird er gänzlich verzehret.

3) Bey einem geringern Grade der Wärme wird er so weich, daß er wie Pech an den Zähnen klebt.

4) Der



4) Der Farbe nach ist er schwarz, oder grau, und im Bruche matt, oder feinkörnig. Der graue wird für den besten gehalten, und ist sehr theuer.

Diese in der Arzneykunst und zum Räuchwerk gebräuchliche Drogue kömmt aus Indien.

## §. 145.

2. Bernstein. *Succinum. Electrum. Ambra flava*, (schwedisch Raf und Glys.)

Ist ein Körper, der aus der Erde gegraben, und auch an den Seeufern gefunden wird. Nach den Versuchen des Herrn Bourdelins soll er aus einem mit der Kochsalzsäure vereinigten, und durch dieselbe zur Verhärtung gebrachten brennbaren Wesen bestehen. Man glaubt, daß er aus dem Gewächsreiche sey, indem man ihn nebst Bäumen in der Erde soll gefunden haben. In der Destillation giebt er Wasser, Del, und ein flüchtiges saures Salz, welches der benannte Schriftsteller eine mit einem geringen Theile von Fettigkeit vereinigte Kochsalzsäure zu seyn gefunden hat. Man findet in demselben sehr oft eingeschlossene Fische, Insekten, und Gewächse, welcher Umstand von seiner ehemaligen Flüssigkeit zeigt. Er ist durchsichtiger, als die mehresten Erdharze, und ohne Zweifel derjenige Körper, der zur Untersuchung der elektrischen Kraft, die vornehmste Anleitung gegeben.

Die Verschiedenheit der Gattungen gründet sich auf die Farbe und Durchsichtigkeit. Es wird gefunden

1

1) Dunk

1) Dunkler Bernstein. *Succinum opacum.*

1. brauner.

2. weisser.

3. schwärzlicher.

2) Durchsichtiger. *Succinum diaphanum.*

1. ungefärbter.

2. gelber.

In Preußen findet man die größte Menge desselben, was Europa betrifft. Sonst findet man ihn auch an den Seeufern in Schonen, bey Birkiö im Mälerstrohm, in Frankreich und Sibirien.

In den Apotheken, und zu Mahlerfirnissen wird er vornehmlich gebraucht.

§. 146.

3. Bergöl. *Petroleum.*

Ist ein hellbraunes Bergharz, das sich in seine Bestandtheile nicht zerlegen läßt, sehr oft aber von fremden Theilen verunreiniget ist. In der Luft erhärtet es, wie die vegetabilischen Harze, und wird alsdenn sowohl, als auch sonst, wenn es gemischt ist, schwarz. In der Erde findet man es

1) flüßig.

1. Bergbalsam. *Naphtha.*

Soll wohlriechend, durchsichtig, und leicht feuerfangend seyn, auch Gold an sich ziehen. In Persien sammelt man ihn auf den Brunnenwassern.

§. 147.

2. Bergöl. *Petroleum p. f. d.*

Hat den Geruch des Bernsteinöls, und zwar einen etwas angenehmern, geräth auch sehr leicht in Flamme.

Man

Man sammler es auf eben die Art, wie die Naphtha, in Brunnen in Italien, und in einer öden Grube im Osmundberge in Dahlien. Dasselbst siset es in kleinen Drusenlöchern, in Kalksteinen, so, wie das Harz in den Fichten. (Bey Neuffchatel hat man es in ziemlicher Menge. B.)

## §. 148.

- 2) Zähes, und pechartiges Bergöl. *Petroleum tenax*, Bergtheer. *Maltha*. Ist einem weichen Pech gleich.

In der Mosgrube in Norberg wird es gefunden, (wie auch bey Colebrookdale in England B.) und auf dem todtten Meere im gelobten Lande.

## §. 149.

- 3) Erhärteres Bergöl. *Petroleum induratum*. Bergpech. *Pix montana*.

1. reines. *Asphaltum*.

Läßt, nachdem es gebrannt worden, keine Schlacken, und nichts irrdisches nach sich.

Man findet es im Fynnberge, im Grythütte Kirchspiele. (Es kömmt auch von Porto Principe in Havana. B.)

Von diesem, oder dem zähen Bergöl ist ohne Zweifel der Asphalt, mit dem die Egyptier ihre Leichen, die wir jetzt Mumien nennen, balsamirten, eine Gattung gewesen.

2. unreines. *Pix montana impura*.

Enthält viel irrdisches, so nach der Destillation, oder auf Kohlen zurück bleibt, und als eine

Schlacke, von der Farbe des Bleierztes, zusammenhänget. In der Calcinationshiße wird es häufig flüchtig gemacht, so, daß man nicht weiß, von welcher Natur es sey.

Es wird gefunden in der Mosgrube in Norberg, im Grängesberge, und an mehreren Orten.

Anmerk. Daß, was bey der Destillation des Bergspechs herüber gehet, ist gänzlich einerley mit dem fließenden gemeinen Bergöle. (§. 148.)

#### §. 150.

4. Erdharz mit der vitriolischen Säure vereinigt. *Phlogiston minerale acido vitrioli junctum.* Schwefel. *Sulphur.*

Ist sehr gemein in der Erde, und zeigt sich unter verschiedenen Gestalten.

1. Natürlicher Schwefel. *Sulphur nativum.* In diesem sind die Bestandtheile in einem nach den Gesetzen der Anziehungskraft richtigem Verhältnisse. Man erkennet ihn sehr leicht

- 1) An seiner Zündbarkeit und Flamme.
- 2) Am Geruche.
- 3) Wird er, wie der künstliche Schwefel, mit einem feuerbeständigen Laugensalze zur Schwefelleber.

Man findet ihn:

A) Von unbestimmter Figur

1. Durchsichtig, von einer hohen gelben Farbe.
2. undurchsichtig, weiß, und grau.

Er

Er wird gefunden in Siberien, zu Bevier in der Schweiz, (in den Gebürgen bey Senegal und Ancona, wie auch) zu Solfatara in Neapel. Oft stehet er in Kalksteinen, die keine vitriolische Säure haben, indem selbige sich nur allein mit dem brennbaren Wesen, mit welchem sie die stärkste Verwandtschaft besitzt, vereiniget hat.

B) Krystallisirt, ein achteckiges Prisma mit abgestumpften Spitzen.

(1) durchsichtig. Man hat dem Herrn Davila gesagt, er würde aus der Normandie gebracht. B.)

§. 151.

2. Schwefel, der Metalle aufgelöst hat.  
*Sulphur metallis saturatum.*

1) Eisen. *Sulphur marte saturatum.* Kies.  
*Pyrites.*

Aus diesem wird der meiste Schwefel bereitet, daher wir ihn hier, mit allen dessen verschiedenen Gattungen anführen wollen. Er ist hart, und hat einen metallischen Glanz.

1) bleichgelber Schwefelkies. *Pyrites subflavus.*

Ist sehr gemein, und bestehet aus Eisen und Schwefel, in einem gleichen Verhältnisse. Er kann, wenn er einmal angezündet ist, von selbst brennen.

1. Dichter. *Textura aequali polita.*  
*Piedra del Ynca Hispanorum.*
2. Derber. *Textura chalybea.*
3. Körniger. *Textura granulata.*
4. Krystallisirter. *ChrySTALLISATUS.*

Ist größtentheils von würflichter, und achtsseitiger Figur; doch giebt's deren unzählige andere.

(Eine solche Gattung ist auch Juan blanco, der mit der Platina nicht verwechselt werden muß, er kommt aus selbigen Gruben. Die krystallisierten oder Politur annehmenden Gattungen sind unter dem Namen, der Marcasiten bekannt. In Ungarn giebt es Markasiten, die am Gold ziemlich reich sind. In Moder-Stollen bey Schemnitz haben sie 16 Denari gehalten. B.)

## §. 152.

2) Leberfarbiger Ries. *Pyrites colore rubescens* Wasserkies. Leberschlag.

Hat eine Farbe, die nicht beschrieben werden kann, und eine Mittelfarbe zwischen der Farbe des Lazurs, und anderer Riesarten ist. Wenn die Farbe helle ist, so heißet er Zinnbett oder Wasserkies, und wenn sie dunkel ist, Leberschlag.

In diesem ist sehr viel Eisen; daher er mit geringerm Vortheil zur Bereitung des Schwefels, und zu Rohschmelzungen gebraucht werden kann, als andere Riesarten. Man hat ihn gefunden:

1. Dicht. Der neue Kupferberg.
2. Verb. Der Stollberg.
3. Körnig. Der westliche Silberberg.

## §. 153.

2) Eisen und Zinn. *Sulphur ferro et Stanno saturatum*. Bleyerz. Wasserbley. *Molybdaena*.

Wenn



Wenn das Eisen und Zinn in einer solchen Vermischung nicht gar zu flüchtig wird, so muß man sich vorstellen, daß der große Abgang des Wasserbleyes in der Calcinationshiße meistens vom Schwefel herrühre, und dieser also den größten Theil desselben ausmache. Wird gefunden:

1. blätterig und glänzend, von der Farbe des Bleuglanzes. *Molybdaena membranacea nitens.*

Bispberg. Bastnäs bey der Ritterhütte. Altenberg in Sachsen. Die Gattung, die in Bispberg vorfällt, ist vom Herrn Quist untersucht, und hat durch seine Flüchtigkeit zu einem weissen strahligen Sublimat unter der Muffel, zur Untersuchung des Wasserbleyes, Anleitung gegeben. Die damit angestellten merkwürdigen Versuche findet man in den schwed. Abhandl. 1754.

2. Verb. und matt im Bruche. *Textura chalybea.*

Ist, ehe er gerieben wird, schwarz, nach dem Reiben aber erhält er eine Bleifarbe.

3. mit kleinen Schuppen und körnig. Grobes Wasserbley. *Textura micacea et granulata.*

Ist beydes schuppig, und körnig. Gran in Upland, Laxavastehauslehn.

Anmerk. Der Herr Prof. Pott hat das Wasserbley in verschlossenen Gefäßen untersucht, und Herr Quist in offenem Feuer. Aus dieser unterschiedenen Untersuchungsart ist eine ungleiche Kenntniß desselben entstanden; denn das Wasserbley ist in verschlossenen Gefäßen beynahe unveränderlich, sowohl, als wenn es un-

mittelbar in ein Kohlenfeuer gebracht wird; in einem zum Rösten der Erze erforderlichen Grade des Feuers aber, ist es bey nahe ganz und gar flüchtig. So verhalten sich mehrere mit brennbaren Theilen häufig vorkommene Mineralien, woraus wir denn lernen können wie man auf verschiedene Art mineralische Körper untersuchen, und sich der Kenntniß mehrerer, als jetzt bekannten, befleißigen solle. Aus dem Wasserbley werden Reißfedern, und Oyster-Ziegel gemacht.

## §. 154.

3. Schwefel mit Eisen und Kupfer  
Kupferkies. S. §. 198.

4. Schwefel mit Eisen und Bley. Glanz  
S. §. 189.

5. Schwefel mit Eisen und Zink. Blende  
S. §. 229.

6. — — — Arsenik. Gistkies.  
S. §. 243.

7. — — — Kobolt. S. §. 260.

8. — — — Wismuth. S. §. 225.

9. — — — Nickel. S. §. 247.

10. — — — Gold. Goldkies.  
S. §. 166.

## §. 155.

11. Schwefel mit Silber. Glaserz. S. §.  
169.

12. — — — Kupfer. Kupferglas. S. §.  
197.

13. — — — Bley. Bley-schweif. S. §.  
187.

14. — — — Wismuth. Wismuthglanz.  
S. §. 224.

15. Quecks.

15. — — Quecksilber. Zinnober. S. §.  
218.
16. — — Arsenik. Rauschgelb.  
S. §. 241.

## §. 156.

5. Erdharz mit Erdarten vereinigt. *Phlogiston minerale terris imbutum.*

1) mit Kalkerde. *Phlogiston minerale calce imbutum.*

1. mit reiner Kalkerde. Saustein.  
(§. 23.)

2. mit Kalkerde und vitriolischer Säure, Leberstein. (§. 24.)

## §. 157.

2) mit Thonerde, *Phlogiston argilla mixtum.*

1. mit einem kleinen Theile von der Thonerde, und der Vitriolsäure. Steinkohle. *Lithantrax.*

Die Steinkohlen sind von schwarzer Farbe, im Bruche glänzend, brennen, und werden größtentheils im Feuer verzehret; hinterlassen aber doch einige Schlacken oder Asche.

1) Dichte Steinkohlen.

2) Schiefrige. Engelland. Boserup in Schonen.

## §. 158.

2. Mit einem größern Theile der Thonerde und der vitriolischen Säure, Kohn.

Siehet aus wie die vorige Gattung, ist aber im Bruche matter, brennet mit einer Flamme, und

wird doch nicht verzehret, sondern läßt eine mit dem ungebrannten gleich große Schlacke nach sich. Engelland. Im mölltorpischen Alaunschiefer aus Billingen in Westgothland.

§. 159.

### 3. Mit überflüssiger Thonerde. Brand- schiefer.

Brennet mit einer Flamme; sonst aber siehet er aus, wie anderer Schiefer. Der Gullberggrüden in Rättwick. In Schonen wird er auch bey den Steinkohlen gefunden.

Anmerk. Diese letztere Gattung hat mir Anleitung gegeben zu glauben, daß die Erde der Steinkohlen thonartig sey, welches sonst, wenn sie erst gebrannt haben, nicht so leicht zu untersuchen ist. Die Steinkohlen enthalten die vitriolische Säure, in größerer oder geringerer Menge, daher auch der Steinkohlenrauch das Silber angreift; wie der Schwefel, wenn auch die Kohlen vom Schwefeltiefe, der in denselben zu seyn pfleget, frey wären.

§. 160.

### 6. Mit metallischer Erde vermischtes Erzharz. *Phlogiston minerale metallicum impraegnatum.* Kohlenerz. Branderz.

Kömmt eben nicht in großer Menge vor. Dem äußern Ansehen nach gleicht es einer Steinkohle, und was dessen fette Bestandtheile betrifft, so werden sie im Feuer, theils verkohlet, theils aber, wenn der Grad der Hitze so groß ist, als zum Rösten der Erze erfordert wird, flüchtig. Mir sind folgende Gattungen bekannt:

1. Kupfer-

2. 3.

1. Kupfer-

1. Kupferbranderz. *Minera cupri phlogistica.*

Nachdem es einmal angezündet worden, hält es Feuer, und läßt eine Asche nach sich, die sich zu feinem reinen Kupferforn reduciren läßt.

Man findet es in der Nådskärrsgrube in Dal und Bispberg.

2. Eisenbranderz. *Minera ferri phlogistica.*

Ist dem äußern Ansehen nach von Steinkohlen, oder Bergpech wenig unterschieden, es ist aber härter. Man findet zwey Gattungen

1) Feuerfestes Eisenbranderz.

Giebt in der Calcinationshize eine kleine, aber sehr geschwind entstehende Flamme, behält seinen körperlichen Innhalt, und verlieret nur etwas am Gewichte, hält aber bisweilen mehr als 30 pro Cent.

1. dichtes. Ist schwarzem Siegellacke gleich. Der Waschberg in Norrberke; im Leberschlage.

2. lockeres und mürbes. Der Fjnnberg in der Grythütte.

2) Flüchtigtes Branderz. *Minera ferri phlogistica volatilis.*

Zwischen Kohlen, oder auf denselben ist es unveränderlich, allein unter der Muffel wird es fast ganz flüchtig, und läßt nur etwas wenig von einem Eisenkalke nach sich. Man findet

1. dichtes. Der Kronprinzenschurf in Rongsberg.

2. lockeres. Quistbro Kirchspiel in Nerike.

Diese

Diese letztere Gattung läßt mehr Asche nach sich, welche im Feuer erstlich gelblich grün, und darnach röthlich braun ist, in welcher Gestalt es ausser dem Kupfergehalt, Spuren von Eisen zeigt. Man hat diesen Kalk gar nicht reduciren können. Nur der Magnet und die Farbe haben die erwähnte Anleitung gegeben. (Vergl. §. 150. und 154.)

## §. 161.

## Anmerkungen von den Erdharzen.

Das, was die Scheidekünstler, Phlogiston oder brennbares Wesen nennen, ist in den mehresten mineralischen Körpern enthalten, obgleich oft in einer so geringen Menge, daß es nicht merklich ist. Daher habe ich hier keine andere Vermischungen herrechnen können, als solche, in welchen dieses brennbare Wesen das vornehmste Unterscheidungs mittel abgiebt. z. Er. Den Gausstein, u. s. f.

Das, was ich Erdharz nenne, kenne ich selbst, als ein einfaches Wesen, nicht; denn Amber und Bergöl können nichts als Zusammensetzungen seyn, die aber schwerlich, oder vielleicht gar nicht in ihre Bestandtheile können zerleget werden. Sie können auch nicht aus Steinkohlen, Schwefel, Brandertz, u. s. f. die doch ein brennbares Wesen enthalten, herausgebracht werden. Es scheint, als wenn ein großer Theil dieser Klasse seinen ersten Ursprung aus den Thier- und Gewächsbreihen herleiten müsse, daß sie nämlich eine schwarze Stauberde, oder Torf gewesen, wozu einige vitriolische Säure hinzugekommen, und daß sie ihre brennbaren Theile alsdenn am besten behalten, wenn sie von andern Erdmassen bedeckt und zusammengedrückt worden. Die Steinkohlen, der Brandschiefer und Pechtorf geben hinlängliche Anleitung zu dieser Muthmaßung. Zur Erzeugung des Schwefels und der



der Kiese sind alle brennbare Wesen aus der Natur gleich dienlich.

Wie nahe das Feuer, das brennbare Wesen und die Elektricität mit einander verwandt seyn, oder von einander abhängen, zu bestimmen, ist ein höchst wichtiger Gegenstand der Naturkunde. In dieser Sache fehlt noch das erwünschte Licht, daher ich mich mit gutem Grunde der Mühe überhebe, hiervon einige Muthmaßungen anzuführen.

Aus den in dieser Abtheilung angeführten Körpern ziehet die Arzeneykunst einen sehr großen Nutzen. Wie nützlich ist der Amber, das Bernsteinsalz, Bergöl, Asphalt und Schwefel? Ausserdem bedienen sich die Feuerwerker des Schwefels und Bergöls, die Uhrmacher des Asphalts, Lackirer und Mahler des Bernsteins.

## Vierte Klasse.

§. 162.

### Metalle. *Metalla.*

Sind mineralische Körper, die in Ansehung ihres körperlichen Inhalts unter allen bekannten die größte Schwere haben. Ein Theil derselben läßt sich unter dem Hammer strecken. Zum Theil können sie zerstört und wiederum durch Zusatz des in der Zerstörung derselben verlohrnen brennbaren Wesens, in ihre vorige Gestalt zurück gebracht werden.

Anmerk. Diejenigen Metalle, welche in der Calcinationshiße ihre brennbaren Theile, und dadurch ihren Zusammenhang verlieren, heißen unvollkommene. Von dieser Art sind: Zinn, Bley, Kupfer und Eisen, nebst allen Halbmetallen, von denen wir unten handeln werden, allein deswegen können sie doch

doch geschmeidig seyn. Die hingegen, welche durchs bloße Feuer, nicht können zertheilet, oder zerstört werden, heißen vollkommene. Dergleichen sind: Gold, Silber und Platina del Pinto. Nichts desto weniger hat man im gemeinen Leben mehr auf die Geschmeidigkeit und Feuerbeständigkeit gesehen, und daher alle Metalle eingetheilt in

- 1) Geschmeidige, welche ganze Metalle, und
- 2) Bruchige, die Halbmetalle heißen.

Der Zink ist gleichsam ein Mittel Ding zwischen beyden Arten, so wie das Quecksilber ein Mittel Ding zwischen den vollkommenen und unvollkommenen ist, indem zwar bey dessen Flüchtigmachung im Feuer dessen Theile getrennet werden, ein jedes Theilgen aber etwas brennbares behält.

### Erste Abtheilung.

§. 163.

### Ganze Metalle.

#### 1. Gold. *Aurum. Sol Chymicorum.*

Hat unter den Menschen einen solchen Werth, daß ihm allezeit der erste Platz unter den Metallen eingeräumt wird. Dieses ist auch, theils in der geringen Menge desselben, meist aber in dessen folgenden Eigenschaften gegründet.

1. Ist es von einer gelben glänzenden Farbe.
2. Ist es unter allen bekannten Körpern der schwereste, indem seine eigenthümliche Schwere sich zur Schwere des Wassers verhält, wie 19. 640. 1000.

3. Unter

3. Unter allen Metallen ist es das zähste und geschmeidigste. Ein Gran läßt sich so weit ausdehnen, daß man einen Silberdrat von acht und neunzig Ellen damit überziehen kann, da also  $\frac{70 \frac{1}{2} 600}{1}$  von einem Grane dem bloßen Auge sichtbar wird.

4. In der Weiche kommt es dem Bleie am nächsten, und hat also sehr wenig Elasticität.

5. In der Luft, im Wasser und Feuer bleibt es unveränderlich, indem es seine brennbaren Bestandtheile schwerlich läßt. Sein nasses Auflösungsmittel (§. 9.) muß ein durch Kunst gemachtes seyn. Dennoch soll es vor dem tschirnhäusenschen Brennglase theils verrauchet, theils verschlackt worden seyn. Dieser Umstand verdienet eine genauere Untersuchung. Das Gold soll auch in elektrischen Versuchen unter gewissen Umständen ins Glas hineingetrieben werden, eine weiße Farbe alsdenn erhalten, und einen schwarzen Ruß nach sich lassen. Dieses bestätigt gewisse chymische Versuche, daß das Gold mit der Farbe etwas von seinen brennbaren Theilen verlieren, und doch seine Schwere, Geschmeidigkeit u. a. E. behalten könne.

6. Wenn es geschmolzen ist, zeigt es, und wirft von der Oberfläche eine bläulich graue Farbe zurück.

7. Vom Königswasser, welches aus einer mit der Salpetersäure vereinigten Kochsalzsäure besteht, wird es aufgelöst, aber nicht von einer jeden dieser Säuren insbesondere, oder von andern Salzauflösungen und sauren Geistern.

8. Mit

8. Mit flüchtigem Alkali, und etwas von der Salpetersäure, durch das Fällen desselben aus der Auflösung im Königswasser vereinigt, brennet es im geringsten Grade des Feuers mit großem Knalle ab.

9. Im trockenen Wege wird es von der Schwefelleber, und zum Theil auch vom Wismuthglase aufgelöst.

10. Es gehet nicht mit dem Spiesglasrauche fort, und kann daher durch rohes Spiesglas von andern Metallen gereinigt werden. Diese werden nämlich durchs Spiesglas theils flüchtig, theils vereinigen sie sich beim Schmelzen, mit dem Schwefel, welchen das Gold, ohne ein anders vereinbartes Mittel, oder langwierige Digestion nicht an sich ziehet.

11. Der Phosphorus soll doch einigen Eingang ins Gold haben.

12. Mit einem geringen Theile Silber, Platina, Kupfer, Eisen und Zink vereinigt, behält es einigermaßen seine Geschmeidigkeit; aber

13. Vom Zinne wird es ganz spröde, und ziehet dessen Rauch so sehr an sich, daß es in einer Schmiedeeffe, wo kurz vorher Zinn geschmolzen worden, verdorben wird. Aus selbiger Ursache wird es herrühren, daß das Gold in einem neuen Pfsertiegel spröde wird, und eine weißere Farbe erhält.

14. Zum Schmelzen erfordert es eine starke Hitze, und zwar fast eben so viele, ja wohl eine größere, als das Kupfer.

15. Mit

15. Mit Quecksilber wird es leicht vereinigt, oder amalgamirt.

16. Im Feuer wird es vom Blenglase nicht aufgelöst, daher stehet es auf der Kapelle.

Diese angeführten Eigenschaften scheinen zu verhindern, daß es in der Erde anders als gediegen, und rein gefunden werden sollte, doch giebt's Beispiele, daß man es aufgelöst, oder mineralisirt gefunden.

### §. 164.

#### 1. Gediegen Gold. *Aurum nativum.* Gewachsen Gold.

Ist in seiner metallischen Gestalt meistens rein, und macht den größten Theil des Goldes, das in der Welt gebraucht wird, aus. In Ansehung der Figur, oder der Menge des auf einer Stelle befindlichen Goldes, wird es von den Bergleuten eingetheilt, in:

- 1) angeslogen Gold, in dünnen Scheibchen.
- 2) derbes Gold, in dickern Spizen und Ecken.
- 3) drusenartiges, in krystallinischer, oder eckigter Gestalt.

(Das blätteriche Gold ist allezeit auf seiner Oberfläche krystallisirt. Die Krystallen sind sehr klein; mit den Vergrößerungsglas kann man ihre dreneckigte pyramidalische Figur entdecken. Von würflichen gediegenen Gold habe ich in Siebenbürgen eine Stufe bekommen, sonst aber nirgends dergleichen gesehen. Die Krystallen sind

M

auf

auf den Gesteine von der Größe von kleinen Hanfkörner. B.)

4) Waschgold, wird im Sande und Geschüben gesammelt, in welchem es in losen Stücken und Körnern lieget.

Anmerk. Das Gold scheint sich vor allen andern Bergarten vornehmlich an den Quarz zu halten, und dieser Quarz hat in den ungarischen Goldgruben ein besonderes mildes Ansehen; doch können hievon nicht andere Bergarten ausgeschlossen werden, indem man auch in vielen z. Ex. im Leingesteine (§. 9.) aus dem Adolfs Friedrichs Schachte in Nedelfors, in der Hornblende, in der Bastnäsgrube Gold findet, ausländischer Bergarten nicht zu gedenken.

(Die mehresten großen Flüsse führen Gold mit sich, auch diejenigen, so in solchen Gebürge entstehen, wo kein Gold gefunden wird. Es ist also kein Wunder, wenn die ergiebigen Goldgebürge ihre Flüsse damit bereichern. Der Avanjossfluß in Siebenbürgen ernährt über 900 Ziegeuner Familien, die das Gold aus ihm sammeln. B.)

Der größte Theil des Goldes kommt nach Europa, aus Chili und Peru in Amerika, etwas aus China und von den afrikanischen Küsten. Unter den europäischen Ländern hat Ungarn die vorzüglichsten Goldgruben, darnach Salzburg, und endlich sind auch Goldgruben von geringerer Wichtigkeit in andern Ländern, unter welchen die in Nedelfors in Smoland viele Aufmerksamkeit verdienet, in Betrachtung der vortreflichen Anzeigen, und der weitläufigen Ausdehnung derselben. Das Silber im östlichen Silberberge ist allezeit goldhaltig, zu vier bis sieben Gran auf jede Mark. In Swappawari oberhalb Torneo, und in Bastnäs bey der Ritterhütte hat man Stufen mit gewachsenem Golde angetroffen.



## §. 165.

2. Mineralisirtes Gold. *Aurum mineralisatum*

Ist ein von andern Körpern aufgelöstes, und in selbigen verwickeltes Gold. Vom Königswasser wird es nicht aufgelöst.

1) Mit Schwefel. *Aurum sulphure mineralisatum.*

1. Durch Eisen. *Aurum sulphure mineralisatum mediante ferro.* Goldkies. Wird bis, und unter zweylöthiges in Adelfors gefunden.

(Die Siebenbürgischen Goldkiese, worinnen doch kein sichtbares Gold zu sehen ist, sind am Goldgehalt 1. 2 bis 220 löthig und darüber. Diejenigen wo das Gold im Kieß wie aufgestreuter Spanischer Toback aussiehet, sind bis 500 löthig, sie sind aber sehr rar. Das Faczebajagebürge bey Salathna ist wegen seiner Goldkiese merkwürdig: sie scheinen halb metallische Theile zugleich mit zu enthalten. B.)

2. Durch Quecksilber. *Aurum sulphure mineralisatum mediante mercurio.* Goldischer Zinnober. Soll in Ungarn gefunden werden.

(Quecksilber findet sich bisweilen, in Michaelstollner und Siglisberger Gängen bey Schemnitz, daß es aber, wenn es rein geschieden, goldhaltig sey, glaubt man dorten gar nicht. Die übrigen Ungarischen Zinnober halten vermuthlich keines, ich werde es aber nach angestellten Versuchen mit mehrer Gewißheit inskünftige bestimmen können. B.)

M 2

3. Durch

3. Durch Zink, Eisen und Silber. *Aurum sulphure mineralisatum mediante zinco aut ferro, aut argento.* Schemnitzer Blende.

Bei Schemnitz in Ungarn findet man Zinkerze, die vieles Silber, das ansehnlich guldisch ist, enthalten. (§. 175.)

(Dieses nennet man dorten, Kolosonium-erzt. Das Wort Rugelerzt in voriger Ausgabe, ist hier weggelassen, weil es nirgends bekannt ist.

4. Durch Silberischen Bleyglanz. Michaeli Stollner Bleygang und einige Siebenbürger Gänge.

5. Durch Silberischen Kupferkies. In Ungarn Gils genannt. Hat eine dichte bleichgelbe Oberfläche, und muß mit den Goldkies nicht verwechselt werden.

6. Durch Rothgülden. Die Kremnitzer Erze.

7. Durch Spießglas, worinne es bisweilen vorkommt. Magarca oder Magara Gebürge bey Deutschlipsch am Fuß der carpatischen Gebürge.

8. Durch Bleyglanz; Eisen, und unbekante flüchtige Theile. Nagyai bey Deva in Siebenbürgen. Scopoli in Anno hist. nat. III. beschreibt dieses Erz also: seine Farbe ist schwarz, die sehr reichen Stufen sind blätterreich, bennah wie ein Eisenglimmer mit etwas Biegsamkeit. Die Gangart ist Quarz der bisweilen locker ist und in dem das Erz sehr zart eingesprengt ist. Gediegen

gen Gold hat mit Wasserbley (molybdena) bey Rimazembat in Oberungarn gebrochen, ob es aber damit ist vererzt gewesen, habe ich nicht Gelegenheit gehabt zu untersuchen. D.)

Anmerk. Das Gold ist in allen vorhergehenden Gattungen, entweder wirklich gebiegen da, aber so fein zertheilt und so weitläufig eingestreuet, daß man es nur durch Vergrößerungsgläser sieht, oder auch gar nicht entdecken kann, ehe es durch verschiedene Prozesse geschieden wird. Oder es kann auch da seyn, aber nicht als wirkliches, sondern mögliches Gold, in solchen Fällen ist das Feuer nothwendig, um die besten Bestandtheile zusammen zu bringen und die fehlenden mitzutheilen, und alsdenn ist es niemals ohne Silber. Dieses sind meine kurze Gedanken von der Mineralisation des Goldes, das folgende sagt der Verfasser. D.)

Da Gold und Schwefel keine Anziehungskraft gegen einander haben: so haben viele behauptet, daß man im Kiese, und andern dergleichen Erzen, die Schwefel enthalten, kein Gold finden könne; allein, da die Erfahrung zeigt, daß aus den vorhergehenden, Gold könne herausgebracht werden, und daß es in Kupfererzen, die Eisen und Arsenik haben, seyn könne, so muß man sich vorstellen, daß ein drittes Mittel, welches hier in einem Metalle bestehet, dem Schwefel zu einem gewissen Theile des Goldes einen Zutritt müsse verschafft haben. Herr Scheffer redet hievon in seiner Scheidungsgeschichte, die in den Abhandlungen der schwedischen Akademie der Wissenschaften zu finden ist. Seine mitgetheilten Beobachtungen sind artig und nützlich. Es ist merkwürdig, daß der Schriftsteller, der von der Appropriatione eine so schöne Abhandlung geschrieben, ich meine den Herrn Bergrath Senkel, so sehr auf seiner Meynung bestehen, und leugnen können, daß Kies ein aufgelöstes Gold enthalten könne.

Ich will deswegen doch nicht Leichtgläubige in ihrer Einbildung stärken, daß die Riesarten wirklich mehr Gold enthalten, als vernünftige und erfahrene Bergverständige zu behaupten pflegen; denn alsdenn würde dem Betrüge gar zu viele Gelegenheit verschafft. Ich will nur dies erinnern, daß man, so wenig man in Riesen Gold vermuthen darf, an solchen Stellen, wo sich in der Tiefe nichts gediegenes zeigt, eben so wenig die in goldhaltigen Erzgebürge befindliche Riese verachten dürfe, und wenn man sich überdem für die irrige Meinung von einem flüchtigen Golde hütet, weil selbige widersprechend, und unwahrscheinlich ist, so gehet man den sichersten Weg.

Ob das Gold in den Schirfkörnern aufgelöst, und erhärtet, oder, wenn ichs so nennen darf, verglasset sey, unterstehe ich mich nicht überzeugend zu entscheiden, und zwar von denen, die Granatartige Bestandtheile haben (§. 68). Ich habe aber so genannten Schirl gesehen, der im Bruche der Schemnitzer Blende gänzlich ähnlich war, in diesem Falle möchte er wohl goldhaltig seyn (§. 175). Andere Gattungen von solchen Dörtern, wo wirklich Gold gesucht und gefunden wird, habe ich nicht Gelegenheit zu sehen gehabt.

## §. 166.

2. Silber. *Argentum. Luna.*

Ist

- 1) von einer weissen glänzenden Farbe.
- 2) Seine eigenthümliche Schwere, gegen die Schwere des Wassers ist wie 11091: 1000.
- 3) Ist es ganz zähe und geschmeidig, so daß ein Gran in eine Länge von drey Ellen, die zwey Zoll in der Breite hat, ausgedehnet werden kann.
- 4) In der Luft, im Feuer und Wasser unveränderlich.

5) Von

5) Von der Salpetersäure, und durchs Kochen von der Bitriolsäure wird es aufgelöst.

6) Mit Rochsalz, oder dessen Säure aus der Auflösung des Scheidewassers gefällt, vereinigt es sich so mit der Säure, daß selbige im Feuer nicht davon getrennet wird, sondern zu einer glasähnlichen Masse, die Hornsilber genennet wird, zusammenschmelzet.

7) Mit dem Nickel kann es nicht zusammengesmolzen werden.

8) Mit Quecksilber wird es sehr leicht amalgamirt.

9) Im trockenen Wege wird es von der Schwefelleber aufgelöst.

10) Gegen den Schwefel hat es eine starke Anziehungskraft, daher läuft es bey Schwefeldünsten sehr leicht an, und erhält eine röthliche und schwarze Farbe.

11) Den Arsenik ziehet es so nicht an sich, daher verflieget auch der Arsenik im Feuer aus dem Rothgüldenerze, und hinterläßt den Schwefel, welcher das Vereinigungsmittel gewesen, im Silber, welches alsdenn das Ansehen eines Glaserzes hat.

12) Im Feuer wird es vom Blenglase nicht aufgelöst, oder es stehet, wie man zu reden pflegt, auf der Kapelle.

13) Durch flüchtige Metalle und Säuren, als durch den Rauch des Spiesglases und Zinks, wie auch der Rochsalzsäure wird es flüchtig.

14) Es schmelzet leichter, als Kupfer.

## §. 167.

Silber wird gefunden:

- 1) Gediegen oder rein. *Argentum purum nativum.*

Ist beynahe, doch nicht völlig sechszehnlöthig. Unterdessen wird doch sechszehnlöthiges Silber, bergfeines Silber genennet.

1. angeflogen.

2. gewachsen.

1) In Säcken und groben Dräthen.

2) in feinen Dräthen. Haarsilber.

3) in baumähnlichen Gestalten. Potosi. Kongsberg.

(Bisweilen siehet man Silber dessen Oberfläche einer groben Leinwand oder dem in Sachsen so genannten gestrickten Kobold nicht ungleich siehet. Es bricht häufig in Potosi, sehr selten in Kongsberg und Sachsen. Vielleicht hat unser Verfasser diese Figuren unter die baumähnlichen Gestalten gerechnet. B.)

4) in krystallinischer Figur. Ist selten, hat ordentliche Figuren, und glänzende Flächen. In Kongsberg findet man es bisweilen.

(Eine Art von Krystallisation siehet man auch auf den dünne gewachsenen Silberblättchen deren Oberfläche mit sehr kleinen Pyramidal-Crystallen erhoben ist, eben wie von dem Goldblättern gemeldet worden. B.)

In Amerika soll das mehreste Silber, das daselbst gesucht wird, gediegen seyn. So verhält  
es



es sich auch in der Kongsbergischen Grube in Norwegen.

(Vieles bricht auch in Sachsen mit andern edlen Geschicken. B.)

In den übrigen europäischen Bergwerken ist dieß eben nicht so gemein. In Schweden findet man es in geringer Menge in der Sahlbergsgrube in Lössen, Hvaswicks und Slafiärrsgruben auf Dal, in Sunnerskog in Smoland, und Utcön. In größern Stücken ist es im Thon, in einer der Eisengruben in Norrmork in Wermland gefunden. Es war mit Kupfernickel vereinigt, der zum Theil verwittert war. Diese Mischung machte also ein gänseköthiges Erz aus. Der Thongang war quer über den Eisengängen im Felde, und enthielt vielleicht dergleichen Schätze an mehrern Stellen, wenn man sie nur aufsuchte, wie es in andern Ländern nach viel geringerer Anleitung zu geschehen pflegt.

(Gediegen Silber in Steinkohlen besitzt die Bergakademie zu Frenzburg. Es wird da unter den Kongsberger Stufen vorgezeigt. B.)

### §. 168.

2) Aufgelöst und mineralisirt. *Argentum mineralisatum.*

1. Mit Schwefel allein. *Argentum sulphure mineralisatum.* Glaserz. Silberglas. *Minera argenta vitrea.*

Ist geschmeidig, und siehet aus, wie Bley, in der Luft aber läuft es schwärzer an. Unver-

bienter Weise hat es also den Namen des Glases erhalten, welcher vielmehr dem Hornerze zukömmt, wenn sonst einiges Silbererz für glasartig anzusehen ist. Man findet es, wie das Gold

1) Angeflogen.

2) Gewachsen.

1. in Zacken.

2. in krystallinischen Figuren. Die entweder cubisch oder vielseitig sind.

Im Bruche pfllegt dieses blätterig, oder körnig zu seyn.

Man findet es in Rongsberg, und in den sächsischen Silbergruben.

(Die Ungarischen Glaserze sind anjeho selten. Etwas bricht bisweilen auf den Windschacht, diese sind sehr oft mit einer dünnen kiesfarbigen Haut überzogen. B.)

Glaserz ist das reichste Silbererz; denn der Schwefel, mit dem das Silber vereinigt ist, macht einen sehr geringen Theil des Gewichts aus.

(Der Gehalt an Silber ist ungefähr 180 Mark. Der Uebergang vom Glaserz in Rothgülden wird in Ungarn Rösch-Gewächs genannt, in Sachsen aber sprödes Glaserz. Es ist von schwarzer Farbe, giebt gerieben auch ein schwarzes Pulver. Auf den Himmelsfürsten bey Freyberg ist sein Silbergehalt den Berichten nach bis 140 Mark gekommen, nunmehr sind diese Stufen sehr rar. Es schießt bisweilen in dendritischen Figuren, zwischen den Blenglanz auf den alten grünen Zweig bey Freyberg an. B.)

## §. 169.

2. Mit Schwefel Eisen und Arsenik. *Argentum sulphure ferro et arsenico mineralisatum.*  
**Rothgülden.** *Minera argenti rubra.*

Nach dem Verhältnisse beyder Theile, die diese Mischung ausmachen, ist die Farbe von der dunkelgrauen, bis zur hohen rothen, durch Stufen veränderlich, allezeit aber giebt es ein rothes Pulver. Im Feuer prasselt es, und wenn das Prasseln aufhört, schmelzet es leicht, und der Arsenik rauchet davon ab.

Anmerk. Rothgülden sehr fein gerieben geht ins dunkle über, Zinnober wird hellroth, und Rauschgelb wird gelb. Ihre krystallinische Farbe aber kann bald verwechselt werden. B.

1) Graues Rothgülden, ist

1. angeflogen.

2. derb.

2) rothes.

1. angeflogen.

2. derbes und schuppenartiges.

3) Krystallisirtes.

In dieser letztern Gestalt zeigt es die schönste rothe Farbe, und ist oft halbdurchsichtig.

(Gremniß in Ungarn, Joachimsthal in Böhmen, Andreasberg auf dem Harze, sind diejenigen Oerter wo es häufig vorkommt, alle unterscheiden sich durch ihre Krystallisation. Eine besondere Abänderung hat bey Ehrenfriedersdorf auf einem Silbergang, wo er die Zinngänge in Sauberg überkreuzet, gebrochen. Einige verlieren

ren

ren ihre Durchsichtigkeit besonders in feuchten Orten. B.)

Der Gehalt an Silber ist unterschiedlich, bisweilen 60 pro Cent.

## §. 170.

3. Vom geschwefelten Arsenik Eisen und Kupfer. Weißgülden. *Argentum arsenico, cupro et ferro sulphurato mineralisatum. Minera argenti alba.*

Ist in derher Gestalt von hellgrauer Farbe, matt, und feinkörnig im Bruche. Je mehr Kupfer darinn ist, desto dunkler wird die Farbe, und zuletzt heißet es Fahlerz, das ist, graues Silbererz. Dessen Gehalt an Silber gehet oft bis dreißig Mark auf jedem Centner.

(In Ungarn nennet man es Plachmahl oder Plachman, das meiste bricht in Cremnitzer Gruben. B.)

Ist

1) Los und verwittert. Schwarzgülden. Ist von einer schwarzen oder rußigen Farbe; daher es von den Deutschen Silberverschärze, oder rußigtes Erz genennet wird.

(In Ungarn Silbermulm, man hat dergleichen in Wendisch Leuten bey Schemnitz gebrochen, und der Centner hat  $17\frac{1}{2}$  Mark goldisch Silber gehalten. B.)

2) fest. Ist hellgrau, und das eigentlich sogenannte Weißgülden.

Wird

Wird zu St. Marie aux Mines in Elsas, und in den sächsischen Bergwerken, wie auch zu Andreasberg auf dem Harze gefunden.

(Krytallisirtes Weisgülden habe ich zu Clausthal auf den Harz und in Siebenbürgen angetroffen, das letzte hat etwas über 13 Mark am göldischen Silber Gehalt. B.)

## §. 171.

## 4. Vom geschwefelten Arsenik und Eisen.

*Argentum ferro et arsenico sulphurato mineralisatum.* Weiserz. Ist ein silberhaltiger arsenikalischer Ries, der in den sächsischen Bergwerken vorkommt. Durch das bloße Gesicht, ohne Beyhülfe anderer Mittel, kann es vom gemeinen Gistkiese nicht unterschieden werden.

(Dieses Erz bricht selten, der Herr Verfasser meynet sein Silbergehalt sollte aus eingesprengten Haarsilber kommen; dazu es doch kein Ansehen hat. Es bricht mit Mispickel und Federerz in Braunsdorf bey Freyberg. Auf der Dorothea zu Clausthal bricht ebenfalls, zwischen und auf dem Bleglanz, ein brauner Mulm, der wie alte Lumpen aussiehet. Im Silber ist er sehr hoch gekommen, weiter aber nicht untersucht worden. B.)

## §. 172.

5. Vom geschwefelten Antimonio. *Argentum antimonio sulphurato mineralisatum.*

1) Dunkelgrau, und etwas bräunlich.  
Lebererz aus Braunsdorf in Sachsen.

2) Schwarz

## 2) Schwarzblau.

1. in haarähnlichen Krystallen angeschossen.  
*Minera argenti antimonialis capillaris.*  
 Federerz. Findet sich in Sachsen und hält vier bis acht Loth (bisweilen ein Mark) Silber, auf jedem Centner. (Man trifft es auch von sehr geringen oder kleinen Gehalt an. B.)

§. 173.

6. Von geschwefelten Kupfer und Spiesglase. *Argentum cupro et antimonio sulphurato mineralisatum.* Dahlisches Fahlerz. Gleichet der Farbe und den Bestandtheilen nach dem dunklen Weissgülden, oder Fahlerze. Gerieben giebt es ein rothes Pulver.

1) derbes.

2) krystallisirtes.

Wird im Kirchspiele Onimsfog auf Dal gefunden, und ist durch einen Schmelzungsproceß, der nach der Vermischung des Erzes eingerichtet war, viele Jahre bearbeitet worden. Dieses macht es für solche, die in der Metallurgie keine sonderliche Einsicht und Übung haben, sehr beschwerlich. Sein Kupfergehalt ist sechs und zwanzig Loth auf jedem Centner, und der Eisengehalt vier und zwanzig pro Cent.

§. 174.



## §. 174.

7. Mit geschwefelten Zink. *Argentum zinco sulphurato mineralisatum.* Pechblende.

Ist ein Zinkierz, oder eine Blende, die Schwefel hält, und wird an solchen Orten, wo edle Geschieße gebrochen werden, als in den ungarischen und sächsischen Bergwerken gefunden.

1) Metallfarbiges schattigtes Zinkierz.

1. derbes und mit kleinen Schuppen.

2. rundes. Kugelerz.

Wird in Schemnitz gefunden, und hält zugleich Gold. Den Silbergehalt hat man zu drey Mark auf jeden Centner, und den Zinkgehalt zu dreyßig pro Cent gerechnet.

Anmerk. Heutiges Tages weiß man daselbst von keiner kugelförmigen Blende, der Namen Kugelerz ist eben so unbekannt. In Böhmen bey Joachimsthal giebt es eine Art schwarze Pechblende, die sehr schwer und deren Oberfläche wie Glaskopf erhoben ist. Man hat aber keinen Silbergehalt aus ihr heraus bringen können. B.

2) schwarze Blende. Pechblende.

Wird in Sachsen gefunden, und ist eben auch

1. derb, mit kleinen Schuppen.

2) rund. Kugelerz. Wird in den sächsischen Gruben gefunden.

## §. 175.

8. Mit geschwefeltem Bleys. Bleisglanz.  
S. §. 187.

9. Mit

9. Mit geschwefelten Bleie und Spiesglase. Striperz. (Stripmalm. §. 190.)

10. Mit geschwefeltem Eisen. Silberhaltiger Kies. *Argentum ferro sulphurato mineralisatum.*

In Kongsberg behauptet man, daß ein leberfarbiger Kies daselbst häufig gebrochen werde, als in der Grube, die Fräulein Christiana genannt, und andern, von sechs bis sieben Loths Gehalt auf jedem Centner.

(Der Ungarische Gold und Silberhaltige Silf wird auch nicht ohne Eisen seyn, ob schon seine Bestandtheile noch nicht genugsam untersucht worden.

11. Mit geschwefelten und arsenikalischen Kobolte. *Argentum cobalto sulphurato et arsenicato mineralisatum.* Morgenstern bey Freyberg und Annaberg. Bisweilen findet man den britische Figuren im Gestein gewachsen. Diese Gattungen verwittern gemeiniglich in der Luft und verlieren den Silbergehalt. Im Wasser halten sie sich gut. B.)

§. 176.

12. Durch die Kochsalzsäure. *Argentum acidofalis solutum et mineralisatum.* Hornerz. *Minera argenti cornea.*

Ist das seltenste Silbererz, weiß oder perlensfarbig, schattig auf der Oberfläche, halbdurchsichtig, und sowohl vor, als nach der Schmelzung etwas geschmeidig. Es kann nicht ohne Zusatz eines

eines Körpers der die Kochsalzsäure an sich zieht, in seine Bestandtheile zerleget werden. Bey Johann Georgenstadt wird es in dünnen Drusenhäutgen gefunden, nicht tief unter der Damerde in einen braunen Silbermulm. (Bisweilen ist es in schneeweissen cubischen Krystallen angeschossen, worvon die Freyberger Akademie ein schönes Stück vorzeigen kann. Im Jahre 1747 hat man viele Stücke davon zu Oberschöna gebrochen. B.)

## §. 177.

## Anmerkungen von den Silbererzen.

(Unser Verfasser zog in voriger Ausgabe im Zweifel, ob Silber mit Kobalt und Wismuth mineralisirt gefunden werde. Die Schneeberger und Annaberger Erze überzeugen uns aber hiervon deutlich. Mit Quecksilber amalgamirtes Silber hat man in Salberg Gruben angetroffen (§. 217.) B.) Es verdienete eine Untersuchung, ob nicht in Bergen, in denen Silber und Gold in einiger Menge angetroffen werden, andere Metalle davon angestreckt seyn, wenn die edlern keine Gelegenheit zur völligen Auswickelung haben, als z. E. in Rizen, und Drusengängen. Dergleichen Silbererze, die ihren Namen von der Erd- oder Bergart, darinn sie stecken, erhalten haben, können, wenn sie gleich sichtbar, und rein sind, als im gänseköthigen- und Lebererze, dennoch in kein natürliches Mineralsystem aufgenommen werden. Sie haben dazu kein größeres Recht, als andere unterschiedlich benannte Erze, denen man bey den Bergwerken in Absicht auf den Schmelzungsproceß, Namen beygelegt, und sie **Stuff: Wasch: Hammer Schlag: Mittel: Scheideerz**, und **Puchgängel**, u. d. g. nennet.

Es wird zwar zu unsern Zeiten von einer Mineralisation des Silbers durch Alkali, welche bey Anna-  
N
berg

berg in Oesterreich gefunden worden, geredet; allein die Nachricht, die vom Bergrathe Justi davon mitgetheilet ist, bedarf einer Erklärung, indem dieser Schriftsteller in seiner Beschreibung keinen Unterschied macht zwischen Alkali, und Kalk, und das Horn- erz und Hornsilber zum Beweis seines Satzes, der doch dadurch mehr leidet, als gewinnt, annimmt. (Das Silber in den alkalischen Kalkstein aus Annaberg des Herrn von Justi, ist gediegen, wie man bey'm Schleifen wahrnimmt. B.)

§. 178.

### 3) Platina del Pinto. *Platina di Pinto.*

Ist ein in unseren Zeiten entdecktes Metall, welches in den Abhandl. der schwed. Akad. der Wissenschaft. fürs Jahr 1752, vom Herrn Schesfer, und vom Herrn Lewis in den Philos. Transact. 1754. Vol. 48. umständlich ist beschrieben worden, doch aber so, daß man sehen kann, daß keiner von des andern Versuchen etwas vorherge- wußt habe. In der Ausforschung der vornehm- sten Eigenschaften, sind beyde gleich glücklich ge- wesen. Durch ihre Versuche ist man von der Gleichheit dieses Metalls mit dem Golde über- zeuget worden, so, daß man dulden muß, daß ihm die Benennung des weissen Goldes benge- legt werde, ob es gleich sowohl der Theorie nach, als wegen seiner Nutzbarkeit, aus folgenden Ur- sachen vom Golde zu unterscheiden ist.

1. Ist es von weisser Farbe.
2. So schwerflüßig, daß man noch nicht im Stande ist, einen Grad des Feuers zu bestim- men, der es in Fluß bringen könnte, es sey denn durchs

durchs Brennglas, welches noch nicht versucht worden ist. Mit andern ganzen und halben Metallen schmelzet es leicht, besonders mit dem Arsenik, sowohl in dessen Glas- als kalkartigen Gestalt.

3. Für sich läßt es sich mit dem Quecksilber nicht amalgamiren, sondern muß vorher mit der Kochsalzsäure gerieben werden; daher wird es an denen Orten, wo es vorkömmt, wirklich durch die Amalgamation vom Golde getrennt. Ohne dieses Mittel würde eine Scheidung vom Golde sehr viele Beschwerde verursachen.

4. Ist es steifer, und weniger zusammenhängend, als das Gold.

5. Schwerer als Gold, und also unter allen bekannten Körpern der schwerste, obgleich das Verhältniß seiner eigenthümlichen Schwere, gegen die Schwere des Wassers, nach den Versuchen des Lewis, nur wie 1700: 1000. gewesen, so hat man doch gefunden, daß diese Schwere nach der Schmelzung mit gewissen andern Metallen, bis auf 22, 000 erhöht worden.

6. Wenn es nach der Auflösung durch Zinn, oder dessen Auflösung, aus dem Königswasser gefällt wird, giebt es keinen mineralischen Purpur.

Uebrigens hat es alle Eigenschaften des Goldes, wegen seiner Schwerflüßigkeit aber kann es beim Abtreiben niemals zum Blicke gebracht, oder durch Spießglas gereinigt werden; denn es gestehet zum voraus mit einem gewissen Theile der zugesetzten Metalle. Wir haben es nur ge-

diegen in zerstoßenen kleinen Körnern, und wissen also nicht, ob es mineralisirt gefunden wird. Es kommt aus Choco in Papaian, einer peruanischen Provinz ohnweit dem Fluß Pinto, im spanischen Antheile von Amerika.

§. 179.

#### 4) Zinn. *Stannum. Iupiter.*

Wird von den übrigen Metallen durch folgende Kennzeichen, und Eigenschaften unterschieden.

1. Ist es von weißer Farbe, die etwas blauer ist, als die Farbe des Silbers.

2. Unter allen Metallen das leichtflüßigste.

3. läßt sich aber unter allen am wenigsten ausdehnen.

4. Knarret, wenns gebrochen wird.

5. Hat es seinen besondern Geruch, der nicht kann beschrieben werden.

6. Im Feuer wird es leicht zu einer weißen Asche calcinirt, die fünf und zwanzig pro Cent mehr wiegt, als das Metall. Das brennbare Wesen scheint bey der Calcinirung in kleinen Funken, die sich in der Asche, oder im Kalk zeigen, davon zu fliegen.

7. Der Zinnkalk ist ganz schwerflüßig, kann aber dennoch, bey sehr großer Hitze zu einem, wie Harz gefärbtem Glase gebracht werden. In Glasfritten läßt sich dieser Kalk einmischen, und daraus wird die weiße Emaille.

8. Mit



8. Mit allen Metallen vereinigt es sich, macht aber die mehresten, ausser dem Bley, dem Wismuth, und Zink, ganz brüchig.

9. Mit Quecksilber wird es leicht amalgamirt.

10. Vom Königswasser und Salzgeiste, wie auch vom reinen Vitriolöle, wird es aufgelöst, allein im Scheidewasser wird es nur zu einem weissen Pulver zerfressen. Vegetabilische Säuren, Seifen und Laugensalze lösen auch nach und nach das Zinn auf.

11. Seine eigenthümliche Schwere ist gegen die Schwere des Wassers, wie 7400 : 1000. oder wie 7321 : 1000.

12. Im Königswasser, (welches zur Auflösung des Zinns aus gleichen Theilen der Salpetersäure und des Salzgeistes bestehen soll), aufgelöst, erhöht es die Cochenillfarbe, die sonst ins Violette fällt.

### §. 180.

Natürlich findet man das Zinn in der Erde nicht anders, als:

1) In Form eines Kalkes. *Stannum calciforme.*

1. erhärtet. *induratum*, verglasert.

1) mit etwas wenigem Arsenikkalk vermischt. *Minera stanni vitrea arsenicalis.*

1. derbes Zinnerz ohne Figur. Zinnstein. Gleichet den Granatsteinen von schwarzbrauner Farbe, ist aber viel schwerer

rer. In dem englischen Zinngruben ist er sehr lange für eine taube Erzart gehalten worden, bis man vor einigen Jahren denselben mit größtem Vortheile zu gebrauchen anfieng.

## 2. Krystallisirtes. *Chrystallisatum.*

### Zinnraupe.

Hat, so wie die Granaten, eine sphärische vieleckigte Figur, scheint aber eine fettere Oberfläche zu haben.

1) In großen runden Stücken.

### Graupen.

2) In Kleinern — —

### Zwitter.

(3) Zinn-Spath, gleicht einen weissen Kalkspat; die Bestandtheile sind fester, und die Schwere grösser. Einige, ja selbst unser Verfasser, haben gezweifelt, daß er zinnhaltig sey. Er bricht sehr selten in Schlackenwalde in Böhmen, und soll, glaubwürdiger Männer Bericht nach, Zinn halten, es giebt aber daselbst eine schwere dem Zinnspat ähnliche Bergart, die taub ist. B.)

## §. 181.

2) Mit Eisenkalk vermisch. Siehe §. 70.

3) Mit Magnesia — — §. 117.

4) mit Schwefel und Eisen. Bleyerz.  
Siehe §. 154.

## §. 182.

## Anmerkungen vom Zinn.

Einige behaupten zwar, daß gediegen Zinn in der Erde gefunden worden, ich zweifelse aber mit vielen andern daran, und habe auch noch nichts gesehen, daß dafür ausgegeben werden könnte. (Herr Bergmann erwehnet auf der letzten Seite des zweyten Theils seiner Weltbeschreibung, Upsal 1766, einer Nachricht des Herrn Quists, die ihm Herr Rinnmann mitgetheilet: daß dieser gediegenes Zinn in einem weichen Gestein in drusigtem Quarz mit Spath vermengt, und mit einer Zwitterrinde umgeben, gesehen hätte. Siehe auch die schwedischen Abhandl. im 27. B. 231 St. des schwedischen Originals, und Linne Systema Natur. Edit XII p 236. Es hat mir diese Stufe im Jahr 1766 zu London der damalige Bibliothecarius der königlichen Societät da Costa gezeigt, und sie ist von ihm in den englischen Transactionen Vol 56. S. 35. kürzlich beschrieben worden. Da ich aber dem Rest dieser Stufe zu Truro in Cornwall, wo noch etwas von diesem Zinn für meine Sammlung und Neugierde übrig war, mit dem dasigen Hüttenvorsteher untersuchte; so überzeugte uns ein glühendes Eisen sogleich, daß der sogenannte Quarz oder Spathkrystall, ein reiner krystallinischer Arsenik sey. Die vorhingemeldete Zwitterrinde, hielt im Centner 85 Pfund Zinn, und färbte den Ziegel schneeweiß. Ich theilte diese Beobachtung dem Herrn da Costa mit, der eben so eifertig seinen Fehler widerrief, als er ihn begangen hatte. Siehe eben diesen Band S. 305. Man kann aber doch nicht wegen dieser Stufe dem Zinn unter den Metallen, die von Natur gediegen gefunden worden, einen unstreitigen Platz einräumen. Siehe Comment. Lips. Vol. XV pag. 498. Ich werde mehreres hiervon, bey einer andern Gelegenheit mittheilen. B.)

Es ist sonst merkwürdig, daß nicht nur das Zinn sehr selten sey, sondern daß es auch nirgends in Europa, ausser in Sachsen und Engelland, in einiger Menge, und rein gefunden werde, endlich auch, daß es, wenn es ein brauchbares Metall abgeben soll, die Gestalt eines verhärteten Kalkes habe, welches durch die Gläser, die wir in unsern chymischen Werkstätten, aus metallischen Kalken verfertigen, zu erweisen ist. Wegen dieser Aehnlichkeit, und in Absicht dessen, was die Mineralogie von ihren Lesern fordert, habe ich nicht unterlassen, bey der Beschreibung der Metalle mich des Wortes: Kalk zu bedienen; dadurch ich denn, wie bey den Scheidekünstlern gewöhnlich ist, *Crocus* oder *Terra metallorum phlogisto priuata* verstehe.

Im Wasserbley muß doch das Zinn vom Schwefel mineralisirt seyn. Die Frage aber ist: ob dieses ohne Beyseyn des Eisens geschehen ist? Diese Vermischung nebst andern, die Zinn und Eisen enthalten, sind nach der gewöhnlichen Probierart schwer zu untersuchen. Vielleicht wären leichtere Processe möglich, wenn man sich nur befeßigen wollte, selbige zu suchen.

§. 183.

### 5) *Bley. Plumbum. Saturnus.*

Ist 1. Im frischen Bruche bläulich weis, wird aber in der Luft schwarz.

2. Hat es eine ansehnliche Schwere gegen das Wasser, nämlich wie II, 325: 1000.

3. Ist es nächst dem Golde das weicheste Metall, hat aber keine sonderliche Zähigkeit und keinen Klang.

4. Es wird leicht zu Kalk gebrannt. und der Kalk wird nach der Verschiedenheit der Grade des Feuers, weis, gelb und roth.

5. Dieser

5. Dieser Bleykalk schmelzet unter allen metallischen Kalken am leichtesten, zu einem gelben halbdurchsichtigen Glase, welches andere Körper, und die unedlen Metalle mit sich in Fluß bringet.

6. Es wird aufgelöst: 1) Von der Salpetersäure. 2) Von einem verdünnten Vitriolöle durch die Digestion mit demselben. 3) Von vegetabilischen Säuren. 4) Durch alkalische Auflösungen. 5) Durch ausgepreßte Oele, sowohl in seiner metallischen, als Kalkform.

7. Es giebt allen Auflösungen einen süßen Geschmack.

8. Amalgamirt sich mit dem Quecksilber.

9. Es verhält sich mit der Kochsalzsäure, wie das Silber, und man erhält dadurch ein so genanntes Hornbley. *Saturnus corneus.*

10. Es mischet sich durch Schmelzungen nicht ohne fremden Zusatz mit dem Eisen.

11. Auf der Kapelle treibt es, das ist, sein Glas ziehet sich in gewisse poröse Körper ein, die von brennbaren Theilen, und alkalischem Salze frey sind.

12. Es schmelzet, wie das Zinn sehr leicht, ehe es glühet.

13. Durch Zusehung der Potasche kann der Kalk wieder zu Bley reducirt werden.

#### §. 184.

Bley wird gefunden:

1) In Form eines Kalkes. *Minera plumbi calciformis.*

N 5

A, rein

A. rein oder mit wenigeren fremden Theilen gemischt. Pura vel partibus heterogeneis minori portioni admixtis.

1) weich, oder staubartig. Bleyocher. *Cerussa nativa*. Wird in Christiersberg aussen auf dem Glanze gefunden.

2) verhärtet. *indurata*. Bleyspath. *Spatum plumbi*.

I. von unbestimmter Figur  
weis. Engelland.

2. Strahllich, oder Dratähnlich.

1) weis. Mendiphills in Engelland, (wo es unter den Braunstein und Eisenstein gebrochen wird, doch in geringer Menge. Zellerfeld auf dem Harze. B.)

3. krystallisirt.

1) weis. Die Norrgrube; Wendisch-Leuten bey Schemnitz.

2) gelblich grün. Sachsen, Brisgau, Böhmen, Engelland und Schottland.

(3) Saphirblau, hat einmal mit andern weissen Bleyspathen zu Wendisch-Leuten gebrochen, und ist für dem Löthrohre geschmolzen. Herr Bergrath Jacquin besitzt diese Seltenheit, und hat meine Sammlung mit einen Krystalle davon vermehret

4) roth. wird gebrochen in den Piroscwischen Gruben, ohnweit Catharineburg in Sibirien.

5) Schwarz bricht selten in Sachsen. B.)  
(Die



(Die Figur dieser Krystallen ist nicht einer-  
 en. Die weissen nähern sich der Figur des Se-  
 lenits. Die grünen und schwarzen aus Sachsen,  
 und die blauen in Ungarn sind prismatisch, die ro-  
 then Sibirischen sind völlige Rhombi, die grü-  
 nen Böhmischen machen einen Cubum aus. Ih-  
 re Farbe hängt von fremden Theilen ab. In  
 den rothen hat Lehmann Schwefel und Arsenik  
 entdeckt, von den übrigen mangeln genugsame  
 Untersuchungen, die mehresten brausen mit  
 Scheidewasser. B.)

Einen weissen mit Arsenikkalk gemischten  
 Bleyspath hat Cronstedt von einem ihm unbe-  
 kannten Ort in Deutschland untersucht, davon er  
 folgendes schreibt: Vorm Löthrohr ließ er sich  
 nicht wie andere Bleyspate reduciren, sondern  
 die Reduction mußte in einen Tiegel geschehen,  
 da denn der Arsenik, der hier nicht verdrauchen  
 konnte, auch in einzelne Körner reducirt wurde,  
 die im Bleye eingedruckt lagen. Eine andere  
 Gattung, die auch eben nicht leicht vor dem Löth-  
 rohr zu reduciren war, schoß allezeit, wenn die  
 Probe kalt wurde, in eine vielseitige Figur mit  
 glänzenden Flächen an. Sollte wohl diese Kry-  
 stallisation allein Salzen, von denen man be-  
 hauptet, daß sie nur, wenn sie im Wasser auf-  
 gelöst sind, wirken, zuzuschreiben seyn.

(B. Gemischt mit einen ansehnlichen Theil  
 Kalkerde. *Mixta terra calcarea majori  
 portione.*

Ist im §. 37. und 38. von unsern Verfasser  
 schon beschrieben. Er brauset mit Schei-  
 dewasser.

dewasser. Sein Bleugehalt ist 40 pro Cent, und deswegen verdienet er hier eher als unter den Kalterden angeführt zu werden. Herr Cronstedt hat diese Eintheilung auf Schwedische Bergarten gegründet. Schottland und die nördlichen Provinzen in England sind mit verhärteten Bleuockern versehen, deren Pläze im System, aus Mangel von genungsamem Untersuchungen noch streitig sind. B.)

**Anmerk.** Vorhergehende Bleyerze sind reichhaltig und leicht zu untersuchen; denn die mehresten lassen sich nach einer gelinden Erwärmung vor dem Löthrohre reduciren. Vielleicht ist der Bleykalk in denselben vorher vom Schwefel, und Arsenik aufgelöst gewesen, hat sich aber nach der Auswitterung in dieser Gestalt angesetzt, wie dieses wirklich bey Wenderösten an reichhaltigen Bleyerzen, und bleyhaltigen mit Arsenik und Eisen versehenen Gesteinen geschieht. So möchte es vielleicht auch mit andern Metallen gehen, und daher sind die kalkförmigen bisweilen mit wenigem Schwefel, fürnehmlich aber mit Arsenik vereinigt.

#### §. 185.

### 2) Mineralisirt. *Plumbum mineralisatum.*

1. Durch Schwefel allein. *Plumbum sulphure mineralisatum.* Bleyschweif. Blenglanz.

1) Strahldichter Bleyschweif. Die Gruben in Hällefors.

2) Strah

2) Strahliger.

3) Würflichter Bley-schweif. Bleyglanz. Zu Villach in Oesterreich soll Bleyglanz, der kein Silber hält, gefunden werden.

§. 186.

2. Mit geschwefeltem Silber. *Plumbum argento sulphurato mineralisatum.* Bleyglanz. *Galena.* in Ungarn Bley-schuß.

1) stahldicht. Das sahlbergische Stahl-erz. Dorothea auf dem Harz. Hällefors.

2) mit kleinen Schuppen. Der sahlbergische sogenannte Bley-schweif.

3) klein körnig. Das sahlbergische Schat-ten-erz.

4) kleinwürfelich. In allen schwedischen Silbergruben.

5) grobwürfelich. Ebendasselbst.

6) krystallisirt. Gislöf in Schonen.

Anmerk. Der stahldichte und schuppige hat einen matten Bruch, und seine Theile haben keine eckigte Figur; daher wird er mehrentheils Bley-schweif genennet, zum Unterschied von den würfelichten, die Bleyglanze heißen. Ich halte aber dafür, daß Erze nach ihrem Metallgehalte allein, betrachtet und unterschieden werden sollen. Bley-schweife sind demnach nach dem allgemeinen Begriffe solche Erze, die nur Bley und Schwefel halten. Die Bleyglanze aber sind fast alle silberhaltig, so, daß sie bis auf drey Mark pro Cent halten. Die sahlbergische Grube liefert dergleichen. Man hat daselbst gefunden, daß die grobwürfelichten, am meisten silberhaltig sind, welches den in Büchern sonst allgemeinen Berichten widerspricht.

spricht. Vielleicht entsteht dieser Irrthum daraus, weil man sich vom grobwürfelichten Blenglanze leichter, als vom kleinwürfelichten, reine Stücke aussuchen kann.

§. 187.

3. Mit geschwefelten Eisen und Silber. *Plumbum ferro et argento sulphurato mineralisatum.* Eisenhaltiger Blenglanz.

- 1) kleinörnig.
- 2) kleinwürfelich, und
- 3) grobwürfelig. Der westliche Silberberg. Giebt bey der Verschlackung, ein schwarzes Blenglas, da aus dem vorigen ein gelbes entsteht.

§. 188.

4. Mit geschwefelten Spiesglaserze und Silber. *Plumbum antimonio et argento sulphurato mineralisatum.* Stripperz. (Stripmalm.)

Hat die Farbe eines Blenglanzes, aber ein strahliges Gewebe. Man findet es:

- 1) mit feinen Strahlen.
- 2) mit groben Strahlen.

Sahla-Grube im Macklössschachte, auf der vierten Tiefe. Das Blei hindert den Gebrauch des Spiesglases in diesem Erze, so wie das Spiesglas wiederum in den Silberschmelzungen Schaden thut.

§. 189.

Anmerkungen vom Blenglanze.

Gediegen Blei ist mir nicht bekannt, und alle Berichte von demselben sind vielen richtigen Einwürfen unterworfen.

Die

Die Bleyglanze, die kein Silber halten, sind selten, doch geschichts öfters, daß des Silbers so wenig ist, daß es der Mühe des Abtreibens nicht lohnt. Dergleichen Glanze, wenn sie von Bergarten frey sind, werden ohne vorübergehende Schmelzung zu Glasirungen gebraucht, und damit wird aus den Bleygruben in Sardinien und Frankreich im mittelländischen Meere ein starker Handel getrieben.

Der Bleyglanz in Ungarn und Siebenbürgen hat zugleich mit dem Silber einen ansehnlichen Goldgehalt. Ob das Bley mit mehrern metallischen Körpern vererzt gefunden wird weiß man noch nicht. Die Morgensterngrube bey Freyberg führet eine besondere Abänderung von Silberhaltigen Bleyglanz, die sowohl wegen ihrer gelblich braunen Farbe, als auch wegen der besondern Figur, die aus dünnen Cylindern besteht, Aufmerksamkeit erweckt. Bisweilen stehet man es dendritisch gewachsen wie die gestrickten Kobalte. Braunes Bleyerz wird um Goslar ein mit Blende gemischter Bleyglanz genannt. B.)

## §. 190.

6) Kupfer. *Cuprum. Venus. Aes.*

Ist 1. der Farbe nach roth.

2. Die eigenthümliche Schwere gegen des Wassers Schwere, ist im japanischen wie 9, 000 und im schwedischen wie 8, 784, oder 8, 843. zu 1000.

3. Ziemlich weich und zähe.

4. Sein aufgelöster Kalk wird durch Säuren grün, und durch Laugensalze blau.

5. Im Feuer wird es leicht verkalket, und dadurch ein schwärzlich-blauer Körper, der in kleinern Stücken roth ist. Das Glas wird dadurch im Anfange röthlichbraun gefärbt, wenns aber weiter

weiter getrieben wird, durchsichtig grün, oder celadonfarb.

6. Es wird von allen Säuren, nämlich von der Bitriol-Salz-Salpeter-Gewächssäure und von alkalischen Auflösungen aufgelöst. Das Rothen in der Luft, so nach vorhergehender Auflösung geschieht, hanget sehr viel von einer nach der Gahrmachung zurückgelassenen Schwefelsäure ab. Sonst wird das Kupfer eher in metallischer, als in Kalkform, vornehmlich, vom Bitriol, Kochsalz, und von der vegetabilischen Säure aufgelöst.

7. Der Kupferbitriol erhält eine hohe blaue Farbe. Die vegetabilische Säure hingegen giebt ein grünes Salz, das wir Grünspan nennen.

8. Aus den Auflösungen kann es in metallischer Form gefällt werden, und eine solche Fällung bestimmt die Entstehungsart des Cementkupfers.

9. Mit dem Quecksilber läßt es sich nicht leicht amalgamiren, sondern fordert starkes Reiben, oder Anfeuchtung mit Scheidewasser.

10. Vom Zink, den es stark anziehet, wird es gelb. Hieraus entstehen also Messing, Pinschback, u. s. f.

11. Vom Bleiglas wird es leicht aufgelöst, und färbet selbiges grün.

12. Die Flamme erhält auch, ehe es schmelzet, eine grüne Farbe. Diese dauret beständig fort,



fort, ohne daß das Kupfer etwas merkliches von seinem Gewichte verliert.

13. Zum Schmelzen fordert es eine starke Hitze, doch aber eine geringere als das Eisen.

## §. 191.

Kupfer, wird in der Erde gefunden:

1. Gediegen oder in metallischer Gestalt.  
*Cuprum nativum.*

1) Dicht. Heßlekulle Eisengrube in Merike. Sunnerskog in Smoland. Das russische Carelien, und andere ausländische Dörter.

2) Los in kleinen zusammenhängenden Körnern. *Cuprum nativum particulis conglomeratis distinctis.* Präcipitirtes Kupfer. Die Ritterhütte, Fahlun, Ungarn.

Man hat wahrgenommen, daß beydes Kupfer und Glaserz, nachdem sie aus dem Wasser gefällt worden, los und körnig seyn, daß sie aber nach einiger Zeit fest und geschmeidig werden, daher muß aller Streit wegen des Unterschieds eines gewachsenen und gefällten Kupfers gänzlich aufhören, und zwar um so vielmehr, da man kaum gediegen Kupfer an andern Dörtern finden wird, als wo Cementwasser hat zusammenfließen können, obgleich die Rizen bisweilen mit Bergarten wieder angefüllt sind.

(Neulich hat man auf denen Feroischen Inseln unter dem Meere einen verhärteten eisenhaltigen Thon entdeckt, worinnen sich eingesprengter Zeolit mit gediegenen Kupfer findet. B.)

D

§. 192.

§. 192.

2. In der Form eines Kalkes. *Minera cupri calciformis*.

1) rein. *Minera cupri calciformis pura*.

1. mürbe. *Ochra Veneris*.

1) blau. Bergblau. *Coeruleum montanum*. Wird selten ganz frey von Kalk gefunden.

2) grün. Berggrün. *Viride montanum*. Die Farben entstehen durch Auflösungsmittel, die öfters ausgelaugt sind.

3) roth. Ist eine Verwitterung von Kupferglase. Man findet es auf Dal, und im Ostanberg. (In Ungarn nennet man es Kupfer-lazur. B.)

§. 193.

2. verhärtet. *Indurata*. Kupferglas.  
Kupfer-Lebererz.

1) roth. *Minera cupri calciformis pura et indurata, colore rubro*. Siehet bisweilen aus, wie rothes Siegellack, bisweilen aber etwas leberbraun. Man findet es in der Sandbacksgarbe in Norberg, in Ordal in Norwegen, Siberien, Temeswarer Banat und Schwaben in Deutschland.

Diese Gattung findet man allezeit bey dem gegiegenen Kupfer, welches daher nach dem Verlust seines brennbaren Wesens in Kupferglas verwandelt zu seyn scheint. Man findet es auch bey

geschwefelten Kupfererzen, die gemeiniglich Kupferglas genennet werden.

(Das mehreste ist verb. Achteckigte Krystallen sind aus Indien und Sibirien, andere aus Cornwall und dem Temeswater Banat. B.)

## § 194.

Gemischt. *Minera cupri calciformis impura.*

1. mürbe. *Ochra Veneris impura friabilis.*

1) mit Kalk vermischt. *Ochra Veneris terra calcarea mixta.* Bergblau, und zwar die gewöhnlichste Gattung desselben. Bei der Auflösung mit dem Scheidewasser brauset es. (Siehe §. 34.)

(In Saalfeld bricht eine Gattung grüner etwas verhärteter Kupferkalk, der im Bruche fett und etwas glänzend ist, übrigens aber wie ein Jaspis aussiehet. Es wird daselbst unrecht grünes Kupferglas genennet. Man kann davon ein gutes Kupferkorn reduciren; mit brennbaren Wesen ungeröstet, giebt es eine sogenannte Speise. B.)

2) mit Eisen. Ist schwarz und ein verwittertes Jahlunisches Kupfererz. (§. 198.)

2. verhärtet. *Minera C. calciformis impura indurata.*

1) mit Gips gemischt. Grün. Der Drödelische Malachit.

2) mit Quarz, roth. Sunnerstog.

D 2

3) mit

- 3) mit Kalk, blau. So sollte der *Lapis Armenus* nach den Beschreibungen seyn.

§. 195.

3. Aufgelöst und mineralisirt. *Cuprum mineralisatum.*

- 1) durch Schwefel allein. *Cuprum sulphure mineralisatum.* Graues Kupfererz, eigentlich sogenanntes Kupferglas.

1. dicht, ohne bestimmtes Gewebe. *Minera c. sulphurata solida, textura indeterminata.* Ist los, und läßt sich beynähe wie ein Bleierz schneiden.

2. mit kleinen Würfeln. *M. f. c. tessulis constans minoribus.*

Beiderley Gattungen findet man in Sunerskog, wo die letztere bisweilen verwittert, und zu einem dunklen Kupferblau, oder Bergblau geworden. (§. 194.)

§. 196.

2) Durch geschwefeltes Eisen. *Minera cupri pyritacea.* Kupferties. *Pyrites cupri.* Gelblichgrünes Kupfererz.

Ist nach dem Verhältnisse der bergemischten fremden Theile, sowohl an der Farbe, als am Gehalte sehr unterschieden.

1. schwärzlich gran, und dabey etwas gelblich. *Pyrites cupri griseus.*

Wenn es verwittert, wird es schwarz, und ist das reichhaltigste, indem es funfzig bis sechzig

sechzig pro Cent Kupfer hält. Man findet es in Spanien und Deutschland.

2. röthlich gelb oder leberbraun mit blau angelauffenen Theilen. Kupferlasur.  
*Minera cupri lazurea.*

Hält vierzig bis funfzig pro Cent Kupfer, und wird gemeiniglich als blau beschrieben, da es doch röthlich ist, so wie ein Trotsstein im frischen Bruche.

3. gelblich grüner Kupferkies. *Pyrites cupri flavo viridescens.*

Ist in Norden der gemeinste. In Ansehung des Gewebes ist er:

- 1) dicht, im Bruche glänzend. Der Ostanberg.
- 2) stahldicht, im Bruche matt. Ebendaß.  
Das Fahlunische Stahleiz.
- 3) grobkörnig. Hat einen unebenen und glänzenden Bruch. Die mehresten schwedischen und norwegischen Kupfergruben.
- 4) krystallisirter Kupferkies. Besteht
  1. aus länglichen achseitigen Krystallen.  
In Hwaswick in Dal, und in der Lovisengrube. Vom Henkel, und seinen Nachfolgern wird dieser Krystallen Daseyn geleugnet.

4. bleichgelber Kupferkies. *Pyrites cupri pallide flavus.*

Kann nicht anders, als ein Schwefelkies beschrieben werden, allein ein geübtes Auge entdeckt doch einigen Unterschied.

Man hat ihn in Lunaberg in Südermannland von einem Gehalt von 22 pro Cent gefunden.

5. Leberfarbiger Kupferkies. Leberschlag. Fahlun. Hält daselbst Kupfer, an andern Orten aber selten, sondern ist er gemeinlich nur ein eisenhaltiges Schwefelkies.

§. 197.

- 3) Durch geschwefelten Arsenik und Eisen. *Cuprum ferro et arsenico sulphurato mineralisatum.* W. ses Kupfererz.

Soll einem arsenikalischen Kiese ähnlich seyn, und auf dem Harze gefunden werden, ich kenne ihn aber nicht.

Sonst haben alle Kupferkiese, sowohl als Schwefelkiese einige Spuren vom Arsenik, es ist aber dessen zu wenig, als daß es verdienen sollte, in Betrachtung gezogen zu werden.

- (4) Durch geschwefeltes Silber, Arsenik und etwas Eisen. *Cuprum argento sulphurato, arsenico et ferro mineralisatum.* Fahl Kupfererz, in Ungarn Schwarz Kupfererz. Der Silbergehalt beträgt einige Loth. Ungarn und Deutschland. Diese Erze geben ein sprödes Garkupfer. B.)

§. 198.

- 5) Von der Vitriolsäure. *Cuprum acido vitrioli solutum.* *Vitriolum Veneris.* S. §. 122.  
6) Vom brennbaren Wesen. Kupferbranderz. S. §. 161. 1.

(Im



(Im Temeswarer Banat bricht unter dem grünen Kupferkalk eine feste schwarzbraune Materie, die man dorten Pecherz nennenet. Sie hat einen ziemlich ansehnlichen Kupfergehalt. Im Feuer brennet sie nicht mit einer Flamme. Es fehlet noch eine genaue Untersuchung ihrer Bestandtheile. B.)

## §. 199.

7) Eisen. *Ferrum. Mars.*

Ist 1. von einer schwärzlichblauen glänzenden Farbe.

2. Durch wiederholtes Ausglüen zwischen Kohlen, und durch das Hämmern wird es geschmeidig.

3. Vom Magneten, welcher auch ein Eisenerz ist, wird es angezogen, und kann selbst zum Magneten gemacht werden.

4. Seine eigenthümliche Schwere ist gegen die Schwere des Wassers wie 7,645. oder 8,000:1000.

5. Im Feuer wird es sehr leicht zu einem schwarzen schuppenartigen Kalk, der, wenn er zerrieben wird, dunkelroth ist.

6. Dem Glase giebt es, wenns in großer Menge hinzugethan wird, eine schwarzbraune, in geringer Menge aber, eine grünliche Farbe, die zuletzt verschwindet.

7. Von allen Salzen, von Wasser, und dessen Dünsten wird es aufgelöst. Der Eisenkalk wird vom Salzgeiste, und vom Königwasser solviret.

8. Der Kalk dieses Metalls, wenn es aufgelöst worden, wird mehrentheils gelb, oder gelbbraun,

braun, und kann in einem gewissen Grad der Wärme roth gebrannt werden.

9. Dieser Kalk wird aus den sauren Geistern durchs feuerbeständige Laugensalz mit einer grünen Farbe niedergeschlagen, welche blau wird, wenn das Alkali mit einem brennbaren Wesen vereinigt ist, da das letztere sich mit dem Eisen verbindet, beyde aber im Feuer ihre Farben verlieren und braun werden.

10. Eisenvitriol hat eine grüne Farbe.

11. Es ist das allgemeinste Metall in der Natur, und in der Haushaltung das gebräuchlichste; aber dem ohngeachtet sind seine Eigenschaften sehr wenig bekannt.

### §. 200.

Eisen wird gefunden

1. In Form eines Kaltes. *Minera ferri calciformis.*

1) rein.

1. mürbe. *Minera ferri calciformis friabilis.*  
*Minera ochracea.*

1) staubartig. *Ochra ferri.*

Ist mehrentheils gelb, oder roth, und ist ein durch die vitriolische Säure aufgelöstes Eisen gewesen.

2) zusammengeschlemmt. See- oder Sumpferz.

1. in runden hohlen Stücken. (Straggmalm.)

2. in festern runden Stücken. (Purlemalm.) Bohnenerz.
3. in flachen Stücken. Pfennigerz.
4. in kleinen Körnern. Kleines Erz. (Emamalm.)
5. in unordentlichen und unbestimmten Stücken. (Derke) Sind alle schwarz- und hellbraun. Man findet sie in Schmoland und in den Sümpfen der felsigten Gegenden in Schweden.

## §. 201.

2. Verhärtet. *Minera ferri calciformis indurata*.  
Blutsteinerze. *Haematites*.

1. eisenfarbig. *Haematites coerulefcens*.

Hat eine bläulichgraue Farbe, wird nicht vom Magneten gezogen, giebt, wenns gerieben wird, ein rothes Pulver, und ist hart.

- 1) dicht, mit mattem Bruche.
- 2) würfelich mit glänzendem Bruche.
- 3) ährenähnlich. Ist der gemeinste schwedische Torrstein.

- 4) schuppenartig. Eisenglimmer. Eisenman.

Ist so beschaffen, als wenn er aus Schalen zusammengesetzt wäre. Der Glimmer lieget quer über die Lagen der Theile. Jobsbo in Norrberke, Refaklitt in Helsingeland.

1. schwarz. Gellebeck in Norwegen.
2. bläulich grau. Refaklitt.

Wenn Kies neben dieser Art im Gebürge steht, wie in Sandsiber in Norwegen, so wird er nicht allein vom Magneten gezogen, sondern auch an sich selbst magnetisch. (§. 211.)

5) drusenartig oder krystallisirt.

1. in achteckigten Krystallen.

2. in vielseitigen — —

3. in cellulösen Drusen. Die Mosgrube in Norberg.

Diese verschiedene Gattungen sind die gewöhnlichsten in Schweden, und selten sind sie kieshaltig, oder mit fremden Körpern, außer den Bergarten vereinigt. Es ist merkwürdig, daß, wenn diese etwas von Schwefelkies theilen in ihrer Mischung haben, so gleich diese Kiestheile vom Magneten gezogen werden. Das Pulver derselben bleibt demohngeachtet sowohl alsdenn, als sonst, roth, oder röthlich braun. Gemeiniglich sind sie mit Schwefel vermischt, wenn sie in Kalksteinen sitzen. Dergleichen aber sind bey uns sehr selten. Ich weis nur einen Ort, wo sie gefunden werden, nämlich bey dem Billsee in Süderberke. (S. §. 213.)

§. 202.

2. schwarzbraunes Blutsteinerz. *Haematites nigrescens*. Schwarzer Glaskopf.

Giebt wenns gerieben wird, ein rothes oder braunes Pulver, vom Magneten wird es nicht gezogen und ist ganz hart. Man findet es

1) dicht, mit glasartigem Bruche. Der westliche Silberberg.

2) strahs

2) strahlig.

3) drusenartig oder krystallisirt.

1. in runden Zacken. Siberien.

2. in zusammenlaufenden runden Theilen mit einer vielseitigen Fläche.

In Deutschland sind diese Gattungen gemein, bey uns aber sehr selten.

### §. 203.

3. rothes Blutsteinerz. *Haematites ruber.*

**Rother Glasfopf.** Wird gefunden

1) dicht, und im Bruch matt. Der westliche Silberberg.

2) schuppenartig. Eisenram. Findet sich gemeiniglich beym eisenfarbigen Eisenglimmer, und beschmutzet die Hände.

3) drusenartig.

1. aus zusammenlaufenden runden Theilen, die entweder eine glatte, oder vielseitige Fläche haben.

(4) strahlig; Irrgang bey Platte in Böhmen. B.)

### §. 204.

5. gelbes Blutsteinerz. *Haematites flavus.*

1) dichtes.

2) faserigtes. Camerhof in Böhmen.

**Anmerk.** Die Verschiedenheit der Farben in den Blutsteinerzen sind von eben der Beschaffenheit, von der die Eisensalze sind, welche entweder auf dem nassem, oder trockenen Wegen zubereitet, und einem ungleichen Grad der Wärme ausgesetzt werden.

### §. 205.

§. 205.

2) Kalkförmiges mit fremden Körpern vermisches Eisenerz. *Minera ferri calciformis heterogeneis mixta.*

1. mit Kalkerde. Stahlstein. Siehe §. 30.

2. mit Kiesel Erde. Eisenhaltiger Jaspis. Sinople. S. §. 65.

3. mit Granaterde. Granat oder Schörl. S. §. 69.

4. mit Thonerde. S. Bolus, §. 86.

5. mit Glimmererde. S. Glimmer, §. 95.

6. mit Magnesia. S. §. 116.

§. 206.

7. Mit Alkali und brennbaren Theilen. *Calx martialis phlogisto juncta, et alcali praecipitata.* Blaue Eisenerde. Natürliches Berlinerblau.

1) mürbes oder staubartiges. Auf den Ebenen in Schonen, im Torse. Eckardsberge in Sachsen. Die Norbländer in Norwegen.

§. 207.

8. Mit einer unbekannten im Wasser sich erhärtenden Erdart. *Calx Martis terra incognita in aqua indurescente mixta.* Cementum. Kitt.

1) mürb



- 1) mürbes oder körniges. *Terra pouzzolana* aus Neapel, und Civita Vecchia, in Italien.

Ist von röthlich brauner Farbe, sehr eisenhaltig und ziemlich leichtflüßig.

- 2) verhärtetes. *Cementum induratum*.

Trass. Tarras. Köln.

Hat eine weisgelbe Farbe, ist auch sehr eisenhaltig, und hat mit dem erstern gleiche Eigenschaften. Im Kalkwasser erhärtet es schleunig. Diese Eigenschaft kann man dem Eisen allein nicht zuschreiben, sondern den Veränderungen desselben durch zufällige Mittel, indem man dergleichen Erz, kaum an andern, als solchen Orten finden wird, wo feuerspendende Berge entweder schon gewesen, oder noch in den Tiefen der Berge sind.

### §. 208.

9. Eisenkalk mit andern unbekannten Erdenarten vereinigt. *Ferrum calciforme terra quadam incognita intime mixtum*. Lungsteen, (Schwerer Stein,) uneigentlich sogenannte weisse Zinngrauen.

Ist dem Granatsteine und den Zinngrauen ähnlich, fast so schwer als reines Zinn, aber ganz schwerflüßig, und ungemein schwer zu reduciren. Doch hat man aus demselben mehr als dreyßig pro Cent Eisen herausgebracht. Borax und alkalisches Salz lösen ihn sehr langsam auf, Sal fusibile microcolmicum aber sehr schleunig, und giebt ei-

ne

ne schwarze Schlacke, daher muß selbiges in der Probe gebraucht werden. Es wird gefunden.

1) dicht, feinkörnig.

1. röthlich, oder fleischfarbig.

2. gelb. Die Bastnäsgrube bey der Ritterhütte.

2) spatartig, mit einer fetten Oberfläche.

1. weis. Marienberg, und Altenberg in Sachsen.

2. perlenfarbig. Bispberg.

Anmerk. Wo sich diese Eisenart zeigt, welche ziemlich selten ist, ist gemeiniglich Wasserbley, (Molybdaena) in der Nachbarschaft, und die Geschichte des Wasserbleys in den Abhandlungen der schwedischen Akademie der Wissenschaften hat mich auf die Gedanken gebracht, daß sie vielleicht etwas wenigß Zinn halten möchte, welches weiter zu untersuchen ist. Herr Cronstedt hat in eben diesen Abhandlungen Versuche, die er mit gewissen Arten, von der Ritterhütte und dem Bispberge angestellet, mitgetheilet, so wie Herr Rinnmann eine große Menge anderer eisenhaltiger Erdbarten beschrieben hat. Man sehe die Abhandl. der schwed. Akad. der Wissenschaften 1751 und 1754.

§. 209.

2. Aufgelöstes oder mineralisirtes Eisen.  
*Ferrum mineralisatum.*

1) durch Schwefel allein.

1. ganz durch Schwefel mineralisirt.  
Schwefelties. S. §. 152.

2. durch sehr wenigen Schwefel. Schwarzes Eisenerz. *Minera ferri atra.*

Dieses

Dieses wird entweder vom Magneten angezogen, oder es ist selbst Magnet, und ziehet Eisen an sich. Wenns gerieben wird, giebt es ein schwarzes Pulver.

1) Magnetisches Eisenerz. *Minera ferri attractoria. Magnes. Magnet.*

1. stahldichtes mit matten Bruche. Auf dem sogenannten Högberg in Gagnäs kommt es zu Tage von einer so großen magnetischen Kraft vor, als natürliche Magneten zu haben pflegen.
2. feinkörniges. Sachsen.
3. grobkörniges. Die Spetalsgrube in Norrberg, und die Kärrgrube. Es verliert seine magnetische Kraft sehr leicht.
4. grobblättriges. Magnetischer Eisenglimmer. Sandsöwer in Norwegen. Ist ein kiesartiger Eisenmann, und giebt ein rothes Pulver. (§. 203, 1).

§. 210.

2) Eisenerz, das roh vom Magneten gezogen wird. *Minera ferri retractoria.*

Dieses giebt, wenns gerieben wird, entweder

1. ein schwarzes Pulver. *Tritura atra*, und dessen Gattungen sind:
  - 1) stahldichtes. Aebelfors.
  - 2) feinkörniges. Dannemora.
  - 3) grobkörniges. Die Kärrgrube.

Von dieser Art findet sich ein guter Vorrath in den schwedischen Eisengruben. Sie machen den größten

größten Theil der leichtflüssigen Erze aus, indem sie mehrentheils in leichtflüssigen Bergarten, und eben so selten in Quarz, als Blutstein in Kalksteinen vorkommen.

## §. 211.

2. oder, ein rothes Pulver. *Tritura rubra.*

Die hierunter gehörende Gattungen sind an sich Blutsteinerze, die durch den beygemischten Schwefel, oder Kalk geschickt gemacht worden vom Magneten gezogen zu werden.

1) derbes. In einer öden Grube bey Billesee im Kirchspiele Söderberk.

2) feinkörniges. *Smirgel.* Kommt aus der Levante, und ist im Glimmer eingemischt. Vom Magneten wird es sehr stark angezogen, und riechet nach Schwefel.

3) grobwürfliches *Spiegelerz.* Die Thomsensgrube bey Arendal in Norwegen.

4) grobblättriges. *Eisenglimmer.* *Eisenmann.* Gellebeck in Norwegen.

Anmerk. Diese sind recht selten in Schweden, indem das meiste Blutsteinerz bey uns rein ist, wie wir (§. 203.) angemerkt haben, und unsern vortreflichen Torrstein (trockenes Eisenerz) ausmachet.

## §. 212.

2) durch Arsenik. *Ferrum arsenico mineralisatum.* Mißpickel. S. §. 225.

3) durch geschwefelten Arsenik. *Rauschgelbkies.* (§. 243.)

4) durch

- 4) durch Vitriolsäure. Eisenvitriol. (§. 122.)
- 5) durch ein brennbares Wesen. Eisenbranderg. (§. 161.)
- 6) durch andere geschwefelte, und mit Arsenik vermischte Metalle. Man sehe jedes an seiner gehörigen Stelle.

## §. 213.

## Anmerkungen vom Eisen.

Dieses Metall ist mit so vielen andern mineralischen Körpern vereinigt, daß man nicht im Stande ist, alle herzurechnen. Man muß sich mit dererjenigen Kenntniß begnügen, in denen es einen merklichen Theil ausmachet. In Gewächsen und Thieren ist Eisen gefunden worden, und gewisse Eisenerze scheinen sich zum Nutzen des Gewächstreiches bequemen zu können. Man nimmt dieß an den Halden der leichtflüssigen Eisenerze, und anderer mit Kalk vermischten Arten, wahr.

In Absicht auf die Haushaltungskunst theilet man das Eisen ein in Kalt- und rothbrüchiges Eisen, und die Eisenerze in trockene, leicht- und selbstflüssige, welche Eintheilung auf zufälligen Umständen, und Behandlungsarten des Eisens beruhet. Obgleich das Eisen in sehr vielen Erdarten häufig angetroffen wird, so kann man doch nicht mit Bechern daraus den Schluß folgern, daß eine jede Erde durch den Zusatz brennbarer Theile dazu könne gebracht werden, daß sie Eisen gebe; denn alsdenn würde dieß auch mit dem russischen Glase, reinem Quarze, Kreide, weißem klaren Flußspate, und andern, mit denen doch bisher der Versuch nicht geglückt hat, geschehen müssen.

Hier in Schweden hat die Natur eine unglaubliche Menge von Eisenerzen mitgetheilet. Ganze Felsen in  
 P Lapp=

Lappland um Torneo herum bestehen aus reinem und reichen Eisenerze. Fast alle unsere Provinzen haben davon mächtige Gänge, und Erze von solcher Beschaffenheit, daß wenige Länder bessere werden vorzeigen können.

Die magnetische Kraft kennen wir ihrer Ursache und Entstehungsart nach eben so wenig, als die Electricität, ob wir gleich von beyder Wirkungen einige Kenntniß haben. Beyde sind bisher nicht ohne Grund, für besondere Kräfte gehalten worden, sie möchten aber vielleicht mit der Zeit, als näher verwandte angesehen werden. Die magnetische ist dem Eisen nicht natürlich, sondern sammlet sich nach und nach in demselben. Hiervon zeugen verschiedene Versuche. Man kann sie dem Eisen benehmen. Sie kömmt aber, gleichsam aus der Luft wieder; denn die natürlichen Magnetsteine brechen meist in den Tageklüften, und in der Tiefe, unter denselben findet man lauter retraktorisches Eisenerz. Der Unterschied, der zwischen Knights künstlichen Magneten, und einer stählernen Stange von einer ähnlichen oder andern Gestalt ist, ist auch zwischen einem natürlichen Magneten, und einem schwärzlich-blauen Eisenerze, daher es ungereimt ist mit einem gewissen Schriftsteller zu behaupten, daß kein Eisenerz vom Magneten könne gezogen werden, das nicht selbst einige magnetische Theile enthielte.

## Zweyte Abtheilung.

§. 214.

### Halbmietalle.

Von diesen sind zur Zeit sieben entdeckt.

1) Quecksilber. *Argentum vivum.*  
*Mercurius. Hydrargyrum.*



Ist von allen Metallen durch folgende Kennzeichen unterschieden:

1. Hat es eine weisse glänzende Farbe, die etwas dunkler ist, als die Farbe des Silbers.

2. In der Kälte ist es flüßig, und durch die geringste Kraft theilbar, hängt sich aber nicht, als nur an wenigen Körpern an, welche es an sich zieht. Man sagt daher, daß es nicht naß mache.

3. Im Feuer ist es flüchtig.

4. Nach dem Golde hat es die größte Schwere, indem sie sich gegen die Schwere des Wassers verhält, wie 13, 593: 1000.

5. Die übrigen halbe, und ganze Metalle zieht es an sich, und vereinigt sich mit denselben, nur nicht mit dem Kobalte und Nickel, welche mit demselben zu vereinigen, bisher noch keine Handgriffe bekannt sind. Diese Vereinigung heißet eine Amalgamation, und geschieht in folgender Ordnung: Gold, Silber, Zley, Zinn, Zink, Wismuth, Kupfer, Eisen, Spiessglaskönig, unter welchen die drey letztern schwer genug zur Vereinigung zu bringen sind. Das Eisen erfordert des Eisenvitriols Auflösung zum Hülfsmittel.

6. Von der Salpetersäure wird es aufgelöst, und aus dieser Auflösung kann es durch ein flüchtiges Alkali in ein weisses, und durch ein Feuerbeständiges Laugensalz zu einem gelben Pulver, oder Kalk niedergeschlagen werden.

7. Vom Vitriolöl wird es durch starkes Kochen mit demselben, aufgelöst.

P 2

8. Die

8. Die Salzsäure thut ihm nichts, wenn es nicht vorher durch andere Säuren aufgelöst ist, in diesem Falle aber vereinigen sie sich, und sie können zusammen sublimirt werden, durch welche Sublimation ein starker Gift erhalten wird.

9. Mit dem Schwefel vereiniget es sich durchs Reiben zu einem schwarzen Pulver, welches der mineralische Mohr, Aethiops mineralis genennet wird. Dieser läßt sich durch die Sublimation in einen strahligten Körper, den wir künstlichen Zinnober, Cinnabaris factitia nennen, verwandeln.

10. Der Schwefel verläßt das Quecksilber, wenn er Gelegenheit hat sich mit dem zugesetzten Eisen, oder Kalk zu vereinigen. Das Quecksilber gehet alsdenn durch die Destillation in metallischer Gestalt über; sehet man aber ein feuerbeständiges Alkali hinzu, so bleibt in dem übrigbleibenden etwas vom Quecksilber zurück, welches eine Schwefelleber ist.

### §. 215.

Das Quecksilber wird gefunden:

1) Gediegen oder in metallischer Form.

*Mercurius natiuus, virgineus.*

In den Quecksilbergruben bey Hydria in Friaul, oder in Niederösterreich, im Thon, oder in einem schwarzen schieferartigen Tropfsteine, aus welchem es, entweder, von selbst, oder nach der Erwärmung durch die Hand, herauströpfelt. In der sahlbergischen Grube auf der Tiefe, die Herrn Steens Tiefe genennet wird, hat es sich biswei-

bisweilen, und zwar mit gebiegenem Silber amalgamirt gezeigt.

## §. 216.

2) Mineralisirt. *Mercurius mineralisatus.*

1. Durch Schwefel. *Mercurius sulphure mineralisatus.* **Berazinnober.** *Cinnabaris nativa.* Hat eine rothe Farbe, und seine Schwere ist gegen des Wassers wie 7, 500: 1000.

## A. Feiner Zinnober.

- 1) Weicher Zinnober. *Cinnabaris friabilis.*  
Zwenbrücken. Gleichet einer rothen Ocher.
- 2) Fester Zinnober. *Minera mercurii indurata.*

Hat eine hochrothe Farbe, und ist in Ansehung seines Gewebes

1. derb. Siebenbürgen. (Durchsichtiger bricht bey Neumärktel in Crain. B.)
2. strahlig.
3. kleinwürfelich, oder blätterich. Sydrion. Ungarn.
4. krystallisirt.

- 1) in würfeligter Gestalt. Ist durchsichtig und hochroth wie ein Rubin. Muschlandsberg in Zwenbrücken.

Anmerk. Der Verfasser hat in der vorigen Ausgabe eines schwarzen Zinnobers Meldung gethan, er ist aber falsch berichtet worden, weil man dergleichen nirgends gefunden. Der Zinnober bricht in Thonschiefer und Kalksteinen in Sydrion, in Kalkstein in Spanien, im Quarz in Cärnthen und Ungarn, etwas wenig von Zinnober findet man in Böhmen, Sach-



sen und Italien bey Pisa. Ein Gelehrter hat geglaubt bey'm Kupfererze von Lauterberg auch etwas zu entdecken, allein es ist ein rother Kupfertalk gewesen, der noch anjeto daselbst bisweilen bricht. B.

### **(B. Unreiner Zinnober.**

1. Lebererz, welches in Idrien das mehreste ausmacht, und den Namen von seiner Farbe bekommen hat. Dem äußeren Ansehen nach gleicht es einem eisenhaltigen verhärteten Thon; seine Schwere aber entdeckt den metallischen Gehalt, der bisweilen 80 Pfund im Centner austrägt.
2. Branderz, läßt sich bey'm Licht anzünden, ist 9 — 50 pfündig an Quecksilbergehalt. B.)

§. 217.

2. Durch Schwefel und Kupfer zugleich.  
*Mercurius sulphurato cupro mineralisatus.*

Ist schwarzgrau, im Bruche glasartig, und brüchig, im Feuer prasselt es entseßlich, und zeigt seinen Kupfergehalt, nachdem das Quecksilber und der Schwefel verrauchet ist, durch seine gewöhnliche rothe Farbe im Borarglase, welches weiter getrieben, und diluirt, grün und durchsichtig wird.

Der Muschel Landsberg in Zweybrücken.

§. 218.

### **Anmerkungen vom Quecksilber.**

Die Theilbarkeit des Quecksilbers in der Kälte könnte bey jemanden ein Bedenken verursachen, ob es wirklich ein Metall zu nennen sey, wenn es nicht ein so altes Recht auf diesen Namen daher hätte, weil er da gewesen, als die Metalle von den Planeten ihre Namen

men erhielten, und die Anzahl jener, der Anzahl dieser gleich gemacht wurde.

(Im Jahre 1760 den 6 Januarii hat man zu Petersburg bey einer natürlichen Kälte von  $33\frac{3}{4}$  ° unter dem Frierpunkt des Reaumur'schen Thermometer, durch eine künstliche Kälte von  $186\frac{3}{4}$  ° das Quecksilber zu einem festen geschmeidigen Körper gebracht. B.)

Daß das Quecksilber in allen Metallen nothwendig seyn müsse, will man eben heutiges Tages, nicht überall glauben, indem die zum Beweis aufgegebenen, und hernach angestellten Proceße selten, wenigstens nicht an allen Orten haben gelingen wollen. Man glaubt vielmehr, daß die Alten durch ihre mercurialisches Erde eine solche, die sich durch Hinzuthuung brennbarer Theile im Feuer reduciren läßt, verstanden haben, besonders, da es nicht die ausgebrannten Kalke der Metalle, sondern die Metalle selbst sind, die der Merkur anziehet.

## §. 219.

2) Wismuth. *Vismutum. Bismutum. Marcasita officinalis.* Aschblyen.

Ist 1. der Farbe nach weisgelb.

2. Im Bruche blätterig, weich unter dem Hammer, und dennoch sehr brüchig.

3. Seine eigenthümliche Schwere gegen des Wassers ist wie 9, 700 : 1, 000.

4. Ganz leichtflüßig, läßt sich wie Bley verfallen und verschlacken, und zwar leichter als jenes. Daher treibet er auch auf der Kapelle. Er ist ziemlich flüchtig.

5. Sein Glas wird gelbbraun, und hat die Eigenschaft, daß es, wenn Gold mit dem Wismuth

muthe zusammengeschmolzen, verkalft, und dann verglaset wird, einen Theil desselben behält.

6. Mit andern Metallen, nur nicht mit dem Kobalte und Zink, kann er vermischet werden. Er machet sie alsdenn weis und spröde.

7. Im Scheidewasser wird er ohne Farbe aufgelöst. Die Auflösung durch Königswasser aber wird roth. Aus beyden läßt er sich durch reines Wasser, als ein weißes Pulver fällen, welches Blanc d'Espagne genennet wird. Die Rochsalzsäure schlägt ihn auch aus der Auflösung nieder, und machet mit ihm den Hornwismuth. *Vismuthum corneum.*

8. Mit dem Quecksilber läßt er sich leicht amalgamiren, und in der Vermischung mit andern Metallen macht er die Theile derselben so subtil, daß sie mit dem Quecksilber durch semisches Leder hindurch gehen können.

§. 220.

Wismuth wird in der Erde gefunden

1) Gediegen. *Vismutum nativum.*

Ist dem Wismuthkönige ähnlich, hat aber kleinere Schuppen.

1. angeflogen.

2. derb und Kleinwürfelich.

Findet sich zu Schneeberg und an andern auswärtigen Orten in - und neben den Kupfererzen, auch im Neuen - Berge im Kirchspiele Stora - Eskedwi, und in Dalekarlien.

§. 221.



## §. 221.

2) In der Form eines Kalkes. *Vismutum calciforme.*

1. Staubartig und mürbe. *Ochra vismuti.*

Hat eine weißlichgelbe Farbe. Man findet es in den am Tage befindlichen Verwitterungen bey los.

Man pflegt sonst den bleichrothen Wismuthkalk Wismuthblüthe zu nennen, allein es ist dieses unrichtig; denn der Wismuthkalk und dessen Auflösungen werden niemals roth, sondern dieß ist eine Eigenschaft des Kobaltes.

Ich habe eine strahlige Druse von metallischem Ansehen aus Schneeberg gesehen, die auch den Namen der Wismuthblüthe erhalten hatte. Ich fand aber bey dem kleinen Versuche, den ich damit anstellte, daß sie gar nicht aus Wismuth bestand, sondern sich vielmehr wie Zink verhielte, wenn man sonst dieses letztere Metall als gediegen annehmen darf.

## §. 222.

3) Mineralisirter Wismuth. *Vismutum mineralisatum.*

Ist der Farbe und dem äußern Ansehen nach einem grobwürflichten Bleiglanze gleich, bestehet aber aus ganz dünnen vierseitigen Scheiben, welches ihm, wenn er in die Quere gebrochen wird, ein strahllichtes Ansehen giebt.

1) Durch Schwefel. *Vismutum sulphure mineralisatum.*

¶ 5

1. grobs

1. grobblätteriger.

Vastnäs bey der Ritterhütte. Väsninge. Stripos.

2. mit kleinen Schuppen.

Die Jakobsgrube bey der Ritterhütte. Die Losgruben in Färila.

§. 223.

2) Durch geschwefeltes Eisen. *Wismutum ferro sulphurato mineralisatum.*

1. mit groben Schuppen von keilsförmiger Figur.

Die Königsgrube bey Gellebeck in Norwegen.

Anmerk. Dieser mineralisirte Wismuth giebt einen feinstrahligen so genannten Stårstein, daher er von denen, die einen reinen König aus ihm zu schmelzen verabsäumen, zu den Spiesglaßerzen gerechnet wird, und dieß mit mehrerer Gewisheit von denen, die die so genannten Stårsteine mit reinen Metallen verwechseln.

In Schneeberg hat man den so genannten Taubenbälfigen Wismuth, und einen andern Federwismuth genannt. Jenen neunt man so von seiner Farbe, diesen von seiner Textur. Der letztere soll in Kobaltgehalt sehr hoch kommen. B.)

§. 224.

## Anmerkungen vom Wismuth.

Obgleich Herr Professor Pott in einer ganz besondern Abhandlung vom Wismuth gezeiget, daß der Wismuth ohne Farbe aufgelöset, und durch reines Wasser gefällt werde, auch der Herr Bergrath Brandt in den Upsal. Abhandl. 1735. den Kobalt deutlich beschrieben hat, so findet man doch, daß neuere

Schrift

Schriftsteller eine Beschreibung vom Wismuthe geben, die zugleich die vornehmsten Kennzeichen des Kobalts enthält. Sie sagen nämlich, daß der Wismuth ein Glas von blauer Farbe gebe, und die Auflösungen roth färbe. Der Fehler entstehet daher, weil der Wismuth gemeiniglich unter den Kobalterzen vorkommt, und von denselben durch die Säuerung abgesondert wird, da alsdenn der Kobalt, weil er schwerer ist, zurück bleibt, und von den Handwerkern den Namen: Wismuthgraupe erhält.

Ein solcher Irrthum ist bey andern zu entschuldigen, aber nicht bey solchen Leuten, die ihre aus Unwissenheit begangene Irrthümer vertheidigen wollen. Die Halbmetalle haben das schlechte Schicksal gehabt, daß sie sehr wenig sind untersucht worden, so daß wir, wenn nicht die Alchymisten vom Quecksilber, Spießglase, und dem Zinke gute Gedanken geheget hätten, noch vieler Vortheile, die wir in der Arzeneykunde, und im gemeinen Leben aus deren Gebrauch erhalten, würden entbehren müssen. Der Wismuth hat zwar zu seiner Zeit gleiches Glück gehabt; allein er ist nicht lange in dieser Achtung geblieben, sondern denen, die sich mit geringern Dingen, als mit Gold, und allgemeinen Arzeneyen beschäftigen, in die Hände gerathen. Zinngießer, Verzinner, und andere Handwerker haben nur in der Leichtflüchtigkeit desselben, und in der Farbe und Härte, die er dem Zinn und Bley giebt, Vortheile gesucht.

S. 225.

### 3) Zink. *Zincum.* *Conterset.* Spiauter.

1) Kommt der Farbe nach dem Bley am nächsten, läuft aber nicht so leicht in der Luft an.

2) Im Bruche ist er nebelich, und gleichsam aus flachen Pyramiden zusammen gesetzt.

3) Seine

3) Seine eigenthümliche Schwere ist gegen die Schwere des Wassers wie 6900 oder 7000: 1000.

4) Schmelzet, ehe er glüend wird. Wenn er zu schmelzen anfängt, brennet er mit einer Flamme, deren Farbe zwischen der blauen und gelben ist. Sein Kalk steigt alsdenn in offenem Feuer in weissen weichen Zinkblumen in die Höhe, allein in verschlossenen Gefäßen gehet er mit dem zugesetzten brennbaren Wesen in metallischer Gestalt über. Ein Theil desselben pfleget bisweilen zu verglasen.

5) Er vermischet sich mit allen Metallen außer dem Wismuth, und macht selbige mit sich flüchtig. Mit dem Eisen geschieht die Vereinigung sehr schwer, ohne Behülfe des Schwefels. Gold und Kupfer haben dazu die stärkste Anziehungskraft. Das Kupfer erhält dadurch eine gelbe Farbe, welche zu vielen Versuchen, und metallischen Zusammensetzungen Anleitung gegeben.

6) Er wird von allen Säuren aufgelöst. Die Vitriolsäure wirket auf ihn am stärksten. Sie muß aber mit Wasser verdünnet seyn, wenn er dadurch aufgelöst werden soll. Es kann seyn, daß die überflüssigen brennbaren Theile im Zink, die Ursache dieser starken Anziehungskraft des Vitriols seyn.

7) Das Quecksilber läßt sich leichter mit dem Zinke, als mit dem Kupfer amalgamiren, so daß  
man



man durch dieses Mittel den Zink aus Kupfer-  
vermischungen scheiden kann.

8) Durchs Reiben scheint er eine elektrische  
Eigenschaft zu erhalten, und darnach vom Magne-  
ten angezogen zu werden. Diese Wirkungen sind  
bisher noch nicht hinlänglich erkläret worden.  
Sie möchten aber wohl Anleitung zu Versu-  
chen und Untersuchungen geben: ob die erstere  
Kraft sich auf diese Art bey Metallen zeige, und  
ob die letztere andern Metallen außer dem Ei-  
sen zukomme.

## §. 226.

Zink wird gefunden

) in der Form eines Kaltes. *Zincum calci-  
forme naturale.*

1. rein. *Minera zinci calciformis pura.*

1) verhärtet. *indurata.*

1. dicht.

2. drusenartig.

Hat eine weißlich graue Farbe, und siehet an der  
Oberfläche aus, wie ein Bleyspat. Dieses An-  
sehen kann nicht beschrieben werden, wird aber  
durch ein geübtes Auge leicht erkannt. Er glei-  
chet einem durch die Kunst gemachtem Zinkglase.  
Mit andern Galmeharten wird er in Namur  
und Engelland gefunden. (Einige haben sich wie  
Ktopfsteine erzeugt. B.)

2. gemischt. *Minera zinci calciformis im-  
pura.*

Kry.

1) mit Eisenoxyd. *Ochra f. calx zinci martialis.*

1. halbverhärtet. *Ochra zinci indurata.*  
Galmey. *Lapis calaminaris.*

1) weisgelb. Tarnowitz in Schlesien. Engelland. Achen.

2) röthlichbraun. Polen. Namur.

Scheinet eine verwitterte Blende zu seyn.

2) mit Eisenthon, oder Bolus. Der Stollberg, in Norrberke. (§. 86, 4.)

3) mit Bleioxyd und Eisen. Engelland.

Anmerk. In den englischen Gebürge bey Bristol, die Mendip-hills genannt werden, bricht man eine Menge Galmey; unter andern Abänderungen habe ich einen, der in vielseitige Krystallen angeschossen ist, als eine seltene Art bekommen. Die englischen Grubenarbeiter nennen ihm Bony Calamine. B.

### §. 227.

2) Mineralisirt. *Zincum mineralisatum.*

1. mit geschwefelten Eisen. *Zincum ferri sulphurato mineralisatum.* Pseudogalena.

Blende.

1) in metallischer Form. *Zincum forma metallica sulphuratum.* Zinkerz.

3) Hat eine metallische bläulichgraue Farbe, die nicht so helle ist, als die Farbe des Bleiglanzes, aber auch nicht so dunkel, als unsere schwedische Eisenerze.

I. von



1. von kleinen Würfeln, oder Blättern zusammengesetzt. China. Kongsberg und Jarlsberg in Norwegen.
2. derb. Bowallen, und die Skenshütte in Lina.

## §. 228.

- 2) in der Form eines Kalkes. *Zincum calciforme cum ferro sulphuratum.* Blende, Rothschlag. In Ungarn Kolfor. *Sterile nigrum.* *Pseudogalena.*

## 1. mit groben Schuppen.

- 1) gelbe halbdurchsichtige. Scharfenberg in Meissen. Schemnitz. Kongsberg.
- (2) Rothe, durch das Reiben phosphorescirende. Scharfenberg in Meissen. B.)
- 3) grüne. Kongsberg.
- 4) schwarze. Bechblende. Sachsen. Sahlberg. Fahlun.
- 5) schwarzbraune. Der Storfallsberg in Lina.

## 2. mit kleinen Schuppen.

- 1) weis. Der Silberberg in Rättwick.
- 2) weislichgelb. Rättwick.
- 3) röthlichbraun. Rothschlag. Sahl. Hällefors. Der westliche Silberberg.
3. feinkörnig schimmernd Braunbleierz. Goslar.

- 1) dunkelbraun. Der Rammelsberg, Sahlberg.

(4. Kry

## (4. Krystallisirt.

- 1) dunkelroth. Alte Nordgrube bey Freyberg, sehr rar. Etwas dergleichen bricht auf dem Morgenstern und Himmelsfürsten.
- 2) braun. Ungarn und Siebenbürgen.
- 3) schwarz. Ungarn.

Diese letzteren Abänderungen können von Anfängern leicht mit Zinngrauen verwechselt werden, ein geübtes Auge unterscheidet sie aber leicht durch ihre blättriche Textur und geringere Härte. Ihre Durchsichtigkeit rühret von einem geringen Eisengehalt her. B.)

Anmerk. In den letztern Blendarten ist der Zink gleichsam in der Form eines Glases oder Kalkes. Sie sind daher oft durchsichtig. Im Zinkerze hingegen scheint er, so wie die mehresten durch Schwefel mineralisirte Metalle, mehr in metallischer Form zu seyn. Nichts destoweniger ist der Schwefel seinem ganzen Wesen nach, sowohl in der Blende, als im Zinkerze. Der merkliche Unterschied im äussern Ansehen muß also einer andern Ursache, als dem Zinkgehalt zugeschrieben werden; denn die gelben und weißen Blenden sind oft reichhaltiger, als die Zinkerze. Diese aber sind dennoch leichter zu behandeln, wenn man sich das Metall zu Nuge machen will. So ist z. E. in der Blende kein hinreichender Theil von Schwefel, um die Calcinirung des Metalls zu verhindern.

Es ist gleichgültig, ob man eine geröstete Blende Galmey nenne oder nicht, wenn sie nur von der Beschaffenheit ist, daß sie mit gleichem Vortheile kann gebraucht werden, als der Galmey, dem die Natur durch die Verwitterung vom Schwefel befreyet hat. Dieses gehet

gehet mit gewissen Blenden sehr wohl von statten. Der Herr Bergrath Swab hat hier in Schweden überzeugende wichtige Proben gemacht. Es zeigt also eine Unerfahrenheit an, wenn man behauptet, daß der Schwefel durchs Rösten nicht könne fortgetrieben werden, ohne daß der Zink verbrenne, und daß die Zinkerze in Feuer, das zum Rösten der Metalle angewandt wird, ohne zugesetzte brennbare Materie, weiße Zinkblumen geben sollten.

Von dieser Beschaffenheit soll doch der Herr Berg-rath von Justi eine Gattung gefunden haben. Er nennet sie in seiner Mineralogie Zinkspat. Ich zweifelte aber, daß er Zink halte, bis ich erfahre, daß er bey'm Rösten brennbares Wesen hinzu gesetzt, und Zink aus demselben reducirt habe; denn obgleich die Zinkblumen nicht allemal wohl ausgebrannt sind, so weiß man doch kein Exempel von einem natürlichen Zinkerze, das bey'm Rösten vor sich selbst dergleichen Blumen giebt. Es wird eine starke Hitze erfordert, um durch brennbare Theile, aus einem wirklichen metallischen Kalke oder Glase, es seyn solche künstliche oder natürliche, selbige zuwege zu bringen. Gediegener Zink hat es nicht seyn können, da es einem Spate ähnlich war, und kaum wird es in der Natur gefunden.

## §. 229.

## Anmerkungen vom Zink.

Schon in den ältesten Zeiten hat man verstanden Messing zu machen. Es hieß damals Aes corinthiacum, und bestund aus Kupfer und Zink. Die alten Münzen und andre alte Sachen waren aus dieser Zusammensetzung gemacht. Allein erst seit kurzem hat man erfahren, daß es dieses Halbmetall sey, so im Galmey steckt, und daß es ein besonderer Körper sey, den die Natur so zubereitet, und in sein eigenes Erz gesetzt hat, indem man ihn bey Goslar einigermassen  
D
rein



rein fand, und unter dem Namen Tutanego aus China herbrachte. Der Herr Bergrath Brandt half der gelehrten Welt aus einer großen Menge ungegründeter Muthmaßungen vom Ursprung des Zints und der metallischen Erde des Galmey's, da er im Jahre 1734. Gelegenheit hatte, die Galmey- und Blende-Arten aus Rättwicz zu untersuchen. Er zeigte in seiner Geschichte der Halbmetalle, daß die Blende und der Galmey Zinkerze wären, und daß der Galissenstein ein Vitriol sey. Gleich darauf entdeckte der Bergrath von Swab das bläulichgraue Zinkerz bey Bowallen, bereitete davon den Galmey, und destillirte im Jahre 1738. Zint im Großen bey Westermicz. Die Einrichtungen mußten hernach wegen der zwischen kommender Hindernisse ruhen. Hiedurch haben vielleicht diese beyden ältere Erfinder den Herren Vott und Margraf zur näheren Bekanntmachung der Geschichte des Zints Gelegenheit gegeben. Der erstere handelt hiervon in seiner Abhandl. de Pseudogalena, und des letztern Abhandlung finden wir in den Berlinischen Denkschriften. Doch will ich beyden wohlverdienten Männern die Ehre der eigenen Erfindung der Versuche nicht streitig machen.

Das Rammelsberger Zinkerz ist wie der größte Theil der Bley- und Kupfererze aus dieser Grube, im Bruche ganz feinkörnig oder verb. In den letztern ist es auch bisweilen eben eingesprengt. Man wird dessen sogleich nicht gewahr, sondern muß vorher dazu gewohnt werden, und etwas davon wissen. Nichts destoweniger scheint es, daß ein guter Mineralogus eher auf den Gedanken würde gefallen seyn, daß das sogenannte Braunbleyerz ein Zinkert sey, als daß dieses Halbmetall für ein Produkt von Bley, Kupfer und Eisen könne gehalten werden.

## §. 230.

4) Spiesglas. *Antimonium. Stibium.*

Ist 1. von weißer Farbe, fast wie das Silber.

2. brüchig, und zeigt im Bruche glänzende Flächen, die mehrere Länge als Breite haben.

3. Im Feuer flüchtig, und raubet mit sich einen Theil der andern Metalle, das Gold und die Platina ausgenommen. In mittelmäßiger Hitze läßt es sich zu einem hellgrauen Kalk calciniren. Dieser Kalk ist strengflüssig, und schmelzet zu einem röthlich braunen Glase.

4. Vom Salzgeiste und dem Königswasser wird es aufgelöst, aber vom Salpetergeiste wird es nur zerfressen. Durch Wasser wird es aus der Auflösung, die durch Königswasser geschehen ist, niedergeschlagen.

5. Sowohl der Kalk und das Glas desselben, als auch das Spiesglas in seiner metallischen Gestalt, erregt bey den Menschen ein Brechen. Dieß erfolgt nämlich, wenn es von einer andern Säure aufgelöst worden, als durch die Salpetersäure, welche ihm diese Wirkung benimmt.

6. Mit dem Quecksilber läßt es sich amalgamiren. Es muß aber der Spiesglaskönig hinzugegossen werden, wenn es mit heißem Wasser bedeckt stehet, oder der *Regulus* mit einigem Zusatz vom Kalk geschmolzen ist.

## §. 231.

Spiesglas wird in der Erde gefunden:

- 1) Bediegen. *Antimonium nativum seu Regulus antimonii nativus.*

Hat eine Silberfarbe, und zeigt im Bruche ziemlich große glänzende Flächen.

Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts wurde es im Karlsorte in der sahlbergischen Grube gefunden. In Sammlungen hat man Stufen hievon unter dem Namen Arsenikalischer Kiese gesammelt, bis der Herr Bergrath von Swab, dessen rechte Beschaffenheit in einer der Königl. Akad. der Wissenschaft. vorgelesenen Abhandlung, im Jahre 1748, entdeckete. Das merkwürdigste ist, daß dieses gediegene Antimonium sich sehr leicht mit dem Quecksilber amalgamiren läßt. Die Ursache liegt ohnfehlbar in dem Kalk, womit es sich im Kalksteine, darinn es sitzt, vereinigt hat, wie man denn nach den Versuchen des Herrn Pott einen künstlich gemachten Spießglaskönig durch Kalk zur Amalgamation geschickt machen kann. Es krystallisirt sich auch dieses Antimonium unter der Abkühlung in Gestalt eines Kalkes.

**Anmerk.** Da natürliches Spießglas, oder, wie es gemeiniglich genennet wird, der Spießglaskönig vorhin unbekannt gewesen, so hat man die Möglichkeit desselben geleugnet, und nachdem es wiederum entdeckt worden, haben doch einige in gedruckten Schriften Zweifel wider die Richtigkeit dieses Vorgehens aufgeworfen. Sie berufen sich meist darauf, daß die zum Versuche gebrauchte Stufe klein gewesen, und daß man keine gewisse Nachricht habe, ob sich wohl jemals mineralisirtes Spießglas in der sahlbergischen Grube zeigt. Allein können wohl dergleichen Gründe einen Beweis umstoßen, oder Versuche verdächtig machen? Mit kleinen Stücken gediegener





frey, in welchen kleine Löcher waren. Man gab sie für Eisenblüte aus. (Die Gebürge in Oberungarn sind an allen diesen Gattungen sehr reich, sonderlich im Liptauer Comitat, von da es auch nach Pohlen verkauft wird. B.)

§. 233.

2. Durch Schwefel und Arsenik. *Antimonium auripigmento mineralisatum.*  
**Rothes Spießglaserz. *Antimonium solare.***

Hat eine rothe Farbe, und ist dem Gewebe nach dem vorigen gleich, doch nicht so grobstrahlig.

1) Mit feinen Fasern.

2) Aehrenähnlich. Braunsdorf in Sachsen. Ungarn. (In Ungarn weis niemand etwas davon, ich habe es allein zu Braunsdorf angetroffen. Daher wird auch von einigen, die es nicht gesehen, sein Daseyn geläugnet. B.)

Alles Spießglaserz ist etwas arsenikalisch; dieses aber doch mehr, als das vorige.

§. 234.

3. Durch geschwefeltes Silber, Federerz. S. §. 173.
4. Durch geschwefeltes Silber, Kupfer und Arsenik. S. §. 174.
5. Durch geschwefeltes Bley. S. §. 190.

§. 235.

### **Anmerkungen vom Spießglase.**

Gemeiniglich wird unter dem Namen des Spießglases die aus dem Spießglaserze gesäigerte unmetallische

tallische Theile (§. 234.) und durch den Spiesglastö-  
nig das Metall selbst angedeutet. Jetzt aber fängt  
man an letztern von andern Metallen besser zu un-  
terscheiden.

Die Alchimisten haben viel mit dem Antimonio  
gearbeitet. Die Anleitung zu diesen Arbeiten haben  
sie daher genommen, weil das Spiesglaserz in den  
ungarischen Goldgruben vorfällt. Nichts destoweni-  
ger haben wir von diesem Erze, von dem doch so  
viel geschrieben ist, keine genauere Kenntniß seiner  
Bestandtheile, als von den übrigen Erzen. Einige  
behaupten, die Erde desselben sey nicht glasartig,  
weil sie flüchtig ist. Dieses streitet aber gegen die  
einfältigste Erfahrung, und wenn eine Flüchtigkeit  
das Daseyn einer mercurialischen Erde anzeigen soll,  
so müßte der kölnische Thon auch von dieser Beschaf-  
fenheit seyn. Es ist also besser, daß man gerade zu  
glaube, daß der Kalt des Spiesglases flüchtig sey,  
und mit brennbaren Theilen nicht nur reduciret, son-  
dern auch zu Glase geschmolzen werden könne. Die-  
ses ist seine Natur, obgleich die Ursachen derselben un-  
bekannt sind.

## §. 236.

5) Arsenik. *Arsenicum.*

Ist 1. In metallischer Gestalt fast von glei-  
cher Farbe, als das Bley, aber spröder. In der  
Luft läuft es sehr leicht an, und erhält erstlich ei-  
ne gelbe und hernach eine schwarze Farbe.

2. Im Bruche zeigt er sich blätterig.

3. Im Feuer ist er sehr flüchtig, brennet mit  
einer kleinen Flamme, und giebt einen widrigen  
Knoblauchsgeruch von sich.

4. Wegen dieser seiner Flüchtigkeit ist er  
schwer zu reduciren. Er muß allezeit mit an-  
dern

bern Metallen vereinigt seyn, wenn die Reduction von statten gehen soll. Dennoch erhält man einen König vom weißen Arsenik durch eine schnelle Schmelzung mit gleichen Theilen Pottasche und Seife, welcher aber doch einige Spur vom Kobalt zeigt, aus dessen Erze der mehreste weiße Arsenik herausgetrieben worden. Er sublimiret sich auch, wenn ein brennbares Wesen hinzugesetzt wird, in achtsseitige Krystallen, die ein metallisches Ansehen haben, und alsdenn ist seine eigenthümliche Schwere 8308.

5. Der Kalk, der seiner Flüchtigkeit halber allezeit, wie ein Sublimat aufgefangen werden muß, ist weiß, und läßt sich sehr leicht zu einem weißen Glase schmelzen, dessen Schwere 5000. ist. Wenn der Schwefel mit dem Kalk folgt, ist er gelb, brandgelb, oder roth. Nach dieser Verschiedenheit der Farbe heißt er *Opement*, oder *Auripigmentum*, *Kauschgelb*, *Sandaracha mineralis*, *Realgar*, und *Rubinus Arsenici*.

6. Dieses Glas und dieser Kalk sind im Wasser, und allen Feuchtigkeiten, auflöslich, obgleich nicht gleich leicht aufzulösen. In diesem Umstande gleicht er den Salzen, daher auch der Arsenik zu dieser Klasse gerechnet werden kann.

7. Der Arsenikkönig wird durchs Scheidewasser aufgelöst, und ist übrigens, weil er schwerlich rein zu erhalten, sondern allezeit mit andern Metallen vereinigt ist, durch allerley Auflösungsmittel wenig untersucht.

8. Ist

8. Ist er giftig, besonders wenn er zu einem reinen Glase oder Kalk gebracht ist; allein in Schwefelmischungen muß er weniger gefährlich seyn; denn man findet, daß die Arbeiter in den Bergwerken nicht so vielen Schaden von dem Arsenikrauche, als vom Rauche des Bleyes zu befürchten haben, und daß gewisse Nationen sich des Kauschgelbes in einer geringen Dosi, als eines Arzneymittels bedienen.

9. Er mischet sich mit allen Metallen. Die Natur bedienet sich seiner oft zu Auflösungen, oder zur Mineralisirung derselben. Seine Flüchtigkeit, und Eigenschaft, daß er aufgelöst werden kann, müssen hier die wirkenden Ursachen seyn. Er ist gerne mit Schwefel vereinigt.

10. Das brennbare Wesen, so die Gläser färbet, absorbirt er, und vertreibt es.

## §. 237.

Der Arsenik wird gefunden:

1) Gediegen. *Arsenicum nativum*.

Scherbenkobolt. Fliegenstein.

Hat im frischen Bruche eine Bleyfarbe. Er läßt sich wie ein dichtes Bleyerz schneiden, und läuft in der Luft schwarz an. Im Feuer brennet er mit einer kleinen Flamme, und verrauchet.

1. Dicht, mit blätterartigen Theilen. *Arsenicum nativum particulis impalpabilibus testaceum*. Scherbenkobolt.

Findet sich in den Sächsischen, Ungarischen, und Harzischen Gruben.

2. mit Schuppen. *Particulis micaceis.*  
Kongsberg bey Winorn.

3. Mürbe, und porös *friabile et porosum.*  
Fliegenstein.

1) Mit spiegelnden Häuten. *Fissuris nitentibus.* Annaberg in Böhmen. Wird von einigen Spiegeltkobolt genennet. Es gründet sich diese Benennung auf den Begriff, den sie von beyder Metalle Verwandtschaft haben. Sonst erhält man gemeinlich nach dem Rösten des Scherbenkobolts entweder einen Koboltkalk, oder Wismuth, und Silberkörner, letztere aber in so geringer Anzahl, daß sie keine Aufmerksamkeit verdienen.

### §. 238.

2) In der Form eines Kalkes. *Arsenicum calciforme.*

1. Rein ohne Vermischung. *Calx arsenici nativa pura.*

1) Weich. Soll bey Gieshübel in Sachsen gefunden worden seyn; sezet sich aber in einigen Gruben, an die Wände, weit reiner, als dieser gefundene.

2) Verhärtet.

Diesen erhält man in den Defnungen des Scherbenkobolts in weissen halbdurchsichtigen Krystallen, im Andreasberge, und in Sachsen. Er ist aber selten.



## §. 239.

2. Mit Schwefel gemischt. *Calx arsenici sulphure mixta.*

## 1. Erhärtet.

1) gelb. Auripigment. Ungarn.

2) roth. Gediegen Kauschaelb. Ungarn. Andreasberg. Sachsen. Kobendal in Elfdal.

Anmerk. Man findet das Auripigment in einem solchen losen schuppenartigen Pulver, als es bisweilen verkauft wird. In Sammlungen aber habe ich nie anderes, als das erhärtete gesehen.

## §. 240.

3. Mit dem Zinnkalk gemischt. In den Zinngrauen. (§. 181.)

4. Mit Schwefel und Silber. Im Rothgülden. (§. 170.)

5. Mit Bleykalk. Im Bleyspat. (§. 186.)

6. Mit Koboltkalk. In der Koboltblüthe. (§. 248.)

## §. 241.

3) Mineralisirt. *Arsenicum mineralisatum.*

1. Durch Schwefel und Eisen. *Arsenicum ferro sulphurato mineralisatum.* Gistkies. Kauschgelbkies. Giebt im Rösten von sich selbst Kauschgelb. In den Gruben zu Löfös fällt

252 Kl. IV. D. II. Vom Arsenik. §. 241. 243.

fällt er häufig vor. Er ist der Farbe nach dunkler, als der, so mineralisirt ist.

2. Durch bloßes Eisen. *Arsenicum metalliforme ferro mixtum.*

Mispickel. Dieser ist in Ansehung seiner Theile

1. Verb.

2. Grobkörnig. Der westliche Silberberg.

3. Krystallisirt.

- 1) In achtseitiger Figur. Dieser ist der gemeinste.

- 2) In prismatischer Figur. Die sahlbergische Grube. Der westliche Silberberg. Hällefors, und verschiedene ausländische Dörfer.

Anmerk. Wenn man aus diesen Gattungen das Kauschgelb bereiten will, so werden zu denselben Schwefeltiefe hinzugesetzt. Hier in Schweden aber sind sie seltener, als der mit Schwefel gebundene Gistkies.

§. 242.

3. Durch Kobolt. Fast in allen Kobolterzen  
S. §. 247.

4. Durch Silber. S. §. 171. und 172.

5. Durch Kupfer. S. §. 199.

6. Durch Antimonium. S. §. 235.

§. 243.

### Anmerkungen vom Arsenik.

Wenn der Arsenik mit Eisen entweder allein, oder zugleich mit Schwefel vereinigt ist, so kann ein solches Erz, zu nichts, als zur Bereitung der Arsenikprodukte

produkte gebraucht werden, daher ein solcher Arsenik hier vornehmlich seinen Platz haben soll. Einige haben einen Unterschied unter den Arseniktiesen bestreiten wollen. Dieser muß nur aus der Gegenwart, oder dem Mangel des Schwefels bestimmt werden, obgleich der mehreste Arsenik beym Rösten der Kobolterze gesamlet wird, und die vorhergehenden keine besondere Arbeit verdienen.

Obgleich der Arsenik durch die Niederschlagung schwer zu reduciren ist, so kann man ihm doch deswegen die metallische Natur nicht absprechen. Es mußte alsdenn dieser Grund auch gegen den Zink in dem Salmen gegolten haben, ehe man die Art erfand, die jetzt bekannt ist, um ihn aus demselben in metallischer Gestalt herauszubringen. Dergleichen aber wird nicht von solchen Leuten unternommen, die da wissen, daß nur Metalle sich mit andern Metallen so vermischen lassen, daß sie ihre Dichtigkeit behalten, und einigermaßen geschmeidig bleiben, und keine so genannte metallische Erde kennen, die sich nicht reduciren ließe.

Es ist zwar andern, daß der Schwefel in Ansehung der Sprödigkeit keine schlechtere Wirkung hervorbringe, als der Arsenik; allein dieser letztere kann sich für sich, mit einem reinen brennbaren Wesen in einer metallischen Gestalt sublimiren. Dieß zeigt sich noch vollkommener im Scherbentkobolt. Doch finde ich auch Grund, daß man behaupten könne, der Arsenik sey, so wie die Vitriolsäure, ein Salz von eigener Natur, welches Salz vereiniget mit dem verbrennlichen Wesen, metallisch aussieht, so wie gewisse Fische und Insekten zu thun pflegen, und er könne eben so wie der Schwefel Metalle zur Form eines Stårsteins (mit Arsenik und Schwefel verbundenen Gesteins) auflösen. Hierauf kann nicht vieles geantwortet werden, bevor man darinn übereinkomme, daß man in Mineralsystemen, so sehr genau nicht seyn müsse.

## §. 244.

6) Kobolt. *Cobaltum.*

Ist 1. Der Farbe nach weisgrau, fast wie ein gehärteter feiner Stahl.

2. Hart, und brüchig, wie auch feinkörnig im Bruche, daher ist er auch, wie man zu reden pflegt, matt, oder ohne Glanz.

3. Seine eigenthümliche Schwere ist gegen des Wassers Schwere. 6000. 1000.

4. Ist er feuerbeständig, und wird, wenn er verkalket, schwarz. Das Koboltglas hat eine blaue, etwas wenig violette Farbe, welche unter allen Farben die feuerbeständigste ist.

5. Vom concentrirten Vitriolöle, Scheide- und Königwasser wird er aufgelöst. Die Auflösungen haben eine rothe Farbe. Der Koboltkalk wird durch eben diese Auflösungsmittel solviret, auch vom flüchtigen Alkali, und dem Salzgeiste.

6. Mit dem Arsenikkalke während des Röstens vereinigt, erhält er eine rothe Farbe. Doch geschieht dieses nicht bey einem gewaltsamen, sondern vielmehr bey einem gelinden Feuer. Die Natur bewerkstelliget dieses durch die Verwitterung. Der Koboltkalk heißet alsdenn Koboltblüthe. Wenn Kobolt, und Arsenik zusammen geschmolzen wird, wird die Flamme des Feuers blau.

7. Mit dem Quecksilber läßt er sich, so viel noch bekannt ist, nicht mischen.



8. Mit dem Bismuth läßt er sich auch nicht, ohne ein vereinigendes Mittel zusammen-schmelzen.

## §. 245.

Der Kobolt kömmt in der Erde, meist eisenhaltig, vor

1. In Form eines Kalkes. *Cobaltum calciforme.*

1) Mit Eisen ohne Arsenik. *Martiale absque arsenico.*

1. Weich. *Minera cobalti calciformis puluerulenta.* Koboltmulm. *Ochra cobalti nigra.* Ist schwarz, und ist mit dem durch Kunst zubereiteten Saffore zu vergleichen.

2. Verhärtet. *Minera cobalti calciformis indurata.* Schlackenkobolt. *Minera cobalti vitrea.*

Hat auch eine schwarze Farbe, ist im Bruche glasartig, und scheint durch die Verwitterung, die Bestandtheile, dadurch er mineralisirt worden, verloren zu haben. Man verwechselt ihn sehr oft mit dem Echerbenkobolt, indem selbiger auch selten von Arsenik frey ist, ob er ihn gleich in geringerer Menge hat. Man hat vielleicht eine ordentliche Progreßion von Gattungen, vom Schlackenkobolt.

## §. 246.

2) Mit Arsenikkalk. *Minera cobalti calciformis calce arsenici mixta.* Koboltbes-  
schlag.

**schlag. Koboltblüthe.** *Ochra cobalti rubra.*

1) Weich. *Ochra cobalti pulverulenta.*

Fällt, als eine andere Erdart von rother Farbe, vor als ein dünner Beschlag, an den Kobolterzen. Wenn er bleich ist, so nennet man ihn, obgleich unrichtig Wismuthblüthe.

2) Verhärtet. *Ochra cobalti rubra indurata.* Ist mehrentheils krystallisirt. Die Krystalle bestehen in halbdurchsichtigen dunkelrothen Strahlen. Schneeberg.

Anmerk. Man soll eine Kobolterde, oder Ochra von weisser Farbe gefunden haben. Ein bekannter Gelehrter hat selbige untersucht, und gefunden, daß sie in allem, außer der Farbe, der Koboltblüthe gleiche. Vielleicht wird diese durch die Länge der Zeit bleich.

§. 247.

2. Mineralisirt. *Cobaltum mineralisatum.*

1. Mit Arsenik, und Eisen in metallischer Form. *Cobaltum ferro et arsenico metalliformi mineralisatum.* Vulgo *cobaltum dictum.*

Ist im Bruche matt, und dem Stahle ähnlich. Es kommt vor:

1. Verb. Weich. Schneeberg.

2. Feinkörnig. Weich.

3. Grobkörnig.

4. Krystallisirt, in

1) Baumähnlichen Figuren; gestrickter Kobolt. Schneeberg.

2. Viel



2) Vielseitigen mit glänzenden Flächen.

Glanzkobolt. Schneeberg.

3) in strahligten runden Theilen. Kongsberg.

§. 248.

2. Mit geschwefelten Eisen. *Cobaltum ferro sulphurato mineralisatum.*

Hat eine hellere Farbe, als der vorige, und gleicht fast dem Zinn oder Silber.

Wird gefunden

1) Krystallisirt.

1. In vielseitiger Figur.

1) Verb im Bruche.

2) Grobkörnig.

Man hat dergleichen Kobolt in der Bastnäs Grube bey der Ritterhütte angetroffen. Es zeigt derselbe keine Spur von Arsenik. Die grobkörnige Gattung wird im Feuer schmierig, oder hängt sich am Rührhaken an. Dieß thun sehr viele Skärsteine, von denen dieser ein durch die Natur bereiteter ist. Der vorhergehende ist sehr eisenhaltig und vom Bergrath Brandt in den Abhandlungen der schwed. Akademie der Wissenschaften 1746 beschrieben. Beide geben eine schöne Farbe.

§. 249.

3. Mit Schwefel, Arsenik, und Eisen.

*Cobaltum cum ferro sulphurato et arsenicato mineralisatum.*

Gleicht dem mit Arsenik vereinigten Kobolterze, und ist nur etwas weiser, und heller. Wird gefunden

R.

1) Grob

1) Grobkörnig.

2) Krystallisirt.

1. In vielseitiger Figur mit glänzenden Flächen. Glanzkobolt. Wird in Lunaberg in Südermannland gefunden. Er ist der Farbe nach theils heller, oder weißer, und theils etwas rothgelb.

§. 250.

4. Mit geschwefelten und mit Arsenik ver-  
einigtem Nickel und Eisen. S. Kupfer-  
nickel §. 256.

§. 251.

### Anmerkungen vom Kobolte.

In so weit aus einem Koboltglase, von welchem vorher durchs Rosten aller Arsenik weggejaget, und das Eisen sammt andern Metallen zerstöret ist, als z. B. Er. wenn es von krystallisirter Koboltblüthe gemacht wird, durch hinzugesetztes brennbares Wesen ein richtiger König, von andern Eigenschaften, als die sind, so andere Metalle haben, kann hervorgebracht werden, so wüßte ich keine Ursache ihm seinen Platz unter denen Metallen abzuspochen. Dennoch geschieht dieß auch noch heutiges Tages von vielen Schriftstellern, nachdem ihnen mehrere Anleitung zur Untersuchung des Zusammenhangs gegeben worden.

Der Herr Bergrath Brandt ist der erste, der den Kobolt untersucht hat. Seine Versuche hat er in der oft benannten Geschichte der Halbmetalle in den Upsalischen Abhandlungen 1735 mitgetheilet.

Die Sprödigkeit des Koboltkönigs hindert nicht, daß er ein Halbmetall seyn könne. Eben durch dieses Kennzeichen pflegt man die Halbmetalle von den vollkommenen zu unterscheiden. Eine Erde, die der festen, und glasartigen Kobolterde gleichet, findet man im  
Kupfer

**Kupfer und Eisen.** Die Beständigkeit der Farbe des Koboltglases im Feuer zeigt, daß es ein von andern Erdarten und metallischen Kalten unterschiedenes Wesen sey. Der Versuch von Eisen oder Stahl mit Arsenik ein Koboltglas zu machen, wird nie von statten gehen, wenn man dazu einen Arsenik nimmt, der nicht aus einem Kobolterze herausgetrieben ist. Will man den Ursprung der Farbe von einer irreduciblen metallischen Erde herleiten, so bedarf man nicht seine Zuflucht in diesem Falle, zu jenem Versuche zu nehmen, indem man einen Koboltkönig vom Arsenik und Eisen frey machen kann, und das letztere Metall in dieser Mischung durch den Magnet leicht entdeckt wird. So ist es noch weniger nothwendig, und ungereimt, alte Beschreibungen des Kobolts beizubehalten, in welchen die Speise, die theils der Stürstein des Kobolts ist, theils eine Mischung von Nickel, Kobolt und Wismuth, die mit Schwefel vereinigt sind, entweder mit dem Metalle selbst verwechselt, oder zu einem Beweis, daß der Koboltkönig nicht da seyn könne, gebraucht wird. Man behauptet alsdenn, daß der Koboltkönig, als eine todte Erde in andern Körpern verwickelt sey. Ist dieß aber nicht einerley, als wenn man aus dem Spürsteine schließen wollte, daß man durchs Schmelzen kein reines Kupfer erhalten könne?

Unterdessen haben dergleichen unrichtige Begriffe einen neuen Schriftsteller bewogen, den Kobolt, als eine Mischung von Eisen, Kupfer, Bley, Wismuth und Arsenik zu beschreiben. Er hat aber die Versuche nicht beschrieben, die zur Bestätigung seiner Meynung dienen sollten. Unter solchen Versuchen fordert man mit Recht dergleichen, die die Natur in ihrer mannigfaltigen Zusammensetzung nachahmen. Man hätte alsdenn bestimmen können, ob es der Mühe lohnen würde, an einem jeden Orte der Welt, wo benannte Mittel gefunden werden, Koboltglas, oder Saffera zu bereiten.

Der Name Kobolt wird in Deutschland, besonders in den sächsischen Bergwerken, auch den Schwaden,

Arsenik, und dessen Wirkung auf die Menschen, beygelegt. Hieraus hat man die Anleitung genommen, dadurch einen vermeynten bösen Geist anzuzeigen, der sich in Gruben aufhalten soll, allein die Zeit befreyet uns wohl von dergleichen und andern Einbildungen, die die Unwissenheit erzeuget.

## §. 254.

7) Nickel. *Niccolum.*

Ist das neuentdeckte Halbmetall, welches sein Erfinder, der Herr Cronstedt in den Abhandlungen der schwed. Akademie der Wissensch. 1751, und 1754 beschrieben hat. Es werden daselbst von ihm folgende Eigenschaften angegeben:

1. Die Farbe ist weis, aber dabey etwas röthlich.
2. Er ist dicht, und glänzend im Bruche.
3. Seine eigenthümliche Schwere, gegen die Schwere des Wassers ist 8, 500 : 1000.

4. Im Feuer ist er ziemlich beständig, allein in der Vereinigung mit dem Schwefel und Arsenik, an welchen dieses Erz einen Ueberfluß hat, so flüchtig, daß er während des Röstens in Zweigen anschießt, wenn man ihn unbewegt läßt.

5. Durch die Kalcinirung wird er zu einem grünen Kalk.

6. Dieser Kalk giebt ein Glas von einer röthlich braunen durchsichtigen, oder Hyazinthen Farbe, ist aber dabey schwerflüßig.

7. Durch Scheidewasser, Königwasser und Salzgeist wird er aufgelöst, obgleich etwas schwerer, von der Vitriolsäure. Alle Auflösungen färbt er dunkelgrün. Das aus demselben entstehende  
**Vitriol**

Witriol erhält eben die Farbe, und das Colcothar dieses Witriols, wird durchs Rösten, so wie die Präcipitate aus den Auflösungen, hellgrün.

8. Der Salmiakgeist löset die Präcipitate auf mit blauer Farbe, wenn man aber diese Solution ausdünsten läßt, und den Bodensatz reduciret, erhält man keinen Kupfer, sondern einen Nickelkönig.

9. Gegen den Schwefel hat er eine starke Anziehungskraft, so daß man auf Schirben im Probierofen aus diesem Metall durch hinzugesetzten Schwefel Stårstein machen kann. Ein solcher Stårstein gleicht verben Kupferkiesen, ist hart, und auf seiner erhabenen Fläche glänzend.

10. Er vereiniget sich mit allen Metallen, nur nicht mit dem Quecksilber und Silber. An dem letztern hånget sich der Nickelkönig nur fest an, und beyde Metalle liegen allezeit in einem plano. Durch den Hammer lassen sie sich leicht trennen. Der Kobolt hat zum Nickel die stärkste Anziehungskraft, darauf folget das Eisen, und denn der Arsenik. Die beyden erstern können nur durch die Verschlackung getrennet werden, welche leicht zu bewerkstelligen ist, denn

11. Dieses Halbmetall behält seine brennbaren Theile lange genug im Feuer, und läßt sich durch einen sehr geringen Antheil solcher Theile leicht reduciren. Er fordert doch eine glühende Hiße, ehe er schmelzet, welches doch leichter von statten gehet, und fast mit gleicher Geschwindigkeit, als die Schmelzung des Kupfers oder Goldes. Folglich schmelzet er leichter, als das Eisen.

§. 253.

Nickel wird gefunden

- 1) In der Form eines Kalkes. *Niccolum Cal-  
ciforme. Ochra Niccoli.*
1. Mit Eisenkalk vermischt. *Ochra Niccoli  
martialis.*

Ist grün, und zeigt sich als ein Beschlag auf Kupfernickel. In Normark in Wermeland, war diese Ocher, ohne sichtbarem Kupfernickel in dem Thon eingemischt, welches eine Menge von gediegenen Silber enthält. (§. 168.)

§. 254.

- 2) Mineralisirt. *Niccolum mineralisatum.*

1. Durch geschwefeltes und mit Arsenik vereinigt Eisen und Kobolt. *Niccolum ferro et cobalto arsenicatis et sulphuratis mineralisatum.*  
Kupfernickel. *Cuprum Nicolai v. Niccoli.*

Hat eine rothgelbe Farbe, und ist

1) derb. Sachsen. Saalfeld.

2) feinkörnig, und

3) schuppenartig. In den Koboltgruben zu Los in Helsingeland. Ist auch daselbst von hellerer Farbe, als der ausländische. Beide werden sehr oft, nach der Verschiedenheit der Farbe, mit leberfarbigen Riesen (§. 151.) verwechselt.

§. 255.

2. Durch die Vitriolsäure. *Niccolum acido  
vitrioli mineralisatum.*

Hat



Hat eine schöne grüne Farbe, und läßt sich aus der Nickelochra, (§. 253.) oder dem verwitterten Kupfernickel herauslaugen.

## §. 256.

## Anmerkungen vom Nickel.

Kobolt, Wismuth und Nickel finden sich mehrtheils in einerley Gruben beysammen. Daher trägt es sich zu, daß, wenn man den ersten, als den nutzbarsten unter allen dreyen, zu Glase schmelzen will, der mitfolgende Nickel, seiner Natur nach, den Schwefel und Arsenik mit sich nimmt, weil selbige im Rösten nicht fortgejaget worden, und alsdenn die Speise ausmachet. Kommen andere mineralische Körper hinzu, so reduciren sie einen Theil der Kalte des Wismuths und Kobolts, und alsdenn bringet sie der Nickel, als ein vereinigendes Mittel dieser streitigen Halbmetalle, mit sich in die Speise hinein. Hieraus entstehet die Verschiedenheit des Gehalts der Speise, und aus dieser wiederum bey den Unerfahrenen unrichtige Begriffe von der ganzen Mischung, und einem jeden Theile derselben. Sie bleiben daher lieber bey einer alten Beschreibung des Kupfernickels, als daß sie den Schlusssatz, zu welchem die Cronstedtischen Versuche, Anleitung geben, annehmen sollten. Ich aber glaube hinlänglichen Grund der gegenseitigen Meynung zu folgen, zu haben, theils weil ich der allgemeinen Benennungen unbekannter Körper, da sie wild, schwerflüßig, räuberisch, arsenikalisch, irreducible metallische Erde u. s. f. genennet werden, überdrüssig bin, und theils, weil ich kein Metall, oder metallische Mischung gefunden habe, die

- 1) Sich im Feuer grün calciniren.
- 2) Einen Vitriol geben, dessen Colcothar, auch im Feuer grün bleibet.

- 3) Sich mit dem Schwefel so leicht zu einem so sonderbaren Gesteine vereinigen, als die Nickel speise ist.
- 4) Sich mit dem Silber nicht vereinigen, sondern nur durch die Schmelzung, an denselben fest anhängen.

Daß der Nickel noch nicht vom Kobolt und Eisen frey gefunden worden, hat gehindert, daß man selbigen nicht hat kennen gelernt. Ein gleiches ist mit dem Kobolte geschehen. Vielleicht ist auch Platina del Pinto an gewissen Orten, wo das Gold natürlicher Weise von bleicher Farbe ist, mit demselben vereinigt? Man muß daher, nachdem die Art und Weise dergleichen Körper einzeln darzustellen erfunden worden, ihr Daseyn nicht läugnen. Es wäre dieß eben so ungereimt, als wenn jemand, in einem Lande, wo das Silber niemals anders, als aus Bleyglanzen gewonnen wird, eines von diesen Metallen besonderes Daseyn lengnen, oder den Ursprung des einen, aus dem andern behaupten wollte.

Es ist merkwürdig, daß der Salmiakgeist, wenn er die Präcipitate des Nickels aufgelöst, eine blaue Farbe erhalte, übrigens aber keine Spur von Kupfer gebe, welches sich doch bey der Verglasung, wenn ein geringer Theil desselben zum Nickel hinzugesetzt wird, gleich zeigt, indem es sich sehr bald vom Nickel trennet, sich verschlacket, und das Glas erstlich röthlichbraun und dunkel färbet, und weiter getrieben, ihm eine durchsichtige, und wie gewöhnlich, grüne Farbe giebt.

Man muß sich aber für die Vermehrung des Anzals der Metalle nicht scheuen. Astrologische Einflüsse werden heutiges Tages in der gelehrten Welt, als ungereimt angesehen, und man hat schon mehrere Metalle, als Planeten innerhalb unserm Sonnenkreise sind. Es ist nützlicher diese zu untersuchen, als ohne Nutzen die vielen Versuche, die zur Kenntniß der Theile, aus welchen die Metalle zusammengesetzt sind, in der Welt ange-

angestellt worden, wieder von neuen hervor zu suchen. Daher habe ich von den Grundtheilen der Metalle, und den Mercurifikationsprocessen keine Muthmaßungen anführen wollen, weil ich, die Wahrheit zu reden, niemals mich dergleichen beflissen habe.

## U n h a n g.

### §. 257.

In der Vorrede habe ich die Ursache angegeben, warum die Felssteinarten und Versteinerungen, in ein Mineralsystem nicht aufgenommen werden können. Ich bin auch überzeuget, daß die Gründe, die mich zu dieser Meynung bewogen haben, einen jeden, der nur etwas nachdenken will, überzeugen werden. Indessen, da diese Körper, fürnehmlich die versteinerten, in Mineralsammlungen einen so großen Platz einnehmen, und die Felssteinarten allezeit von den Bergleuten in Betrachtung gezogen, und bey den Beobachtungen, die in der Geographia subterranea, gemacht werden, darauf gesehen wird, habe ich sie nicht gänzlich auslassen wollen. Ich habe versucht sie in eine solche Ordnung zu bringen, daß sie mit dem Endzweck, um dessen willen Bergleute, und Mineralogi auf sie achten, übereinkomme.

### Erste Abtheilung.

#### §. 258.

### Felssteinarten. *Saxa.*

Ich theile sie in zwey Hauptarten ein:

R 5

I. Zus

1. Zusammengesetzte Felssteinarten.  
*Saxa composita.*

Sind die Felssteinarten, deren Theile, die ungleicher Natur sind, so genau in einander passen, daß keine Zwischenräume oder die bindende Materie in denselben gesehen werden können. Dieses scheint zu beweisen, daß einige, wo nicht alle, Theile, im Augenblick der Mischung weich gewesen sind.

2. Zusammengeleimte Felssteinarten.  
*Saxa conglutinata.*

Sind solche Felssteine, deren Theile durch eine bindende Materie vereinigt worden, die selten sichtbar ist, und oft die Zwischenräume aller Theile nicht ausgefüllt hat, indem selbige in diesem Falle hart, abgenutzt, und ohne bestimmte Figur gewesen zu seyn scheinen.

§. 259.

1. Zusammengesetzte Felssteine. *Saxa composita.*

1) Ophit. *Saxum compositum particulis calcareis et argillaceis.* Schuppenartiger Leimstein mit Serpentinbrüsen.

1. Kolmords Marmor. Ist weis und grün.

2. *Serpentino antico.* Ist weis mit runden schwarzen Brüsen vom Steatite. Muß mit *Serpentino verde antico* (§. 226, 1) nicht verwechselt werden.

3. Haraldsee Marmor. Ist weis mit schwarzen Brüsen von Speckstein.

4. Mar-

4. Marimore Pozzeuera de Genoua. Ist dunkelgrün mit weißen Adern. Seine vollkommne Schönheit, und beste Politur erhält dieser vom Serpentin.

## §. 260.

2) Gestellstein. *Saxum compositum particulis quartzosis et micaceis.*

1. von besondern Theilen. *Particulis distinctis.* Der garpenbergische Selsstein. Kömme in den übrigen schwedischen Erzgebürgen sehr häufig vor. Bisweilen enthält er sehr vielen Quarz, bisweilen Glimmer. Im letztern Falle, ist diese Art, die mehrentheils schiefrig ist, leicht zu trennen.

2. von verwickelten Theilen. *Particulis quartzosis mica conuolutis.*

1) weisgrau. Der Mörttiärnberg in Norrberk.

2) grünlich. Der sahlbergische Gestellstein.

3) röthlich. Der Malungische Mühlenstein.

Beide Arten von Gestellsteinen werden wegen ihrer Feuerfestigkeit zum Aufmauern der Oefen gebraucht. Die letztere aber ist die beste, indem sie zugleich einige wenige feuerfeste Thontheile zu enthalten scheint. Der Malungische Stein erhält sehr leicht Rissen, wenn die Lagen, und nicht die Rissen dem Feuer zugekehret werden. In Mühlen ist er von großem Nutzen. Der Orsundische Mühlenstein, der ein grober Sandstein ist, ist mit ihm ziemlich nahe verwandt. Es ist in Ansehung des Nutzens in der Haushaltung sehr vorthheillhaft, daß diese

diese Arten, aus dicken Schiefeln, obgleich selbige leicht getrennet werden, bestehen.

§. 261.

3) Norrka. Murrstein. *Saxum compositum mica, quartzo, et granato.*

1. Mit deutlichen Granaten, oder Schörl. *Granatis distinctis crystallifatis.*

1) hellgrau. Selbo in Norwegen.

2) dunkelgrau, mit ganz kleinen Granaten. Der Mühlenberg im Söderli Kirchspiele, und in Jemteland.

3) dunkelgrau, mit langstrahligten Schörl. Die Stadt Handoels in Dere Kirchspiel, und in Jemteland.

2. mit Drüsen von Granatsteinen. *Particulis granatinis indeterminatis.*

1) mit bleichrothen Granatsteinen. Der Stollberg in Nerike.

Die erstere Gattung, die sich nach ihren schiefri-gen Lagen sehr bequem theilen läßt, wird zu Mülh-steinen gebraucht. Die aus derselben zubereite-ten Mülhsteine hacken sich selbst, wenn man nur zum erstenmale Sand hat durchgehen lassen. Die-ser nußet die Enden der Glimmertheile ab, und die Granattheile ragen alsdenn erhöht hervor, die hernach zum Mahlen des Getreydes dienen.

§. 262.

4) Wetzstein. *Cos. Saxum compositum mica, quartzo, et forsan argilla martiali in nonnullis speciebus.*

1) von



1) von groben Theilen. *particulis distinctis.*

1. weis. Wonga in Schonen.

2. hellgrau. Telemark in Norwegen,

2) von feinem Theilen. *particulis minoribus.*

1. Leberbraun. Selbo in Norwegen.

2. schwarzgrau. Ierwick bey Hällesfors.  
Köln.

3. hellgrau. Hällesfors.

4. schwarz. Tafelschiefer. Dachschiefer.  
C. Ardoise.

In dieser Gattung siehet man mit bloßen Augen, und noch besser durch ein Vergrößerungsglas die Glimmertheile gleichsam in einander eingewunden. Es scheint auch Thon in dieser Mischung zu seyn. Mit völliger Gewißheit aber kann man nicht behaupten, daß die Theile, die also gesehen werden, Glimmertheile sind.

3) von ganz feinen und ordentlich zusammengesetzten Theilen. *Cos particulis constans impalpabilibus duris.* Levantischer Schleifstein.

Hat eine Olivenfarbe, und scheint unter den benannten Gattungen die feinste Mischung zu haben.

Man hat diesen Schleifstein in den Erbsteinen bey Birkstognäs im Kirchspiele Hällesfors gefunden. Er war aber nicht gänzlich rein, sondern hatte in querliegenden Rissen Quarztheile, die allzeit in den am Tage liegenden Wegsteinen sind, und selbige verderben. Er soll auch in Telemark in

in Norwegen gefunden werden. Der beste kömmt aus der Levante, und ist kostbar genug.

Wenn die Wehsteinarten leicht theilbar und dünnschiefbrig sind, so dienen sie sehr wohl zum Dachdecken. Die mehresten Gattungen sind von gegenseitiger Beschaffenheit.

§. 263.

5) Schneidestein. *Saxum compositum steatite et mica.* Ist

1. hellgrau. Fahlun. Der Byrberg in Norrberk.
2. weisgelb. Sicksseeberg in Norrberke.
3. dunkelgrau. Die Ritterhütte.
4. dunkelgrün. Salvasio in Lamela Kirchspiel, und Finnland.

Wird mit großem Vortheil zu Mauren in Feuerherden gebraucht. Wenn er schiefbrig ist, muß er aufrechts gesetzt werden.

(Gneis wird in Sachsen ein aus Glimmer, Speckstein und Quarz zusammengeleimter Felsstein genannt; die Proportion und Verbindung dieser Theile macht verschiedene Abänderungen aus. B.)

§. 264.

6) Porphyre. *Porphyrites. Porfido Italarum. Saxum compositum aspidie et feldspato, interdum mica, et basalte.* Ist der Farbe nach:

1. grün, mit hellgrünem Feldspathe. *Serpentino verde antico.* Soll aus Egypten nach

nach Rom gekommen seyn, woher man jetzt die Proben erhält.

2. dunkelroth, mit weißem Feldspath. Italien. Egern, in Norwegen.
3. schwarz, mit weißem und rothem Feldspath. Klitten im Kirchspiele Elfdal in Dalekarlien.
4. röthlichbraun, mit hellrothem und weißem Feldspath. Der Hykieberg in Elfdal. Der Gustafsstrom im Kirchspiele Gåsborn, und in Wermeland.
5. dunkelgrau, mit weißen Feldspathkörnern. Der Gustafsstrom.

Unter losliegenden Erdsteinen in Schweden findet man hiervon verschiedene Arten. Ich habe mich aber an die in festen Klüften befindlichen härtesten und feinsten Arten gehalten, denn sonst findet man auch grobe Porphyre, die sich schwerlich poliren lassen. Der größte Theil des rothen Porphyr's ist in der Baukunst zu Zierrathen gebraucht worden. Man ist aber wegen des Namens nicht einig, indem die Italiäner auch den schwarzen, Porphyr nennen.

§. 265.

1) Trapp. *Saxum compositum iaspide mar-  
tiali molli, seu argilla molli indurata,*  
*et — —*

Daß diese Art, die bisweilen ganze Berge aus-  
macht, wie zum Exempel bey dem Hunneberg, und bey  
Drammen in Norwegen zu sehen ist, öfterer aber  
in

in Gängen anderer Berge stehet, und sich in Krümmungen über die Bergarten herumschlinget, nicht einerley Bestandtheile habe, siehet man deutlich an denen Stellen, wo er nicht gedräng stehet. In diesem letztern Falle scheint er ohne fremder Vermischung zu seyn. Wenn er recht grob ist, so ist darein Feldspath eingestreut; man weis aber nicht, ob selbiger in den feinem Vermischungen statt findet. Uebrigens zeigen sich in demselben strahlige Theilgen, und etwas, das dem Kalkspat gleicht, aber mit keiner Säure brauset, sondern, so wie die ganze Bergart, leicht fließet. Im Feuer wird der Trapp zu einem schwarzen dichten Glase. Beym Rösten wird er roth, und in der Probe giebt er zwölf pro Cent, oder mehr Eisen. Sonst trifft man kein anderes Erz außer dem Eisen an, als nur in den Rissen angeflögen. Unten im Berge ist der Trapp gemeiniglich voller Rissen. Er hat daselbst scharfe Enden, oder große schiefe Würfel. Zu der Glasfritte, aus welcher die Flaschen in den Glasfabriken gemacht werden, wird er hinzugesetzt, und heißet alsdenn Schwach- und Schwarzstein, in unsern Glasfabriken Trapp-Zegel- oder Svartsköl, und bey Jarsberg in Norwegen Blaus best. In der Luft beschlägt er mit einer braunen Farbe, und im Feuer zerspaltet er sich gerne, und wird auch durchs Ausglühen rothbraun.

1) von groben ährenähnlichen Theilen.  
*Particulis maioribus acerosis.*

1. dunkelgrau. Die oberste Spitze von Kinnakulle.

2. schwarz.



2. schwarz. Der Stallberg im östlichen Silberberge.
- 2) grobkörnig. *particulis maioribus granulatis*
1. dunkelgrau. Die obern Schichten vom Hunneberg.
2. röthlich. Bragnäs in Norwegen.
3. dunkelbraun. Gellö in Norwegen.
- 3) von feinen unsichtbaren Theilen. *Particulis impalpabilibus.*
1. schwarz. Probierstein. *Lapis lydius.* Die Sahlbergische Grube. Hällefors. Der östliche und westliche Silberberg. Norberg u. s. f. (Zum Probierstein braucht man eigentlich den Basalt. V.)
2. bläulich. Der östliche Silberberg.
3. grau. Dalwicks im Kirchspiele Sörberke.
4. röthlich. Dalstugun in Rättwick.

Anmerk. Diese schwarze Gattung (3, 1.) pflegt bisweilen so dicht und hart zu seyn, daß sie sich, wie der schwarze Agath, poliren läßt. Sie schmelzet sehr leicht zu einem schwarzen Glase, und wenn sie geröstet worden, wird sie vom Magneten gezogen. Sie wird im Nerlä Kirchspiele in Südermannland gefunden.

## §. 266.

8) Mandelstein. *Amygdaloides. Saxum basi iaspidea martiali cum fragmentis spatii calcarei et serpentini, figura elliptica.*

Ist ein eisenhaltiger Jaspis, welcher elliptische Drüsen von Kalkspat und Serpentin hat.

S

1. roth.

1. 3. 1. roth, mit weißen Kalk- und grünen Specksteinsdrüsen. Gellö und Gullö bey Mosß in Norwegen. Der Harz.

Dieser hat ein besonders Ansehen, vom Magneten wird er, nachdem er geröstet worden, angezogen, verwittert in der Luft, ist mit dem Trapp nahe verwandt, wie auch zum Theil mit dem Porphyr.

Auf Gullö findet man bisweilen in demselben Drüsen von gediegenem Kupfer.

§. 267.

9) Grönstein. *Saxum compositum mica et hornblende.* (§. 88.)

Sein Grundbestandtheil ist die Hornblende, mit eingestreutem Glimmer. Er hat eine dunkelgrüne Farbe, und wird an vielen Orten in Smoland gebrochen, um als Fluß zu den Sumpferzen hinzugesetzt zu werden. Man findet ihn auch an mehrern Orten, als z. E. in Rättwärd und den Eisengebürgsgegenden.

§. 268.

10) Granit. vulgo Felsstein. *Saxum compositum feldspato, mica et quarzo, quibus accidentaliter interdum hornblende, steatites, granatus, et basaltus immixti sunt.*

Seine Hauptbestandtheile sind Feldspath, Quarz, und Glimmer. Er wird gefunden:

1. mürbe. *particulis constans parum cohaerentibus.* Siebstein, welcher in Messingfabriken



gebraucht, und aus Frankreich hergebracht wird.

2. hart und fest. *Granites durus.*

1) roth.

1. feinkörnig. Swappawari bey Torneo.

2. grobkörnig. Bispberg.

2) grau und bunt.

Die stockholmschen Scheern, und der größte Theil der Klippen an den nordländischen Seeküsten bestehen aus diesem Felssteine.

3) bleichroth und grau. *Isola d' Elba* in Italien.

Dieser fällt selten schiefzig. Wenn die Theile wohl aneinander sitzen, und der härteren Theile, als des Feldspaths, des Quarzes, oder Schörls die größte Anzahl ist, so nimmt er eine gute Politur an. Daher auch die Egyptier in den ältern, und die Italiäner in den neuern Zeiten, auch heutiges Tages große Stücke dieses Felssteins zu Zierrathen in der Baukunst bearbeiten, weil sie sich in freyer Luft sehr wohl halten, und nicht verwittern.

§. 269.

2. Zusammengeleimte Felssteine. *Saxa conglutinata.*

1. aus größern oder abgebrochenen Stücken bloßer Bergarten. *Saxum conglutinatum fragmentis lapidum.* Breccia.

1) aus Kalkstein durch Kalk. *Saxum constans fragmentis lapidis calcarei, calce conglutinatis.*

1. *Breccia calcarea. Marmore brecciato.*

Wird zu Zierrathen in der Baukunst, und in der Haushaltung, wenn er hohe Farben hat, poliret. Italien.

2. *Lumachella.* Ist eine Vermischung von petrescirten, oder in Kalk verwandelten Muschel- oder Schneenschalen und Korallen, welche durch kalkartige Theile vereinigt sind. Wenn dieser Felsstein bunt ist, so wird er wie der vorige gebraucht, und wird alsdenn Marmor genennet.

Italien. Bergen in Norwegen, und Offerdal in Fenteland. Der von einer Farbe, der nicht Marmor genennet werden kann, wird auf Götland gefunden. Beym Baldurberg findet man eine weiße und gelbe Lumachella, von matten Farben.

§. 270.

2) aus Jaspisdrüsen, durch Jaspiserde. *Saxum, fragmentis iaspidis materia iaspidea conglutinatum. Diaspro brecciato. Breccia Iaspidea.*

Von diesem siehet man in einigen Sammlungen Probstücke, die aus Italien kommen. Ein grober *Diaspro brecciato* soll nicht weit von Frejul in der Provence in Frankreich gefunden werden.

§. 271.

3) aus Kieseln, durch Jaspiserde oder dergl. *Saxum silicibus amorphis, materia iaspidea conglutinatum. Puddingstone Anglorum. Breccia Silicea.*

Hat

Hat einen gelben Grund. Dieser ist seine bindende Materie. In diesem sitzen graue und viel-  
 farbige Kieselsteine (*Pebblestone*) oder Agathe.  
 Durchs Schleifen und die Politur wird er sehr  
 schön: in Engelland wird er gefunden.

## §. 272.

- 4) aus Quarzdrüsen, durch eine unbekante bindende Materie. *Saxum fragmentis quartzosis conglutinatum. Breccia quartzosa.* Wird in Jemteland und Smoland gefunden.

## §. 273.

- 5) aus allerley Felssteindrüsen. *Saxum fragmentis variorum saxorum conglutinatum. Breccia saxosa.*

1. aus Porphydrüsen, durch Porphyr, oder grobe Jaspischeile. *Breccia porphyrea.* Der Felsen Serna, und der Hyfieberg in Dalekarlien.

2. aus verschiedenen zusammengesetzten Felssteindrüsen. *Saxum, fragmentis variorum saxorum compositorum conglutinatum. Breccia indeterminata.*

Wird unter den Erdsteinen in Dalekarlien gefunden, und muß nothwendig aus den felsigten Gegenden bey Serna seyn, die nur dergleichen zusammengeleimte Bergarten haben.

3. aus Sandsteindrüsen. *Saxum, fragmentis constans saxorum conglutinatorum. Breccia arenacea.*

Dieser bestehet aus Sandsteindrüsen, (§. 276.) die sich zum zweyten male zusammengesetzt haben. Man findet ihn gleichfalls unter den Erdsteinen in Dalekarlien, und er ist auch vermuthlich von dem Felsen Serna hergekommen.

Anmerk. Erwähnte Breccia geben selbst zu dem gemachten Unterschiede die Anleitung. Sie könnte vielleicht überflüssig scheinen, indem die mehresten Theile in denselben so groß und deutlich sind, daß sie leicht erkannt werden können. Uebrigens zeugen sie von den zu verschiedenen Zeiten sich zugetragenen Zerstörungen der Berge. Einige zeigen uns unbekannte und geheime Wege, die sich die Natur zur Vereinigung solcher Felssteinarten vorbehalten hat. Die Größe der Drüsen, nach welcher die Breccia bestimmt werden muß, ist nicht zu bestimmen; denn sie beruhet auf gewissen Vergleichen, die der Freyheit eines jeden Kenners unterworfen sind. Im Hy-Fieberge sitzen in einer Scheere des Berges Porphyrdrüsen, die einen Durchschnitt einer ganzen Kloster haben, an andern Orten sind sie nur von der Größe einer Wallnuß. In Moskowla gehen sie in einem herabsteigenden Verhältnisse bis auf feinen Sandstein. Die meisten sind zu Zierrathen geschikt, obgleich die Bearbeitung derselben beschwerlich und kostbar genug ist.

#### §. 274.

2. aus den Körnern von allerhand Felssteinen und aus Sand. *Saxum conglomeratum granulis seu arena variorum lapidum.* Sandstein. *Lapis arenaceus.*

Man rechnet hierher aus so feinen Theilen zusammengebundne Felssteine, daß man selbige mit bloßen

bloßen Augen nicht unterscheiden kann. Die mehresten bestehen dennoch aus Quarz und Glimmer, weil diese die geschicktesten sind, gekörnt zu werden, ohne sich in einen Schlamm zu verwandeln.

Ich glaube Grund zu haben, warum ich sie nach der Materie, die die bindende ist, in Ordnung setze, ob ich gleich dieselbe nicht allezeit so genau weis.

1) durch Thon zusammengesetzt. *Lapis arenaceus glutine argillaceo.*

1. durch feuerfesten Thon. *Argilla porcellanea.*

Die Steinkohlengrube zu Boserup in Schonen. Ist im Bruche weich, erhärtet, und im Feuer beständig.

2. durch gemeinen Thon. *Argilla communi.*

Burswick auf Gohstland.

2) durch Kalk. *Lapis arenaceus glutine calcareo.*

Gleichen einem Stücke aus einer alten Mauer, dazu mit groben Sande vermischter Kalk gebraucht worden.

1. mit durchsichtigen und grünen Quarzkörnern, und weißen Kalksteinen.

Isön bey Bäckesfog in Schonen.

2. mit unsichtbaren Theilen. Frankreich. Liefland.

Dieser erhärtet in der Luft und ist im Bruche los.

3) durch einen unbekannten Leim. *Lapis arenaceus glutine incognito, forsan argillaceo.*

1. weich. Bey Helsingburg in Schonen.
2. härter. Roslagen. Orsa. Kinakulle.
3. fest. Gefle. Südermannland, am Mälerstrom.
4. ganz hart. Der Felsen Serna. Beym Gustafsstroom im Kirchspiele Gåsborn in Wermeland, und bey Silianfors in Mora fällt er sehr häufig unter den Erdsteinen vor.

4) durch Eisenrost. *Lapis arenaceus ochrae martis conglutinatus.* Wird an vielen Orten unter den Erdsteinen gefunden. Es möchte vielleicht dieser Felsstein, zum wenigsten alsdenn, wenn die Eisenocher in einiger Menge da ist, zu den Sanderzen gerechnet werden.

Anmerk. Die Sandsteine dienen in der Haushaltung zu sehr großen Nutzen. Es werden nämlich daraus Schleiffsteine und Bausteine gemacht, die sowohl dem Feuer widerstehen, als der Luft und dem Wasser. Ein Theil derselben ist im Bruche weich, und erhärtet im Tage. Die weichen sind zum Gebrauch in beiden Fällen die nützlichsten; die festen und harten aber, als 3 und 4, bekommen im Feuer Rissen, und erhalten durch die Schleifung eine Politur. Der Burswickstein, obgleich derselbe weich genug ist, so ist er dennoch zu Gebäuden, die in freyer Luft stehen sollen, und zu Feuerstätten ganz und gar nicht zu gebrauchen, denn er sauget das Wasser an sich, verwittert mit der Zeit, wegen seiner thönigten Drüsen bekommt er in der

Kälte



Kälte Rizen, indem selbige die Feuchtigkeiten an sich ziehen und sich alsdenn ausdehnen. Im Feuer zer-  
springet und schmelzet er. Auf diese Art müssen die  
Sandsteinarten genau untersucht werden, ehe man sie  
zu dem gewöhnlichen Gebrauch anwendet.

In Schweden haben wir sehr viele Sandstein-  
brüche. Noch aber ist nicht untersucht worden, ob  
einige, und welche anstatt der englischen, die bey  
großen Arbeiten, und anstatt der böhmischen, die zu  
kleinen Arbeiten gebraucht werden, dienlich seyn  
möchten. Diese Sache wird um desto wichtiger, ie  
nothwendiger der Gebrauch der Sandsteine wird.  
Bey dem Hauen solcher Sandsteine, müssen die  
Steinmeger nur dieß beobachten, daß sie sich den  
Mund und die Nase wohl zubinden, damit sie nicht  
in der Hälfte ihrer Lebenszeit hingeraffet werden,  
welches kläglicher Weise jetzt in Orsa, und an andern  
Ortern geschieht. Der Kalkstein hat eine so unglück-  
liche Wirkung nicht.

## §. 275.

3. Aus Bergarten und Erzen. *Saxum*  
*fragmentis constans lapidum et minerarum*  
*conglutinatis.* Sanderze. *Minerae are-*  
*naceae.*

1) aus großen Stücken. *Fragmentis lapi-*  
*dum et minerarum majoribus.* Grobes  
Sanderz.

1. Kupfergrün mit Rieselstein zusam-  
mengesetzt. Sibirien.

2. Bleyglanz mit Kalk, Schieferdrüs-  
sen und Muschelschalen. Die graue  
Grube

Grube bey Boda in Rättwicz, und in Dalekarlien.

### 3. Kupferkies mit kleinen Steinen.

§. 276.

2) aus kleinern Körnern. *Granulis lapidum et minerarum.* Feines Sanderz.

1. Bleyglanz mit Quarzsand Eiffelsfeldt bey Köln.

2. Kupfergrün mit Sand. Siberien.

3. Kobaltblüte mit Sand. Kobaltsanderz.

4. Eisenochra mit Sand. Eisensanderz.

Anmerk. Die Sanderze kann man nicht mit einem Grunde von den Sandsteinen unterscheiden. Sie haben einerley Ursprung, und wenn sie arm am Metallgehalte sind, haben sie gleiche Gestalt, mit dem Sandsteine. Man unterscheidet sie alsdenn schwerlich. In einem Mineralsystem können sie nicht, als besondere Erze angenommen werden. Man würde in diesem Falle auf die Bergart des Erzes sehen, welche in der Mineralogie nichts zur Bestimmung der Gattung gilt. Man könnte hinwieder behaupten, daß Erze, in ihren Gangarten, wenn sie nicht Sanderze sind, aus gleichem Grunde, als diese, unter die zusammengesetzten Felssteinarten müßten gesetzt werden. Hierauf wird geantwortet, daß alsdenn der verschiedenen Gattungen eine so große Menge werden würde, daß sie unmöglich in einige Ordnung würden gebracht werden können.

§. 277.

## §. 277.

Anmerkungen von den Fels-  
steinarten.

Ausser dem Nutzen, den die rechte Kenntniß der Felssteinarten in der Haushaltung mit sich führet, erwarten die Bergleute, und Geographi subterranei aus derselben mit der Zeit, einen ganz verschiedenen. Sie hoffen nämlich aus vielen Beobachtungen schließen zu können, ob sie alle von gleicher Wichtigkeit sind, ob einige Metalle halten, und was für Erze in denselben sich finden? ob andere an allen Orten befindliche dazu ungeschickt seyn? ob sie, und welche unter denselben, zu den so genannten Mänteln (Saalbändern) zu Tage, die andere Arten, auch die Erzgänge bedecken, dienen? Sollten sie aus ihren Beobachtungen keine allgemeine Sätze folgern können, so hoffen sie doch, besondere für gewisse Gegenden herauszuleiten, und diese Muthmaßung ist schon durch die Erfahrung an gewissen Orten, als gegründet, bestätigt worden. Hieraus kann man schließen, wie nöthig es sey, daß Naturforscher, ihre in dieser Absicht angestellte Untersuchungen, und Beobachtungen auf der ganzen Erdkugel einander mittheilen, und daß sie ferner in der Benennung gewisser Felssteinarten übereinkommen, damit man in den Beschreibungen viele Weitläufigkeit ersparen könne. In dieser Absicht habe ich den hier in Norden befindlichen, mir bekannten Felssteinen eigene Namen beygeleget, wünsche aber dabey eine bequeme, und zur Absicht dienlichere Art selbige zu unterscheiden, zu erlernen.

Diese Sache könnte von desto größerm Nutzen und größerer Wichtigkeit seyn, da es scheint, daß man den Aberglauben von der Wirkung der Wünschelruthe fahren läßt. Man hat auch schon gar zu viele Erfahrungen und Beobachtungen, als daß man glauben sollte, daß

daß die Gelssteinschichten über der ganzen Erdboden in einerley Ordnung liegen, obgleich einige in unsern Zeiten, uns davon überzeugen, und daraus eine geheime Rundschaft haben machen wollen, indem sie ihre Absichten auf ein sicheres Nahrungsmittel gerichtet haben.

## Zweyte Abtheilung.

§. 278.

### Mineralische Verwandlungen.

*Mineralia larvata, vulgo: Petrefacta.*

### Versteinerungen.

Versteinerungen sind mineralische Körper, die die Gestalt der Thiere, oder Gewächse haben. Es gehören also hierher keine andere, als wirkliche Verwandlungen, der zu den übrigen beyden Naturreichen gehörigen, Körper.

Es ist schwerer, das Ziel zu bestimmen, wo man, bey der Ordnung derselben anfangen soll, als die Gränzen, wo man beschließen muß. Unter dessen habe ich folgenden Versuch gewagt.

§. 279.

I. Erdverwandlungen. *Terrae larvatae.*  
*Terrificata.*

1) In Kalt verwandelte fremde Körper.  
*Larvae calcareae.*

1) Kreideartige. *Cretae larvatae.*

1. In der Gestalt der Gewächse.

2. In thierischer Gestalt.

1) Aufge-

1) Aufgelöste, oder verwitterte Muschelschalen. *Humus conchacea*. Helsingland. Die französischen Kreidberge, und Erdschichten. Uddewalla.

2) versteinerte. *Petrefacta calcarea*.

1. verwandelte, und mit dichtem Kalkstein angefüllte.

1) In thierischer Gestalt.

2) In Gestalt der Gewächse. Die gottländischen Versteinerungen.

2. in Kalkspath verwandelte. *Petrefacta calcarea spatosa*.

1) In thierischer Gestalt. Die Schneckschalen in Balbursberg in Schonen.

2) In Gestalt der Gewächse.

Anmerk. Muschel-Schneckschalen, und Korallen bestehen zwar schon aus Kalk, wenn sie ihre Einwohner, oder Thiere haben, und in Muschelsammlungen aufgenommen werden, allein nichts desto weniger, und obgleich ihre Grundtheile keine Verwandlung leiden, werden sie alsdenn zu den Versteinerungen gerechnet, wenn die kalkartigen Bestandtheile in denselben eine neue Stellung erhalten, z. Ex. wenn sie spathartig, und mit einer, entweder erhärteten, oder noch weichen Kalkerde angefüllt werden, oder in Erdschichten liegen. Daher machen sie den größten Theil der Versteinerungen aus, die man sammlet, und womit sich jetzt die Welt beschäftigt, und zwar oft ohne Absicht auf den Endzweck und Hauptnuzen solcher Beschäftigung, welcher eine Vermehrung und Verbesserung der Thiergeschichte seyn soll. Bergverständige haben schon hinlängliche Kenntniß, wenn sie nur die Möglichkeit der Veränderungen des Kalksteines in Ansehung seiner Theile einsehen, und einiges Licht von den Veränderungen unsers Erdbodens erhalten.

Die

## 286 Anh. D. II. Versteinerungen. §. 280.

Die vermulnten, oder in Blecke und Kreide verwandelte Muschel- und Schneckenschaalen sind zum Kalkbrennen dienlich, und noch brauchbarer zum Düngen. Die versteinerten dienen zur Auszierung der Grotten. Gipsversteinerungen sind nicht bekannt, es sey dann, daß sie im Persischen Mabafter gefunden werden, in welchem Chardin eine eingeschlossene Eidere angetroffen hat.

### §. 280.

#### 2) In Kiesel verwandelte Körper. *Larvae filiceae.*

Sind, so wie die Kiesel vorkommen

##### 1) versteinert. *Petresacta filicea.*

1. in Kieselsteine verwandelt.

1) Karneol in Muscheln.

Der Tommstrom in Siberien.

2) Agath im Holz.

Soll in der tessinischen Sammlung gefunden werden.

3) weisser Kiesel in Korallen. (*Milepora.*)

Ist auf Gohstland gefunden.

4) gelber Kiesel in Holz. Italien. Adrianopel. Loughneagh eine Landsee in Irland.

### §. 281.

#### 3) In Thon verwandelte fremde Körper. *Larvae argillaceae.*

I. mürbe.

1) aus Porcelainthon bestehende.

1. in der Gestalt eines Gewächses.

Aus Japan ist in eine gewisse Sammlung ein Stück von weissem Porcelainthon gebracht worden, welches alle Kennzeichen einer Holzwurzel hat.

2. vers



2. versteinerte.

1) von einem unbekannten Thone.

1. In der Gestalt der Gewächse.

*Ostecolla. Weinbruch.*

Sollen verwandelte Wurzel vom Pappelbaume seyn, und keinen Kalk enthalten. Man sehe die physikalischen Belustigungen.

Eine Art von gegrabenen Elfenbein soll auch gefunden werden, die sich wie ein Thon verhält. Ich weis aber nicht, daß dieses hinlänglich untersucht worden.

§. 282.

2. Ringesalzene, oder durch mineralische Salze durchdrungene fremde Körper. *Corpora peregrina insalita. Larvae insalitae.*

1) Durch Eisenvitriol. *Vitriolo martis insalita.*

1. Thiere.

1) Menschenkörper. Dergleichen sind zweymal in der fahlunischen Grube gefunden worden. Der letztere wurde sehr lange in einem gläsernen Kasten aufbehalten, sieng aber endlich an, zu verwittern, und zu zerfallen.

2. Gewächse.

1) Torf und

2) Holzwurzeln.

Dergleichen findet man in starken Vitriolwassern, z. Er. in der Pfütze bey dem östlichen Silberberge. Sie gerathen niemals in Flamme, sondern werden nur im starken Feuer zu Kohlen, verfaulen auch nicht in der Luft.

§. 283.

§. 283.

3. Durch mineralische Erdbharze durchdrungene fremde Körper. *Corpora peregrina phlogistis mineralibus impraegnata.*

1) Durch Steinkohlen *Lithantrace impraegnata.*

1. Gewächse, die mehrentheils Holzarten, und dergleichen sind.

1) Vollkommen durchdrungne. *Gagas.*  
Der Gagas ist im Bruche dicht, und glänzend. Man findet ihn in Engeland, bey Boserup in Schonen, und am schwarzen Meere.

2) Unvollkommen gesättigte. *Mumia vegetabilis.*

Ist los, und der Umbererde gleich, an deren Statt er gebraucht werden kann. Boserup.

§. 284.

2) Durch Bergöl, und Bergpech. *Corpora peregrina petroleo seu asphalto impraegnata.*

1) Gewächse.

1) Torf. Wird in Schonen gefunden.  
Die ägyptischen Mumien können nicht hieher gerechnet werden, indem durch die Kunst zuwegegebracht ist, daß selbst menschliche Körper mit der Zeit durch Bergpech sind durchdrungen worden, so wie das Holz in den Steinkohlenschichten, (§. 285, 2) ohne menschliche Hülfe.

§. 285.

3) Durch Schwefel, der Eisen aufgelöst hat, oder durch Schwefelties. *Pyritus impra-*

*impraegnata. Kieselverwandlungen. Petrefacta pyritacea.*

- 1) Menschen.
- 2) Muscheln.
- 3) Schnecken.
- 4) Insekten. Der andrarumische Alaunschiefer.

§. 286.

4. Metalle, in der Gestalt fremder Körper. *Larvae metalliferae.*

1) Silber. *Larvae argentiferae.*

1. Gediegen.

1) Auf der äußern Fläche der Schnecken- und Muschelschalen. Engeland.

2. Mineralisirtes durch Kupfer und Schwefel.

1) Fahlerz in Kornähren u. s. f. welche vor Gewächse gehalten werden. Wird in einem Thonschiefer bey Frankenberg, und Thal-Ittern in Hessen gefunden.

§. 287.

2) Kupfer. *Larvae cupriferae.*

1. Kupfer, in der Form eines Kalkes. *Cuprum calci forme corpora peregrina ingressum.*

1) In Thieren, und thierischen Theilen.

1) Elfenbein, und andere Elephantenbeine. Türkis.

Hat eine bläulich grüne Farbe, und wird in den Morgenländern sehr hochgeschätzt.

2

Ben

Bei Simore in Languedoc gräbt man Thiergebeine aus Erde, die durch die Kalcinirung eine blaue Farbe erhalten; es scheint aber nicht glaublich zu seyn, daß diese Farbe vom Kupfer herrührt.

§. 288.

2. Kupfer, das mineralisirt, und in fremde Körper eingegangen ist. *Cuprum mineralisatum corpora peregrina ingressum.*

1) Durch Schwefel und Eisen, oder Kupferkies, das hineingedrungen ist.

I. In Thierische Theile.

1) In Muschelschalen. Hagatjams. Schurf in Jarlsberge in Norwegen. Der gleichen Muschelschaalen liegen bisweilen im Magnetsteine.

2) In Fische. Eisleben. Mannsfeld. Osterode in Teutschland.

2) Durch Schwefel und Silber. Fahlerz in Kornähren in den heßischen Schieferbrüchen. (§. 286.)

§. 289.

3) Eisenverwandlungen. *Larvae ferriferae.*

I. Eisen, in der Form eines Kalkes, den Raum und die Figur der fremden Körper einnimmt. *Ferrum calciforme corpora peregrina ingressum.*

1) Rost. *Larvae ochraceae.*

I. Gewächse.

Baumwurzeln aus der See Langelmo in Finnland. S. die Abh. der Schw. A. d. Wissensch. 1742.

2) Versteinerte. *Larvae haematiticae.*

I. Ge

## 1. Gewächse.

Holz bey Orbissau in Böhmen.

§. 290.

2. Eisen das mineralisirt, die Figur fremds der Körper angenommen. *Ferrum mineralisatum corpora peregrina ingressum.*1. Mit Schwefel mineralisirt. Schwefelkies. *Laruae pyritaceae.* (§. 285.)

§. 291.

5. Fremde zerstörte Körper. *Corpora peregrina in gradibus destructionis considerata.*  
Dammerde. *Humus.* Torf. *Turfa.*1) Thiererde. *Humus animalis.*1. Schnecken Erde. *Humus conchacea.*2. Erde von andern Thieren. *Humus diversorum animalium.*2) Gewächserde. *Humus vegetabilis.*1. Torf. *Turfa. Darris.*1) Dichter und in der Luft erhärtender Torf. *Turfa solida aëre indurescens.*  
Pechtorf.

Ist zum Gebrauch auf den Feuerherden der beste, und kommt den Steinkohlen sehr nahe. Er hat auch oft einige Bitriolsäure.

2) Blätteriger Torf. *Turfa foliata.*  
Papiertorf.

Ist in der ersten Stufe der Versäulung.

2. Moorerde oder Sumpferde. *Humus lacustris.*

Ist eine durchs Wasser ausgelaugte Stauberde.

I 2

3. Staubs

3. Stauberde. *Humus atra.*

Ist allen bekannt. Sie bedeckt die äussere Fläche der losen Erde, darinn die Gewächse besser wachsen können.

Anmerk. Alle Stauberden enthalten ein brennbares Wesen, welches sie noch von der Zeit an, da sie Gewächse oder Thiere waren, behalten haben. Je mehrere solcher brennbaren Theile in demselben enthalten sind, desto schwärzer ist ihre Farbe. Ich habe ihnen, um sie nicht ganz und gar auszulassen, diesen Platz angewiesen. Sie sind sonst ein vereinigendes Mittel, aller dreyen Reichen der Natur. Man kann auch mit Grund fragen: Ob nicht alle Gattungen von Erdarten mit ihren feinsten Theilen in die Gewächse und Thiere zu deren Zusammensetzung eindringen können, da sie sich denn hernach eine zeitlang, als Staubarten zeigen, bis die fetten Theile wiederum von denselben abgesondert worden?

## Dritte Abtheilung.

§. 292.

Natürliche Schlacken. *Scoriae Vulcanorum.*

An vielen Orten in der Welt, theils bey feuer-spendenden Bergen, theils, wo jetzt keine unterirdische Hitze mehr gespüret wird, findet man eine große Menge von Schlacken, die unsern Begriffen nach, durch kein anderes Mittel, als durchs Feuer haben hervorgebracht werden können. Sie sind demnach nicht recht natürlich, sondern ein Zeugniß von gewaltsamen und vollkommenen Verwandlungen, welche die mineralischen Körper, ohne Veränderung unsers Erdballs leiden können; auch sind sie nach den allgemeinen Begriffen künstlich.

Wenn



Wenn wir nach diesem, durch neue Mittel im Stande seyn werden, zu bestimmen, aus welchen Erdenarten Steine zusammen gesetzt sind, so werden wir bey dem äußerlichen dieser Körper stehen bleiben und uns mit der Kenntniß, daß etwas weniges Eisen in ihnen stecke, begnügen müssen. Unterdessen kann ich sie nicht auslassen, da ich der Versteinerungen gedacht habe, und will sie, nach ihren äußerlichen Kennzeichen hersehen.

## §. 293.

1) Isländischer Agakt. *Achates Islandicus niger.* Glasagakt.

Ist schwarz, dicht, und glasartig im Bruche; in dünnern Scheiben aber grünlich und halbdurchsichtig, wie ein eisenhaltiges Flaschenglas.

Das merkwürdigste ist, daß er in großen Stücken ganz dicht ist, als man in den Glasfabriken fein Glas zuwege bringen kann.

Man findet es auf der Ascensions-Insel. Von den Jubilirern wird er als Agakt gebraucht, er ist aber zu hart, um geschliffen zu werden.

## §. 294.

2) Rheinländischer Mühlenstein. *Lapis molaris Rhenanus.*

Ist schwarzgrau, porös, und gleicht gänzlich einer Gattung von den Schlacken des Vesubius. Habe ich mich betrogen, so hoffe ich, daß ein anderer die Bestandtheile dieses Mühlensteins genauer untersuchen werde.

§. 295.

3) Bimsstein. *Pumex*.

Ist ganz porös und voller Blasen, daher ist er sehr leicht. Er gleicht der Schaum Schlacke, die in unsern Eisen-Schmelzhütten vorkommt.

1) Weiser.

2) Schwarzer.

Der erstere ist vielleicht ausgebleicht, denn der letztere kommt unmittelbar aus den Feuerspendenden Bergen.

§. 296.

4) Perlenschlacke. *Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis*.

Ist aus weissen und grünlichen Glaskörnern zusammengesetzt, welche sich an einander gehangen zu haben scheinen, da sie noch von der Hitze weich gewesen.

Man findet sie auf der Ascensions-Insel.

§. 297.

5) Schlackensand, oder Asche. *Scoriae pulverulenta. Cineres Vulcanorum*.

Wird von den feuerspendenden Bergen in kleinen, und größern Körnern aufgeworfen. Vielleicht ist sie der Grundstoff von der *Terra pouzolana* (§. 209, 1.) denn man berichtet, daß eine solche Erde die Ruinen der Stadt *Herculaneum* (*Heraclea*) in Neapel bedeckte, von der man aus der Geschichte weiß, daß sie durch ein Erdbeben zerstört worden.

§. 300.

## §. 298.

**Anmerkungen von den vorhergehenden Schlacken.**

Das äußerste Ziel der Eintheilung der Körper des Mineralreiches ist die Stauberde, und die erwähnten Schlacken.

Wenn nun diese letztern wiederum mit der Zeit verwittern, und in Erden aufgelöst werden, welches gar wohl möglich ist, so erhalten wir wiederum neue ursprüngliche Körper, welche aber doch wieder umkehren, und unter einer bekannten Gestalt wiederum in andere Körper hineingehn. Man findet, daß die alten Halden der Eisenhütten verrotten und zerfallen, auch wohl Gewächse hervorbringen, welche Wirkung gewiß keiner durch den Wind hergewehten Dammerde allein zugeschrieben werden darf. So möchten es auch in der Luft die natürlichen Schlacken thun. Ob aber dieselbe, und alle andere Erdarten, die in die Thiere und Gewächse eingehen, eine solche Veränderung leiden, oder was für Veränderungen sie unterworfen seyn, ist uns unbekannt; sondern weil ihre Theile in solchem Falle entweder schon sehr fein sind, oder subtil werden, und ein brennbares Wesen gemeinlich flüchtig wird, wenn eine Hitze oder das Feuer darauf wirkt, so hält man für wahrscheinlich, daß die Dammerde, nach einer allmählichen Trennung der fettigen Theile, oder durch Salze geschehenen andern Veränderung, zum Thon am geschicktesten sey, in so weit selbige nicht voraus durch eine gewaltsame Zerrüttung an eine solche Stelle hingeführet worden, wo sie zu Schiefer, Steinkohlen u. s. f. hätte verwandelt werden können.

Eräugnete sich einmal der Zufall, daß ein unterirdisches Feuer aus einem Berge, dessen Erdschichten wir zum voraus kannten, hervorbräche, so würden wir uns zum wenigsten eine Ursache dieser wunderbaren Wirkung vorstellen könne. Nichts destoweniger könnte die Welt

Welt die Kenntniß der Bestandtheile dieser Erbschichten dennoch vermessen, und die Art ihrer Erzeugung nicht einsehen; weil bey solchen Zufällen das Wasser und andere Umstände die Menschen soweit davon abhalten, daß sie darauf nicht achten können.

Je weiter wir in der Betrachtung aller Veränderungen, die die Erdarten durch das Feuer und Wasser, durch den freyen Zugang der Luft, oder dessen Abhaltung, durch die Flüchtigkeit, und Anziehungskraft der Salze leiden, daraus Auflösung und Erhärtung, Mischung und Absonderung geschieht, fortgehen, und auf der andern Seite die Kürze und das geschäftigte Leben der Menschen in Erwägung ziehen, und die Schwierigkeiten, der Natur in ihren unterirdischen Wirkungen nachzufolgen, genaue Beobachtungen anzustellen, und daraus Nebenwege durch Versuch zur Erforschung der Wahrheit zu nehmen, überdenken; destomehr finden wir unsern Mangel, und die Unvollkommenheit unserer Kenntniß, Mineralsysteme zu errichten. Wir werden dadurch geneigt gemacht, die Fehler der bisher ans Licht gebrachten zu entschuldigen.

Von denen, die nach eigener Einsicht vergleichen Gedanken hegen können, erdulde ich mit Vergnügen das Urtheil, welches ich über diesen Versuch zu fällen, bereitwillig bin:

Transcat cum ceteris. — —





